

ข้อถ้อยสิทธิ

1. กรรมวิธีการเผาออความารีนในเตาอบไมโครเวฟครัวเรือน ประกอบด้วย การนำขวดรูปชมพู่ซึ่งใส่ใยแก้วกันความร้อนไว้ที่ก้นขวด และบรรจุซิเลกอนครีไบด์ขนาด 0.1 – 3 มิลลิเมตร ปริมาณ 5 - 30 กรัม จากนั้นนำไปอบด้วยไมโครเวฟที่กำลังไฟ 800 วัตต์ เป็นเวลา 35 นาที