

การเปรียบเทียบกำลังของคอนกรีต
ที่มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน
ปีการศึกษา 2549

โดย

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายชัยศักดิ์ สุขมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอกอิทธิพร ศิริสวัสดิ์

บทคัดย่อ

โครงการวิศวกรรมเรื่องการเปรียบเทียบกำลังของคอนกรีตที่มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังของคอนกรีตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของตัวอย่างคอนกรีตที่นำมาทดสอบ โดยศึกษากำลังของคอนกรีต คือ กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงค้ำ กำลังรับแรงดึงแยกตัว โดยเปรียบเทียบกับกำลังของคอนกรีตการทดสอบกับตัวอย่างขนาดมาตรฐาน โดยปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ในการดำเนินงานวิจัยได้กำหนดขอบเขตของกำลังรับแรงอัดไว้ในช่วง 250 ถึง 500 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทำการบ่มน้ำเป็นเวลา 18, 20, 24 ชั่วโมงและ 2 ถึง 28 วัน ตามลำดับ และใช้สารผสมเพิ่มชนิดลดการใช้น้ำประเภท F ร้อยละ 0.8 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ โดยทำการหล่อตัวอย่างอัตราส่วนละ 3 ตัวอย่าง ผลจากการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนรูปร่างของตัวอย่างคอนกรีตที่ทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตขนาดมาตรฐานทรงกระบอกจะได้กำลังรับแรงต่ำกว่าตัวอย่างคอนกรีตขนาดมาตรฐานทรงลูกบาศก์คิดเป็นร้อยละ 85 กรณีเมื่อเปรียบเทียบกำลังรับแรงเมื่อมีรูปร่างเหมือนกันแต่ขนาดแตกต่างกันพบว่า ตัวอย่างคอนกรีตที่มีขนาดเล็กกว่าจะได้กำลังรับแรงสูงกว่า