

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยมีแกนกลางเป็นแม่เหล็ก

ปีการศึกษา 2549

โดย

นาขปีพงษ์ พรมสาลี

นาขมนัสขัช พชรเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิงห์ธันท์ ท่อแก้ว

บทคัดย่อ

โครงการนวัตกรรมนี้เป็นการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา $TiO_2/SiO_2/\gamma\text{-}Fe_2O_3$ โดยมีแกนกลางเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมพร้อมการรีดักชั่น และทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการยับยั้งสลายสีเมธิลลีนอุ โดยได้เคลือบผิวนูภาคแม่เหล็กด้วยชิลิกาด้วยวิธีการกวน และวิธีการปรับให้เป็นกรด การเคลือบชิลิกาด้วยวิธีการกวนทำโดยเติมสารละลายโซเดียมชิลิกอลในสารเคมอลอยแม่เหล็ก กวนเป็นเวลา 12 ชั่วโมง และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 450 เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งได้ออนุภาค $SiO_2/\gamma\text{-}Fe_2O_3$ จากนั้นนำมาเคลือบด้วย TiO_2 โดยผสมอนุภาคที่เตรียมได้กับผง TiO_2 แล้วเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ส่วนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาปรับให้เป็นกรดทำโดยเติมสารละลายโซเดียมชิลิกอลในสารเคมอลอยแม่เหล็ก ปรับพีเอชจาก 13 ให้เป็น 6 ซึ่งได้ออนุภาค SiO_2/Fe_2O_4 จากนั้นนำมาเคลือบ TiO_2 ด้วยวิธีเดียวกัน แต่เผาที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส แกนกลางแม่เหล็กอุ้งในเฟสแมกซ์ไมน์ ($\gamma\text{-}Fe_2O_3$) การเคลือบชิลิกจะเพิ่มความทนต่อการละลายในสารละลายกรด และขับชั้นการถ่ายเทอւเล็กตรอนและโซลจาก TiO_2 ไปยัง $\gamma\text{-}Fe_2O_3$ โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งสลายสีเมธิลลีนอุของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้มีลำดับดังนี้ $TiO_2\text{-P25} > TiO_2\text{-Cotiox} > P25\text{-TSF}_L \equiv TSF_s \equiv TSdF_s > TSdF_L > TSF_L > Ta\text{-}F_C \equiv SF_L > Blank \equiv TF_s > F_s$ สำหรับการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา และมีลำดับเป็น $TiO_2\text{-Cotiox} >> TSF_L(5:2.5) > TSF_L(5:5) > TSF_L(5:10) > Blank$ สำหรับการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาปรับให้เป็นกรด

oklib

คำสำคัญ: ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง/ TiO_2 / แกนกลางแม่เหล็ก/ การเคลือบ/ SiO_2