

การเตรียมเยื่อแผ่นอลูมินาตัวยิวชีจุ่มเคลือบ

ปีการศึกษา 2552

โดย

นางสาวกนกร อชุมนันทร์

นายจักราช หนูน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิทธินันท์ ท่อแก้ว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมเยื่อแผ่นอลูมินาที่มีโครงสร้างประกอบด้วยชั้นเยื่อแผ่น ชั้nmัชบันต์ และชั้นรองรับ จากการทดลองพบว่า ชั้นรองรับอลูมินาแบบหักกลางชึ่งเตรียมโดยวิธีการอัดรีดมีขนาดครูพรุนเท่ากับ 1.25 ± 0.60 ไมโครเมตร และมีความหนา 2.40 ± 0.10 มิลลิเมตร ชั้nmัชบันต์สามารถเตรียมจากการจุ่มเคลือบแบบสุญญากาศสองครั้ง โดยผสมอลูมินาได้ทั่ว, PVA, Antifoam, Dispex A40 และนำ ชั้nmัชบันต์หลังเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ชั้nmัชบันต์ที่เตรียมได้มีขนาดครูพรุน 0.10 ± 0.04 ไมโครเมตร และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตร เมื่อเคลือบเป็นเวลา 1 นาที ความหนาของชั้nmัชบันต์ (L) แปรผันตรงกับเวลาในการจุ่มเคลือบแบบสุญญากาศ ($t^{0.5}$) และมีค่าคงที่ความหนา (k) ในการเคลือบครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเท่ากับ 0.0129 และ 0.0045 มิลลิเมตรต่อวินาที $^{0.5}$ ตามลำดับ การเตรียมชั้นเยื่อแผ่นใช้ 2 วิธี (1) การจุ่มเคลือบแบบสุญญากาศโดยใช้ AEROXIDE AluC ที่มีขนาดอนุภาค 0.015 ไมโครเมตร เป็นวัตถุคิดเหตุ และ (2) การจุ่มเคลือบแบบหัวไปล่ายโดยใช้โซเดียมไบโคโรบอีไมต์ที่สังเคราะห์จากอลูมิเนียมชั้ลเฟต จากการทดลองพบว่าทั้ง 2 วิธีไม่สามารถเตรียมชั้นเยื่อแผ่นได้ คำสำคัญ : การจุ่มเคลือบ/ ชั้nmัชบันต์/ เยื่อแผ่น/ อลูมินา/ โซเดียมไบโคโรบอีไมต์

oklib