

ผลของอุณหภูมิที่เพาเซรานิกรส์ต่อการกำจัดไอลอนโลหะหนักจากสารละลายน้ำ

ปีการศึกษา 2545

โดย

นางสาวกัทกรารัฟ บุรพลชัย

นางสาววันเพ็ญ เบญจพันธ์

นางสาวอภิรดี รัศมี

อาจารย์ที่ปรึกษา

พศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสรรพัตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคุกซับไอลอนโลหะหนักโดยใช้ผงเซรามิกส์เพาที่อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 200, 500, 800, 950 และ 1,100 องศาเซลเซียส จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการคุกซับไอลอนโลหะหนักจะเข้าสู่สมดุลภายในเวลา 8, 4 และ 8 ชั่วโมง สำหรับโลหะแ cacium เม็ด ตะกั่ว และสังกะสี ตามลำดับ และพบว่า ผงเซรามิกส์เพาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส สามารถคุกซับไอลอนโลหะแ cacium เม็ด ตะกั่ว และสังกะสี ได้ดีที่สุด ดังนี้คือ สามารถคุกซับโลหะแ cacium เม็ด ตะกั่ว และสังกะสี เป็นปริมาณ 0.274 (89.98% removal), 0.290 (98.04% removal) และ 0.241 (78.22% removal) มิลลิกรัม โลหะหนักต่อกรัมเซรามิกส์ ตามลำดับ เมื่อนำมาสมการ Langmuir Adsorption Isotherm มาใช้ทำนายค่าปริมาณการคุกซับไอลอนโลหะหนักโดยใช้ผงเซรามิกส์เพาที่อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 200, 500, 800, 950 และ 1,100 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่า ที่อุณหภูมิที่ดีที่สุดคือ 800 องศาเซลเซียส มีค่า v_m ของการคุกซับโลหะแ cacium เม็ด ตะกั่ว และสังกะสี ดังนี้คือ 0.408, 0.449 และ 0.272 มิลลิกรัม โลหะหนักต่อกรัมเซรามิกส์ ตามลำดับ และมีค่า K ของการคุกซับโลหะแ cacium เม็ด ตะกั่ว และสังกะสี ดังนี้ 0.461, 1.920 และ 0.517 ลิตรต่อมิลลิกรัม โลหะหนัก ตามลำดับ ความสามารถในการคุกซับไอลอนโลหะหนักของผงเซรามิกส์เพาที่อุณหภูมิต่างๆ ส่วนใหญ่จะเรียงตามลำดับดังนี้ คือ ตะกั่ว > แ cacium > สังกะสี