

การดูดซับไอลอ่อนโลหะหนักโดยใช้เส้นใยธรรมชาติปรับสภาพ

ปีการศึกษา 2546

โดย

นางสาวณัฐรุณานันท์ ตีบินดา
นายพันธ์มคงคล ตีเจี้ยวลา
นายอุกฤษ กิจคิริเจริญชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. กิตติพลด กลิగาร์
ดร. กิตติโกรน พวนพาหดา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของเส้นใยธรรมชาติปรับสภาพเพื่อดูดซับไอลอ่อนโลหะ 3 ชนิดได้แก่ ทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ที่ความเข้มข้นของโลหะต่างๆ โดยจะทดลองใช้ไฟฟ้าหนักของเส้นใยธรรมชาติปรับสภาพในปริมาณต่างๆ และหาเวลาเข้าสู่สมดุลของการดูดซับและนำไปเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับไอลอ่อนของโลหะหนักของเส้นใยธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เส้นใยกาบมะพร้าวปรับสภาพ เส้นใยผักตบชวาปรับสภาพ และเส้นใยชานอ้อยปรับสภาพ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ $250-355 \mu\text{m}$

ในขั้นตอนแรกจะทำการหาความเหมาะสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติปรับสภาพกับความเข้มข้นของโลหะหนักที่เหมาะสม จากการทดลองพบว่า เส้นใยกาบมะพร้าวปรับสภาพสามารถดูดซับไอลอ่อนโลหะทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ได้ประมาณ 3.7873 , 4.6442 และ 7.0472 มิลลิกรัมของโลหะต่อกรัมของเส้นใยกาบมะพร้าวปรับสภาพ ส่วนเส้นใยผักตบชวาปรับสภาพสามารถดูดซับไอลอ่อนโลหะทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ได้ประมาณ 4.2141 , 2.7920 และ 5.7531 มิลลิกรัมของโลหะต่อกรัมของเส้นใยผักตบชวาปรับสภาพ และเส้นใยชานอ้อยปรับสภาพสามารถดูดซับไอลอ่อนโลหะทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ได้ประมาณ 2.8424 , 2.5818 และ 4.5713 มิลลิกรัมของโลหะต่อกรัมของเส้นใยชานอ้อยปรับสภาพ ส่วนเวลาที่เข้าสู่สมดุลของการดูดซับพบว่าเส้นใยธรรมชาติปรับสภาพทั้ง 3 ชนิดเข้าสู่สมดุลในการดูดซับโลหะสังกะสีที่เวลา 60 นาที ส่วนในการดูดซับโลหะทองแดงพบว่าเส้นใยกาบมะพร้าวและผักตบชวาปรับสภาพใช้เวลาเข้าสู่สมดุลในการดูดซับ 30 นาที เส้นใยชานอ้อยปรับสภาพใช้เวลาเข้าสู่สมดุลที่ 60 นาที และเวลาที่ใช้ในการเข้าสู่สมดุลของโลหะตะกั่วพบว่าเส้นใยกาบมะพร้าวและผักตบชวาปรับสภาพใช้เวลา 30 นาที ส่วนเส้นใยชานอ้อยปรับสภาพใช้เวลาในการเข้าสู่สมดุล 60 นาที และความสามารถในการดูดซับไอลอห์หนักของเส้นใย

ธรรมชาติปรับสภาพสอดคล้องกับ Langmuir Adsorption Isotherm โดยพบว่าเส้นใยกาบมะพร้าวปรับสภาพสามารถดูดซึบไออกอนของโลหะโลหะทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ได้ปริมาณสูงสุดที่ 3.8805, 4.7170 และ 7.1225 มิลลิกรัมของโลหะต่อกรัมของเส้นใยกาบมะพร้าวปรับสภาพ ส่วนเส้นใยผักชีปรับสภาพสามารถดูดซึบไออกอนของโลหะโลหะทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ได้ปริมาณสูงสุดที่ 4.1929, 2.8209 และ 5.8514 มิลลิกรัมของโลหะต่อกรัมของเส้นใยผักชีปรับสภาพ และเส้นใยชานอ้อยปรับสภาพสามารถดูดซึบไออกอนโลหะทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ได้ปริมาณสูงสุดที่ 2.8506, 2.6539 และ 4.6019 มิลลิกรัมของโลหะต่อกรัมของเส้นใยชานอ้อยปรับสภาพ