

# ผลของอุณหภูมิของสารละลายต่อการดูดซับไฮดรอโลหะหนักโดยดินเผา

ปีการศึกษา 2546

โดย

นางสาวณัฐพร มีใจดี

นางสาววิภาสินี ปิติโชคชัย

นายธนาบันต์ เทเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

พศ.ดร.ศรีวิวรรณ ศรีสรรค์ต้ว

## บทกัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับไฮดรอโลหะตะกั่ว, แคนเดียม และสังกะสี จากสารละลายที่อุณหภูมิ 30, 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส โดยใช้คินเเพจากกระถางด้านใน จำก การทดลองพบว่า ที่อุณหภูมิของสารละลายเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส คินเเพจะสามารถดูดซับไฮดรอโลหะหนักได้ดีที่สุด ความสามารถในการดูดซับเรียงตามลำดับดังนี้  $60 > 50 > 40 > 30$  องศาเซลเซียส และการศึกษาการดูดซับไฮดรอโลหะหนักผ่านจากสารละลายพบว่า ความสามารถในการดูดซับไฮดรอโลหะหนักเรียงตามลำดับดังนี้ คือ ตะกั่ว  $>$  แคนเดียม  $>$  สังกะสี โดยที่อุณหภูมิของสารละลายเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส สามารถดูดซับไฮดรอโลหะตะกั่ว, แคนเดียม และสังกะสีได้  $98.32\%$ ,  $84.60\%$  และ  $79.16\%$  ตามลำดับ และที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่า  $99.16\%$ ,  $89.04\%$  และ  $83.15\%$  ตามลำดับ เมื่อongจากไฮดรอโลหะที่มีค่าอิเล็กโทรเนกติกวิตรีสูงที่สุดคือ 2.3 สำหรับไฮดรอแคนเดียมและไฮดรอสังกะสีมีค่าอิเล็กโทรเนกติกวิตรีสูงที่สุดคือ 1.7 และ 1.6 ตามลำดับ จึงทำให้ไฮดรอโลหะตะกั่วถูกดูดซับได้นากที่สุด ส่วนไฮดรอแคนเดียมและสังกะสีถูกดูดซับได้ใกล้เคียงกัน และพบว่าแบบจำลองการดูดซับของ Langmuir Adsorption Isotherm สามารถนำมาทำนายค่าการดูดซับไฮดรอโลหะหนักโดยใช้คินเเพพบว่าค่า  $n$  ของการดูดซับไฮดรอโลหะตะกั่ว, แคนเดียม และ สังกะสี เป็นดังนี้ คือ  $0.7027$ ,  $0.5538$  และ  $0.6882$  มิลลิกรัม ต่อ กรัมดินเผา ตามลำดับ และ ค่า  $K$  ของการดูดซับไฮดรอโลหะตะกั่ว, แคนเดียม และ สังกะสี มีค่า  $1.4747$ ,  $0.620$  และ  $0.765$  L/mg ตามลำดับ สำหรับแบบจำลองการดูดซับของ Freundlich ค่า  $n$  ของไฮดรอโลหะตะกั่ว, แคนเดียม และสังกะสี มีค่า ดังนี้  $3.6832$ ,  $3.0075$  และ  $2.0842$  และค่า  $K$  มีค่าเท่ากับ  $1.5513$ ,  $1.0238$  และ  $0.8389$  กรัมดินเผา ต่อ มิลลิกรัม ตามลำดับ