

ผลของครีนครินทรวิโรฒแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลต่อการคืนกลับแร่ธาตุของเคลือบฟันบริเวณรอย ผุจำลอง

ขวัญชนก อยู่เจริญ¹, ณัฐรุจ แก้วสุทธา¹, วัลลภิชฐ์ วิสุทธิศักดิ์¹, สถาพร นิมกุลรัตน์²

¹ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

² คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของครีนครินทรวิโรฒแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลในการส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุในฟันผุชนิดขาวชั้นจำลองจากการวัดค่าความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์เจลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ณ เวลา 28 วัน

การทดลองทำในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ฟันหน้าวัวจำนวน 20 ซี่ ตัดฟันที่บริเวณส่วนกลางฟันตามแนวยาวของตัวฟันขนาด 2 x 3 ตารางมิลลิเมตร โดยฟันวัว 1 ซี่ จะตัดได้ ให้ได้ชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 2 ชิ้นโดยจะนำชิ้นฟันด้านไกลกลางและด้านใกล้กลางของฟันแต่ละซี่มาสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม นำชิ้นงานไปลงบล็อกอะคริลิก จากนั้นนำไปขัดผิวเคลือบฟันด้านริมฝีปากให้ขนานกับแนวระนาบ นำชิ้นงานตัวอย่างทั้งหมดไปแช่ในสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุเป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อทำให้เกิดรอยผุจำลองขึ้น และนำไปวัดค่าความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคก่อนการทดลอง จากนั้นแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วยแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด กลุ่มที่ 2 ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วยครีนคริน-ทรวิโรฒแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล โดยมีเงื่อนไขการแบ่งกลุ่มโดยการสุ่มชิ้นฟันจากฟันซี่เดียวกันแยกเป็นสองกลุ่มทดลอง ชิ้นงานตัวอย่างทั้งหมดถูกนำไปผ่านกระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ด่าง เพื่อจำลองสภาวะความเป็นกรด - ด่างภายในช่องปากเป็นเวลา 28 วัน และนำไปวัดค่าความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคหลังได้รับแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ Paired t - test เพื่อทดสอบค่าความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคหลังการทดลอง และความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคที่เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วยแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคหลังได้รับฟลูออไรด์เจลทั้งสองชนิด มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) และค่าเฉลี่ยความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วยครีนครินทรวิโรฒแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล มีค่าไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ยความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคที่วัดได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วยแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ศรีนครินทร์วิโรฒแอสติดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจสส่งผลให้พันธุชนิตขาวรุ่นจำลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟันเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกับผลิตภัณท์ 1.23% แอสติดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจสที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

คำสำคัญ: ฟลูออไรด์เจส, การคืนกลับแร่ธาตุ, การสูญเสียแร่ธาตุ, ความแข็งผิวระดับจุลภาค, รอยผุจำลอง



Effect of Srinakharinwirot Acidulated Phosphate Fluoride Gel to Remineralization of Artificial Carious Enamel Lesions

Kwanchanok Youcharoen^{1*}, Wallapit Wisutiisak¹, Nattwut Kaewsutta¹, Sathaporn Nimkulrat²

¹ Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University.

² Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Srinakharinwirot acidulated phosphate fluoride gel on microhardness of artificial carious lesion in bovine enamel. Twenty bovine incisors were cut into two parts, mesio – distally, and 40 enamel blocks were made from labial surface to provide two treatment groups, group 1: 1.23% SWU APF gel and group 2: standard 1.23% commercial APF gel. The artificial carious enamel lesions were created by immersed all specimens in demineralizing solution for 4 hours. The specimens were analyzed for the pre-treatment surface microhardness then all specimens were taken into pH – cycling for 28 days. After cycling, the post-treatment surface microhardness was determined in both groups. The data were analyzed by Paired t-test to determine surface microhardness recovery after APF gel application.

The results showed no statistically significant different between mean surface microhardness after application of 1.23% SWU APF gel and 1.23% Commercial APF gel. ($P < 0.05$) SWU 1.23% APF gel and Commercial 1.23% APF gel showed significant increased in the surface microhardness compared to pretreatment surface microhardness. ($P < 0.05$)

Keywords: Fluoride gel, Remineralization, Demineralization, Surface microhardness, Artificial caries

หน้าประกาศคุณประการ

การที่โครงการวิจัยเรื่องผลของครีโนครินทรวิโรฒแอสิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลต่อการคืนกลับแร่ธาตุของเคลือบฟันบริเวณรอยฟันจำลองสามารถสำเร็จลุล่วงลงได้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้มอบทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553
ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์ หน่วยบริการงานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการให้คำแนะนำและดูแลเรื่องการใช้เครื่องวัดความแข็งผิวระดับจุลภาค

คุณสุรณี เกิดสินธ์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับขัดและคัดเลือกชิ้นงาน รวมถึงการดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องขัดผิววัสดุ

คุณธนาภา ศรีพอ คุณภวิกา แก้วกสิกรรม และคุณศิริพงษ์ ตั้งประเสริฐกิจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาโอสถวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
หน้าคุณูปการ	ข
สารบัญ	ค
บัญชีตาราง	จ
บัญชีภาพประกอบ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญของการวิจัย	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
สมมติฐานของการวิจัย	2
ขอบเขตของการวิจัย	3
คำสำคัญ	3
ประโยชน์ของการวิจัย	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	7
วัสดุอุปกรณ์	7
กลุ่มตัวอย่าง	8
การเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง	9
การสร้างรอยฝุ่จำลอง	10
การวัดค่าความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคก่อนได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล	10
การแบ่งกลุ่มทดลอง	11
กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ต่างภายในช่องปาก	11
การวัดค่าความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล	14
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ	14
บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย	17
อภิปรายผล	17
ข้อเสนอแนะ	19
บรรณานุกรม	20
ภาคผนวก	23
หน้าประวัติย่อผู้วิจัย	32



บัญชีตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1	12
ตารางที่ 2	15
ตารางที่ 3	15
ตารางที่ 4	24
ตารางที่ 5	25
ตารางที่ 6	26
ตารางที่ 7	27
ตารางที่ 8	29
ตารางที่ 9	30
ตารางที่ 10	31

บัญชีภาพประกอบ

		หน้า
ภาพที่ 1	ผลิตภัณฑ์แอซิดซูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่จำหน่ายในท้องตลาดที่ใช้ในการทดลองนี้	7
ภาพที่ 2	เครื่องวัดความแข็งผิวที่ใช้ในการทดลองนี้	8
ภาพที่ 3	แสดงตำแหน่งการตัดและขนาดของชิ้นงานตัวอย่าง	9
ภาพที่ 4	แสดงชิ้นงานตัวอย่างที่ทำการขัดเรียบ และมันเงา	10
ภาพที่ 5	แสดงตำแหน่งรอยกดบนผิวเคลือบฟันตัวอย่าง	10
ภาพที่ 6	ภาพถ่ายรอยกดบนผิวเคลือบฟันตัวอย่างจากกล้องจุลทรรศน์ของเครื่องวัดความแข็งผิวกำลังขยาย 50 เท่า	11
ภาพที่ 7	แสดงการใช้ฟลูออไรด์ปริมาณ 1 มิลลิเมตรต่อชิ้นงานตัวอย่าง 1 ชิ้น โดยใช้กระบอกฉีดยาที่มีปริมาตร 5 มิลลิเมตรเป็นเครื่องมือในการวัดปริมาตร	12
ภาพที่ 8	แสดงขั้นตอนการทำฟลูออไรด์เจลที่ผิวชิ้นงานตัวอย่าง	13
ภาพที่ 9	แสดงการแช่ชิ้นงานตัวอย่างในสารละลายสำหรับเร่งการคืนกลับของแร่ธาตุบนเครื่องคนสารเพื่อป้องกันการตกตะกอนของสารละลาย	13

บทที่ 1

บทนำ

การเกิดโรคฟันผุในเด็กไทยจากการสำรวจของกองทันตสาธารณสุขพบว่าเมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดฟันผุยิ่งมากขึ้นตาม¹ ปัจจัยที่ช่วยป้องกันฟันผุ ได้แก่ ปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟต อัตราการไหลของน้ำลาย รวมทั้งการมีฟลูออไรด์อยู่ในน้ำลายเพื่อช่วยสร้างความสมดุล หลักการคือ ต้องมีฟลูออไรด์อยู่ในสารละลายรอบตัวฟันขณะที่เกิดการละลายของผิวเคลือบฟันโดยมีกระบวนการหลัก คือ ยับยั้งการเกิดการสูญเสียแร่ธาตุที่ผิวฟัน (Demineralization) และส่งเสริมกระบวนการเกิดการคืนกลับแร่ธาตุที่ผิวฟัน (Remineralization) ภายใต้สภาวะปกติฟลูออไรด์จะส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุที่ผิวฟัน โดยคราบจุลินทรีย์จะเป็นแหล่งสะสมฟลูออไรด์ที่ละลายฟลูออไรด์ไอออนออกมาในขณะที่ช่องปากมีสภาพเป็นกรด ฟลูออไรด์จะลดอัตราการสูญเสียแร่ธาตุที่ผิวฟันโดยส่งเสริมการคืนกลับของผลึกฟลูออไรด์ไฮดรอกซีแอพาไทท์ (Fluoridated hydroxyapatite) ภายในชั้นรอยผุของผิวเคลือบฟัน โดยการใช้ฟลูออไรด์มีหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น ฟลูออไรด์ทางระบบ (Systemic fluoride) เช่น ฟลูออไรด์ในน้ำประปา (Water fluoridation) ฟลูออไรด์เสริมชนิดเม็ดและน้ำ (Fluoride supplement) เป็นต้น และฟลูออไรด์เฉพาะที่ (Topical fluoride) เช่น ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์เจล (Fluoride gel) เป็นต้น

ฟลูออไรด์เจลเป็นที่นิยมใช้ในการป้องกันฟันผุ โดยเมื่อเปรียบเทียบในแง่ของประสิทธิภาพของฟลูออไรด์พบว่าฟลูออไรด์เจลมีการสะสมของปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวฟันค่อนข้างสูง และคงอยู่ที่บริเวณผิวเคลือบฟันได้นาน² เมื่อเปรียบเทียบในแง่ของการใช้งานพบว่าฟลูออไรด์เจลมีความสะดวกในการใช้งาน และเมื่อเปรียบเทียบฟลูออไรด์ชนิดเจลชนิดต่าง ๆ ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium Fluoride; NaF), แอซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์ (Acidulated Phosphate Fluoride; APF) พบว่า แอซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์มีความเป็นกรดจึงช่วยส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุที่ผิวฟันได้ดี และยังมีผลยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟัน มีการสร้างแคลเซียมฟลูออไรด์ และการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปของฟลูออโรแอพาไทท์ (Fluoroapatite) ได้มากกว่าชนิดอื่น ซึ่งเหมาะสมในการใช้ป้องกันฟันผุ³

1. ที่มาและความสำคัญของการวิจัย

โรคฟันผุในฟันน้ำนมเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของบางประเทศรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากมีอัตราการเกิดโรคสูง ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเพิ่งมีฟันน้ำนมขึ้นครบทั้งปาก มีโรคฟันผุไปแล้วถึงร้อยละ 61.37 มีค่าเฉลี่ยฟันผุดูดถอน 3.21 ซึ่งต่อคน แนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นในเขตชนบทซึ่งเป็นเด็กกลุ่มใหญ่ของประเทศ อัตราเพิ่มของฟันผุในเด็กไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1 - 3 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุมากขึ้น โดยจากการสำรวจ

ในเด็กกลุ่มอายุ 6 ปี พบเด็กเป็นโรคฟันผุของฟันน้ำนมร้อยละ 80.64 และมีค่าเฉลี่ยฟันผุถอนสูงสุดถึง 5.43 ซี่ต่อคน¹

มาตรการป้องกันฟันผุที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือการใช้ฟลูออไรด์ ซึ่งได้มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบ เช่น เติมในน้ำประปา ผสมลงในนมให้เด็กรับประทาน และในรูปแบบฟลูออไรด์เจลหรือฟลูออไรด์วานิช ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุ

การศึกษาวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่สามารถป้องกันหรือลดสถานะฟันผุได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สารผสมของฟลูออไรด์เพื่อช่วยในการป้องกัน หรือลดสถานะฟันผุ หรือเสริมสร้างโครงสร้างของผิวเคลือบฟันที่มีสถานะฟันผุในระยะเริ่มแรก (Incipient caries) ให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุได้ ซึ่งรูปแบบของฟลูออไรด์ที่ทันตแพทย์นิยมใช้ในการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุในปัจจุบัน จะเป็นชนิดที่มีความเป็นกรด คือ 1.23% แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์ ซึ่งจะมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ประมาณ 12,300 ส่วนในล้านส่วน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมเพื่อใช้งานในประเทศของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฟลูออไรด์เจลชนิด 1.23% แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถลดการนำเข้าฟลูออไรด์เจลจากต่างประเทศและจะเป็นการลดต้นทุนของงานทันตกรรมป้องกันลงได้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ทดสอบผลของศรีนครินทรวิโรฒแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลในการป้องกันฟันผุ โดยศึกษาผลในการส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุในฟันผุชนิดขาวขุ่นจำลองโดยการวัดค่าความแข็งผิวฟันที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์เจลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ณ เวลา 28 วัน

3. สมมติฐานการวิจัย

ศรีนครินทรวิโรฒแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล (SWU 1.23% APF gel) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุได้ในผิวเคลือบฟันที่มีรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่ม (White spot lesion) โดยมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตของการวิจัยนี้เป็นการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการ (In vitro study)

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา

4.2.1 ตัวแปรต้น คือ แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล

4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความแข็งระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟัน

4.2.3 ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของชิ้นงานตัวอย่าง เวลาและวัสดุที่ใช้ในการขัดชิ้นงาน ตัวอย่าง ปริมาณแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่ใช้ เวลาที่แช่ชิ้นงานตัวอย่างในสารละลาย ตำแหน่งในการวัด ขนาดของแรงกด

5. คำสำคัญ

Fluoride gel, Remineralization, Demineralization, Surface microhardness, Artificial caries

6. ประโยชน์ของการวิจัย

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติสู่องค์กรวิชาชีพเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป และเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นอ้างอิง (Citation) ตลอดจนเป็นการให้ความรู้แก่ทันตบุคลากรและประชาชน การจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันเชื่อว่า กระบวนการหลักในการป้องกันฟันผุของฟลูออไรด์มาจากผลของฟลูออไรด์ต่อฟันที่ขึ้นมาในช่องปากแล้ว (Post - eruptive effect) เป็นส่วนใหญ่ คือ ต้องมีฟลูออไรด์อยู่ในสารละลายรอบ ๆ ตัวฟัน โดยเชื่อว่ากระบวนการสำคัญ ได้แก่ ผลของฟลูออไรด์ต่อกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุและกระบวนการคืนกลับแร่ธาตุที่ผิวฟัน (Demieralization - Remineralization cycle)^{3, 4}

การที่แร่ธาตุนั้นตัวฟันจะอยู่ในสภาวะสมดุลขึ้นอยู่กับค่า pH ความเข้มข้นของแคลเซียมฟอสเฟต และ ฟลูออไรด์ในสารละลายรอบตัวฟัน ในสภาวะปกติ น้ำลายจะอิมตัวด้วยแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของผิวเคลือบฟัน แต่จะไม่มีสารตกตะกอนของแคลเซียมและฟอสเฟต เนื่องจากในน้ำลายจะมีสารบางตัวที่ยับยั้งการตกตะกอนของสารเหล่านี้ เมื่อค่า pH ลดลง จะทำให้แอฟาไทท์ (Apatite) บนผิวเคลือบฟันละลายตัวออกมาได้มากขึ้น ในช่วง pH 4 - 7 การลดลงของค่า pH เพียง 1 จะทำให้มีการละลายตัวของไฮดรอกซีแอฟาไทท์ (Hydroxy apatite) เพิ่มมากขึ้นถึง 7 เท่า ซึ่งส่งผลต่อปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟตในน้ำลาย จากการศึกษาพบว่า ที่ค่า pH 5.2 - 5.5 จะเป็นภาวะที่ปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟตในน้ำลายต่ำกว่าจุดอิมตัวเล็กน้อย และถ้ามีการลดลงของค่า pH ลงต่ำกว่าจุดนี้ จะทำให้มีการละลายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงเรียกว่า pH นี้ว่า “Critical pH”^{5, 6}

เมื่อมีการสูญเสียแร่ธาตุ จะมีการคืนกลับแร่ธาตุที่ผิวฟันเกิดขึ้นไปพร้อมกัน โดยหากมีฟลูออไรด์แม้เพียงปริมาณต่ำ ๆ อยู่ในสารละลายรอบตัวฟัน ฟลูออไรด์ก็จะจับตัวกับผลึกแอฟาไทท์เกิดเป็นฟลูออโรแอฟาไทท์ หรือฟลูออโรไฮดรอกซีแอฟาไทท์ และจะอิมตัวอยู่ในสารละลายรอบตัวฟัน ทำให้ไปจับบนผิวเคลือบฟันที่มีการละลายไป ซึ่งฟลูออโรแอฟาไทท์จะต้านทานต่อการละลายของกรดได้มากกว่าไฮดรอกซีแอฟาไทท์ จึงทำให้บริเวณที่มีการคืนกลับแร่ธาตุ ได้แก่ บริเวณรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่มมีความแข็งแรงกว่าเคลือบฟันปกติทั่วไป การศึกษาทางระบาดวิทยาชี้ให้เห็นว่าการได้รับฟลูออไรด์เฉพาะที่เป็นประจำทุกวันในระดับความเข้มข้นต่ำ ๆ จะมีผลดีกว่าการได้รับฟลูออไรด์เป็นช่วง ๆ ที่ความเข้มข้นสูง ๆ^{7, 8}

การใช้ฟลูออไรด์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันฟันผุมิการนำมาใช้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ฟลูออไรด์ทางระบบ เช่น ฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม นมผสมฟลูออไรด์ (Milk fluoridation) ฟลูออไรด์เสริม การเติมฟลูออไรด์ในเกลือ (Salt fluoridation) และฟลูออไรด์เฉพาะที่ ซึ่งมีทั้งที่ใช้โดยผู้ป่วยเอง (Self - applied topical fluoride) เช่น ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ น้ำยาบ้วนปาก และฟลูออไรด์ที่ใช้โดยทันตแพทย์หรือทันตบุคลากร เช่น ฟลูออไรด์โฟม (Fluoride foam) ฟลูออไรด์วานิช (Fluoride varnish) ผงขัดฟันผสมฟลูออไรด์ (Fluoride prophylaxis paste) ฟลูออไรด์เจล จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ฟลูออไรด์เจลมีผลในการป้องกันฟันผุได้ร้อยละ 22-28 ฟลูออไรด์เจลที่ทันตแพทย์นิยมใช้เพื่อป้องกันฟันผุนั้น จะเป็นชนิดที่มีความเป็นกรด คือ 1.23% แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์ ซึ่งจะมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ประมาณ 12,300 ส่วนในล้านส่วน โดยกลไกที่สำคัญคือ แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์จะไปกีดผิวของเคลือบฟันทำให้เกิดแคลเซียมไอออนที่จะมารวมตัวกับฟลูออไรด์เกิดเป็นแคลเซียมฟลูออไรด์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี

ไฮโดรเจนไอออนซึ่งจะรวมตัวกับฟลูออไรด์กลายเป็นกรดไฮโดรฟลูออริก ที่สามารถแทรกผ่านเข้าไปในผิวเคลือบฟัน ทำให้มีปริมาณฟลูออไรด์สะสมที่ผิวเคลือบฟันมากขึ้น⁸⁻¹⁰ จากการศึกษาลักษณะของแคลเซียมฟอสเฟตโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดพบว่า ภายหลังจากการให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ จะเกิดแคลเซียมฟลูออไรด์สะสมบนผิวเคลือบฟันที่มีลักษณะเป็นกลุ่มผลึกกลมเล็กและเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ¹¹ หากใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดต่าง ๆ ที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูงกว่า 1,000 ส่วนในล้านส่วน จะมีการสร้างเป็นแคลเซียมฟลูออไรด์เก็บไว้บริเวณผิวฟันเป็นแหล่งสะสมฟลูออไรด์ (Fluoride reservoir) เมื่อมีการสร้างกรดจน pH บริเวณดังกล่าวลดต่ำลง ก็จะมีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมาช่วยในการยับยั้งกระบวนการเกิดฟันผุได้¹²

สารฟลูออไรด์ในรูปแบบเจล แม้ว่าไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อน แต่ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์เจลที่มีขายอยู่ในท้องตลาดก็ยังมีราคาสูง คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าฟลูออไรด์เจลสามารถผลิตได้ในประเทศ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือของนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตศรีนครินทรวิโรฒแอสซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล และคณะผู้วิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุกรายได้ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นและปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟัน โดยผลจากการศึกษาพบว่า ศรีนครินทรวิโรฒแอสซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลมีการแตกตัวให้ฟลูออไรด์ไอออนได้ในปริมาณที่เหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ข้อกำหนดของแอสซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่ตำรับยาแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกากำหนด (Convention USP, 2000) และปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังจากใช้ศรีนครินทรวิโรฒแอสซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลและฟลูออไรด์เจลที่จำหน่ายในท้องตลาดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่า ฟลูออไรด์เจลที่ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มีแนวโน้มประสิทธิภาพที่ดีใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์เจลที่จำหน่ายในท้องตลาด

การวัดความแข็งระดับจุลภาค (Microhardness) เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ทดสอบค่าความแข็งผิวฟัน และจะใช้การทดสอบความแข็งชนิดวิกเกอร์ (Vickers hardness test) เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสมในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแร่ธาตุ (Mineral density) โดยมีกวดค่าความแข็งผิวฟันก่อนเริ่มทำการทดลอง และวัดการเปลี่ยนแปลงความแข็งภายหลังการทดลอง¹³ การทดสอบความแข็งแบบนี้จะใช้หัวกดเพชรทรงปิระมิด (Diamond pyramid) ซึ่งควรเลือกใช้ น้ำหนักกดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดรอยกดที่สมบูรณ์ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม การวัดความแข็งชนิดวิกเกอร์นี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสำหรับการศึกษาวิจัยในชั้นตัวอย่างผิวเคลือบฟัน เนื่องจากรอยกดที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สามารถวัดระยะได้ง่าย และ วัดค่าความแข็งได้ในช่วงที่กว้างและมีหน่วยของค่าความแข็งเดียวคือ VHN ในการเตรียมชิ้นงานนั้นจะต้องผ่านการขัดอย่างละเอียดและปราศจากรอยขีดข่วนเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกดหัวกดลงบนรอยร้าวและรอยขีดข่วนบนผิวฟัน ซึ่งทำให้ค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

จากการศึกษาความแข็งภาคตัดขวาง (Cross - sectional microhardness) และความแข็งผิวระดับจุลภาค (Surface microhardness) พบว่า แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลทำให้เคลือบฟันมีการเพิ่มของแร่ธาตุ (Mineral gain) หรืออีกนัยหนึ่ง แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลทำให้เกิดการจับตัวของฟลูออไรด์กับเคลือบฟันได้ดีกว่าโซเดียมฟลูออไรด์ในสถานะที่เป็นกลาง ทั้งในเคลือบฟันปกติหรือเคลือบฟันที่จำลองสภาวะการผุ¹⁴ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาในขั้นต่อไปถึงการส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุในกรณีผิวเคลือบฟันถูกลดปริมาณแคลเซียมลง (Decalcification) เพื่อจำลองให้เกิดรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่มขึ้น โดยมีสมมติฐานว่า ศรีนครินทร์วิโรฒแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลจะสามารถส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุในฟันผุชนิดขาวขุ่นจำลองไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด



บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

1. วัสดุอุปกรณ์

- 1) ฟันหน้าตัดของวัว
- 2) ท่อพีวีซี
- 3) เรซิน อะคริลิกชนิดบ่มเอง (Self - curing acrylic resin)
- 4) กระดาษทรายน้ำ ความละเอียด 300 600 800 1,000 1,200 และ 2,000
- 5) ผงขัดอะลูมินาออกไซด์ (Alumina oxide)
- 6) สารละลายไทมอล 0.5% (0.5% Thymol solution)
- 7) หัวกรอกากเพชรปลายตรง ชนิดความเร็วสูง (High - speed straight diamond bur)
- 8) น้ำปราศจากประจุ (De - ionized water)
- 9) สารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุ (Demineralizing solution: 0.0221 g $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 0.0122 g KH_2PO_4 , 0.3 ml Acetic acid, 1 M KOH with 0.1 ppm F, pH 5.1.0)
- 10) สารละลายสำหรับเร่งการคืนกลับของแร่ธาตุ (Remineralizing solution: 0.0221 g $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 0.0122 g KH_2PO_4 , 0.4766 g HEPES, 0.9693 g KCl, 1 M KOH)
- 11) แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบอยู่ 12,300 ส่วนในล้านส่วนประกอบด้วย 2 ชนิด คือ
 - 11.1) ศรีนครินทร์วิโรฒแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล (SWU 1.23% APF gel) ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 - 11.2) แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่จำหน่ายในท้องตลาด (Acidulated phosphate fluoride gel, 60 Second[®], Germiphene, Canada) การทดลองนี้จะใช้ชื่อแทนว่า Commercial 1.23% APF gel



ภาพที่ 1 แสดงผลิตภัณฑ์แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลที่จำหน่ายในท้องตลาดที่ใช้ในการทดลองนี้

- 12) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereo Microscope)
- 13) เครื่องขัดผิววัสดุ (Polishing machine)
- 14) เครื่องคนสาร (Stirring machine)

15) เครื่องวัดความแข็งผิว (Microhardness tester, Future – Tech. Corp., Kanagawa, Japan)



ภาพที่ 2 เครื่องวัดความแข็งผิวที่ใช้ในการทดลองนี้

2. กลุ่มตัวอย่าง

ฟันหน้าตัดของวัวจำนวน 20 ซี่ โดยนำฟันที่ถูกถอนมาทำความสะอาด ขูดเศษเนื้อเยื่อรอบ ๆ ปลายรากฟันออกจนหมด ล้างด้วยน้ำ และแช่ในสารละลายไฮโมล 0.5% ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าจะนำมาใช้งาน ฟันที่ใช้ถูกคัดเลือกด้วยเงื่อนไข (Inclusion criteria) ดังนี้

- ผิวเคลือบฟันที่ไม่มีรอยผุและรอยขุนขาวเมื่อตรวจดูด้วยตาเปล่า
- ไม่มีรอยสีกร รอยแตก รอยร้าว


3. วิธีดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาผลของสรีนครินทรีโรตมแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลต่อการคืนแร่ธาตุของเคลือบฟันบริเวณรอยผุจำลอง มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้

3.1) การเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง

ตัดฟันวัวที่ระดับส่วนกลางฟันตามแนวยาว (Middle 1/3) ของตัวฟัน ด้วยหัวกรอกากเพชรปลายตรง ชนิดความเร็วสูง เพื่อให้ได้ชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นผิวเคลือบฟันด้านริมฝีปาก (Labial) โดยให้มีความกว้างชั้นละ 2 มิลลิเมตร ยาว 3 มิลลิเมตร โดยที่จะตัดฟันวัวให้ได้ชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 2 ชิ้นต่อฟัน 1 ซี่ ดังนั้นจะได้ชิ้นงานตัวอย่างที่ตัดแล้วทั้งหมด 40 ชิ้น จากนั้นนำชิ้นงานตัวอย่างไปลงบล็อกอะคริลิก โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร เป็นแบบหล่อ วางชิ้นงานตัวอย่างให้ผิวเคลือบฟันด้านริมฝีปากเสมอกับขอบท่อพีวีซี แล้วเทเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มเองลงไปให้ได้ความสูงของ

อะคริลิกประมาณ 2 มิลลิเมตร จากนั้นเขียนเครื่องหมายกำกับที่ท่อพีวีซีเพื่อบ่งบอกถึงซี่ฟัน และตำแหน่งของชิ้นงานตัวอย่าง หลังจากนั้นขัดผิวชิ้นงานตัวอย่างให้เรียบด้วยกระดาษทรายน้ำความละเอียด 300 600 800 1,000 1,200 และ 2,000 ตามลำดับ ด้วยเครื่องขัดผิววัสดุ ที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที ขัดความละเอียดละ 1 นาที จากนั้นนำชิ้นงานมาขัดด้วยผ้าสักหลาดร่วมกับผงขัดอะลูมินาออกไซด์ขนาด 0.05 ไมครอน ที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ขัดชิ้นละ 30 วินาที ชิ้นงานตัวอย่างที่คัดเลือกมาใช้ในการทดลองต้องมีลักษณะเป็นมัน ไม่มีรอยร้าว การขัดชิ้นงานต้องไม่ลึกถึงชั้นเนื้อฟันเมื่อทำการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ




ภาพที่ 4 แสดงชิ้นงานตัวอย่างที่ทำการขัดเรียบ และมันเงา

3.2) การสร้างรอยผุจำลอง


แช่ชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 40 ชิ้น ไว้ในสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นล้างด้วยน้ำปราศจากประจุเป็นเวลา 60 วินาที เพื่อกำจัดสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุที่อาจตกค้างอยู่ที่ผิวฟัน

3.3) การวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนได้รับแอซิดซูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล

นำชิ้นงานตัวอย่างที่ผ่านขั้นตอนการสร้างรอยฝูจำลองแล้วมาวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคด้วยเครื่องวัดความแข็งผิว (Microhardness tester, Future - Tech. Corp., Kanagawa, Japan) โดยใช้หัวกดเพชรชนิดวิกเกอร์ เลื่อนน้ำหนักแรงกดที่ 300 กรัม เป็นเวลา 15 วินาที จำนวน 4 รอยกด โดยห่างจากขอบของชิ้นงานอย่างน้อย 0.15 มิลลิเมตร สร้างเครื่องหมายไว้ที่ขอบท่อพีวีซี เพื่อกำหนดลำดับรอยกดในแต่ละชิ้นงาน และทำการวัดรอยกดผ่านจอภาพขาวดำ จากกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า และเลนส์วัตถุ 50 เท่า จากนั้นนำค่าความแข็งผิวพื้นที่ได้จากการกดทั้ง 4 ตำแหน่งมาคำนวณค่าเฉลี่ยความแข็งผิวของเคลือบฟัน



ภาพที่ 5 แสดงตำแหน่งรอยกดบนผิวเคลือบฟันตัวอย่าง



ภาพที่ 6 ภาพถ่ายรอยกดบนผิวเคลือบฟันตัวอย่างจากกล้องจุลทรรศน์ของเครื่องวัดความแข็งผิว กำลังขยาย 50 เท่า

3.4) การแบ่งกลุ่มทดลอง

นำชิ้นงานตัวอย่างที่วัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคแล้วมาแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel

กลุ่มที่ 2 ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

การแบ่งกลุ่มจะเป็นแบบสุ่ม โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองกลุ่มจะต้องได้รับชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นฟันซี่เดียวกัน แต่อยู่คนละตำแหน่งกัน ซึ่งตำแหน่งและซี่ฟันบนชิ้นงานตัวอย่างจะถูกกำหนดเครื่องหมายไว้แล้วจากที่กล่าวมาข้างต้น

3.5) กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ต่างภายในช่องปาก

การทดลองนี้ทำในห้องปฏิบัติการ มีการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ต่างภายในช่องปาก โดยนำกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ต่าง (pH - cycling) ซึ่งได้ดัดแปลงมาจากการศึกษาก่อนหน้านี้^{15, 16}

ตารางที่ 1 กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ต่างภายในช่องปาก

ช่วงการทดลอง	ขั้นตอนการทดลอง	ระยะเวลา
1	ทาฟลูออไรด์เจลที่ผิวชิ้นงานตัวอย่าง (ชิ้นงานละ 1 มิลลิลิตร)	4 นาที
	ล้างด้วยน้ำปราศจากประจุ	30 วินาที
	แช่ชิ้นงานตัวอย่างลงในสารละลายสำหรับเร่งการคืนกลับของแร่ธาตุ	3 ชั่วโมง
	แช่ชิ้นงานตัวอย่างลงในสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุ	1 ชั่วโมง
2	ทาฟลูออไรด์เจลที่ผิวชิ้นงานตัวอย่าง (ชิ้นงานละ 1 มิลลิลิตร)	4 นาที
	ล้างด้วยน้ำปราศจากประจุ	30 วินาที
	แช่ชิ้นงานตัวอย่างลงในสารละลายสำหรับเร่งการคืนกลับของแร่ธาตุ	3 ชั่วโมง
	แช่ชิ้นงานตัวอย่างลงในสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุ	1 ชั่วโมง
3	แช่ชิ้นงานตัวอย่างลงในสารละลายสำหรับเร่งการคืนกลับของแร่ธาตุ	16 ชั่วโมง

นำชิ้นส่วนตัวอย่างเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ต่างเป็นเวลา 28 วัน



ภาพที่ 7 แสดงการใช้ฟลูออไรด์ปริมาณ 1 มิลลิลิตรต่อชิ้นงานตัวอย่าง 1 ชิ้น

โดยใช้กระบอกฉีดยาที่มีปริมาตร 5 มิลลิลิตรเป็นเครื่องมือในการวัดปริมาตร



ภาพที่ 9 แสดงการแช่ชิ้นงานตัวอย่างในสารละลายสำหรับการคืนกลับของแร่ธาตุบนเครื่องคนสารเพื่อป้องกันการตกตะกอนของสารละลาย

3.6) การวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังได้รับแอสิตดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล
ชิ้นงานตัวอย่างทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ด่าง
ภายในช่องปากเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นชิ้นงานตัวอย่างทั้งหมดถูกล้างด้วยน้ำปราศจากประจุ และนำมาวัด

ค่าความแข็งผิวอีกครั้ง โดยวัดจากรอยกดแต่ละชิ้นงาน 4 ตำแหน่งเช่นเดียวกันกับการวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนได้รับการทาฟลูออไรด์เจลที่ผิวเคลือบฟัน รอยกดใหม่ในครั้งนี้มีระยะห่างจากรอยกดเดิมไม่น้อยกว่า 3 เท่าของขนาดรอยกดเดิม จากนั้นนำค่าความแข็งผิวพื้นที่ได้จากการกดทั้ง 4 ตำแหน่งมาคำนวณค่าเฉลี่ยความแข็งผิวของเคลือบฟัน

4. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวฟันของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยหาความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ด่างภายในช่องปากเป็นเวลา 28 วัน นำค่าเฉลี่ยความแข็งผิวที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ Paired t - test โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ SPSS



บทที่ 4

วิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผิวเคลือบฟันในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล เมื่อทำการเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน

Group	Vicker microhardness (Mean \pm SD)			P - value
	Pre-treatment	Post-treatment	Differences	
SWU 1.23% APF gel	200.97 \pm 47.59	247.55 \pm 32.79	46.19 \pm 38.94	0.000*
Commercial 1.23% APF gel	190.40 \pm 41.20	229.06 \pm 29.88	41.31 \pm 28.91	0.000*

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($P < 0.05$)

จากตารางที่ 2 เมื่อทำการเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel มีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลแตกต่างจากก่อนได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P = 0.000$) เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel มีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลแตกต่างจากก่อนได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P = 0.000$)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผิวเคลือบฟันในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล เมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

	Vicker microhardness (Mean \pm SD)		P - value
	SWU 1.23% APF gel	Commercial 1.23% APF gel	
Pre-treatment	200.97 \pm 47.59	190.40 \pm 41.20	0.298
Post-treatment	247.55 \pm 32.79	229.06 \pm 29.88	0.616
Differences	46.19 \pm 38.94	41.31 \pm 28.91	0.616

จากตารางที่ 3 เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P = 0.298$) เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังการได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P = 0.616$) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิว

เคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial .23% APF gel พบว่า ไม่มีความแตกต่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ($P = 0.616$)



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิจัย

ศรินคริทธิโรดมแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจมมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุ ได้ในผิวเคลือบฟันที่มีรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่มไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด

2. อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ใช้ฟันหน้าวัวเป็นตัวแทนในการศึกษาผลการคืนกลับแร่ธาตุในผิวเคลือบฟัน เนื่องจากฟันวัวมีองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกับฟันคน โดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสเฟต^{17, 18} และฟันวัวมีกลไกการเกิดกระบวนการการสูญเสียแร่ธาตุและการคืนกลับแร่ธาตุที่คล้ายคลึงกับฟันคน¹⁹⁻²¹ การใช้ฟันวัวยังลดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันผุก่อนการนำมาทดลองอีกด้วย²² นอกจากนี้ในการวิจัยที่ผ่านมาได้มีการนำฟันวัวมาใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและการดูดกลับฟลูออไรด์บนผิวเคลือบฟันอีกด้วย^{23, 24} ดังนั้น ฟันวัวจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและการได้รับฟลูออไรด์บนผิวเคลือบฟัน²²

การสร้างรอยผุจำลองบนผิวเคลือบฟันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย เช่น ชนิดของสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุ^{25, 26} ค่า pH ของสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุ^{15, 27} ประเภทของฟันที่ใช้ศึกษา เช่น ฟันคนหรือฟันวัว ความหนาของผิวเคลือบฟัน²⁸ ซึ่งมีผลทำให้เวลาในการเกิดรอยผุแตกต่างกัน พบว่า ฟันวัวมีอัตราการเกิดการผุที่เร็วกว่าฟันคนถึง 3 เท่า และมีอัตราการสูญเสียแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมากกว่าฟันคนถึง 2 เท่า นอกจากนี้ยังมีความลึกของรอยโรคบนผิวเคลือบฟันที่มากกว่าฟันคนถึง 1.7 เท่า เนื่องจากเคลือบฟันของวัวมีรูพรุนมากกว่าเคลือบฟันของคน²⁹⁻³¹ ทำให้ในการทดลองครั้งนี้ ต้องลดระยะเวลาการแช่สารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุเพื่อสร้างรอยผุจำลอง

จากผลการวิจัย พบว่า 1.23% แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจมสามารถทำให้ผิวเคลือบฟันที่มีรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่มแข็งขึ้นได้ เนื่องจากฟลูออไรด์ไปกระตุ้นให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุของผิวเคลือบฟัน¹⁴ เมื่อวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคจึงพบว่ามีความเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุบริเวณผอเคลือบฟันชั้นบน (superficial layer)^{14, 32} และยังมีสัมพันธ์กับแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของรอยโรคบนผิวเคลือบฟันอีกด้วย²³

เมื่อผิวเคลือบฟันที่มีรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่มได้รับฟลูออไรด์ จะมีการสร้างแคลเซียมฟลูออไรด์ (Calcium fluoride: CaF₂) ขึ้น เมื่ออยู่ในสภาพเป็นกรด แคลเซียมฟลูออไรด์แตกตัวจะปลดปล่อยฟลูออไรด์ไอออนออกมา ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออนและฟอสเฟตไอออนบนผิวเคลือบฟัน ให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นผลึกฟลูออโรไฮดรอกซีแอพาไทท์ ซึ่งจะไปตกตะกอนบนผิวเคลือบฟัน ทำให้ผิวเคลือบฟันมีความแข็งขึ้น เนื่องจากจะไปกระตุ้นให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุ และยับยั้งการสูญเสียแร่

ธาตุของผิวเคลือบฟัน³³ ฟลูออไรด์ยังมีผลไปลดความไวต่อกรดและเพิ่มความต้านทานต่อการเกิดรอยโรคของผิวเคลือบฟันอีกด้วย^{13, 23} นอกจากนี้ยังพบว่า ความถี่ในการได้รับฟลูออไรด์ที่มากขึ้น ส่งผลให้เคลือบฟันมีค่าความแข็งผิวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฟลูออไรด์จำนวนมากมาสะสมที่ผิวเคลือบฟัน

จากผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel มีค่าเพิ่มขึ้น 46.19 ± 38.94 VHN ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel มีค่าเพิ่มขึ้น 41.31 ± 28.91 VHN สามารถคิดเป็นร้อยละของการคืนกลับแร่ธาตุได้เท่ากับ 22.98 และ 21.70 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า น้ำลายมีผลทำให้ร้อยละของการคืนแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำลายมีคุณสมบัติเป็นบัฟเฟอร์จึงกระตุ้นให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุมากขึ้น และยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุ โดยจะพบว่าการศึกษารูปแบบที่เป็นการศึกษาภายในช่องปาก (In vivo study)^{13, 33} มีผลทำให้ร้อยละการคืนแร่ธาตุมากกว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งไม่ได้ใช้น้ำลายเป็นส่วนผสมในสารละลายเร่งการสะสมกลับของแร่ธาตุ

คณะผู้วิจัยได้เลือกชิ้นงานตัวอย่างแบบสุ่มมาทั้งสิ้น 7 ชิ้น เพื่อวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันวักก่อนที่จะนำไปใช้ในสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุเพื่อทำให้เกิดรอยผุจำลอง พบว่าชิ้นงานตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคใกล้เคียงกับความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันคนปกติ (Sound human enamel) โดยมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคเท่ากับ 320.0 ± 10 VHN ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา¹⁶ จากผลการวิจัยพบว่า ฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันได้รับยังไม่สามารถทำให้ผิวเคลือบฟันที่มีรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่มมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคเท่ากับผิวเคลือบฟันที่ปกติ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการให้ฟลูออไรด์เป็นจำนวน 28 วัน ซึ่งยังเป็นระยะเวลาที่สั้น และจากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการศึกษาใดที่สามารถทำให้ผิวเคลือบฟันที่มีรอยผุชนิดขาวขุ่นในระยะแรกเริ่มกลับมามีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคเท่ากับผิวเคลือบฟันที่ปกติได้^{13, 33}

3. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า ความแข็งผิวระดับจุลภาคของกลุ่มตัวอย่างมีค่าความแปรปรวนค่อนข้างสูง อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

3.1) การคัดเลือกฟันวักก่อนการนำไปขัด ทำโดยการดูด้วยตาเปล่าไม่ได้ใช้เครื่องมืออื่นในการคัดเลือก อาจทำให้ฟันวักบางซี่ที่มีรอยแตกระดับจุลภาคถูกคัดเลือกเข้ามาได้ ประกอบกับไม่ได้มีการจำกัดอายุของฟันที่ได้นำฟันมาใช้ในการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ฟันของฟันที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือน จะมีอัตราการสึกและผุกร่อนมากกว่าฟันวักที่มีอายุ 2 - 3 ปี³⁰ ทำให้ฟันวักที่ได้มีความหลากหลายซึ่งส่งผลให้ค่าความแปรปรวนค่อนข้างสูง

3.2) ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเครื่องมือ ทำให้ไม่สามารถวัดความหนาของผิวเคลือบฟันหลังจากการขัดให้ชิ้นงานเรียบ

3.3) ควรเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อลดค่าความแปรปรวนลง

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ควรที่จะได้รับการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสรีนครินทรวีโรฒแอสิดดูเรต ฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลในระดับที่สูงขึ้นไปอีก เพื่อให้สามารถนำสรีนครินทรวีโรฒแอสิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลไปใช้งานได้จริงทางคลินิก อันจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแอสิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลของคณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป



บรรณานุกรม

1. กองทันตสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 6 พศ. 2549-2550. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด; 2551.
2. Axelsson S, Soder B, Nordenram G, Petersson LG, Dahlgren H, Norlund A, et al. Effect of combined caries-preventive methods: a systematic review of controlled clinical trials. *Acta Odontol Scand* 2004;62(3):163-9.
3. Bader JD, Shugars DA, Bonito AJ. A systematic review of selected caries prevention and management methods. *Community Dent Oral Epidemiol* 2001;29(6):399-411.
4. Hellwig E, Lennon AM. Systemic versus topical fluoride. *Caries Res* 2004;38(3):258-62.
5. Larsen MJ, Pearce EI. Saturation of human saliva with respect to calcium salts. *Arch Oral Biol* 2003;48(4):317-22.
6. White DJ, Nancollas GH. Physical and chemical considerations of the role of firmly and loosely bound fluoride in caries prevention. *J Dent Res* 1990;69 Spec No:587-94; discussion 634-6.
7. Ripa LW. An evaluation of the use of professional (operator-applied) topical fluorides. *J Dent Res* 1990;69 Spec No:786-96; discussion 820-3.
8. Chow LC, Takagi S, Carey CM, Sieck BA. Remineralization effects of a two-solution fluoride mouthrinse: an in situ study. *J Dent Res* 2000;79(4):991-5.
9. Chow LC, Takagi S, Frukhtbeyn S, Sieck BA, Parry EE, Liao NS, et al. Remineralization effect of a low-concentration fluoride rinse in an intraoral model. *Caries Res* 2002;36(2):136-41.
10. Raven SJ, Schafer F, Duckworth RM, Gilbert RJ, Parr TA. Comparison between evaluation methods for the anti-caries efficacy of monofluorophosphate-containing dentifrices. *Caries Res* 1991;25(2):130-7.
11. Gerould CH. Electron microscope study of the mechanism of fluorine deposition in teeth. *J Dent Res* 1945;24:223-33.
12. Navarro M, Monte Alto LA, Cruz RA, Prazeres J. Calcium fluoride uptake by human enamel after use of fluoridated mouthrinses. *Braz Dent J* 2001;12(3):178-82.
13. Jardim JJ, Pagot MA, Maltz M. Artificial enamel dental caries treated with different topical fluoride regimes: an in situ study. *J Dent* 2008;36(6):396-401.
14. Delbem AC, Cury JA. Effect of application time of APF and NaF gels on microhardness and fluoride uptake of in vitro enamel caries. *Am J Dent* 2002;15(3):169-72.

15. Mukai Y, Lagerweij MD, ten Cate JM. Effect of a solution with high fluoride concentration on remineralization of shallow and deep root surface caries in vitro. *Caries Res* 2001;35(5):317-24.
16. กมลวรรณ คำทรัพย์, ชื่นมนัส บำรุงศรี, ภาวิณี ปฏิพัทธ์วุฒิกุล. ผลของโซเดียมฟลูออไรด์เจลที่ความเข้มข้นร้อยละ 1.1 และ 2 ต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันภายหลังกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุ. *วารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ* 2553;3:42.
17. Davidson CL, Boom G, Arends J. Calcium distribution in human and bovine surface enamel. *Caries Res* 1973;7(4):349-59.
18. Yassen GH, Platt JA, Hara AT. Bovine teeth as substitute for human teeth in dental research: a review of literature. *J Oral Sci* 2011;53(3):273-82.
19. Attin T, Hartmann O, Hilgers RD, Hellwig E. Fluoride retention of incipient enamel lesions after treatment with a calcium fluoride varnish in vivo. *Arch Oral Biol* 1995;40(3):169-74.
20. Buchalla W, Attin T, Schulte-Monting J, Hellwig E. Fluoride uptake, retention, and remineralization efficacy of a highly concentrated fluoride solution on enamel lesions in situ. *J Dent Res* 2002;81(5):329-33.
21. Karlinsey RL, Mackey AC, Walker TJ, Frederick KE, Blanken DD, Flaig SM, et al. In vitro remineralization of human and bovine white-spot enamel lesions by NaF dentifrices: A pilot study. *J Dent Oral Hyg* 2011;3(2):22-29.
22. Mellberg JR. Hard-tissue substrates for evaluation of cariogenic and anti-cariogenic activity in situ. *J Dent Res* 1992;71 Spec No:913-9.
23. Wiegand A, Krieger C, Attin R, Hellwig E, Attin T. Fluoride uptake and resistance to further demineralisation of demineralised enamel after application of differently concentrated acidulated sodium fluoride gels. *Clin Oral Investig* 2005;9(1):52-7.
24. Clark JW, Corpron RE, More FG, Easton JW, Merrill DF, Kowalski CJ. Comparison of the effects of two topical fluoride regimens on demineralized enamel in vivo. *J Dent Res* 1988;67(6):954-8.
25. Wiegand A, Wolmershauser S, Hellwig E, Attin T. Influence of buffering effects of dentifrices and fluoride gels on abrasion on eroded dentine. *Arch Oral Biol* 2004;49(4):259-65.
26. Hannig C, Hamkens A, Becker K, Attin R, Attin T. Erosive effects of different acids on bovine enamel: release of calcium and phosphate in vitro. *Arch Oral Biol* 2005;50(6):541-52.
27. Vieira AE, Delbem AC, Sasaki KT, Rodrigues E, Cury JA, Cunha RF. Fluoride dose response in pH-cycling models using bovine enamel. *Caries Res* 2005;39(6):514-20.
28. Lagerweij MD, ten Cate JM. Acid susceptibility at various depths of pH-cycled enamel and dentine specimens. *Caries Res* 2006;40(1):33-7.

29. Featherstone JD, Mellberg JR. Relative rates of progress of artificial carious lesions in bovine, ovine and human enamel. *Caries Res* 1981;15(1):109-14.
30. Attin T, Wegehaupt F, Gries D, Wiegand A. The potential of deciduous and permanent bovine enamel as substitute for deciduous and permanent human enamel: Erosion-abrasion experiments. *J Dent* 2007;35(10):773-7.
31. Amaechi BT, Higham SM, Edgar WM. Factors influencing the development of dental erosion in vitro: enamel type, temperature and exposure time. *J Oral Rehabil* 1999;26(8):624-30.
32. Featherstone JD, ten Cate JM, Shariati M, Arends J. Comparison of artificial caries-like lesions by quantitative microradiography and microhardness profiles. *Caries Res* 1983;17(5):385-91.
33. Lee YE, Baek HJ, Choi YH, Jeong SH, Park YD, Song KB. Comparison of remineralization effect of three topical fluoride regimens on enamel initial carious lesions. *J Dent* 2010;38(2):166-71.



ภาคผนวก

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวพื้ในระดับจุลภาคของชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 40 ชิ้น

ชิ้นงาน ที่	ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวของกลุ่มที่ 1 (SWU 1.23% APF gel)			ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวของกลุ่มที่ 2 (Commercial 1.23% APF gel)		
	ก่อนได้รับ APF gel	หลังได้รับ APF gel	ผลต่าง	ก่อนได้รับ APF gel	หลังได้รับ APF gel	ผลต่าง
	1	140.64	287.47	46.82	139.66	219.96
2	191.94	280.74	88.80	200.18	227.24	27.07
3	152.34	233.17	80.84	165.07	235.81	70.75
4	147.16	184.70	37.54	101.41	181.34	79.93
5	224.17	236.07	11.90	254.16	295.40	41.24
6	147.70	193.85	46.15	146.32	248.81	102.49
7	218.98	227.69	8.72	176.03	158.36	35.36
8	226.17	261.93	35.76	180.00	207.96	78.60
9	256.35	265.77	9.41	212.60	230.59	17.99
10	226.02	248.26	22.24	155.35	209.71	54.36
11	244.99	254.64	9.65	206.41	242.47	36.07
12	268.72	286.56	17.84	224.61	243.55	18.94
13	196.65	242.55	45.90	191.84	213.20	21.36
14	132.75	216.54	83.79	186.40	199.71	13.31
15	188.44	228.38	39.94	183.49	252.46	68.97
16	283.46	297.01	13.55	256.55	267.66	11.12
17	134.81	255.30	120.49	214.76	242.54	27.78
18	208.50	227.31	18.81	223.79	238.09	14.30
19	173.92	220.28	46.36	223.23	240.24	17.01
20	263.46	302.72	39.25	216.79	226.00	9.21

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลทางสถิติของความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคของกลุ่มที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel ก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปากเป็นเวลา 28 วัน

		Statistic	Std. Error	
Pre_SWU	Mean	200.9745	10.64202	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	178.7005	
		Upper Bound	223.2485	
	5% Trimmed Mean	200.6089		
	Median	202.5750		
	Variance	2265.051		
	Std. Deviation	47.59255		
	Minimum	132.75		
	Maximum	275.78		
	Range	143.03		
	Interquartile Range	91.43		
	Skewness	.004	.512	
	Kurtosis	-1.305	.992	
	Post_SWU	Mean	247.5470	7.33248
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	232.1999	
		Upper Bound	262.8941	
5% Trimmed Mean		247.9733		
Median		245.4050		
Variance		1075.305		
Std. Deviation		32.79184		
Minimum		184.70		
Maximum		302.72		
Range		118.02		
Interquartile Range		49.59		
Skewness		-.037	.512	
Kurtosis		-.578	.992	

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลทางสถิติของความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคของกลุ่มที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel ก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปากเป็นเวลา 28 วัน

		Statistic	Std. Error	
Pre_Com	Mean	190.4005	9.21154	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	171.1205	
		Upper Bound	209.6805	
	5% Trimmed Mean	191.6694		
	Median	196.0100		
	Variance	1697.051		
	Std. Deviation	41.19527		
	Minimum	101.41		
	Maximum	256.55		
	Range	155.14		
	Interquartile Range	63.84		
	Skewness	-.419	.512	
	Kurtosis	-.289	.992	
Post_Com	Mean	229.0550	6.68035	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	215.0729	
		Upper Bound	243.0371	
	5% Trimmed Mean	229.2967		
	Median	233.2000		
	Variance	892.541		
	Std. Deviation	29.87543		
	Minimum	158.36		
	Maximum	295.40		
	Range	137.04		
	Interquartile Range	32.72		
	Skewness	-.281	.512	
	Kurtosis	1.312	.992	

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลทางสถิติของความแข็งผิวฟันระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

				Statistic	Std. Error
Delta_SWU	Mean			46.1880	8.70691
	95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	27.9642	
			Upper Bound	64.4118	
	5% Trimmed Mean			42.6789	
	Median			38.3950	
	Variance			1516.207	
	Std. Deviation			38.93850	
	Minimum			8.72	
	Maximum			146.82	
	Range			138.10	
	Interquartile Range			57.60	
	Skewness			1.303	.512
	Kurtosis			1.156	.992
	Delta_Com	Mean			41.3080
95% Confidence Interval for Mean			Lower Bound	27.7759	
			Upper Bound	54.8401	
5% Trimmed Mean				39.6922	
Median				31.5700	
Variance				836.009	
Std. Deviation				28.91382	
Minimum				9.21	
Maximum				102.49	
Range				93.28	
Interquartile Range				53.05	
Skewness				.708	.512
Kurtosis				-.850	.992

ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบการกระจายตัวอย่างปกติ (Normal distribution) ของข้อมูล

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre_SWU	.147	20	.200 [*]	.933	20	.174
Pre_Com	.105	20	.200 [*]	.969	20	.736
Post_SWU	.094	20	.200 [*]	.972	20	.803
Post_Com	.117	20	.200 [*]	.968	20	.703

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.



ตารางที่ 9 แสดงการทดสอบค่าความแข็งแรงฟันระดับจุลภาคโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ

Paired t - test

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pre - Post_SWU	-46.57250	38.63720	8.63954	-64.65527	-28.48973	5.391	9	.000
Pre - Post_Com	-38.65450	31.77783	7.10574	-53.52698	-23.78202	5.440	9	.000
Pre_SWU - Pre_Com	10.57400	44.17638	9.87814	-10.10118	31.24918	1.070	9	.298
Post_SWU - Post_Com	18.49200	38.88588	8.69515	.29285	36.69115	2.127	9	.616

1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel ก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปาก

2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel ก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปาก

3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคก่อนเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปากระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

4) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงระดับจุลภาคหลังเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปากระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวฟันระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Delta SWU_Com	4.88000	42.82157	9.57519	-15.16111	24.92111	510	9	.616

ตั้งสมมติฐานการทดสอบคือ

H_0 : ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟันที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel ไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

H_1 : ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟันที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟันที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างกลุ่มการทดลองทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวระดับจุลภาคของผิวเคลือบฟันที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel ไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

หน้าประวัติย่อผู้วิจัย

1. หัวหน้าโครงการวิจัย

ชื่ออาจารย์ทันตแพทย์หญิง ขวัญชนก อยู่เจริญ

หน่วยงาน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระทรวงศึกษาธิการ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. (02) 664-1000 ต่อ 5826, 5081 โทรสาร (02) 664-1882

Email: kwanchanok9@gmail.com

ผู้ร่วมวิจัย 1

ชื่ออาจารย์ทันตแพทย์ณัฐรุจ แก้วสุทธา

หน่วยงาน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน สาขาทันตกรรมชุมชน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระทรวงศึกษาธิการ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. (02) 664-1000 ต่อ 5826, 5081 โทรสาร (02) 664-1882

Email: ballswu@gmail.com

ผู้ร่วมวิจัย 2

ชื่อ อาจารย์ทันตแพทย์หญิง วัลลภิชฐ์ วิสุทธิศักดิ์

หน่วยงาน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระทรวงศึกษาธิการ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. (02) 664-1000 ต่อ 5826, 5081 โทรสาร (02) 664-1882

Email: wallapit@hotmail.com

ผู้ร่วมวิจัย 3

ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร นิมกุลรัตน์

หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระทรวงศึกษาธิการ

63 ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ นครนายก 26120

โทร. (02) 664-1000 ต่อ 1618

Email: sathapor@swu.ac.th





บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อโครงการ

ผลของครีนครินทรวิโรฒแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลต่อการคืนกลับแร่ธาตุของเคลือบฟันบริเวณรอยผุจำลอง

Effect of Srinakharinwirot Acidulated Phosphate Fluoride Gel to Remineralization of Artificial Carious Enamel Lesions

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ทดสอบผลของครีนครินทรวิโรฒแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลในการป้องกันฟันผุ โดยศึกษาผลในการส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุในฟันผุชนิดขาวขุ่นจำลองโดยการวัดค่าความแข็งผิวฟันที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์เจลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ณ เวลา 28 วัน

ที่มาของการวิจัย

โรคฟันผุในฟันน้ำนมเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีอัตราการเกิดโรคสูง ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเพิ่งมีฟันน้ำนมขึ้นครบทั้งปาก มีโรคฟันผุไปแล้วถึงร้อยละ 61.37 มีค่าเฉลี่ยฟันผุดูดถอน 3.21 ซี่ต่อคน แนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นในเขตชนบทซึ่งเป็นเด็กกลุ่มใหญ่ของประเทศ อัตราเพิ่มของฟันผุในเด็กไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1 - 3 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุมากขึ้น โดยจากการสำรวจในเด็กกลุ่มอายุ 6 ปี พบเด็กเป็นโรคฟันผุของฟันน้ำนมร้อยละ 80.64 และมีค่าเฉลี่ยฟันผุดูดถอนสูงถึง 5.43 ซี่ต่อคน (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2551)

มาตรการป้องกันฟันผุที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือการใช้ฟลูออไรด์ ซึ่งได้มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบ เช่น เติมในน้ำประปา ผสมลงในนมให้เด็กรับประทาน และในรูปแบบฟลูออไรด์เจลหรือฟลูออไรด์วานิช ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุ

การศึกษาวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่สามารถป้องกันหรือลดสภาวะฟันผุได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สารผสมของฟลูออไรด์เพื่อช่วยในการป้องกัน หรือลดสภาวะฟันผุ หรือเสริมสร้างโครงสร้างของผิวเคลือบฟันที่มีสภาวะฟันผุในระยะเริ่มแรก (Incipient caries) ให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุได้ ซึ่งรูปแบบของฟลูออไรด์ที่ทันตแพทย์นิยมใช้ในการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุในปัจจุบัน จะเป็นชนิดที่มีความเป็นกรด คือ 1.23% แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์ ซึ่งจะมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ประมาณ 12,300 ส่วนในล้านส่วน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมเพื่อใช้งานในประเทศของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฟลูออไรด์เจลชนิด 1.23% แอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถลดการนำเข้าฟลูออไรด์เจลจากต่างประเทศและจะเป็นการลดต้นทุนของงานทันตกรรมป้องกันลงได้

การดำเนินงานและผลงานที่ได้รับจากการวิจัย (โดยสังเขป) พร้อมภาพประกอบ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาผลในการส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุในพืชมุขชนิดข้าวชุ่นจำลองโดยเปรียบเทียบจากค่าความแข็งผิวพืชมุขที่เพิ่มขึ้น ในพืชมุขที่ได้รับศรีนครินทร์วิโรฒแอซิด ดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลด เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์เจลดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด


กลุ่มตัวอย่าง

นำพืชมุขตัดของวัจจำนวน 20 ช่อ โดยนำพืชมุขที่ถูกถอนมาทำความสะอาด ชูตเศษเนื้อเยื่อรอบ ๆ ปลายรากพืชมุขออกจนหมด ล้างด้วยน้ำ และแช่ในสารละลายไฮมอล 0.5% ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าจะนำมาใช้งาน พืชมุขที่ใช้ถูกคัดเลือกด้วยเงื่อนไข (Inclusion criteria) ดังนี้

- พืชมุขเคลือบพืชมุขที่ไม่มีรอยผุและรอยชุ่นขาวเมื่อตรวจดูด้วยตาเปล่า
- ไม่มีรอยสี รอยแตก รอยร้าว

การเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง

ตัดพืชมุขที่ระดับส่วนกลางพืชมุขตามแนวยาว (Middle 1/3) ของตัวพืชมุข ด้วยหัวกรอกากเพชรปลายตรง ชนิดความเร็วสูง เพื่อให้ได้ชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นพืชมุขเคลือบพืชมุขด้านริมฝีปาก (Labial) โดยให้มีความกว้างชิ้นละ 2 มิลลิเมตร ยาว 3 มิลลิเมตร โดยที่จะตัดพืชมุขให้ได้ชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 2 ชิ้นต่อพืชมุข 1 ช่อ ดังนั้นจะได้ชิ้นงานตัวอย่างที่ตัดแล้วทั้งหมด 40 ชิ้น



ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งการตัดและขนาดของชิ้นงานตัวอย่าง

จากนั้นนำชิ้นงานตัวอย่างไปลงบล็อกอะคริลิก โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร เป็นแบบหล่อ วางชิ้นงานตัวอย่างให้พืชมุขเคลือบพืชมุขด้านริมฝีปากเสมอกับขอบท่อพีวีซี แล้วเทเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มเองลงไปให้ได้ความสูงของอะคริลิกประมาณ 2 มิลลิเมตร จากนั้นเขียนเครื่องหมายกำกับที่ท่อพีวีซีเพื่อบ่งบอกถึงพืชมุข และตำแหน่งของชิ้นงานตัวอย่าง หลังจากนั้นขัดผิวชิ้นงานตัวอย่างให้เรียบด้วยกระดาษทรายน้ำความละเอียด 300 600 800 1,000 1,200 และ 2,000 ตามลำดับ ด้วยเครื่องขัดผิววัสดุ ที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที ขัดความละเอียดละ 1 นาที จากนั้นนำชิ้นงานมาขัดด้วยผ้าสักหลาดร่วมกับผงขัดอะลูมินาออกไซด์ขนาด 0.05 ไมครอน ที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ขัดชิ้นละ 30 วินาที ชิ้นงานตัวอย่างที่คัดเลือกมาใช้ในการทดลองต้องมีลักษณะเป็นมัน ไม่มีรอยร้าว การขัดชิ้นงานต้องไม่ลึกถึงชั้นเนื้อพืชมุข เมื่อทำการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ




ภาพที่ 2 แสดงชิ้นงานตัวอย่างที่ทำการขัดเรียบ และมันเงา

การสร้างรอยฝุ่จำลอง

แช่ชิ้นงานตัวอย่างทั้ง 40 ชิ้น ไว้ในสารละลายสำหรับเร่งการสูญเสียแร่ธาตุเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

การวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนได้รับแอซิดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล

นำชิ้นงานตัวอย่างที่ผ่านขั้นตอนการสร้างรอยฝุ่จำลองแล้วมาวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคด้วยเครื่องวัดความแข็งผิว (Microhardness tester, Future - Tech. Corp., Kanagawa, Japan) โดยใช้หัวกดเพชรชนิดวิกเกอร์ เลือกน้ำหนักแรงกดที่ 300 กรัม เป็นเวลา 15 วินาที จำนวน 4 รอยกด โดยห่างจากขอบของชิ้นงานอย่างน้อย 0.15 มิลลิเมตร และทำการวัดรอยกดผ่านจอภาพกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า และเลนส์วัตถุ 50 เท่า จากนั้นนำค่าความแข็งผิวพื้นที่ได้จากการกดทั้ง 4 ตำแหน่งมาคำนวณค่าเฉลี่ยความแข็งผิวของเคลือบฟัน



ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งรอยกดบนผิวเคลือบฟันตัวอย่าง

การแบ่งกลุ่มทดลอง

นำชิ้นงานตัวอย่างที่วัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคแล้วมาแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel

กลุ่มที่ 2 ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel

การแบ่งกลุ่มจะเป็นแบบสุ่ม โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองกลุ่มจะต้องได้รับชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นพินซีเดียวกัน แต่อยู่คนละตำแหน่งกัน ซึ่งตำแหน่งและซีพินบนชิ้นงานตัวอย่างจะถูกกำหนดเครื่องหมายไว้แล้วจากที่กล่าวมาข้างต้น

กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปาก

การทดลองนี้ทำในห้องปฏิบัติการ มีการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปาก โดยนำกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่าง (pH - cycling) ซึ่งได้ตัดแปลงมาจากการศึกษาก่อนหน้านี้ (Mukai et al., 2001; กมลวรรณ และคณะ., 2553) และ ชิ้นงานตัวอย่างจะได้รับการทาด้วยฟลูออไรด์เป็นเวลา 4 นาที 2 ครั้งต่อวัน



ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการทาฟลูออไรด์เจลที่ผิวชิ้นงานตัวอย่าง

การวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล

ชิ้นงานตัวอย่างทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปากเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นชิ้นงานตัวอย่างทั้งหมดถูกล้างด้วยน้ำปราศจากประจุ และนำมาวัดค่าความแข็งผิวอีกครั้ง โดยวัดจากรอยกดแต่ละชิ้นงาน 4 ตำแหน่งเช่นเดียวกับกับการวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนได้รับการทาฟลูออไรด์เจลที่ผิวเคลือบฟัน รอยกดใหม่ในครั้งนี้มีระยะห่างจากรอยกดเดิมไม่น้อยกว่า 3 เท่าของขนาดรอยกดเดิม จากนั้นนำค่าความแข็งผิวพื้นที่ได้จากการกดทั้ง 4 ตำแหน่งมาคำนวณค่าเฉลี่ยความแข็งผิวของเคลือบฟัน

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวฟันของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยหาความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการจำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด - ต่างภายในช่องปากเป็นเวลา 28 วัน นำค่าเฉลี่ยความแข็งผิวที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ Paired t - test โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ SPSS

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผิวเคลือบฟันในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล เมื่อทำการเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน

Group	Vicker microhardness (Mean \pm SD)			P - value
	Pre-treatment	Post-treatment	Differences	
SWU 1.23% APF gel	200.97 \pm 47.59	247.55 \pm 32.79	46.19 \pm 38.94	0.000*
Commercial 1.23% APF gel	190.40 \pm 41.20	229.06 \pm 29.88	41.31 \pm 28.91	0.000*

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P < 0.05)

จากตารางที่ 1 เมื่อทำการเปรียบเทียบภายในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel มีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลแตกต่างจากก่อนได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.000) เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel มีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลแตกต่างจากก่อนได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.000)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผิวเคลือบฟันในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจล เมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

	Vicker microhardness (Mean \pm SD)		P - value
	SWU 1.23% APF gel	Commercial 1.23% APF gel	
Pre-treatment	200.97 \pm 47.59	190.40 \pm 41.20	0.298
Post-treatment	247.55 \pm 32.79	229.06 \pm 29.88	0.616
Differences	46.19 \pm 38.94	41.31 \pm 28.91	0.616

จากตารางที่ 2 เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.298) เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคหลังการได้รับแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.616) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย SWU 1.23% APF gel และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทาผิวเคลือบฟันด้วย Commercial 1.23% APF gel พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม (P = 0.616)

การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในการป้องกัน หรือ ลดสภาวะฟันผุ โดยการใช้ฟลูออไรด์เจลชนิด 1.23 % APF ที่ทางคณะฯผลิตขึ้น
- เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไปในขั้นตอนการวิจัยในมนุษย์ต่อไป

ผลงานวิจัย/ผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืออื่น ๆ ที่ได้จากการทำวิจัย และมี Impact ต่อสังคม, ประเทศชาติได้รับประโยชน์อะไร

ฟลูออไรด์เจลเป็นสารที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันฟันผุได้ ในปัจจุบันผู้ป่วยเด็กควรได้รับการเคลือบฟลูออไรด์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นการผลิตฟลูออไรด์ขึ้นใช้เองในประเทศ จะเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการลดต้นทุนของงานทันตกรรมป้องกันลงได้

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย

1. ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างฟันวีว และ หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำให้เกิดรอยผุจำลองในฟันวีว
2. ขั้นตอนการขัดผิวเคลือบฟัน และ การวัดความแข็งผิวฟันด้วยเครื่องใดความแข็งผิวระดับจุลภาค ไม่สามารถทำได้ในคณะทันตแพทย์ มศว เนื่องจากไม่มีเครื่องมือ ทำให้ต้องเดินทางไปวัดที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเกิดความล่าช้าในการทำวิจัย

งานวิจัยที่คาดว่าจะดำเนินการต่อไป

ทำการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการนำไปใช้ในผู้ป่วย และนำไปศึกษาผลทางคลินิกต่อไป

คณะผู้ทำวิจัย

คณะผู้ทำวิจัย

1. ชื่อสกุล อ. ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.
โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-6641000 ต่อ 5085- 5086 โทรสาร 02-6641882
อีเมลล์ kwanchanok9@gmail.com
2. ชื่อสกุล อาจารย์ทันตแพทย์ณัฐรุฐ แก้วสุทธา
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ตั้ง สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-6641000 ต่อ 5085- 5086 โทรสาร 02-6641882

Email: ballswu@gmail.com

3. **ชื่อสกุล
สังกัด**

อ. ทพญ. วัลลภิชฐ์ วิสุทธีศักดิ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ตั้ง สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-6641000 ต่อ 5085- 5086 โทรสาร 02-6641882

อีเมลล์ wallapit@hotmail.com

4. **ชื่อสกุล
สังกัด**

ผศ. ดร. สถาพร นิมกุลรัตน์

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ตั้ง 63 ถ. รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ. นครนายก 26120

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-6641000 ต่อ 1522-1523 โทรสาร -3729-5096

อีเมลล์ sathapor@swu.ac.th

ทุนสนับสนุน

ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2553

เริ่มงานวิจัย ปี 2553

สิ้นสุดงานวิจัย ปี 2555