

๖๖๖ ๙๒
๖ ๑๖๙ ๗
ร.๓

การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำงาน
จากเจ้าแกลบ บูนขาว บูนซีเมนต์ซีลิกา
ทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟต

ปริญญานิพนธ์

ของ

วนิดา ฉินะโรต

๑๐ ส.ค. ๒๕๓๙

เสนอต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา

มีนาคม ๒๕๓๘

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

195918

การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจาก
เถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์จิลิกา ทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟต

บทคัดย่อ

โดย

วนิดา ฉินนะโรต

เสนอต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา

มีนาคม 2538

การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปุ๋ยจาก ถ้ำกลบ ปูนขาว
ปูนซีเมนต์ซิลิกา ทรายละเอียด และสังกะสีซัลเฟต มาจากการคิดส่วนผสมแผนภาพสามเหลี่ยม
ด้านเท่าของซิงเกอร์ในงานเซรามิกส์ วัตถุประสงค์ทางกำลังรับแรงอัด ความต้านทาน
แรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัวและการไหลลื่น อดยนาสูตรปุ๋ยอัตราส่วนผสมเดิม
ที่อ้างอิงกันทั่วๆมา เปรียบเทียบกับงานปุ๋ยแลบที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุด สำหรับ
การนำมาพัฒนาต่อไปให้ได้ปุ๋ยที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับนำไปผลิตในงานอุตสาหกรรม จากการ
ทดสอบผลการวิเคราะห์พบว่า สูตรที่ 7 เป็นสูตรที่ดีที่สุดมีอัตราส่วนผสม ถ้ำกลบ 50 ปูนขาว
10 ปูนซีเมนต์ซิลิกา 40 ทรายละเอียดร้อยละ 61 และสังกะสีซัลเฟตร้อยละ 0.3 มีกำลัง
รับแรงอัด 37.03-43.97 กก./ตร.ซม. ความต้านทานแรงดึง 86.93-93.87 กก./ตร.ซม.
การดูดซึมน้ำร้อยละ 11.45-18.25 ระยะการก่อตัว 26.40-33.60 (มม./นาที) และการ
ไหลลื่นร้อยละ 104.60-111.40

An Experimental Study of Cement Plaster Mixture Made
from Rice Husk Ash, Calcium, Silica Cement, Sand and Zinc Sulphate.

An Abstract

By

Wanida chhinnasota

Presented in Partial fulfillment of the requirements for the
Master of Education degree in Industrial Educational
at Srinakharinwirot University

March 1995

This research attempted to create plaster mixture from ash, limestone, sand and zinc sulphate whose proportions were derived from the Triaxial diagram normally used in ceramics work. The plaster was tested against commonly used formula on such characteristics as compressive strength, tensile, water absorption, setting time and flows.

The selected best formula would then be developed for commercial uses. The experiment indicated that formula No.7 was the best mixture, consisting of 50 parts of rich hush ash, 10 parts of lime stone, 40 parts of silica cement, 61 parts of sand, and 0.3 parts of zinc sulphate. This mixture had a compression of 37.03-43.97 kilogram per square centimeter; Tensile Test 86.93-93.87 kilogram per square centimeter; water absorption 11.45-18.25 percent, setting time 26.40-33.60 (millimeter/per minute); and flow percentage of 104.60-111.40 per min.

คณะกรรมการควบคุมและคณะกรรมการสอบได้พิจารณาปริญญาโทฉบับนี้แล้ว
เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก
อุตสาหกรรมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้

คณะกรรมการควบคุม

.....*เกษียร อินทนนท์*.....ประชาชน

(อาจารย์พิเศษพิเศษ วิทยาดิจิตัล)

.....*วิชัย แก้วเพชร*.....กรรมการ

(ผศ.ดร.วิชัย แก้วเพชร)

คณะกรรมการสอบ

.....*เกษียร อินทนนท์*.....ประชาชน

(อาจารย์พิเศษพิเศษ วิทยาดิจิตัล)

.....*วิชัย แก้วเพชร*.....กรรมการ

(ผศ.ดร.วิชัย แก้วเพชร)

.....*รังศิยากรณ์ กาบระสิทธิ์*.....กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม

(อาจารย์รังศิยากรณ์ กาบระสิทธิ์)

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญาโทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.....*ศิริยุภา พูลสุวรรณ*.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ)

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538

ประกาศคุณูปการ

ผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำ แก่ไข คูแล และให้กำลังใจอย่างดียิ่งจาก อาจารย์เพ็ญสิทธิ์ โพธิจินดา และ ผศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์รังศิยากรณ์ กาประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ ชำราชากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดินด้านวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง กรมชลประทาน ที่กรุณาอนุเคราะห์สถานที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบในการดำเนินการวิจัย ทำให้การวิจัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น

ขอขอบคุณ แผนกเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรม และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่ช่วยเหลือในการเตรียมวัสดุ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการวิจัย

ขอขอบคุณ นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร และนางสาวนิสา มีฉัยยา ที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือติดต่อประสานงาน สนับสนุนและให้กำลังใจในการทำวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนและกำลังใจเป็นอย่างดี จากคณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาทุกท่าน ทั้งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน และสถาบันราชภัฏพระนคร ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้องและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสามารถกล่าวนามได้ทั้งหมดที่มีส่วนช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุน และให้กำลังใจในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณดีทั้งหมดของงานวิจัยครั้งนี้แต่บิดา มารดา และครู-อาจารย์ อันเป็นที่เคารพรักสูงสุด

สารบัญ

บทที่		หน้า
1	บทนำ.....	1
	ภูมิหลัง.....	1
	ความมุ่งหมายของการศึกษา.....	3
	ความสำคัญของการศึกษา.....	3
	ขอบเขตของการศึกษา.....	4
	นิยามศัพท์เฉพาะ.....	7
	สมมติฐานของการศึกษา.....	9
2	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานปูนฉาบ.....	11
	ความหมายของปูนฉาบ.....	11
	ชนิดของปูนฉาบ.....	11
	การผสมปูนฉาบ.....	15
	การฉาบปูน.....	17
	ข้อควรระวังในการฉาบปูน.....	24
	วัสดุผสมที่นำมาใช้ทำปูนฉาบ.....	26
	ปูนซีเมนต์.....	26
	ประเภทของปูนซีเมนต์.....	28
	ปูนซีเมนต์ชนิดซิกกาตรา สี.....	29
	เต้าแกลบ.....	31

บทที่	หน้า
ขุนขาว.....	35
ทราย.....	36
สังกะสีซัลเฟต.....	39
น้ำ.....	40
วิธีการอ่านค่าส่วนผสมจากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า.....	41
คุณสมบัติทางกายภาพของปูนฉาบ.....	43
การทดสอบกำลังอัด.....	43
การทดสอบความต้านทานแรงดึง.....	48
การทดสอบการดูดซึมน้ำ.....	52
การทดสอบระยะการก่อตัว.....	53
การทดสอบการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบ.....	56
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	58
3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า.....	61
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	61
วัสดุผสมที่ใช้ในการทดลอง.....	63
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง.....	63
ลำดับขั้นตอนในการทดลอง.....	64
การเปรียบเทียบและสรุปผลการทดลอง.....	65
การวิเคราะห์และอภิปรายผล.....	67
สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง.....	67

บทที่	หน้า
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	68
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	73
ความมุ่งหมายของการศึกษา.....	73
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	73
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	76
สรุปผลการวิจัย.....	76
การอภิปรายผล.....	77
ข้อเสนอแนะ.....	79
 บรรณานุกรม.....	 81
 ภาคผนวก.....	 84
ตอน ก.	85
ตอน ข.	95
ตอน ค.	101
ตอน ง.	113
 ประวัติผู้วิจัย.....	 116

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า	
1	กลุ่มตัวอย่าง อัตราส่วน เถ้าแกลบ บุนขาว บุนซีเมนต์ซีลิกาแต่ละจุดที่หาได้จาก แผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าจะนำไปรวมกับทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟต เพื่อจะได้บุนฉาบ.....	6
2	แสดงอัตราส่วนผสมของบุนฉาบที่ใช้กับงานต่าง ๆ	14
3	เปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิต การลงทุน การใช้งานและราคาระหว่างบุนซีเมนต์ เถ้าแกลบ บุนขาว กับซีเมนต์พอร์ตแลนด์.....	29
4	เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของบุนซีเมนต์พอร์ตแลนด์และ เถ้าแกลบ.....	31
5	ค่าความหนาแน่นของเถ้าแกลบและบุนซีเมนต์พอร์ตแลนด์.....	33
6	ผลการทดสอบการรับแรงกดของบุนสดที่ทำจากเถ้าแกลบชนิดต่าง ๆ ผสมกับ บุนขาว.....	35
7	กลุ่มตัวอย่างอัตราส่วนผสมของเถ้าแกลบ บุนขาว บุนซีเมนต์ซีลิกา แต่ละจุดที่หา ได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า.....	62
8	เปรียบเทียบและสรุปผลคุณสมบัติทางกายภาพของบุนฉาบที่ทำจากสูตร อัตราส่วนเดียวกับสูตรที่ทดลอง 8 สูตร.....	66
9	ผลการทดสอบกำลังอัดของบุนฉาบ.....	69
10	ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงของบุนฉาบ.....	70
11	ผลการทดสอบ การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว การไหลลื่น.....	72
12	กลุ่มตัวอย่างอัตราส่วนผสมของเถ้าแกลบ บุนขาว บุนซีเมนต์ซีลิกา แต่ละจุดที่หา ได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า จะนำไปรวมกับทรายละเอียดและสังกะสี ซัลเฟตซึ่งมีค่าคงที่.....	74
13	เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของบุนฉาบอัตราส่วนผสมเดิม กับบุนฉาบ สูตรที่ 7.....	112

บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1 แสดงแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าและวิธีอ่านค่าอัตราส่วนผสม.....	5
2 แสดงการทำระดับด้วยการฉีง เชือกหรือด้าย.....	19
3 แสดงการทำแนวปูนระดับ.....	20
4 แสดงการจัดเหลี่ยมทำระดับของเสา คาน หรือมุกกำแพง.....	21
5 แสดงการประหรือป้ายปูนเข้าไประหว่างปูนระดับ.....	22
6 แสดงการปรับระดับผิวหน้าด้วยบรทัด.....	23
7 แสดงแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าและวิธีอ่านค่าอัตราส่วนผสม.....	41
8 แสดงวิธีะการไหลแบบหล่อรูปกรวยและแบบหล่อก้อนทดสอบ ขนาด $2 \times 2 \times 2$ นิ้ว.....	44
9 แสดงเครื่องทดสอบกำลังอัดและการทดสอบของปูนฉาบ.....	47
10 แสดงแบบหล่อบริเคท์และเครื่องทดสอบแรงดึงของปูนฉาบ.....	49
11 แสดงชุดทดสอบไวแคต.....	56
12 กราฟแสดงการวิเคราะห์หากล้างอัดของปูนฉาบสูตรที่ใช้ทดสอบ เปรียบเทียบ กับสูตรมาตรฐาน.....	96
13 กราฟแสดงการวิเคราะห์หาความต้านทานแรงดึงของปูนฉาบสูตรที่ใช้ทดสอบ เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน.....	97
14 กราฟแสดงการวิเคราะห์หาการดูดซึมน้ำของปูนฉาบสูตรที่ใช้ทดสอบ เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน.....	98
15 กราฟแสดงการวิเคราะห์หาระยะการก่อตัวของปูนฉาบสูตรที่ใช้ทดสอบ เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน.....	99

ภาพประกอบ	หน้า
16 กราฟแสดงการวิเคราะห์หาการไหลลื่นของปูนฉาบที่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน.....	100
17 แสดงวัสดุในงานปูนฉาบได้แก่ เถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ตราเสือ สังกะสีซัลเฟต และทรายละเอียด.....	102
18 แสดงการร่อนวัสดุที่ใช้ผสมด้วยตะแกรง 150 เมช.....	102
19 แสดงการชั่งวัสดุที่ใช้ในงานปูนฉาบ.....	103
20 แสดงการใส่วัสดุผสมลงในอ่างผสมวัสดุ.....	103
21 แสดงการเทวัสดุลงในอ่างผสมเพื่อทำปูนฉาบ.....	104
22 แสดงชั้นทดลองแรงอัดและชั้นทดลองความต้านทานแรงดึง ขณะที่อยู่แบบ.....	104
23 แสดงการทดสอบระยะการก่อตัวด้วยเครื่องมือไวแคต.....	105
24 แสดงการอัดวัสดุปูนฉาบที่ใช้ทดสอบระยะการก่อตัวลงในแบบทดสอบ.....	105
25 แสดงการใส่ปูนฉาบอัดลงในแบบพิมพ์ เพื่อตรวจดูการก่อตัวและรอยแตกร้าว	106
26 แสดงการฉาบปูนฉาบลงในแบบพิมพ์เพื่อดูการไหลลื่น การก่อตัว และพื้นผิวหลังการฉาบว่ามีการแตกร้าวหรือไม่.....	106
27 แสดงการทดสอบระยะการก่อตัวหลังจากทิ้งไว้หลัง 45 นาทีด้วยเครื่องมือไวแคต.....	107
28 แสดงการอัดปูนฉาบลงในพิมพ์เพื่อหาการไหลลื่น.....	107
29 แสดงการถอดแบบพิมพ์เพื่อเตรียมทดสอบการไหลลื่นของปูนฉาบ.....	108
30 แสดงการทดสอบการไหลลื่นของปูนฉาบด้วยวิธีทดสอบการไหล.....	108
31 แสดงชั้นทดสอบที่จะนำมาทดสอบหากำลังอัดของปูนฉาบที่นำมาทดลอง.....	109
32 แสดงการเตรียมชั้นทดสอบในเครื่องทดสอบกำลังอัดของงานทดสอบวัสดุคอนกรีตที่กรมชลประทาน ถนนติวานนท์.....	109

ภาพประกอบ	หน้า
33 แสดงสภาพชิ้นทดสอบที่รับกำลังอัดได้ก่อนถูกทำลาย.....	110
34 แสดงการอ่านสเกลการวัดค่ากำลังอัดจากการทดสอบขึ้นทดลอง.....	110
35 แสดงการเตรียมชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดึงกับเครื่องทดสอบแรงดึงที่ งานทดสอบวัสดุคอนกรีต ที่กรมชลประทาน ถนนติวานนท์.....	111
36 แสดงการทดสอบหาความต้านทานแรงดึงในขณะที่ยื่นทดสอบอยู่ใน เครื่องทดสอบแรงดึง.....	111

บทที่ 1

บทนำ

ภูมิหลัง

งานก่อสร้างทั่วไปที่ทำได้ด้วยอิฐหรือซีเมนต์ มักนิยมฉาบปูนหรือถือปูน เพื่อสร้างความสวยงามให้กับผนัง หรือประดับตกแต่งกำแพงให้แลดูงดงามยิ่งขึ้น นอกจากนั้น อาจเป็นเครื่องป้องกันผิวอิฐก่อไม่ทำให้ได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น แสงแดดและฝน หรือป้องกันการจ้ำจมน้ำ และความชื้น เป็นต้น การฉาบอิฐถือปูนนี้นิยมปฏิบัติกันมาแต่โบราณด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวมา ในปัจจุบันนี้ การก่อสร้างบางแห่งที่สร้างด้วยคอนกรีตแต่ไม่ฉาบปูน หรือที่เรียกว่า "คอนกรีตเปลือย" นั้น เป็นที่นิยมอยู่บ้างด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจก็ตาม แต่งานฉาบปูนแก่ผนังคอนกรีต หรือก่ออิฐ ก็คงยังมีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักอาศัย (พงศ์พันธ์ วรสุนทรโรสถ. 2535 : 152-153)

ปูนฉาบ เป็นส่วนผสมของ ซีเมนต์ ทรายละเอียด ปูนขาว และน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมมีความเหนียวและเหลวสิ้นในขณะฉาบ เกาะติดกับพื้นหรือผนังที่จะฉาบได้ เป็นอย่างดี และสามารถทนต่อการขัดถูของเกรียงได้เป็นเวลานาน เพื่อทำผิวหน้าให้เรียบ (ประจักษ์ กุลประสูตร. 2535 : 206) อนึ่ง การฉาบปูนนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมวัสดุและใช้เทคนิคที่เหมาะสม เพื่อผลิตผลงานให้เป็นที่น่าพอใจงานปูนฉาบที่ไม่ดีมักทำให้เกิดรอยร้าวอันมีสาเหตุมาจากเทคนิคการฉาบปูน การเตรียมวัสดุปูนฉาบและสภาพภูมิอากาศ (สุพิชา วัชริน. 2532 : 41) นอกจากนั้น อรุณ ชัยศรี (2534 : 147) ได้กล่าวไว้ว่าการแตกร้าวของงานปูนฉาบเกิดจากการบิด และหดตัวภายในเนื้อของวัสดุคุณสมบัติที่มีความแตกต่างระหว่างผิวของผนัง และผิวของปูนที่ฉาบตลอดจนความชื้นที่มากกระทบผิวงานส่งผลให้น้ำในเนื้อปูนฉาบระเหยไปเร็ว รวมทั้งทักษะความชำนาญของช่างปูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดรอยร้าวได้ และการแก้ไขรอยร้าวเป็นการสิ้นเปลือง

เมื่อเทคนิคการผสมปูนฉาบและส่วนผสมของปูนฉาบ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรอยร้าว และรอยร้าวนั้นทำให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ดังนั้นถ้าหากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการฉาบปูน แล้วจะต้องควบคุมปัจจัยสองด้านนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อปูนฉาบใช้ซีเมนต์เป็นวัสดุหลัก (พิมพ์สุนทรสมัย. 2536 : 18) ถ้าหากมีการลดปริมาณปูนซีเมนต์ลงได้ และยังคงรักษาคุณภาพของปูนฉาบไว้ได้ ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยประหยัด งานวิจัยของปริญญา จินดาประเสริฐ (2529 : 8) เป็นเครื่องชี้แนะถึงการศึกษาทดลองเพื่อหาวัสดุอื่นมาทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ด้วยการผสมเถ้าแกลบ เมื่อนำไปทดสอบแรงดึงผิว การเกิดแนวร้าว การดูดซึมน้ำแล้วพบว่าสามารถใช้เถ้าแกลบแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ถึง ร้อยละ 50-60 โดยที่กำลังรับแรงอัดเท่ากับส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานวิจัยของวิวัฒน์ คลังวิจิตร (2535 : บทคัดย่อ) ทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการทำวัสดุแผ่น ทรายใช้วัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าแกลบ ปูนขาว และใยมะพร้าวหรือผักตบชวา ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีตามมาตรฐานและลดการ ใช้ซีเมนต์โดยไม่เสียคุณสมบัติเดิม งานวิจัยของอนุชิต กิตส์วิสต์ (2529 : 3) ทดลองใช้ เถ้าแกลบบดละเอียด และปูนขาวผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็ได้ ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว วัชระ ทองเจริญ และคนอื่น ๆ (2529 : 479) ได้รายงานผลการทดลองผสมเถ้าแกลบ และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ใน อัตราส่วน 30:70 ว่าได้ผลผลิตที่รับแรงอัดได้สูง เป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น ในเรื่องของงานปูนฉาบนี้ถ้ามีการลดปริมาณของปูนซีเมนต์ลง และนำวัสดุอื่นมา ทดแทน ก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่องานก่อสร้าง และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ในบรรดาวัสดุที่จะนำมาทดแทนนี้ จะใช้เถ้าแกลบ และปูนขาวแทนที่ซีเมนต์บางส่วน เนื่องจากเถ้าแกลบนั้นมีปริมาณซิลิกาเป็นส่วนมากเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ที่มีซิลิกาอยู่แล้ว (กรม วิทยาศาสตร์บริการ. 2523 : 23) และผสมปูนขาวเพื่อทำหน้าที่ช่วยให้ส่วนผสมมีความไหลลื่น ซึ่งจะสะดวกง่ายในการฉาบปูนและผิวงานปูนฉาบเรียบสวยรวมทั้งช่วยหน่วงระยะเวลาก่อตัวสามารถ กำหนดเวลาในการผสมอัตราส่วน ตลอดจนถึงเวลาทำงานฉาบปูนให้เสร็จทันต่อการแข็งตัวของ ส่วนผสม (ประณต กุลประสูต. 2536 : 207)อนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านงานปูนฉาบได้จึงได้ใช้สังกะสีซิลิเกตผสมลงไปด้วย (วินิต ช่อวิเชียร. 2529 : 56)

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว จึงน่าจะเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาปูนฉาบต่อไป ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะทดลองหาอัตราส่วนผสมของปูนฉาบที่เหมาะสม ราคาถูกและมีคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งจะพัฒนาจากอัตราส่วนผสมของปูนฉาบ คือปูนซีเมนต์ร้อยละ 15 น้ำร้อยละ 21 อากาศร้อยละ 3 วัสดุละเอียดร้อยละ 61 (วินิต ช่อวิเชียร. 2529 : 2) โดยใช้เถ้าแกลบและปูนขาวทดแทน ส่วนผสมของปูนซีเมนต์และจะหาอัตราส่วนผสม จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial Diagram) ในส่วนผสมร้อยละ 15 นำไปผสมกับวัสดุละเอียด ได้แก่ ทรายร้อยละ 61 สังกะสีซัลเฟตร้อยละ 0.3 และน้ำร้อยละ 21 นอกจากนั้น จะเป็นช่องว่างของอากาศที่เกิด ระหว่างผสมปูนฉาบ ผลจากการทดลองครั้งนี้คาดว่าจะได้ส่วนผสมปูนฉาบผสมสำเร็จที่สะดวก ในการนำไปใช้งาน และลดปัญหาการเกิดรอยร้าวที่เนื่องมาจากอัตราส่วนผสมไม่แน่นอนอีกทั้ง มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณสมบัติทางกายภาพด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะ การก่อตัวและการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบที่อยู่ในเกณฑ์การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสมเดิม

ความมุ่งหมายของการศึกษา


เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจากวัสดุเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ซิลิกา ทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟต โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึงผิว การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบที่อยู่ในเกณฑ์การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสมเดิม

ความสำคัญของการศึกษา

1. สามารถนำผลงานวิจัยไปผลิตปูนฉาบที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม
2. สามารถลดต้นทุนในการผลิตปูนฉาบผสมสำเร็จ

ขอบเขตของการศึกษา

1. ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนฉาบจากเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซีลีกาทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟตเป็นค่าคงที่
2. ในแต่ละอัตราส่วนผสมจะมีปูนซีเมนต์ซีลีกาไม่เกินร้อยละ 40 และปูนขาวไม่เกินร้อยละ 20
3. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ มีดังนี้
 - 3.1 ด้านกำลังอัด
 - 3.2 ความต้านทานแรงดึง
 - 3.3 การดูดซึมน้ำ
 - 3.4 ระยะเวลาการก่อตัว
 - 3.5 การไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบ
4. ประชากร ได้แก่ ปูนฉาบที่ได้จากส่วนผสมของเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซีลีกาทรายละเอียด และสังกะสีซัลเฟต
5. การทดลองนี้ ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ โดยใช้แผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า ดังภาพประกอบ 1 และตาราง 1



ภาพประกอบ 1 แสดงแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าและจำนวนกลุ่มตัวอย่างของอัตราส่วนผสม

ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างอัตราส่วนของเถ้าแกลบ ปูนขาว และปูนซีเมนต์ชิลิกา แต่ละจุดที่หาได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า จะนำไปรวมกับทรายละเอียดและ سنگกะสิซิลเพต เพื่อจะได้ปูนฉาบ

ส่วนผสมจุดที่	เถ้าแกลบ	ปูนขาว	ปูนซีเมนต์ชิลิกา	ทรายละเอียดร้อยละ	سنگกะสิซิลเพตร้อยละ
1	80	10	10	61	0.3
2	70	20	10	61	0.3
3	70	10	20	61	0.3
5	60	20	20	61	0.3
6	60	10	30	61	0.3
9	50	20	30	61	0.3
10	50	10	40	61	0.3
14	40	20	40	61	0.3

หมายเหตุ - เถ้าแกลบ ปูนขาวและปูนซีเมนต์ชิลิกาค่าที่ได้ 100 จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 15 ของส่วนผสมปูนฉาบ

- ส่วนผสมของเถ้าแกลบ ปูนขาวและปูนซีเมนต์ชิลิกา จุดที่ 1,2,3,5,6,9,10 และ 14 จะเป็นส่วนผสมที่ 1 ถึง 8 ตามลำดับ

ตัวอย่าง

สูตรที่ 1 ในจุดที่ 1 $(80+10+10)+61+0.3$

น้ำหนัก $(12+1.5+1.5)+61+0.3+21(\text{น้ำ})+2.7$ (อากาศระหว่างผสม)

ตัวแปรต้น

อัตราส่วนผสมระหว่าง เถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา ทราายละเอียด และ
สังกะสีซัลเฟต

ตัวแปรตาม

คุณสมบัติทางกายภาพต้านกำลังอัดความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว
และการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบ

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ปูนฉาบ หมายถึง ของผสมระหว่างทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ ปูนขาวและน้ำรดย
มีอัตราส่วนที่เหมาะสม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปูนถือ
2. ปูนซีเมนต์ซิลิกา หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่มีทรายประมาณร้อยละ 30
ได้แก่ ปูนตราเสือของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ชนิดบรรจุถุง 50 กิโลกรัม
3. ปูนขาว หมายถึงปูนที่ได้จากการเผาหินปูนแบบปูนขาวสุก มีจำหน่ายในท้องตลาด
บรรจุถุงละ 5.5 กิโลกรัม
4. เถ้าแกลบ หมายถึง จี้เถ้าที่ได้จากการเผาแกลบที่อุณหภูมิ 600-800 องศา
เซลเซียส มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเทา แล้วนำมาบดให้ละเอียดขนาด 100 เมช (mesh)
5. ทรายละเอียด หมายถึง ทรายน้ำจืดที่มีความละเอียดผ่านตะแกรงร่อน ขนาด
100 เมช
6. สังกะสีซัลเฟต หมายถึง เป็นสารประกอบที่สามัญที่สุดของสังกะสี ได้จากการ
เปลี่ยนแปลงสินแร่ หรือเรียกว่า สารผสมเพิ่ม

7. อัตราส่วนผสม หมายถึง ปริมาณของวัสดุผสมแต่ละตัวที่นำมาผสมเข้าด้วยกันเป็นปูนฉาบ ปริมาณของวัสดุผสมคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละโดยน้ำหนัก
8. อัตราส่วนผสมเต็ม หมายถึง ส่วนผสมปูนฉาบที่ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ร้อยละ 15 น้ำร้อยละ 21 อากาศร้อยละ 3 ทรายร้อยละ 61
9. วัสดุผสม หมายถึง วัสดุเนื้อที่ใช้ผสมเป็นปูนฉาบได้แก่ ทรายละเอียด ปูนขาว และซีเมนต์
10. มอร์ตาร์หรือปูนผสม หมายถึง ส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ และปูนขาว ตามส่วนแบ่งเป็นปูนก่อและปูนฉาบ งานกรณีที่เป็นปูนก่อใช้ทรายหยาบ ถ้าเป็นปูนฉาบใช้ทรายละเอียด
11. เมช หมายถึง หน่วยวัดขนาด หรือความละเอียดของมวลวัสดุ ซึ่งสามารถลอดช่องตะแกรงที่มีจำนวนรูต่อตารางนิ้วเท่าใด มีค่าเท่ากับเท่านี้เมช
12. แผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial Diagram) หมายถึง แผนผังตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่ใช้ในการคำนวณหาอัตราส่วนผสม ของวัสดุผสมที่ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ชิลิกาบางส่วน
13. คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติทางด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบ
14. กำลังอัด หมายถึง ค่าการรับกำลังอัดของก้อนปูนฉาบ เพื่อผลคุณภาพของปูนฉาบ มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
15. ความต้านทานแรงดึง หมายถึง ค่ากำลังแรงดึงของก้อนปูนฉาบมีผลออกมาในรูปความแข็งแรง มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
16. การดูดซึมน้ำ หมายถึง ปริมาณของน้ำที่แฉงอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำห้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณของน้ำที่เปลี่ยนไป
17. ระยะการก่อตัว หมายถึง ระยะเวลาที่ปูนฉาบเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะการแข็งตัวหาค่าด้วยการใช้ชุดทดสอบไวแคต

18. การไหลสั้น หมายถึง การไหลหรือการกระจายตัว เมื่อถูกยก-ขึ้นลงภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งความยืดหยุ่นระหว่างกัน มีค่าคิดเป็นร้อยละ

สมมติฐานของการศึกษา

อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจากเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา ทรายละเอียดและสังกะสีซิลิเกต มีคุณสมบัติทางกายภาพด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึงระยะการก่อตัว การไหลสั้น และการดูดซึมน้ำของเนื้อปูนฉาบที่เท่ากับหรือดีกว่าอัตราส่วนผสมเดิม

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร ตำราและงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ และทำให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยแยกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานปูนฉาบ
 - 1.1 ความหมายของปูนฉาบ
 - 1.2 ชนิดของปูนฉาบ
 - 1.3 การผสมปูนฉาบ
 - 1.4 การฉาบปูน
 - 1.5 ข้อควรระวังในการฉาบปูน
2. วัสดุผสมที่นำมาใช้ทำปูนฉาบ
 - 2.1 ปูนซีเมนต์
 - 2.1.1 ประเภทของปูนซีเมนต์
 - 2.1.2 ปูนซีเมนต์ซิลิกาตราเสือ
 - 2.2 ใยแก้ว
 - 2.3 ปูนขาว
 - 2.4 ทรายละเอียด
 - 2.5 สังกะสีซัลเฟต
 - 2.6 น้ำ
3. วิธีการอ่านค่าส่วนผสมจากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า
4. คุณสมบัติทางกายภาพของปูนฉาบ

- 4.1 การทดสอบกำลังอัด
 - 4.2 การทดสอบความต้านทานแรงดึง
 - 4.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำ
 - 4.4 การทดสอบระยะการก่อตัว
 - 4.5 การทดสอบการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานปูนฉาบ

1.1 ความหมายของปูนฉาบ ปูนผสม หรือบางที่เรียกมอร์ตาร์ (mortar) เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ หรือปูนขาวผสมอยู่ด้วยตามส่วน ใช้สำหรับเป็นปูนก่อหรือปูนฉาบ ดังนั้นปูนผสมหรือมอร์ตาร์ที่ดีจะต้องมีความเหลวลื่น เพื่อสะดวกต่อการทำงาน และมีคุณสมบัติที่ดี เนื่องจากจะต้องทำหน้าที่ทั้งยึดเหนี่ยวระหว่างกัน และยึดเหนี่ยวกับวัสดุที่ก่อหรือฉาบ เป็นต้น นอกจากนี้ปูนผสม หรือมอร์ตาร์ยังมีส่วนช่วยในการบดปรอยขรุขระที่เกิดจากการก่อสร้าง จึงเป็นผลทำให้อาคารที่สร้างมีความเรียบร้อย และสวยงามอีกด้วย (ประณต กุลประสูตร, 2536 : 205) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ปูนฉาบ หมายถึง มอร์ตาร์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการฉาบปิดผิวอิฐ หรือผิวคอนกรีตบดบล็อกและอื่น ๆ บางครั้งเรียกว่า ปูนถือ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ปูนขาว และทราย (ประณต กุลประสูตร, 2536 : 206) ปูนฉาบนี้จะช่วยป้องกันอันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น แดด ฝน และความร้อนที่ผ่านกำแพงเข้ามา รวมทั้งเป็นเครื่องประดับให้ผิวกำแพงมีลักษณะต่าง ๆ กัน (พงศ์พันธ์ วรสุนทรรส, 2535 : 153)

- 1.2 ชนิดของปูนฉาบ ปูนฉาบจำแนกออกตามวัสดุที่ใช้ผสมได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่
1. ไลม์มอร์ตาร์ (Lime Mortar)
 2. ซีเมนต์มอร์ตาร์ (Cement Mortar)
 3. ซีเมนต์ไลม์มอร์ตาร์ (Cement Lime Mortar)

1. โลมมอร์ตาร์ ปูนฉาบชนิดนี้เป็นส่วนผสมระหว่างปูนขาวกับทราย โดยมีน้ำเป็นตัวเติมที่สำคัญใช้เป็นทั้งปูนก่อ และปูนฉาบส่วนมากใช้กับงานชั่วคราว เช่น งานฝักหัด ก่ออิฐหรือฉาบปูนหรืองานแสดงต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงชั่วคราว ปูนฉาบชนิดนี้รับน้ำหนักได้มาก กันน้ำและความชื้นไม่ได้ สำหรับปูนก่อนิยมใช้ปูนขาวผสมกับทรายหยาบ ในขณะที่ปูนฉาบนิยมใช้ปูนขาวผสมกับทรายละเอียด

สำหรับอัตราส่วนผสมที่นิยมใช้กัน คือ

ปูนก่อ	อัตราส่วนผสม 1:3-4
	ปูนขาว 1 ส่วน
	ทรายหยาบ 3-4 ส่วน
ปูนฉาบ	อัตราส่วนผสม 1:2
	ปูนขาว 1 ส่วน
	ทรายละเอียด 2 ส่วน

2. ซีเมนต์มอร์ตาร์ ปูนชนิดนี้เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับทราย โดยมีน้ำเป็นตัวเติมที่สำคัญส่วนใหญ่อใช้เป็นปูนก่อ แต่ก็ถูกนำไปใช้เป็นปูนฉาบได้เช่นกัน โดยทั่วไปใช้ก่อผนังที่ต้องการกำลังสูง เนื่องจากสามารถต้านทานต่อน้ำหนักที่รองรับ และแรงดันทางด้านข้างที่เกิดขึ้นได้ดีและกันน้ำได้จึงนิยมนำไปก่อผนังห้องน้ำ ผนังอ่างเก็บน้ำ กำแพงกันดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน แต่ปูนชนิดนี้เมื่อก่อแล้วจะต้องบ่มเหมือนกับการบ่มคอนกรีตโดยทั่วไป เนื่องจากใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม

สำหรับอัตราส่วนผสมที่นิยมใช้กัน คือ

ปูนก่อ	ปูนเม็ด หรือปูนรองพื้นรับกระเบื้องปูพื้น อัตรา 1:3-4
	ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน

ทรายหยาบหรือทรายกลาง 3-4 ส่วน (ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน)
 งานกรณีที่ใช้ฉาบให้ใช้ทรายละเอียด

3. ซีเมนต์โลม์มอร์ตาร์ ปูนฉาบชนิดนี้ เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ปูนขาวกับทรายโดยมีน้ำเป็นตัวเติมที่สำคัญใช้เป็นทั้งปูนก่อและปูนฉาบ ปูนชนิดนี้มีคุณสมบัติดีกว่า โลม์มอร์ตาร์ แต่ด้อยกว่าซีเมนต์มอร์ตาร์ การนำปูนขาวผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความเหนียวให้กับปูนฉาบแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปริมาณของปูนฉาบ และช่วย ประหยัดปูนซีเมนต์ได้อีกด้วย ปูนชนิดนี้จะใช้กำลังพอควรและต้านทานน้ำได้บ้าง ดังนั้นจึง เหมาะกับการก่ออิฐ หรือฉาบปูนผนังที่มีหลังคาปกคลุม สำหรับปูนก่อนิยมใช้ปูนซีเมนต์ ปูนขาว กับทรายหยาบ ส่วนปูนฉาบนิยมใช้ปูนซีเมนต์ ปูนขาว กับทรายละเอียด

สำหรับอัตราส่วนผสมที่นิยมใช้กัน คือ

ปูนก่อหรือปูนรองพื้นรับกระเบื้องปูผนัง ใช้อัตราส่วน 1:1:3-4

ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน

ปูนขาว 1 ส่วน

ทรายหยาบหรือทรายกลาง 3-4 ส่วน (ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน)

ปูนฉาบ ใช้อัตราส่วน 1:1-2:3-6

ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน

ปูนขาว 1-2 ส่วน (ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน)

ทรายละเอียด 3-6 ส่วน (ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน)

อัตราส่วนผสมของปูนฉาบที่ใช้กับงานต่าง ๆ ได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนผสมของปูนฉาบที่ใช้กับงานต่าง ๆ

ประเภทของงาน	อัตราส่วนผสม	ปูนซีเมนต์	ปูนขาว	ทราย	หมายเหตุ
โพลีเมอร์ตาร์					
ปูนฉาบงานชั่วคราว ที่กันความชื้นและน้ำ ไม่ได้	1:2	-	1	2 (ทราย ละเอียด)	
ซีเมนต์มอร์ตาร์					
ปูนยึดสำหรับฉาบ ผิวหน้าคอนกรีต ชั้นแรก	1:3	1	-	3 (ทรายหยาบ)	
ซีเมนต์โพลีเมอร์ตาร์					
-ปูนฉาบครั้งที่ 1	1:1:3	1	1	3 (ทรายละเอียด)	
-ปูนฉาบครั้งที่ 2	1:2:6	1	2	6 (ทรายละเอียด)	
-ปูนฉาบครั้งที่ 3	1:1:6	1	1	6 (ทรายละเอียด)	

(ประณต กุลประสูตร. 2535 : 208-210)

1.3 การผสมปูนฉาบ การผสมปูนฉาบโดยทั่วไปอาจผสมด้วยมือหรือผสมด้วยเครื่อง สำหรับงานขนาดเล็กการผสมด้วยมือประหยัดกว่า อย่างไรก็ตามวัสดุผสมทั้งหมดต้องผสมเข้ากันอย่างทั่วถึง และวัสดุผสมนั้นกระจายออกอย่างสม่ำเสมอ

การผสมด้วยมือกระทำบนพื้นในกระบะผสมปูน หรือในรถเข็น แต่ส่วนใหญ่ผู้มักนิยมผสมในกระบะ

ลำดับขั้นตอนการทำงานสำหรับการผสมด้วยมือในกระบะผสมปูนมีดังต่อไปนี้ คือ

1. ปรับกระบะผสมปูนให้ระดับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำที่ฐานการผสมไหลไปรวมทางด้านใดด้านหนึ่งของกระบะ

2. เททรายที่เตรียมไว้ลงไปลงในกระบะผสมปูนประมาณครึ่งหนึ่งของประมาณทรายที่จะต้องใช้ทั้งหมดแล้ว เกลี่ยให้สม่ำเสมอจนทั่ว

3. เทปูนซีเมนต์หรือปูนขาวในปริมาณที่กำหนดลงไปบนทราย แล้วเกลี่ยให้สม่ำเสมอจนทั่ว จากนั้นเททรายที่เหลือทั้งหมดทับลงไปบนปูนซีเมนต์หรือปูนขาว แล้วเกลี่ยให้สม่ำเสมอเช่นกัน

4. ผสมหรือคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันด้วยพลั่วหรือจอบ

5. เติมน้ำสะอาดประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่กำหนดลงไปในส่วนผสม การเทน้ำให้ทางด้านใดด้านหนึ่งของกระบะ น้ำที่ตกลงไปจะซึมเข้าไปในส่วนผสมได้เองอย่าใช้น้ำจากท่อสายยาง เนื่องจากยากต่อการควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้น้ำเติม

6. ผสม หรือคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมด อีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างการผสม ให้เติมน้ำส่วนที่เหลือลงไป และผสมต่อไปจนส่วนผสมเข้ากันดี อาจทดลองใช้เกรียงตักขึ้นมาดู

7. หลังผสมส่วนผสมจนได้ที่แล้วให้ใช้พลั่ว หรือจอบกวาดส่วนผสมมากองรวมกันทางด้านใดด้านหนึ่งของกระบะ เนื่องจากสามารถป้องกันมิให้ส่วนผสมแห้งเร็วจนเกินไปได้

การผสมด้วยเครื่องจำเป็นสำหรับงานขนาดใหญ่เป็นการลดเวลา และแรงงานที่ใช้ในการผสม

ลำดับขั้นการทำงานสำหรับการผสมด้วยเครื่อง มีดังต่อไปนี้ คือ

1. เติมน้ำสะอาดในปริมาณเล็กน้อยลงไปในถัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้วัสดุผสมรวมตัวและติดกับด้านข้างของถัง วิธีนี้ยังสามารถป้องกันส่วนผสมมิให้เกาะเป็นก้อนแข็งบนใบพัดของเครื่องผสมได้อีกด้วย

2. เติมหทรายประมาณ 1 ใน 2 ถึง 1 ใน 3 ส่วน ของปริมาณทรายที่จะต้องใส่ทั้งหมดลงไปในถังควรเติมในขณะที่เครื่องผสมกำลังทำงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงเครียดกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ที่ใช้จับมากจนเกินไป

3. เติมนูนซีเมนต์หรือปูนขาวในปริมาณที่กำหนดลงไปในถัง

4. เติมหทรายที่เหลือทั้งหมดลงไปในถัง ขณะเดียวกันก็ให้เติมน้ำลงไปที่ละน้อยอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งส่วนผสมดังกล่าวมีความชื้นเหนียวตามต้องการ ใช้เวลาในการผสมประมาณ 3 ถึง 5 นาที การใช้เวลาเกินกว่านี้อาจจะทำให้ส่วนผสมมีฟองอากาศมากจนเกินไป อันจะเป็นผลทำให้ความแข็งแรงในการรับน้ำหนักลดลงได้

5. เมื่อผสมได้ที่แล้ว ให้เทส่วนผสมลงในกระบะหรือรถเข็น รอยจะต้องเทในขณะที่ยังเครื่องกำลังทำงานอยู่ (ประณต กฤษประสูตร. 2535 : 210-212)

ในการกำหนดส่วนผสมปูนฉาบจะวัดส่วนผสมโดยปริมาตร คือ การตวงวัดด้วยบุงกี ถัง หรือภาชนะอื่น และส่วนผสมที่ วัด ซึ่งรอยน้ำหนักของวัสดุผสมแต่ละอย่างด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยการวัด

การตวงวัดส่วนผสมโดยปริมาตรจะทำให้ได้ส่วนผสมที่ไม่แน่นอน เพราะการตวงแต่ละครั้งย่อมมีความแตกต่างของการปฏิบัติ รวมทั้งความแตกต่างในรูปลักษณะ หรือขนาดของก้อนวัสดุและความชื้นที่มีอยู่ในวัสดุต่างกัน ตัวอย่างเช่น ทรายพองตัวเพราะความชื้นทำให้ได้เนื้อทรายแตกต่างกันไปถึง ร้อยละ 30 ส่วนการวัดชั่งรอยน้ำหนัก จะได้ส่วนผสมที่แน่นอน หรือผิดพลาดน้อยกว่า เป็นผลให้ปูนฉาบมีกำลังสูงและไม่เกิดการแตกร้าว แต่ในการชั่งส่วนผสมโดยน้ำหนักจะต้องมีข้อควรระวังดังนี้ คือ

1. ต้องตรวจและทำความสะอาดเครื่องชั่งก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อความเที่ยงตรงเมื่อชั่ง

2. ในการเทวัสดุลงบนเครื่องชั่ง ต้องเทใส่ด้วยความระมัดระวัง
3. การผสมส่วนผสมโดยน้ำหนัก ควรชั่งน้ำหนักของน้ำด้วย (นิพัทธ์

เจียมประเสริฐ. 2524 : 109-114)

1.4 การฉาบปูน การฉาบปูนนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม นอกจากนั้น ยังต้องมีการพิจารณาผนัง หรือส่วนที่จะฉาบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และพร้อมที่จะฉาบ เพื่อให้งานฉาบปูนเป็นงานที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม พิกพ สุนทรสมัย (2536 : 217-220) ได้กล่าวถึงการเตรียมงานฉาบปูน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.4.1 ศึกษาแบบก่อสร้างอย่างละเอียด เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับช่างปูน จะต้องสามารถอ่านแบบก่อสร้างได้ ซึ่งจะทราทำงานมีความรัดกุมถูกต้องมากยิ่งขึ้น ขั้นแรกนำแบบก่อสร้างทั้งหมดมาดูอย่างกว้าง ๆ จะเห็นส่วนที่เป็นรูปตัด และความสัมพันธ์ของตัวไม้ และโครงสร้างต่าง ๆ ขึ้นต่อไปดูเป็นส่วน ๆ ว่าจะงานที่จะต้องทำนั้นอยู่ตรงส่วนใด และทำความเข้าใจละเอียด อาจมีการจดบันทึกคิดตัวไม้เพื่อปฏิบัติงาน ต้องมั่นใจได้ว่า จะต้องทำงานได้และเสร็จทันตามกำหนดเวลา ซึ่งการศึกษาแบบก่อนลงมือปฏิบัติงานนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยได้เป็นอย่างดี

1.4.2 สืบหาพื้นที่ที่จะทำการฉาบปูน เพื่อสำรวจความบกพร่องของบริเวณที่จะฉาบปูน ซึ่งอาจเนื่องมาจากการก่ออิฐและความเข้าใจผิดในการทำงานของช่างอื่น ๆ ก่อนฉาบปูนจึงต้องมีการสำรวจ แก้ว และวางแผนกำหนดงานจากพื้นที่ที่จะฉาบปูนกับจำนวนคนงาน และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

1.4.3 การเตรียมเครื่องมือสำหรับการฉาบปูน เครื่องมือในการฉาบปูนมีดังนี้

กระบะหมักปูน ใช้สำหรับหมักปูนอย่างน้อย 16 ชั่วโมง

กระบะใหญ่สำหรับผสมปูน อาจก่อด้วยอิฐชั่วคราว หรือทำด้วยไม้ก็ได้

มีขนาดประมาณ 1.5 เมตร x 2.00 เมตร

จอบหรือพลั่ว ใช้ผสมคลุกเคล้าและตักปูนฉาบ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ตักวัสดุผสมอื่น ๆ ด้วย

กระป๋อง ควรเป็นกระป๋องเหล็ก

แปรงขนอ่อนมีด้าม ใช้สำหรับล้าง เครื่องมือและสไลด์น้ำใส่ผิวกำแพง

ไม้บรรทัดยาวหรือไม้สามเหลี่ยม ใช้ทำระดับผิวกำแพงลาดปูน และ

บางครั้งอาจใช้ขีดเส้นทาบแนวก็ได้มีความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร

กระบะไม้ เส็กถ่อปูน จะต้องเบาและมีด้ามจับได้ถนัด

เกรียงไม้ ขนาดพอดีกับมือใช้ใส่ผิวหน้าให้เรียบ

เกรียงเหล็กหัวแหลมปลายมน ใช้ปาดปูนลงผนังและทำเพ็ยม

ลูกตึง จะต้องมีเชือกผูกติดครบและระดับน้ำไม้หรือลูมิเนียมเที่ยงตรง

ใช้การได้

ไม้เมตรหรือตลับเมตร ใช้วัดขนาดความหนา

ไม้กวาดดอกหญ้า ใช้สำหรับปัดผิวงานให้สวยงาม

แผ่นพองน้ำมีขนาดเท่ากับหน้าเกรียงไม้ ใช้ลบลรอยคราบน้ำปูน

ในขั้นตอนสุดท้ายของการฉาบปูน

1.4.4 การทำนั่งร้าน สำหรับงานในที่สูงต้องทำนั่งร้านที่แน่นหนา แข็งแรง ไม้จำเป็นต้องคำนึงถึงความสวยงาม เพียงแต่มีการยึดเกาะกันและกันเป็นไม้ตั้งคู่ แล้วพาดคานไม้คร่าวสองแนววางไม้คร่าวบนคานเป็นระยะ 50-70 เซนติเมตร ตีตะปูยึดแล้วใช้ไม้แบบสองแผ่นวางพาด ตอกตะปูติดไม้ที่แผ่นเลื่อนได้ นอกจากนี้ไม้ไผ่เป็นลำยาว อาจนำมาต่อกันโดยผูกชะเนาะก็เป็นนั่งร้านได้ดี


1.4.4 การชุบน้ำปูนผนังอิฐ และสกัดเป็นรอย ผนัง หรือกำแพงที่ต้องการฉาบปูน ถ้าเรียบเกินไปการยึดเกาะของปูนฉาบจะไม่ดีจึงต้องมีการชุบหรือกระเทาะแนวปูนผนังหรือกำแพงนั้นให้เป็นรอยลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร จะทำให้การยึดเกาะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

1.4.6 ทำความสะอาดผนังด้วยการใช้ไม้กวาดหรือไม้ล้มเบาให้เศษหรือฝุ่นปูนหลุดออกไป โดยเฉพาะตามมุมของงาน

1.4.7 การรดน้ำก่อนฉาบปูน ผนัง หรือกำแพงที่แห้งเกินไปจะดูดซึมน้ำจากปูนฉาบอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการแตกร้าวของปูนฉาบในภายหลัง ฉะนั้น


ก่อนฉาบปูนจึงต้องมีการรดน้ำ หรือพรมน้ำให้ผืนผนัง หรือกำแพงมีความชุ่มชื้น หลังจากรดหรือพรมน้ำแล้วทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที จึงฉาบปูนเพื่อให้น้ำซึมผ่านผนังหรือกำแพงและป้องกันเมื่อบัวปูนฉาบผสมกับน้ำที่ผิวกำแพงซึ่งจะทำให้ปูนฉาบมีความเหลวเกินไป

1.4.8 วิธีการฉาบปูน วิธีหรือเทคนิคของการฉาบปูนในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธีด้วยกัน วิธีที่ง่าย ๆ แต่ได้ผลดีมีดังต่อไปนี้คือ




ภาพประกอบ 2 แสดงการทำระดับด้วยการยิงเชือกหรือด้าย

1. ทำระดับด้วยการขึงเชือกหรือด้ายทั้งแนวนอน และแนวตั้งบนพื้นที่บริเวณที่จะทำการฉาบ ในกรณีฉาบผนังหรือกำแพงจะต้องขึงเชือกแต่ละจุดให้ห่างกันประมาณ 3 ใน 4 ของความยาวของบรรทัด ดังภาพประกอบ 2 เพื่อที่บรรทัดจะปาดถึง เชือกระดับควรจะห่างจากผนังหรือกำแพงประมาณ 1 ถึง 1.5 เซนติเมตร ถ้าจำเป็นต้องฉาบปูนหนากว่านี้จะต้องใช้วิธีฉาบหลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากถ้าฉาบครั้งเดียวปูนจะหลุด เพราะทานน้ำหนักของตัวเองไม่ได้ ในขณะที่ทำการขึงเชือกระดับจะต้องใช้ตั้งหรือระดับนี้ทำการตรวจสอบระดับให้ถูกต้องทั้งแนวตั้ง และแนวนอน จากนั้นให้ชันปูนเต็มท่อนระดับด้วยการก่อปูนระดับไปตามตำแหน่งต่าง ๆ ตามจุดตัดของเชือกระดับให้เสมอกับแนวเชือก จากนั้นปะปูนระหว่างปูนระดับที่อยู่ในแนวตั้งอันเดียวกันจากบนลงล่าง ดังภาพประกอบ 3 เมื่อทำตลอดแนวแล้วให้ใช้บรรทัดทำการปาด โดยใช้ปูนระดับเป็นแนว การทำแนวของปูนระดับในแนวตั้งนี้จะทำที่แนวก็ได้ แต่ควรจะทำพอที่ผู้ฉาบปูนสามารถที่จะฉาบปูนได้เสร็จก่อนที่ปูนจะแข็งตัว สำหรับการจับเหล็กทำระดับของเสา คานหรือมุกกำแพง ให้จับเหล็กทำระดับที่เหล็กมเสาหรือคานหรือที่มุกกำแพงโดยตลอดแนวให้ได้ระดับเสมอกับแนวเชือก ดังภาพประกอบ 4




ภาพประกอบ 3 แสดงการทำแนวปูนระดับ




ภาพประกอบ 4 แสดงการจัดเหลี่ยมที่ระดับของเสา คาน หรือมุมกำแพง

2. ราคาน้ำตรงส่วนที่จะฉาบปูนพอหมาดตัวดีแล้วก็เริ่มทำการปะปูน ระหว่างปูนระดับหรือระหว่างระดับซึ่งทำไว้ที่เหลี่ยมเสาโดยเริ่มจากมุมของด้านใดด้านหนึ่ง จากบนลงล่าง ดังภาพประกอบ 5 ด้วยการใส่เกรียงก่อดูหรือเกรียงฉาบปูนก็ได้ ตักปูนป้ายเข้าไประหว่างปูนระดับ หรือระหว่างระดับที่เหลี่ยมเสา โดยให้สูงกว่าระดับของปูนระดับเล็กน้อย ส่วนวิธีการป้ายปูนให้ป้ายจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง ด้วยการป้ายให้ซ้อนทับกันครึ่งลูก ขณะทำการป้ายให้กดเล็กน้อยและให้ป้ายเอียงขึ้นสูงทางด้านขวา การปะปูนนี้ให้เป็นช่อง ๆ ระหว่างช่องของปูนระดับที่ทำไว้ อนึ่งในระหว่างนี้อาจจะต้องมีการเสริมปูนเข้าไปที่จุดหนึ่งจุดใดก็ได้ตามความต้องการ และถ้าผนังแห้งก็จะต้องใช้น้ำราดเสียก่อนทุกครั้งแล้วปล่อยให้หมาดแล้วจึงค่อยทำการปะปูนต่อไป



ภาพประกอบ 5 แสดงการปะหรือป้ายปูนเข้าไประหว่างปูนระดับ

3. ปรับระดับผิวหน้าด้วยบรรทัด โดยใช้ปูนระดับหรือเหล็กมที่ทาไว้ก่อนหน้านี้เป็นแนว แล้วถูบรรทัด ไป-มา ตามยาวไปบนแนวปูนระดับ โดยเริ่มจากด้านล่างสู่ด้านบน จนสุดแนวปูนระดับที่ทาไว้ ดังภาพประกอบ 6 ก่อนนำบรรทัดไปใช้งานให้สังเกตความสะอาดผิวหน้าของบรรทัดเสียก่อนทุกครั้ง และในระหว่างการทาก็ควรจะล้างบรรทัดบ่อย ๆ เพื่อป้องกันมิให้ปูนติดหน้าบรรทัด ในทางเองเดียวกันระหว่างการปรับผิวหน้าก็อาจจะต้องมีการเสริมปูนเข้าไปอีกเช่นกัน ดังนั้นหลังจากการที่มีการเสริมปูนเข้าไปแล้วก็ต้องใช้บรรทัด ทาการปรับผิวหน้าอีกครั้ง ขณะทำงานให้สังเกตดูเศษหิน หรือกรวดที่ติดอยู่กับผิวปูน ถ้ามิให้เอาออกเสีย เพราะจะทำให้ผิวปูนเป็นรอยเมื่อตกแต่งด้วยเกรียงฉาบปูน จากนั้นทิ้งไว้ให้ผิวหมาดแล้วจึงดำเนินการในขั้นต่อไป ผิวปูนที่ได้จากการปรับด้วยบรรทัดนี้จะ เรียบพอประมาณ



ภาพประกอบ 6 แสดงการปรับระดับผิวหน้าด้วยบรรทัด

4. แต่งผิวหน้าให้เรียบอีกครั้งด้วยเกรียงฉาบปูนจนกว่าผิวปูนจะเรียบเสมอกันตลอดผิวหน้า สำหรับวิธีการปาด ให้ปาดเบา ๆ ไปทางซ้ายที่-ขวาที่ หรืออาจจะใช้วิธีไล่วนอยู่กับที่ บางทีก็ไล่ลักษณะสวิงลงและปาดขึ้นในจังหวะที่ต่อเนื่องกัน การไล่จะต้องไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบน และจากการไล่ดังกล่าวจะทำให้ปูนส่วนที่ยื่นออกมาถูกตัดให้หลุดออกไปเมื่อไล่จนรู้สึกว่ามีผิวแห้งใช้การได้ดีแล้วจึงพอ แต่ถ้าผนังแห้งก่อนการไล่จะทำให้ไล่ไม่สะดวกเพราะปูนจะติดเกรียง ก็ให้ใช้แปรงขนอ่อนจุ่มน้ำสัลดตรงส่วนที่จะไล่แล้วใช้เกรียงไล่ให้ทั่วจนได้ที่ด้วยวิธีการที่ได้อีกแล้วข้างต้นและทุกครั้งที่เราไล่ก็จะต้องชุบน้ำและล้างหน้าเกรียงเสียก่อนทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

5. ทำการแต่งมุมต่าง ๆ ให้เรียบร้อยจากนั้นตรวจสอบระดับและระยะต่าง ๆ ให้ถูกต้องแล้วจึงใช้ไม้กวาดดอกหญ้าปัดผนังเพื่อให้ทรายเม็ดเล็ก ๆ ที่ติดอยู่กับผิวปูนหลุดออกมา การกระทำดังกล่าว นอกจากจะช่วยลบรอยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดจากการใช้เกรียงให้หมดไปแล้วยังจะช่วยทำให้ผิวหน้าของผนังปูนสะอาดและเรียบร้อยดียิ่งขึ้นอีกด้วย

1.5 ข้อควรระวังในงานปูนฉาบ

ประณต กุลประสูตร (2530 : 233) ได้กล่าวสรุปถึงข้อควรระวังในงานปูนฉาบไว้ดังนี้

1.5.1 ในการฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐ หรือคอนกรีตบล็อกนั้น จะต้องเลือกฉาบผนังที่ก่อไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือมากกว่าก็ยิ่งดี ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าปูนก่อได้ก่อตัวอย่างมั่นคงดีแล้ว ทำให้เกิดความแข็งแรงและจะไม่มีการยิด-หดตัวอีกต่อไป

1.5.2 ก่อนลงมือฉาบปูนทุกครั้ง จะต้องฉีด หรือพ่นน้ำลงบนผนังที่จะฉาบให้ทั่วเสียก่อน เพื่อมิให้อิฐ หรือคอนกรีตบล็อก ที่ใช้ก่อผนังแย่งน้ำออกจากปูนฉาบเร็วจนเกินไปจนเป็นผลทำให้ผิวปูนฉาบเกิดการแตกร้าวและการทำงานยากขึ้น เนื่องจากปูนฉาบแห้งเกินไป นอกจากนั้น การฉีดหรือพ่นน้ำลงบนผนังที่จะฉาบจนทั่ว ยังช่วยให้ผนังดังกล่าวมีอัตราการดูดซึมน้ำเท่า ๆ กัน โดยตลอดผิวหน้า จึงสามารถช่วยลดจุดต่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับผิวของปูนที่ฉาบลงได้อย่างไรก็ตามจะต้องระวังไม่ฉีดหรือพ่นน้ำมากเกินไปเพราะน้ำที่ยังคงเหลือตกค้างอยู่ภายใน

อิฐหรือคอนกรีตบล็อกที่ก่อผนัง จะเป็นสาเหตุทำให้ปูนฉาบเกิดการแตกร้าวได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากอิฐหรือคอนกรีตบล็อกก็มีการยืดหดตัว เช่นเดียวกับกับวัสดุอื่น ๆ

1.5.3 การบ่มปูนฉาบเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ปูนฉาบมีความแข็งแรง กำลังสูง แน่น ไม้รื้อฉิม และขจัดการแตกร้าวได้ ดังนั้น หลังการฉาบปูนแต่ละครั้ง จะต้องทำการบ่มปูนฉาบทุกครั้งและครั้งสุดท้ายควรบ่มอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน วิธีบ่มที่ดีก็คือ การใช้น้ำพ่นให้เป็นหมอกหรือละอองไปบนผิวปูนฉาบ การพ่นต้องให้เป็นพอยละเยียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้น้ำที่ฝนลงไปที่ผิวหน้าปูนฉาบเป็นรู

1.5.4 สภาพดินฟ้าอากาศขณะทำการฉาบปูน เช่น การฉาบปูนบนผิวที่กำลังถูกแสงแดดหรือลมพัดจัดโดยตรงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแตกร้าวได้ ดังนั้นจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือหาทางป้องกัน เช่น การทำที่บังแดดหรือฝน การหมั่นรดน้ำหรือพรมน้ำ เพื่อมิให้ผนังที่ฉาบแห้งเร็วจนเกินไป ก็จะสามารถป้องกันการแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้

1.5.5 การฉาบปูนบนผิวบางชนิด เช่น กรอบไม้ เหล็กและอื่น ๆ อาจจะต้องใช้โลหะช่วยยึดให้ปูนฉาบติดกับผิวที่จะฉาบปูนด้วย ในกรณีเช่นนี้ มักจะใช้ลวดตาข่ายซึ่งทำขึ้นงบนผิวหน้า โดยเว้นช่องว่างระหว่างลวดตาข่าย และผิวที่จะฉาบปูน ประมาณ ครึ่งเซนติเมตร กรณีที่ต้องต่อลวดตาข่ายจะต้องวางตาข่ายให้เชื่อมกันอย่างน้อย 1 ช่วงตา หรือไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร

1.5.6 การผสมปูนฉาบแต่ละครั้งควรกะให้ใช้หมดภายใน $1/2$ ถึง $1\ 1/2$ ชั่วโมง ระยะเวลาที่นานนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศในขณะทำงานเป็นสำคัญ การฉาบแต่ละครั้งไม่ควรเติมน้ำในส่วนผสมซ้ำ ๆ กันและส่วนผสมที่ใช้ไม่หมดก็ควรทิ้งไป เพราะการนำส่วนผสมเก่ามาผสมเข้ากับส่วนผสมใหม่นั้น อาจทำให้ส่วนผสมใหม่เสียไปด้วย เนื่องจากส่วนผสมเก่าที่ผสมไว้นานอาจจะก่อตัวบ้างแล้วก็ได้ ทำให้ปูนฉาบไม่เกาะติดผนังหรือเมื่อเกาะติดแล้วจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วจนแตงผิวไม่ทัน

1.5.7 ในการนำบรรทุกออกจากผิวปูนนั้นจะต้องไม่ยกบรรทุกขึ้นตรง ๆ เพราะจะทำให้ปูนหลุดออกมาได้เนื่องจากปูนติดผิวหน้าบรรทุก วิธีที่ดีที่สุดจะต้องค่อย ๆ ขยับบรรทุกไป-มาจนรู้สึกว่าการไม่ติดผิวหน้าบรรทุก แล้วจึงแฉลบบรรทุกออกไป โดยให้บรรทุกเฉียงเป็น

มุมเล็กน้อยแล้วขาดเข้าด้านในพร้อมทั้งยกขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้เนื่องจากการขาดเข้าด้านในจะสามารถป้องกันเมื่าน้ำที่มุมหลุดออกมาได้

2. วัสดุผสมที่นำมาใช้ทำปูนฉาบ

2.1 ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ หมายถึง วัสดุเชื่อมประสานที่ได้จากการบดปูนเม็ดซึ่งเกิดจากการเผาส่วนผสมต่าง ๆ ได้แก่ หินปูนกับดินเหนียวตามสัดส่วน และอาจเติมแร่เหล็กหรือยิบซั่มมาให้ได้คุณสมบัติตามความต้องการ ปูนซีเมนต์เมื่อผสมกับวัสดุผสม และน้ำในสัดส่วนพอเหมาะ เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความแข็งและทนทานคล้ายหิน เมื่อผสมกับทรายและปูนขาว ก็จะกลายเป็นปูนก่อ หรือปูนฉาบ ปูนซีเมนต์ที่ผลิตกันมาก ได้แก่ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ (ประณต ฤๅลประสูตร. 2536 : 17)

ความละเอียดของปูนซีเมนต์อัตราการทาปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ นอกเหนือไปจากส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคของปูนซีเมนต์ด้วย ถ้ามีปูนซีเมนต์สองอย่างที่มีน้ำหนักเท่ากันปูนซีเมนต์ชนิดที่มีขนาดอนุภาคหยาบทาปฏิกิริยากับน้ำช้ากว่า ในขณะที่ปูนซีเมนต์ที่ละเอียด สามารถทาปฏิกิริยากับน้ำได้เร็วกว่า และมีอัตราการก่อตัว และแข็งตัวเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าปูนซีเมนต์มีอนุภาคละเอียดมากไป ผงปูนซีเมนต์จะทาปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศก่อน และจับตัวกันเป็นก้อน ซึ่งจะทาให้คุณภาพของปูนซีเมนต์เสียไปได้ (วินิต ช่อวิเชียร. 2529 : 18)

ปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ เมื่อผสมปูนซีเมนต์กับน้ำ ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำก็จะเริ่มขึ้น ยังผลให้เกิดความเหนียวและเกาะแน่นกับวัสดุส่วนผสม ความร้อนที่ได้จากการที่ปูนซีเมนต์ทาปฏิกิริยากับน้ำ เรียกว่า ฮีต ออฟ ไฮเดรตชัน (heat of hydration) วัดเป็นแคลอรีต่อกรัมของปูนซีเมนต์ สำหรับพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ธรรมดา ให้ความร้อนประมาณ 85 ถึง 100 แคลอรีต่อกรัม ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้อาจทาให้เนื้อปูนซีเมนต์เสียความแข็งแรงและเกิดการแตกร้าวได้ จึงต้องมีการถ่ายเทความร้อนจากปฏิกิริยานี้

การทำปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำจะหยุด เมื่อน้ำหนีออกจากเนื้อปูนซีเมนต์หมดแล้ว ดังนั้นการบ่มจึงเป็นวิธีการป้องกันการสูญเสีย น้ำในเนื้อปูนจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณของปูนซีเมนต์ในส่วนผสม ชนิดของปูนซีเมนต์ความละเอียดของปูนซีเมนต์และอุณหภูมิโดยรอบบริเวณ สำหรับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ต่ำกว่า 0.55 โดยน้ำหนัก จะขึ้นอยู่กับกาทำให้ น้ำจากภายนอกด้วย ถ้าบ่มกันตามธรรมดาเป็นเวลา 1 เดือน รดยาน้ำที่อยู่ในสภาวะมาตรฐานของห้องทดลองจะพบว่า ปูนซีเมนต์จะทำปฏิกิริยากับน้ำเกินกว่าร้อยละ 80 ใดๆก็ดี ตามสภาพเนื้อปูนจะแห้งภายในเวลาไม่กี่วัน หลังจากนั้น ปูนซีเมนต์ยังคงทำปฏิกิริยากับน้ำต่อไปได้โดยอาศัยน้ำที่ซึมจากที่ดิน หรือความชื้นในขณะฝนตก หรือในขณะที่มีความชื้นในอากาศสูง ดังนั้นภายใต้สภาวะแวดล้อมธรรมดาการทำปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์กับน้ำ จะยังคงมีต่อไปอีกหลายปี (วินิต ช่อวิเชียร, 2529 : 19)

การก่อตัวและการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ เมื่อปูนซีเมนต์ผสมกันกับน้ำจะได้ซีเมนต์เหลว มีลักษณะนุ่มเหลวปั้นง่าย ถ้าปล่อยทิ้งไว้รดยาน้ำระเหยไปในน้ำซีเมนต์เหลวจะสูญเสียความชื้นตัว และถึงสถานะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้โดยปราศจากการแตกหัก การเปลี่ยนแปลงภาวะนี้เรียกว่า "การก่อตัวและการแข็งตัว" ของปูนซีเมนต์ ตามปกติการก่อตัวเป็นก้อนแข็งมีขึ้นภายในเวลาสองสามชั่วโมง ซึ่งจะเกิดการแข็งตัวตามมา รดยาน้ำใช้เวลาเป็นเดือน หรือปี ขึ้นอยู่กับการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ

ระยะเวลาการก่อตัว หมายถึง เวลาที่ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ และน้ำ ใช้ในการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเหลวไม่คืนตัว เป็นก้อนแข็ง แบ่งออกเป็นสองอย่าง คือ ระยะเวลาเริ่มก่อตัวหรือการก่อตัวระยะต้น และระยะเวลาก่อตัวเสร็จ (เริ่มแข็งตัว) หรือการก่อตัวระยะปลาย การหาระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เหลวนี้เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อทำให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องทำงานให้เสร็จ ได้แก่ การเท การเขย่า และการตบแต่ง เป็นต้น ก่อนที่ซีเมนต์เหลวนั้นจะแข็งตัว การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัว (ระยะต้นและระยะปลาย) อาจทำได้โดยการทดสอบแบบกิลมอร์ (Gillmore Test) หรือใช้การทดสอบแบบไวแคต

ความแข็งแรง ความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ เป็นเครื่องชี้ถึงลักษณะกำลังรับแรง ความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ มักจะทดสอบจากแท่งมอร์ตาร์ ซึ่งทำขึ้นโดยการผสมระหว่างทราย กับปูนซีเมนต์ เพื่อตรวจสอบว่าปูนซีเมนต์ที่จะนำไปใช้มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่ความแข็งแรง ของปูนซีเมนต์ ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารประกอบที่มีอยู่ในปูนซีเมนต์ และความละเอียด ของผงปูนซีเมนต์ การทดสอบจะมีทั้งการทดสอบหาความต้านทานต่อแรงอัด และต่อแรงดึง (วินิต ช่อวิเชียร. 2529 : 20-22)

2.2 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (ordinary portland cement) ใช้ สำหรับการก่อสร้างทั่ว ๆ ไป ความร้อนที่เกิดจากการรวมตัวกับน้ำจะไม่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ถึงขั้นอันตราย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายข้าง ทรายพญานาคสีเขียว และทรายเพชร เม็ดเดียว

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (modified portland cement) สำหรับใช้ในการทำคอนกรีตที่เกิดความร้อน และทนซัลเฟตได้ปานกลาง เช่น งานสร้างเขื่อน ตอม่อ สะพานหล่อทำคอนกรีตขนาดใหญ่ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ทรายพญานาคเจ็ดเศียร

3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งแรงเร็ว (high-early strength portland cement) สำหรับใช้งานที่ต้องการกำลังสูงตั้งแต่ระยะแรก เช่น งานเสาเข็มคอนกรีต ถนน พื้นและคานที่ต้องถอดแบบเร็ว ได้แก่ ปูนซีเมนต์ทรายเอราวัณ ทรายพญานาคสีแดง ทรายสามเพชร

4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (low-heat portland cement) สำหรับใช้งานก่อสร้าง ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ

5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตได้สูง (sulfate-resistant portland cement) สำหรับใช้งานที่ต้องการความต้านทานซัลเฟต เช่น งานคอนกรีตใน บริเวณที่มีซัลเฟต ทำอันตรายต่อคอนกรีตได้ง่าย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ทรายพญานาคสามเศียร (วินิต ช่อวิเชียร. 2529 : 11-12)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทอื่น ๆ ได้แก่

ปูนซีเมนต์ซิลิกา เป็นปูนซีเมนต์ที่ทำขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดากับทรายผสม

ประมาณร้อยละ 25-30 ปริมาณเนื้อซีเมนต์จึงมากขึ้น และมีราคาถูกลง มีลักษณะแข็งตัวช้า วมืดหรือหดตัวมากเหมาะกับงานปูนก่อ ปูนฉาบ และปูนตกแต่ง เนื่องจากสามารถช่วยลดการแตกร้าวของผิวลงได้ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่ผลิตในประเทศไทยได้แก่ปูนตราเสือ ตรานกอินทรี และตรางูเห่า (ประจต กฤษประสูตร. 2536 : 29-30)

เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดตราเสือ เป็นปูนที่ใช้ในการทดลอง จึงขอกล่าวรายละเอียดไว้ดังนี้

ปูนซีเมนต์ตราเสือ คือปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ มีทรายละเอียดเป็นส่วนผสมประมาณ ร้อยละ 30 เหมาะสำหรับงานปูนก่อ ปูนฉาบ และมีราคาถูก ปูนซีเมนต์ตราเสือ นั้น มีคุณภาพทดสอบได้และตามมาตรฐานอังกฤษมีความละเอียด 3200 เซนติเมตร²/แกรม การยัดหดตัวที่ 2 ชั่วโมง 30 นาที และแข็งตัวเต็มที่ 3 ชั่วโมง 30 นาที แรงอัดต่อก้อนมอร์ตาร์ ป่ม 3 วัน รับแรงอัดได้ 230 กิโลกรัม/เซนติเมตร² ป่ม 7 วัน รับแรงอัดได้ 290 กิโลกรัม/เซนติเมตร² (นิพัทธ์ เขียมประเสริฐ. 2524 : 145)

ตาราง 3 เปรียบเทียบกรรมวิธีการผลิต การลงทุน การใช้งาน และราคาระหว่างปูนซีเมนต์
เถ้าแกลบ ปูนขาว กับ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ลำดับที่	รายการ	ปูนซีเมนต์+เถ้าแกลบ+ปูนขาว	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
1	กรรมวิธีผลิต	ไม่ยุ่งยาก ผลิตได้ง่ายจากการบดผสม เถ้าแกลบกับปูนขาวในอัตราส่วน 3:2 วดยไม่ต้องใช้ความร้อนเลย	ยุ่งยากผลิตได้จากส่วนผสม กินดินดาน และ อื่น ๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ผสมกันแล้วเผาที่อุณหภูมิสูง วดยออกมาเป็นก้อน แล้วบดห้ำละเอียด

ตาราง 3 (ต่อ)

ลำดับที่	รายการ	ปูนซีเมนต์+ ฝักแกลบ+ปูนขาว	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
2	การลงทุนก่อสร้างโรงงาน	เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้ทุนน้อย	เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้ทุนมาก
3	การดำเนินงาน	ดำเนินงานได้เฉพาะอย่าง อาจทำเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมอญ อิฐบล็อก เป็นต้น เพราะรับแรงกดดันในระยะแรกต่ำ เมื่อเข้ามาใช้งานจะเกิดเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกัน สร้างความแข็งแรงให้กับตัวมันเองได้เรื่อย ๆ	ใช้งานก่อนสร้างได้ทุกชนิด เพราะเกิดปฏิกิริยาขององค์ประกอบทางเคมี ในปูนซีเมนต์สมบูรณ์แล้ว
4	ราคา(ปี 2527)	ราคาถูก ชนิดคุณภาพดี ราคาตันละ 780 บาท คุณภาพรอง ราคาตันละ 506 บาท (อาจจะถูกกว่านี้ ถ้าผลิตในชั้นอุตสาหกรรม)	ราคาแพง ชนิดคุณภาพดี ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ตราช้าง) ตันละ 1,675 บาท ชนิดคุณภาพรอง ซีเมนต์ตราเสือ ตันละ 1,380 บาท
5	การผลิต		
	-ในชนบท	ประชาชนตามชนบทสามารถผลิตซีเมนต์ชนิดนี้ขึ้นมาใช้เองได้	ประชาชนไม่สามารถผลิตซีเมนต์ชนิดนี้ขึ้นมาใช้เองได้
	-ในอุตสาหกรรม	สามารถผลิตวัสดุก่อสร้างได้ในราคาถูก และประชาชนได้ใช้วัสดุก่อสร้างในราคาไม่แพง	ผลิตวัสดุก่อสร้างได้ในราคาแพงกว่า

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม. 2527 : 6-7

2.2 เถ้าแกลบ (ash) การศึกษาเปรียบเทียบการแยกสารในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับสารที่มีอยู่ในเถ้าแกลบ สารที่ผสมกันเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเถ้าแกลบคล้ายคลึงกัน ผิดกันแต่ปริมาณเท่านั้น ในซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีปูนขาว (lime) เหลืออยู่ ซึ่งเมื่อคิดคำนวณให้หินปูนทำปฏิกิริยากับซิลิกา เป็นแคลเซียมซิลิเกต (CaSiO_3) ยังมีหินปูนเหลืออีกเกือบร้อยละ 40 ส่วนเถ้าแกลบนั้น มีปริมาณ SiO_2 เป็นส่วนมาก ซึ่งเมื่อนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาผสมกับเถ้าแกลบแล้ว จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ แคลเซียมซิลิเกต เหล็กออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ เป็นต้น เถ้าแกลบมีลักษณะพรุน ซึ่งดีกว่าทราย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับหินปูนจึงน่าจะดีกว่าทรายที่บดละเอียดเท่ากัน และผสมลงไปในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วย

ตาราง 4 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ เถ้าแกลบ

องค์ประกอบทางเคมี	ส่วนผสมต่อร้อยละ	
	ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	เถ้าแกลบ
ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2)	21.6	94.5
อลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	4.6	traces
เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3)	2.8	traces
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	62.8	0.23
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	3.2	0.23
ซัลเฟต (Sulphate)	2.1	1.13
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (ignition loss)	1.5	-
กากที่ไม่ละลายในต่าง (insoluble residue)	0.1	-
แคลเซียมออกไซด์อิสระ (free CaO)	1.2	-
โซเดียมออกไซด์ (Na_2O)	0.41	0.78

ตาราง 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางเคมี	ส่วนผสมต่อร้อยละ	
	ซีเมนต์	เถ้าแกลบ
	พอร์ตแลนด์	
โรปรตัสเซียมออกไซด์ (K_2O)	0.24	0.10
ผลรวมสารประกอบระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์		
กับไฮดรคาร์บอน (Total Alkalites CO_2+HCO_3)	0.57	-

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2523 : 23 ; อ้างอิงมาจาก rice products utilization Vol.1. 1974 : 6

คุณสมบัติของเถ้าแกลบ การเผาเถ้าแกลบที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน จะได้เถ้าแกลบที่มีสี และคุณสมบัติต่างกัน เถ้าแกลบขาวได้จากการค่อย ๆ เเผาเถ้าแกลบที่อุณหภูมิต่ำโดยมีความชื้นพอประมาณ หรือได้จากการเผาเถ้าแกลบที่อุณหภูมิต่ำจนได้เป็นสีเทาแล้วค่อย ๆ เเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1000 องศาเซลเซียส จนเปลี่ยนเป็นสีขาว ส่วนเถ้าแกลบเทาได้จากการเผาเถ้าแกลบที่อุณหภูมิไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส และเถ้าแกลบดำ ได้จากการเผาเถ้าแกลบที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง แต่ไม่เกิน 1200 องศาเซลเซียส ได้แก่ การเผาเถ้าแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงสีข้าว

เถ้าแกลบที่ได้จากการเผาโดยใช้อุณหภูมิต่ำและมีความชื้นพอประมาณสีลึกลงจะอยู่ในรูปของอสัณฐาน (amorphous) แต่ถ้าได้จากการเผาที่อุณหภูมิต่ำ แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงอีกครั้งหนึ่ง จะอยู่ในรูปอสัณฐานเป็นจำนวนน้อย และอยู่ในรูปของอสัณฐานผสม (cristobalite) มาก ส่วนเถ้าแกลบเทาจะอยู่ในรูปของอสัณฐาน และเถ้าแกลบดำจะอยู่ในรูปของอสัณฐานผสม เป็นส่วนมาก

จากการหาความหนาแน่น เถ้ากลบขาว จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าเถ้ากลบเทา และเถ้ากลบเทาจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าเถ้ากลบดำ

ตาราง 5 ค่าความหนาแน่นของเถ้ากลบและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

	ความหนาแน่น (gm/ml)
เถ้ากลบขาวสุพรรณบุรี เเผาที่อุณหภูมิต่ำ	0.5876
เถ้ากลบขาว เเผาที่อุณหภูมิต่ำจนเป็นสีเทาแล้วจึงปรับอุณหภูมิที่สูง	0.8226
เถ้ากลบเทา เเผาเองที่อุณหภูมิไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส	0.7573
เถ้ากลบดำ ได้จากโรงสีข้าวที่รังสิต	0.8837
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.4950

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2523 : 34

การศึกษาปฏิกิริยาของเถ้ากลบกับปูนขาวและแคลเซียมออกไซด์ เถ้ากลบทั้งสีขาวเทา และดำ ประกอบด้วยซิลิกาเป็นส่วนใหญ่ และมีความพรุน ฉะนั้น เมื่อบดให้ละเอียดและผ่านตะแกรงเบอร์ 200 แล้วผสมกับปูนขาวในอัตราส่วนเถ้ากลบต่อปูนขาวเท่ากับ 2:1 ส่วนบดให้เข้ากันดีด้วยเครื่องบด แล้วนำมาผสมกับทราย เติมน้ำประมาณ 0.8 เท่าของจำนวนที่ไว้เมื่อผสมปูนซีเมนต์ ทาให้ปูนสอแห้งลูกบาศก์ขนาด 2x2x2 นิ้ว ส่วนหนึ่งทิ้งไว้ 7 วัน และอีกส่วนหนึ่งทิ้งไว้ 28 วัน นำไปหาแรงกด

ในการศึกษาขั้นต่อมา ใช้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) แทนปูนขาว $\text{Ca}(\text{OH})_2$ โดยบด
 ฝ้าแกลบละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ผสมกับปูน โดยใช้ปูนที่มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์
 ร้อยละ 86.8 ของปูนซีเมนต์ผสม ทำเป็นปูนหล่อแท่งลูกบาศก์ ขนาด $2 \times 2 \times 2$ นิ้ว ทิ้งไว้ให้ครบ
 7 วัน และ 28 วัน นำมาหาแรงกดพบว่าปูนหล่อครบ 7 วัน สามารถรับแรงกดได้ 1,762.8
 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และหล่อครบ 28 วัน สามารถรับแรงกดได้ 1,975.6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาระหว่างฝ้าแกลบกับปูนขาว และทรายกับปูนขาวใน
 อุตสาหกรรมทำปูนซีเมนต์ชนิดที่มีคุณภาพรองลงมาจากมาตรฐานปอร์ตแลนด์ เช่น ปูนซีเมนต์ตรา
 เสือ ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ตราช้างผสมกับทรายหรือหินผุที่บดละเอียดอีกประมาณร้อยละ 30 ก็จะได้
 ปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพรองลงมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทดลองใช้ฝ้าแกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
 จากอุตสาหกรรมโรงสีข้าว และมีซิลิกาเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ และซิลิกานี้มีรูปเป็นอสัณฐาน
 น่าจะมีปฏิกิริยาดีกว่าทรายหรือหินผุหรือมีรูปเป็นควอตซ์ (quartz) และไม่พรุน

ในการทดลองได้ใช้ฝ้าแกลบดำจากโรงสีรังสิต ฝ้าแกลบเทาที่ได้จากการเผาแกลบ
 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส ฝ้าแกลบขาวได้จากการเผาแกลบที่อุณหภูมิไม่เกิน
 600 องศาเซลเซียสจนเป็นสีเทาแล้วเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,000 องศาเซลเซียสจนขาว
 นำฝ้าแกลบดำ ฝ้าแกลบเทา ฝ้าแกลบขาว และทรายมาบดผ่านตะแกรงเบอร์ 100 แล้ว
 นำมาผสมกับปูนขาว โดยใช้ปูนขาวร้อยละ 30 เสร็จแล้วนำปูนซีเมนต์นี้มาผสมกับทรายอีก
 ครั้งหนึ่ง โดยใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1:3 ส่วน ใช้น้ำ 0.6 เท่าของปูนซีเมนต์
 ผสมให้เข้ากันแล้วเทลงแบบ ขนาด $2 \times 2 \times 2$ นิ้ว ทิ้งไว้ 7 วัน และ 28 วัน แล้วนำไปทดสอบ
 การรับแรงกดได้ผลตามตาราง

ตาราง 6 ผลการทดสอบการรับแรงกดของปูนสอที่ทำจากเถ้าแกลบชนิดต่าง ๆ ผสมกับปูนขาว

อันดับ	ซีเมนต์ผสม	อัตราส่วน	แรงกด ปอนด์/ตารางนิ้ว	
			7 วัน	28 วัน
1	เถ้าแกลบดำ:ปูนขาว	70:30	292.5	633.7
2	เถ้าแกลบเทา:ปูนขาว	70:30	1,022.7	1,272.5
3	เถ้าแกลบขาว:ปูนขาว	70:30	923.0	1,060.1
4	ทราย:ปูนขาว	70:30	24.6	แตกก่อน

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์. 2523 : 35

2.3 ปูนขาว (lime) ได้จากการเผาหินปูนเมื่อเผาสุกดีแล้วนำมาบดเป็นผงสีขาว และละลายน้ำได้ดี ปูนขาวจำแนกออกได้ 2 ชนิดคือ

1. ปูนขาวสุก

ปูนขาวชนิดธรรมดา มีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวดีพอควร จึงนิยมนำไปใช้กับงานก่ออิฐ เนื่องจากมีการหดตัวมาก เวลาใช้จึงต้องใช้ทรายผสม

ปูนขาวชนิดตกแต่ง เป็นปูนสุกบดละเอียด ชนิดคัดเกรด มีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวดีมาก

2. ปูนขาวอิมน้ำ ได้จากการนำเอาปูนขาวสุกที่เผาเสร็จใหม่ ๆ มาผสมกับน้ำ ด้วยวิธีพ่นน้ำให้เป็นฝอยลงไปในปูนขาวทำให้เกิดการแตกตัวเป็นผงทันทีและน้ำมาร้อนเอาผงละเอียดนำไปใช้งานได้ทันที (ประมต ฤๅลประสูตร. 2536 : 42)

ปูนขาว เป็นวัสดุผสมที่ใช้ผสมปูนก่อและปูนฉาบ ซึ่งจะทำให้มีความเหนียว ไหลลื่น แข็งตัวช้า ซึ่งสามารถทำงานฉาบแต่งผิวได้สะดวกและได้ผิวงานเรียบสวย แต่ถ้าใส่ปูนขาวมากเกินไปร้อยละ 20 จะทำให้เกิดความชื้นเหนียวมากทำให้การฉาบไม่สะดวกผิวงานไม่เรียบสวย และส่วนผสมปูนฉาบอาจไม่แข็งตัวอีกด้วย

2.4 ทราาย คือวัสดุผสมละเอียดเป็นเชื้อประสานอย่างดีในการเป็นตัวหลักของวัสดุผสมทรายมีทั้งชนิดละเอียด และทรายหยาบ รูปร่างของทรายไม่แบนนักต้องไม่มีเม็ดหยาบมากเกินไปเพราะจะทำให้เปลือกซีเมนต์และเนื้อทำห้กระด้าง นอกจากนั้นทรายยังมีประโยชน์ช่วยป้องกันการหดตัวของปูนก่อและปูนฉาบได้พอใช้ และช่วยเป็นเชื้อประสานและเพิ่มปริมาณผสม

2.4.1 ก้อนหินของทรายเป็นมาโดยธรรมชาติ แปรรูปมาจากหิน หรือแบ่งส่วนมาจากหินและกรวด เช่น ถูกกระแสน้ำในลำธารและทะเลพัดพาสลับไปจนแตกละเอียด มีขนาดไม่โตไปกว่า 4 มม.

2.4.2 ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้าง ขนาดไม่โตกว่า $1/12$ นิ้ว และไม่เล็กกว่า $1/400$ นิ้ว สำหรับมาตรฐานทั่วไปถ้าเล็กกว่านี้ไปอีกทรายจะกลายเป็นฝุ่น เมื่อผสมแล้วจะกลายเป็นดินโคลน ไม่นิยมเอาทรายที่เล็กมากมาผสม เพราะอาจจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวได้ง่ายเมื่อเกิดการหดตัวขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง ทรายมีวัตถุประสงค์อย่างผสมอยู่เป็นส่วนมากประกอบด้วยหินแข็งจำนวนหนึ่ง เรียกว่า ควอทซ์ หรือ บาสอล (basalt) ซึ่งแยกย่อยลงมาเป็นชิ้นเล็ก ๆ เรียกว่า "หินละเอียด" หรือมวลรวมละเอียดการที่จะปรากฏเป็นรูปร่างว่าทรายนี้ต้องอาศัยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แดด ผน หิมะ หรือคลื่นในทะเล หรือในแม่น้ำลำคลองซัดให้เมล็ดหินขัดสีกันเป็นก้อนค่อนข้างกลม ผิวมันมีสีต่าง ๆ ตามลักษณะของหินที่แตกออกมา

ทรายธรรมชาติที่เกิดอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ทรายบก หรือทรายบ่อ สภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการแตกแยกเสียหายรวดเร็วของหินทรายจะฝังอยู่ในพื้นดินเป็นแห่ง ๆ มักนิยมใช้เพราะทรายชนิดนี้มีแ่งเหลี่ยมมุมแข็งแรงดี เม็ดทรายไม่กลมมนเรียบร้อยนักทำให้เหมาะมากในการที่จะแทรกตัว และทำให้ช่องว่างของปูนผสมลดน้อยจะได้ปูนผสมที่ดี แต่ทรายชนิดนี้มักจะมีดิน ฝึช ซากสัตว์ปนอยู่ด้วย

เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการแต่จะยอมให้ผสมกับทรายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ฉะนั้นเมื่อจะนำมาใช้ต้องนำทรายมาล้าง หรือแยกให้สะอาดด้วยวิธีใด ๆ ก็ได้เสียก่อน ซึ่งเป็นภาระเปลืองค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และเวลามา ถึงแม้จะลำบาก ถ้าจำเป็นที่มีการก่อสร้างบริเวณที่มีทรายดังกล่าว ก็ต้องกระทำและใช้ได้ผลดีมาแล้วเหมือนกัน

ทรายที่เกิดตามทะเลทราย ก็นับว่าเป็นทรายบก สาเหตุอันเกิดของทะเลทรายอันเต็มด้วยทราย ซึ่งไปเห็นแล้วจะคิดว่าเป็นโรคติดต่ออย่างมหาดเล็กทีเดียว จากการค้นพบทางภูมิศาสตร์ ทำให้ทรายคงรูปร่างอย่างเหมาะสมสำหรับงานมากที่สุด

2. ทรายแม่น้ำ ทรายชนิดนี้ มีอยู่ทั่วไปในแถบที่ราบลุ่มตามท้องแม่น้ำ ลำคลองเก่า ทะเล สันดอน ทรายชนิดนี้ถูกภัยจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติพัดหรือนำมาจากที่อื่นรวมกันอยู่เป็นทรายที่สะอาด ด้วยเหตุที่น้ำได้พัดพาทรายมาจากที่หนึ่ง ระยะเวลาที่พามานั้นก็ทำความสะอาด ผงโคลน เศษวัสดุอื่นที่ตกลงตามทาง พบว่าทรายที่ได้จากแม่น้ำสะอาดพอที่จะนำมาใช้กับงานก่อสร้างได้

ส่วนข้อเสียที่เกิดจากการพามาแม่น้ำก็คือ อาจทำให้เม็ดทรายกระทบกัน ทำให้เม็ดแตกแยกถูกน้ำซัดกลิ้ง เสียดสีกันจนกระทั่งเป็นทรายที่มีลักษณะกลมเกลี้ยง ส่วนมากปราศจากเหลี่ยมคมสำหรับยึดเกาะ ทำให้การประสานกันกับส่วนผสมอื่นของปูนผสมไม่ดีนัก ฐิ ทรายบกไม่ได้ ฉะนั้นการพิจารณาการนำมาใช้กับงาน ต้องคำนึงถึงผลอันบังเกิดแก่งานในด้านต่าง ๆ ด้วย

2.4.3 ทรายที่ใช้ในงานปูนก่อและงานปูนฉาบ

ในการก่อสร้างใช้ทรายแม่น้ำมี 3 ชนิด คือ

1. ทรายหยาบที่เรียกว่า " ทรายราชบุรี" เป็นทรายเม็ดใหญ่มีเหลี่ยมแฉกมุมและแข็งแรงดีมากที่สุดเหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของปูนผสมที่ต้องการต้านทานกำลัง เช่น โครงอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อฐานราก เทพื้นคอนกรีต ตั้งแท่นรองเครื่องยนต์ และเครื่องจักร หล่อตอม่ออาคาร เทเชื่อมกันน้ำ เป็นต้น ทรายชนิดนี้มักจะปนด้วยเปลือกหอย และเศษหินก้อนเล็ก ๆ เสมอ เวลาใช้ต้องมีการร่อนโดยผ่านลวดตาข่ายตา 1/2 นิ้ว ชั้น 2 ชั้น สลับตากัน เรียกว่า การสาดทราย

2. ทราวยกลาง ที่เรียกว่า "ทรายอ่างทอง" เป็นทรายที่มีขนาดปานกลาง ไม้หยาบและละเอียดนัก เป็นขนาดที่พอเหมาะสำหรับงานปูนทั่วไป อาทิเช่น นามาใช้เป็นส่วนผสมของปูนผสม สำหรับก่ออิฐและวัตถุแห่งอื่น ๆ หรือจะใช้เทพื้นคอนกรีตที่ไม่ต้องรับกำลังมากนัก เช่น พื้นบ้าน หรือทางเท้า เป็นต้น ทรายชนิดนี้มักจะมีใบไม้แห้ง เปลือกไม้ติดมาด้วยเสมอ ก่อนนำใช้ควรต้องทำการร่อนด้วยตะแกรงลวดตาข่ายชนิดตาเล็กเช่นเดียวกัน

3. ทรายละเอียด ที่เรียกว่า "ทรายอูฐ" เป็นทรายเม็ดเล็กมาก นามาใช้งานที่ไม่ต้องรับกำลัง เหมาะมากที่เดียวที่จะนำมาใช้เป็นปูนฉาบผิวหน้าของกำแพงอิฐ เพราะจะทำให้ผิวหน้าเรียบ ใช้ทำบัวระอบลวดลาย ชิ้นงานฝีมือ ปั้นปูนได้ตามความต้องการก่อนนำมาใช้ก็ต้องร่อนเสียก่อน ใช้ตะแกรงละเอียด ถ้าเป็นการใช้กับปูนฉาบทำบัว หรือลวดลายต่าง ๆ ควรใช้ตะแกรงร่อนชนิดละเอียดมาก ๆ ที่ใช้ร่อนแป้งท้าวมาก็ได้

2.4.4 ประโยชน์ และการตรวจสอบคุณภาพทราย ทรายมีประโยชน์สำหรับมนุษย์มาก ทรายชนิดที่ประกอบด้วยหินมักมีสีขาว เช่น ทรายเกาะเสม็ด ในการทำแก้ว ทำแบบหล่อโลหะ กระจก ที่สำคัญคือ ใช้เป็นวัสดุผสมในการก่อสร้าง เช่น เป็นส่วนผสมของงานปูนก่อและปูนฉาบ

วิธีที่จะตรวจสอบความแข็งแรง ความคมและความสะอาดของทราย

1. ทดลองความแข็งแรงอย่างง่าย ๆ โดยนำทรายมาใส่ในฝ่ามือและขยี้แรง ๆ ดู ถ้าทรายนั้นไม่แตกอีกต่อไป ก็แสดงว่ามีความแข็งแรงพอใช้การได้

2. เอาทรายกำไว้บนมือ ถ้าปรากฏว่าทรายมีความคมมากจะรู้สึกทันทีว่าเม็ดทรายที่มแทงมือผิดธรรมดาหรือถ้าแน่นมากกำไว้ข้างหูแล้วขยี้มือที่กำทรายนั้นไปมาถ้ามีเสียงเสียดสีกันมากกว่าธรรมดา ก็แสดงว่าทรายมีความคม

3. วิธีที่จะดูความสะอาดอย่างง่าย ๆ โดยใช้มือกำทรายแล้วแบดูที่ฝ่ามือพบว่า เป็นสีของทรายมากน้อย เพียงใดหรือมีวัตถุอื่นผสมอยู่ เช่น ผงดินติดมือก็แสดงว่าทรายนั้นใช้ไม่ได้

4. เมื่อได้กระทำทั้ง 3 วิธีแรกแล้ว หากยังสงสัยอยู่ก็อาจทดลองด้วยวิธีนี้ คือ มีวิธีตรวจโดยใช้น้ำยาเคมีผสมลงไป เช่น ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium

Hydroxide) ชนิดเข้มข้นร้อยละ 3 หรือโซดาไฟ (Caustic Soda) หนัก 1 ออนซ์ ผสมเข้ากับน้ำ 32 ออนซ์ แล้วเอาขวดขนาด 12 ออนซ์ใบหนึ่งใส่ทรายลงไป 4 1/2 ออนซ์ แล้วเติมน้ำยาที่ผสมลงไปจนกระทั่งถึงจุด 7 ออนซ์ แล้วเขย่าขวดให้เข้ากันดี ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นทรายจะนอนกัน จะเห็นว่าน้ำที่ผสมนั้น ถ้าไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อนนับว่าทรายนั่นสะอาด ใช้งานได้ แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นสีแดงเข้ม หรือสีน้ำตาล แสดงว่าทรายนั่นสกปรกมาก ไม่ควรนำมาใช้

5. พงที่มีปนอยู่ในทรายนั่น คงจะต้องมีปนอยู่บ้างอย่างแน่นอน แต่สำหรับงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไป ยอมให้ปนอยู่มากกว่าร้อยละ 6-7 ทั้งนี้หมายถึง การเปรียบเทียบโดยประมาณ หรือลองร่อนดูหรืออาจจะใช้วิธีที่แน่นอนโดยทดลองใช้ขวดขนาด 200 ลบ.ซม. ใส่ทรายครึ่งขวด และเติมน้ำอีก 1/4 ของขวด เขย่าแรง ๆ ประมาณ 5 นาที แล้วปล่อยให้ทรายนั่นนอนกัน จี๊ฟงหรือตะกอนที่เบาที่จะลอยขึ้นเหนือน้ำ หรือเหนือทรายเมื่อได้เช่นนี้เราทำการวัดระยะเปรียบเทียบส่วนของทรายกับตะกอนที่เกิดขึ้นได้ ถ้าปรากฏว่าตะกอนเกินกว่าร้อยละ 6-7 ของทรายดังกล่าว ก็แสดงว่าทรายนั่นสกปรก ต้องนำทรายนั่นไปล้างเสียก่อน แล้วจึงใช้เป็นส่วนผสมของปูนผสมได้ หรือห้ามใช้กับงานต่าง ๆ (นิพนธ์สุนทรสมัย, 2523 : 1-5)


2.5 สังกะสีซัลเฟต (Zinc Sulfate 7-hydrate $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า White Vitriol เป็นสารประกอบที่สามัญที่สุดของสังกะสี ผสมเป็นรูปรวมปึกและเป็น isomorphous กับ Salt คือ $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ เตรียมจากการเผาแร่ blende หรือจากปฏิกิริยาระหว่างสังกะสี หรือ ZnO หรือ ZnS หรือ $ZnCO_3$ ในกรดซัลฟอริกเจือจาง น้ำประเหยและตกผลึก ณ อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 39 องศาเซลเซียส (จันทิรา ชัยมงคล, 2525 : 423)

สังกะสีซัลเฟตเป็นสารจับน้ำและทึบน้ำ (กันซึม) สารชนิดนี้จะทำให้เกิดความทึบน้ำแน่นกันน้ำมาห้ซึมผ่านได้ เช่น โครงสร้างที่กันน้ำ ห้องใต้ดิน อูร์มรงค์ สระน้ำ ฯลฯ ถ้าไม่ใช้สารนี้ก็ต้องออกแบบส่วนผสมของปูนผสมให้ดีพอที่เมื่อหล่อแล้วจะแน่นทึบน้ำ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาส่วนผสมขนาดละเอียดพอที่จะต้องใช้สารชนิดนี้ช่วย ซึ่งจะไปแทรกอุดรู

เล็ก ๆ ในเนื้อปูนผสมทำหีบน้ำ นอกจากนี้ เพื่อให้น้ำไม่แห้งเนื้อซีเมนต์ หรือปูนฉาบ
 เหมาะสำหรับผสมกับปูนทรายแล้วใช้โรยกำแพงหรือผนัง เพื่อกันมิให้ความชื้นซึมเข้าไปได้ และ
 ป้องกันราขึ้น (วินิต ช่อวิเชียร. 2529 : 56) สารชนิดนี้ จะใช้ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของ
 น้ำหนักในการใช้ต้องควบคุมให้ดี เพราะถ้ามากเกินไปกำหนดส่วนผสมอาจจะไม่ก่อตัวเลย
 (ประณต กุลประสูตร. 2536 : 44)

2.6 น้ำ น้ำที่ใช้ผสมปูนฉาบต้องสะอาดมีความขุ่นไม่เกิน 2,000 ppm. ปราศจาก
 กรด ต่าง น้ำมันและสารอินทรีย์ โดยปกติจะใช้น้ำประปาและน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
 หิน้ำที่ของน้ำที่ขุ่นปนคือ ทากน้ำที่เคลือบหินและทรายให้เปียก เพื่อปูนซีเมนต์จะเข้าเกาะ
 โดยรอบและแข็งตัวยึดให้ติดกัน ช่วยหล่อลื่น และเข้าผสมปูนซีเมนต์ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้ว
 เกิดความร้อน เรียกว่า ฮีต ออฟ ไฮเดรชัน ซึ่งทำให้น้ำซีเมนต์กลายเป็นไอน้ำระเหย
 ระหว่างเมื่อดำเนินการผสมทำหีบให้เกาะยึดกันแน่น เมื่อเกิดการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ (วินิต ช่อวิเชียร.
 2529 : 48)

3. วิธีการอ่านค่าส่วนผสมจากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า



ภาพประกอบ 7 แสดงแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าและวิธีอ่านค่าอัตราส่วนผสม

ให้ A, B, C เป็นวัตถุดิบ 3 ชนิด

การหาค่าของวัตถุดิบ A ให้อ่านตามค่าในแกนนอน (←) ค่าที่อ่านที่ด้าน a

การหาค่าของวัตถุดิบ B ให้อ่านตามค่าในแกนเฉียง (↘) ที่ลากจากฐาน A
ไปฐาน B ให้อ่านที่ด้าน b

การหาค่าของวัตถุดิบ C ให้อ่านตามค่าในแกนเฉียง (↗) ที่ลากจากฐาน B
ไปฐาน C ให้อ่านที่ด้าน c

ค่าทั้ง 3 ค่าที่อ่านได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ เมื่ออ่านแล้วจะต้องรวมได้
100 พอดี ถ้ารวมค่าแล้วได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 100 แสดงว่าอ่านค่าใดค่าหนึ่งผิด

ตัวอย่างเช่น

จุดที่ 1

$$\text{วัดจุดติบ A} = 80$$

$$\text{วัดจุดติบ B} = 10$$

$$\text{วัดจุดติบ C} = 10$$

จุดที่ 2

$$\text{วัดจุดติบ A} = 70$$

$$\text{วัดจุดติบ B} = 20$$

$$\text{วัดจุดติบ C} = 10$$

จุดที่ 3

$$\text{วัดจุดติบ A} = 70$$

$$\text{วัดจุดติบ B} = 10$$

$$\text{วัดจุดติบ C} = 20$$

จุดที่ 4

$$\text{วัดจุดติบ A} = 60$$

$$\text{วัดจุดติบ B} = 30$$

$$\text{วัดจุดติบ C} = 10$$

(สุรศักดิ์ โภคสิทธิ์. 2531 : 65-66)

4. คุณสมบัติทางกายภาพของปูนฉาบ

งานปูนฉาบจัดเป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ชนิดหนึ่งซึ่งต้องมีการทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM เพื่อหากำลังอัด ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัวและการไหลลื่นของปูนฉาบ (อุดมวิทย์ กาญจนวงศ์, 2536 : 154-192)

ในการทดลองครั้งนี้ การเตรียมตัวอย่างทดสอบ จะเตรียมวัสดุผสมเช่นเดียวกันทุกการทดสอบ คือ ปูนฉาบอัตราส่วนผสมเต็ม และปูนฉาบอัตราส่วนทดลองสูตรที่ 1 ถึง 8 ตามปูนฉาบใช้เครื่องผสมมาตรฐานในห้องปฏิบัติการทดสอบ

4.1 การทดสอบกำลังอัดของปูนฉาบ

จุดประสงค์ของการทดสอบ

หาค่าการรับกำลังอัดของปูนฉาบ เพื่อผลทางด้านความแข็งแรงของปูนฉาบ

อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบ

1. แบบหล่อก่อนทดสอบ ขนาด 2x2x2 นิ้ว จำนวน 3 ก้อนทดลอง

แบบหล่อก่อนทดสอบจะต้องประกอบกันได้สนิทแน่น โดยใช้ชิ้นส่วนไม่เกิน 2 ชิ้น และแบบหล่ออันหนึ่งมีช่องหล่อก่อนลูกบาศก์ทดสอบได้ไม่เกินสามก้อน แบบหล่อทำจากวัสดุแข็งผิวเรียบ มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ผิดพลาดได้ไม่เกิน 0.5 องศา และไม่ทำปฏิกิริยากับปูนฉาบ

2. โต๊ะการไหลและแบบหล่อรูปกรวย ใช้ทดสอบการไหลตัวของปูนฉาบเป็นไปตามข้อกำหนด ASTM Designation C-230


3. แท่งกระทุ้งจะต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่ดูดน้ำ ไม่สึกหรอ หรือถูกเสียดสี และไม่เปราะหักง่าย เช่น ทำจากไม้เนื้อแข็งที่แห้งแล้ว และทำให้ไม่ดูดน้ำโดยแช่น้ำมันพาราฟินที่ร้อน 200°C เป็นเวลา 15 นาที หรือทำด้วยยางแข็ง แท่งอัดกระทุ้งจะต้องมีขนาดหน้าตัด 13x25 มม. และยาวประมาณ 120 ถึง 150 มม. และหน้าตัดต้องตั้งฉากกับแกนยาวของแท่ง

4. เครื่องผสมมาตรฐาน เป็นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM Designation C-305

5. เครื่องชั่ง อ่านได้ละเอียด 0.1 กรัม

6. กระบอกตวง มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะตวงน้ำหนักห้ำหรับผสมได้เพียงครั้งเดียว
7. ตะแกรง ตะแกรงมาตรฐาน ASTM ขนาด 100 เมช
8. เกรียง ทำด้วยเหล็กแบน มีขอบสันเกรียงเป็นเส้นตรง
9. เวอร์เนียร์ ขนาดวัดระยะได้ 8-10 นิ้ว

10. เครื่องทดสอบกำลัง (Testing Machine) แบบไฮดรอลิกส์ หรือเกสียว
 หมุน โดยช่วงระหว่างพื้นหน้าของแป้นบนและแป้นล่าง จะต้องห่างพอที่จะเอาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดสอบมาติดตั้งได้ และจะเหลือช่องว่างสำหรับก้อนทดสอบได้พอดีแรงกดที่ใช้ต้องวัดได้ละเอียดถูกต้องถึง ± 1 เปอร์เซ็นต์ แป้นกดบนและล่างเป็นโลหะชุบแข็งแป้นบนมีน้ำหนักกดมียึดติดแน่นตรงศูนย์กลางของแป้นตอนบน ขณะที่เดินเครื่องทดสอบแป้นบน จะลงมากับก้อนตัวอย่าง ซึ่งแป้นบนนี้ถึงแม้จะยึดติดแน่นกับน้ำหนักกด แต่ก็สามารถเอียงได้ทุกทางตามสภาพผิวหน้าที่สัมผัสกับแป้นกด



ภาพประกอบ 8 แสดงวิธีการไหลแบบหล่อรูปกรวยและแบบหล่อก้อนทดสอบ
 ขนาด 2 x 2 x 2 นิ้ว

การรับกำลังอัดนี้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแรงของปูนฉาบ ถ้าการรับกำลังอัดได้สูง ก็จะสามารถแสดงได้ว่า ปูนฉาบนั้นมีคุณภาพดี ซึ่งในอาคารประเภทต่าง ๆ จะให้ส่วนที่เป็นปูนฉาบนี้ทำหน้าที่รับแรงอัดเป็นส่วนน้อย ฉะนั้นความแข็งแรงของปูนฉาบจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาให้รับกำลังอัดตามที่กำหนดไว้ เครื่องก่อนทดสอบ จะหล่อเป็นก้อนลูกบาศก์มาตรฐานขนาด $2x2x2$ นิ้ว และทำการทดสอบตามวิธีการมาตรฐาน

วิธีทดสอบ ทาตั้งต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดโรตารีการไหลและแบบหล่อรูปกรวยให้เรียบร้อย ทำการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของโรตารีการไหล ทางด้านฐานไว้ให้ละเอียดถึง 0.01 มม. วางแบบหล่อรูปกรวยไว้ตรงกลางในวงกลมบนแผ่นของโรตารีการไหล กระทบด้วยแท่งกระทบ 20 ครั้งให้ปูนฉาบแผ่เต็มแบบ แล้วใส่อีกชั้นหนึ่งจนล้น กระทบอีก 20 ครั้งแล้วบิดาให้เรียบเสมอขอบบนของแบบหล่อรูปกรวยด้วยเกรียงเหล็ก และทำความสะอาดปูนฉาบ ที่ไหลออกมาให้หมด ทำการยกขึ้นตรง ๆ ซึ่งก็จะเหลือแต่กองของปูนฉาบอยู่บนแผ่นโรตารีทดลอง กำหนดให้ใช้เวลาในข้อ 2. นี้ทั้งหมด 60 วินาที หลังการผสม

3. หมุนน้ำหนักแทนของโรตารีทดลองสูง $1/2$ นิ้ว กระแทก 25 ครั้ง ใน 15 วินาที เสร็จแล้ววัดเส้นผ่าศูนย์กลางของปูนฉาบที่ไหลแผ่อยู่บนแทนจำนวน 4 ค่า ตามแนวเส้นเฉลี่ยออกมาเป็นค่าเดียว

ให้คำนวณการไหลแผ่ (Percent Flow) จาก

ร้อยละ การไหลแผ่ $(D_1 - D_0) / D_0 \times 100$

เมื่อ D_0 = เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานของแบบหล่อรูปกรวย

D_1 = เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของมอร์ตาร์ที่กระจายบนแผ่นโรตารีทดลอง

หลังจากนั้นจึงนำไปใส่ลงในแบบหล่อก่อนทดสอบ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

4. หล่อปูนฉาบลงบนก่อนทดสอบจะทำให้เสร็จใน $2 \frac{1}{2}$ นาที หลังจากผสมปูนฉาบเสร็จแล้ว ใส่ลงไปบนแบบหล่อ เป็น 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 25 มม. โดยใส่ลงในช่องหล่อก่อนทดสอบก่อน

5. กระทุ้งด้วยแท่งกระทุ้ง 32 ครั้งใน 10 วินาที น้ำหนักในการกระทุ้งให้แรงพอที่จะให้ปูนฉาบแผ่ไปทั่วแบบหล่อเท่านั้น

6. เมื่อกระทุ้งครบทุกช่องแล้วให้สับปูนฉาบที่เหลือลงไปในแบบหล่อแล้วกระทุ้งเช่นเดียวกับชั้นแรก อดยเมื่อกระทุ้งเสร็จให้ปูนฉาบสูงกว่าแบบหล่อเล็กน้อย

7. ใช้เกรียงปาดปูนฉาบที่สันติดขอบแบบลงมาเป็นแบบ แล้วปาดผิวให้เรียบร้อย อดยเผยอเกรียงด้านหน้าเล็กน้อยไปทางขวาของขอบแบบหล่อแต่ละช่องเพียงครั้งเดียว

8. เพื่อให้ผิวหน้าแบบหล่อเรียบยิ่งขึ้น ให้ใช้เกรียงปาดเบา ๆ อีกหนึ่งครั้งตลอดตามยาวของแบบหล่อ อดยเผยอด้านหน้าเล็กน้อยตัดผิวหน้าปูนฉาบให้เรียบเสมอขอบบนของแบบหล่อ อดยใช้ขอบด้านตรงของเกรียงวางเกือบตั้งฉากกับแบบหล่อแล้ว ขยับเกรียงไป-มาตลอดความยาวของแบบหล่อ

9. หลังจากหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เก็บตัวอย่างซึ่งอยู่ในแบบหล่อไว้ในห้องบ่มชื้น อดยผิวหน้าให้สัมผัสกับความชื้น แต่ไม่ให้ถูกหยดน้ำเป็นเวลา 20-24 ชม. ถ้าต้องถอดแบบก่อน 24 ชม. ให้เก็บก้อนตัวอย่างในตู้ชื้น หรือห้องชื้นจนครบ 24 ชม. แล้วจึงแช่น้ำสะอาด (ยกเว้นก่อนทดสอบที่จะทดสอบ เมื่อครบเกณฑ์อายุ 24 ชม.) อดยคอยเปลี่ยนน้ำที่ใส่ให้สะอาดอยู่เสมอ) เมื่อบ่มจนครบอายุตามต้องการแล้ว ก็นำไปทดสอบกำลังอัดของก้อนทดสอบโดยอายุที่กำหนดไว้ต้องให้มีความคลาดเคลื่อนได้ดังนี้



ชั้นทดสอบอายุ	24 ชม.	มีความคลาดเคลื่อนได้	$\pm 1/2$ ชม.
ชั้นทดสอบอายุ	3 วัน	มีความคลาดเคลื่อนได้	± 1 ชม.
ชั้นทดสอบอายุ	7 วัน	มีความคลาดเคลื่อนได้	± 3 ชม.
ชั้นทดสอบอายุ	28 วัน	มีความคลาดเคลื่อนได้	± 12 ชม.

10. ให้ทดสอบกำลังอัดทันทีที่นำตัวอย่างออกจากห้องบ่มก่อนการทดสอบให้ขีดผิวตัวอย่างให้แห้ง ปิดเอาเม็ดทรายหรือสะเก็ดที่ติดผิวหน้าออกให้สะอาด

11. วัดขนาดของหน้าตัด ความสูง และชั่งน้ำหนักของตัวอย่างแต่ละก้อนไว้เวลานำก้อนตัวอย่างไปทดสอบ ห้ามใช้ด้านข้างที่มีผิวหน้าเรียบทั้งสองหน้ารับแรงอัด ถ้าหน้าบนและล่างของก้อนตัวอย่างไม่เรียบ ให้ฝนให้เรียบและขนานกัน

ผิวหน้าของก้อนทดสอบ หากสัมผัสกับเบ้นทดสอบไม่เรียบจริงจะได้ค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่ากำลังอัดจริงไปมาก ในกรณีที่ฝนก้อนทดสอบให้ผิวหน้าเรียบ ให้ฝนบนกระดาษทรายเนื้อละเอียดหรือผ้าทรายที่ทากาวติดกับพื้นแบบเรียบเวลาฝนอย่ากดแรงเกินไป หากก้อนทดสอบขรุขระมากเกินกว่า 0.08 มม. ควรทิ้งก้อนตัวอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ต้องเหลือตัวอย่างไว้ใช้ทดลองอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

12. นำก้อนทดสอบเข้าเครื่องทดสอบ ให้อยู่ในแนวศูนย์กลางของเส้นทดสอบและผิวก้อนตัวอย่างสัมผัสกับเบ้นกด เดินเครื่องทดสอบในอัตราที่เหมาะสมสม่ำเสมอ จนกระทั่งก้อนทดสอบแตก โดยใช้เวลาทดสอบประมาณ 5-30 วินาที ต่อตัวอย่าง ห้ามปรับกลไกควบคุมเครื่องทดสอบ ในขณะที่ก้อนทดสอบตัวอย่างถูกกดอย่างรวดเร็วก่อนที่จะแตก



ภาพประกอบ 9 แสดงเครื่องทดสอบกำลังอัดและการทดสอบของปูนฉาบ

การคำนวณ

1. ทาการบันทึกแรงอัดสูงสุดที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบ คำนวณหาค่ากำลังอัด เป็น กก. ต่อ ตร.ซม. จากสมการ

$$f_a = P/A$$

เมื่อ f_a = กำลังอัดประลัย, กก./ตร.ซม.

P = แรงอัดประลัย, กก.

A = พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่าง, ตร.ซม.

ถ้าพื้นที่หน้าตัดจริงของก้อนทดสอบ แตกต่างจากพื้นที่หน้าตัดปกติเกินกว่าร้อยละ ± 1.5 ใช้พื้นที่หน้าตัดที่วัดได้จริงในการคำนวณหาหน่วยแรงอัด

2. ถ้าหากค่ากำลังอัดของแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันไปจากค่าเฉลี่ยของผลทดสอบ ทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 10 แล้ว ถือว่าค่านี้ใช้ไม่ได้ ทั้งนี้หลังจากตัดค่าที่ใช้ไม่ได้แล้วจะต้องมีผลการทดสอบเหลือไว้อย่างน้อย 2 ค่า สำหรับค่าเฉลี่ยใหม่หากน้อยกว่า 2 ค่า ต้องทำการทดสอบใหม่ทั้งหมด

3. รายงานผลการทดสอบ

4.2 การทดสอบความต้านทานแรงดึง

จุดประสงค์การทดสอบ

หาลำดับแรงดึงของปูนฉาบ

อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบ

1. เครื่องทดสอบกำลังดึง

เป็นเครื่องที่สามารถให้กำลังดึงได้ด้วยอัตราความเร็ว 40 ± 25 ต่อนาที (600 ± 25 ปอนด์ต่อนาที) ความถูกต้องของเครื่องทดสอบ จะต้องผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ ± 1 สำหรับเครื่องใหม่และ ร้อยละ ± 1.5 สำหรับเครื่องที่ใช้อยู่และหัวจับก้อนตัวอย่าง เป็นหัวจับสำหรับจับก้อนตัวอย่างบริเคท์

2. แบบหล่อบริเคท์ เป็นแบบหล่อก้อนตัวอย่าง มีลักษณะตามภาพประกอบ

3. เครื่องผสม เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM Designation C 305

4. เครื่องชั่งอ่านได้ละเอียดถึง 1 กรัม


สำหรับน้ำหนัก 1000 กรัม จะผิดพลาดได้ไม่เกิน ± 1.0 กรัม สำหรับ

น้ำหนัก 1500 กรัม จะผิดพลาดไม่เกิน ± 2.0 กรัม

5. กระจกตวง สามารถใช้ตวงน้ำสำหรับผสมได้เพียงครั้งเดียว และสามารถวัดปริมาตรได้ถูกต้องที่อุณหภูมิ 20°C (68°F) โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 1.0 มล.

6. ตะแกรงร่อน เป็นลวดขัดเป็นตาสี่เหลี่ยม ขนาด 100 เมช

7. เกรียง มีขนาดของสันยาวเป็นเส้นตรง 100-105 มม.



ภาพประกอบ 10 แสดงแบบหล่อบริเคท์และเครื่องทดสอบแรงดึงของปูนฉาบ

การทดสอบหากกำลังถึงของปูนฉาบ จะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึง คุณภาพของปูนฉาบที่ใช้ ทดสอบว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้งานได้ดีเพียงใดเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งจะ บอกลักษณะออกมาในรูปของความแข็งแรง โดยวัดเป็นหน่วยแรงเปรียบเทียบกับหน่วยแรงที่ยอมให้ ตามมาตรฐาน ASTM

วิธีทดสอบ

1. ทำการหล่อก้อนตัวอย่างทดสอบ จำนวน 3 ชิ้นทดลอง โดยทำแบบหล่อและ แผ่นโลหะด้วยน้ำมันแร่บาง ๆ ให้ความกว้างแบบหล่อลงบนแผ่นโลหะผิวเรียบ ตัดส่วนผสมในส่วน แบบหล่อให้พูนขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่าอัดส่วนผสมลงไป
2. ใส่ถุงมือยางแล้วกดส่วนผสมในแบบหล่อด้วยหัวแม่มือทั้ง 2 ข้างจำนวน 12 ครั้งต่อส่วนผสมแต่ละก้อน ใช้แรงกดประมาณ 6-9 กก. แล้วใช้เกรียงปาดผิวหน้าให้เรียบ เสมอแบบหล่อเพียงเบา ๆ ด้วยแรงกดไม่เกิน 2 กก. ห้ามใช้วิธีการกระทุ้งหรือใช้เกรียงกด ส่วนผสม
3. วางแผ่นโลหะผิวเรียบอีกแผ่นหนึ่งประกบแบบหล่อทางด้านบน แล้วพลิกเอา ด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบน แล้วทำตามข้อ 2) - 3) จนกระทั่งหล่อก้อนตัวอย่างทดสอบเสร็จ ทั้งหมด
4. นำแบบหล่อ ซึ่งหล่อตัวอย่างทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเก็บไว้ในห้องบ่ม ขึ้น โดยให้ผิวหน้าสัมผัสกับความชื้น แต่ไม่ให้ถูกหยดน้ำ
5. ถอดแบบหล่อก่อนทดสอบออก เมื่อครบอายุ 3 วัน นำตัวอย่างไปแช่น้ำ สะอาด เพื่อบ่มในกรณีถอดตัวอย่างทดสอบก่อน 3 วัน ให้เก็บรักษาไว้ในห้องขึ้นจนกว่าจะครบ 3 วัน แล้วจึงนำไปแช่น้ำสะอาดเพื่อบ่มต่อไป โดยให้อายุของการบ่มก้อนตัวอย่างทดสอบมีดังนี้

ชั้นทดสอบอายุ 24 ชม.	มีความคลาดเคลื่อนได้ $\pm 1/2$ ชม.
ชั้นทดสอบอายุ 3 วัน	มีความคลาดเคลื่อนได้ ± 1 ชม.
ชั้นทดสอบอายุ 7 วัน	มีความคลาดเคลื่อนได้ ± 3 ชม.
ชั้นทดสอบอายุ 28 วัน	มีความคลาดเคลื่อนได้ ± 12 ชม.

6. นำก้อนตัวอย่างเพื่อการทดสอบแรงดึง โดยนำตัวอย่าง อย่างละ 3 ตัวอย่างมาทดสอบกำลัง เมื่อครบอายุ 7 วัน และ 28 วัน

7. ทาการเช็ดตัวอย่างที่ทดสอบให้ผิวแห้งและไม่มีเม็ดทราย หรือสิ่งอื่นเกาะอยู่ตามผิว

8. สอดก้อนตัวอย่างเข้าไปในหัวจับตัวอย่าง แล้วปรับเครื่องทดสอบให้ได้ศูนย์และสมดุล ทาการเดินเครื่องทดสอบ และบันทึกค่าแรงดึงสูงสุดเมื่อมีจุดขาดของก้อนตัวอย่างทดสอบของแต่ละก้อน

9. นำตัวอย่างทดสอบออกจากหัวจับ ตั้งเครื่องทดสอบให้กลับสู่สภาพที่พร้อมจะทดสอบตัวอย่างต่อไปได้

การคำนวณ

1. ให้คำนวณหาค่ากำลังดึงเป็น ก.ก.ต่อ ตร.ซ.ม. หรือปอนด์ต่อ ตร.นิ้ว จากสมการ

$$f_t = P/A$$

เมื่อ f_t = หน่วยแรงดึงประลัย ก.ก.ต่อ ตร.ซ.ม. หรือ ปอนด์ต่อ ตร.นิ้ว

P = แรงดึงประลัย ก.ก. หรือ ปอนด์

A = พื้นที่หน้าตัดตรงรองขาดที่ตั้งฉากกับแรงดึง ตร.ซ.ม. หรือ ตร.นิ้ว

2. ค่าที่ต่างไปจากค่าเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 15 ให้ถือว่าเป็นค่าที่เข้าไม่ได้ให้ตัดออก

- กำลังดึงของก้อนตัวอย่างอัตราส่วนผสมเต็ม อายุ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 35 กก./ตร.ชม. หรือ 500 ปอนด์/ตร.นิ้ว
- กำลังดึงของก้อนตัวอย่างอัตราส่วนผสมเต็ม อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 40 กก./ตร.ชม. หรือ 600 ปอนด์/ตร.นิ้ว
- กำลังดึงของก้อนตัวอย่างอัตราส่วนทดลอง อายุ 7 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 40 กก./ตร.ชม. หรือ 275 ปอนด์/ตร.นิ้ว
- กำลังดึงของก้อนตัวอย่างอัตราส่วนทดลองอายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 25 กก./ตร.ชม. หรือ 350 ปอนด์/ตร.นิ้ว

3. รายงานผลการทดสอบ

4.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำ คือ การหาปริมาณของน้ำที่แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามปริมาณของน้ำที่เปลี่ยนไป ในการหาความชื้น จะชั่งน้ำหนักของชิ้นทดสอบและน้ำหนักที่หลังการนำชิ้นทดสอบอบไว้ด้วยความชื้น เพื่อหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและสมควรไว้ได้ในชิ้นทดสอบ คำนวณค่าความชื้นจากสูตร

$$\text{ความชื้น} = \frac{\text{น้ำหนักก่อนอบ (กรัม)} - \text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}}{\text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}} \times 100$$

(ร้อยละ)

(กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 2532 : 17)

อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบ

1. แบบหล่อมาตรฐานขนาด 2 x 2 x 2 นิ้ว
2. เครื่องผสมมาตรฐาน
3. แท่งกระทุ้ง
4. เครื่องชั่งตวงน้ำหนักมาตรฐาน
5. กระบอกตวงน้ำหนักมาตรฐาน

6. ตะแกรงขนาด 100 เมช
7. เครื่องเหล็กแบน
8. เวอร์เนียร์ขนาดวัดระยะได้ 8-10 นิ้ว
9. เตาบรักษาอุณหภูมิ 100-110 องศาเซลเซียส
10. สมุดบันทึกข้อมูล

วิธีทดสอบ

1. ผสมปูนฉาบตามอัตราส่วนเดิมและอัตราส่วนทดลองทั้งหมด 8 สูตร ผสมลงในเครื่องผสมมาตรฐาน
2. ทำปูนฉาบที่ได้จากการผสมด้วยเครื่องผสมมาตรฐานลงในแบบหล่อขนาด $2 \times 2 \times 2$ นิ้ว จำนวนชิ้นทดลอง 81 ชิ้น
3. ระยะเวลาอายุการบ่มของชิ้นทดลองที่จะทดสอบ 3 วัน, 7 วันและ 28 วัน
4. นำชิ้นทดลองที่บ่มแล้วมาอบในอุณหภูมิที่กำหนดมาซึ่งน้ำหนักและจุดบันทึกไว้
5. นำชิ้นทดลองไปต้มน้ำเดือดนาน 2 ชั่วโมง และแช่ทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมง
6. นำชิ้นทดลองที่ต้มแล้วมาเช็ดให้แห้งแล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาจุดอิ่มตัวของชิ้นทดลอง จุดบันทึกไว้
7. คำนวณหาค่าร้อยละการดูดซึมน้ำหรือค่าความชื้นตามสมการ
8. รายงานผลการทดสอบ

4.4 การทดสอบระยะการก่อตัว

จุดประสงค์การทดสอบ

หาระยะเวลาการก่อตัวของปูนฉาบ โดยใช้เข็มมาตรฐานแบบไวแคต

เครื่องมือทดสอบ

1. ชุดทดสอบแบบไวแคต ประกอบด้วยเครื่องทดสอบแบบไวแคต กรวยหัวตัดสำหรับใส่ปูนฉาบ และแผ่นกระจก หรือแผ่นพลาสติกสำหรับรองรับกรวย พร้อมเข็มไวแคต 2

แบบ คือ เข็มไวแคตธรรมดาเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. และเข็ม 1 ซึ่งมีขนาดและรูปร่างเหมือนเข็มไวแคตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. ยึดติดกับปลอดหัวโลหะ

2. เครื่องผสมปูนฉาบ
3. เครื่องชั่ง ชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
4. กระบอกตวง ขนาดตวงได้ 200 ml.
5. เกรียงเหล็ก
6. ถังมือยาง
7. นาฬิกาจับเวลา

การก่อตัวของปูนฉาบ หมายถึงระยะเวลาที่ปูนฉาบ เปลี่ยนจากสภาพเหลว (ที่สามารถปั้น, แต่งเป็นรูปต่าง ๆ) เป็นสภาพที่ไม่คืนตัว (สภาพที่มีความชื้นมากแต่ยังไม่ถึงกับแข็งตัว คือ ในสภาพนี้ เมื่อถูกรบกวนจะเกิดการแยกตัวคล้าย ๆ รอยร้าว และการแยกตัวนี้จะไม่จับตัวกันอีกเลย จนกระทั่งแข็งตัวในที่สุด)

ต่อจากระยะเวลาการก่อตัวของปูนฉาบ ก็เข้าสู่สภาวะการแข็งตัวเมื่อถูกปล่อยทิ้งไว้ให้นานจนถึงระยะเวลาหนึ่งอีก การหาระยะเวลาการก่อตัวนี้จะใช้เข็มไวแคตที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. และปริมาณน้ำที่จะผสมเข้าไปในปูนฉาบเพื่อหาระยะเวลาการก่อตัวที่จะใช้ปริมาณน้ำที่ทำให้ปูนฉาบ อยู่ในสภาวะความชื้นเหลวกดตีเท่านั้น การหาระยะเวลาการก่อตัวของปูนฉาบนี้จะกระทำให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นการผสม การหล่อ การทำให้แน่นให้แล้วเสร็จก่อนที่ปูนฉาบนั้นจะไม่คืนตัว และแข็งตัวในเวลาต่อมา โดยทั่วไปแล้วปูนฉาบต้องมีระยะเวลาการก่อตัวไม่น้อยกว่า 45 นาที แบ่งระยะเวลาการก่อตัวของปูนฉาบออกได้เป็น 2 ระยะ คือ

1. ระยะเวลาการก่อตัวขั้นต้น คือ ระยะเวลาที่ปูนฉาบก่อตัวจนสามารถรับน้ำหนักของเข็มมาตรฐานไวแคต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. ที่ปล่อยให้จมลงในปูนฉาบ 25 มม. ภายในเวลา 30 นาที

2. ระยะเวลาการก่อตัวขั้นปลายคือระยะเวลาที่ปูนฉาบก่อตัวจนสามารถรับน้ำหนักของเข็มมาตรฐานไวแคตได้โดยไม่จมลงในปูนฉาบเลยเพียงแต่เป็นรอยกระทกของเข็มเท่านั้น


วิธีทดสอบ

1. นำปูนฉาบที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างมาปั้นให้เป็นก้อนกลมรอยเร็ว (การทำจะต้องสวมถุงมือด้วย) แล้วโยนไป-มา 6 ครั้ง ำให้มือทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 15 ซม.
2. นำปูนฉาบไปกดใส่ลงในกรวยทางวงใหญ่ด้วยมือกดให้เข้าไป แล้วใช้มือปาดปูนฉาบให้เรียบในครั้งเดียว แล้ววางลงบนแผ่นกระจก หรือแผ่นพลาสติกก็ได้ แล้วถูไป-มากับแผ่นกระจกเพื่อำปูนฉาบ ที่จะล้นออกมาเรียบเสมอกับขอบกรวยทางวงใหญ่ แล้วใช้เกรียงเหล็กปาดปูนฉาบ ทางกรวยวงเล็กให้เรียบเสมอกับขอบของกรวยรอยให้เกรียงเหล็กเอียงเป็นมุมเฉียงแล้วปาดให้เรียบ ถ้าตรงส่วนใดของปูนฉาบเป็นรอยแตกหรือไม่เรียบก็ใช้เกรียงเหล็กปาดซ้ำ หรือตะเบา ๆ แต่ถ้ากดไปบนผิวหน้าของปูนฉาบนี้
3. วางกรวยที่บรรจุปูนฉาบ (กรวยบรรจุปูนฉาบนี้ต้องวางอยู่บนแผ่นกระจกตลอดเวลา เวลาเคลื่อนย้ายให้ยกไปพร้อมกับแผ่นกระจกนี้ด้วย) ทิ้งไว้ในห้องที่ชื้นเป็นเวลา 30 นาทีรอยอย่าให้ถูกรบกวนหรือกระทบกระเทือน
4. นำกรวยพร้อมแผ่นกระจกมาวางไว้ ำให้เข็มทดสอบมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. ของชุดการทดสอบไวแควดรอยปรับเข็มสเกลและกับผิวหน้าของปูนฉาบแล้วปรับเข็มทดสอบมาตรฐานที่บอกระยะจุมที่แผ่นสเกลให้เป็นเลข (0) รอยให้ระยะห่างของเข็มมาตรฐานก็ต้องห่างจากรูเดิมที่เคยทดสอบไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 มม.
5. ปลดเข็มมาตรฐานให้จมลงในปูนฉาบ เป็นเวลา 30 วินาที แล้วอ่านค่าระยะจุมบนเข็มสเกล (ซึ่งระยะจุมจะบอกเป็น มม.) ในการปลดเข็มครั้งแรกนี้ เข็มมาตรฐานอาจเกิดการงอ หรือชำรุดขึ้นมาได้เพราะปูนฉาบยังอ่อนตัวอยู่มาก เข็มอาจกระทบกับแผ่นกระจกที่วางอยู่ข้างใต้กรวยได้ก็ให้ค่อย ๆ ปลดเข็มมาตรฐานลงไปในปูนฉาบ ซึ่งวิธีนี้เป็นเทคนิคเท่านั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง (วิธีที่ถูกต้อง ต้องได้จากการปลดเข็มมาตรฐานลงไปในเท่านั้น)
6. ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วนำมาทดสอบเช่นนี้อีก (ตามข้อ 4 และ 5) พร้อมกับบันทึกเวลากับระยะจุมของเข็มมาตรฐานไว้ ทำเช่นนี้อันได้ระยะจุม 25 ม.ม. ค่าที่ได้จะรวมเวลาตั้งแต่เริ่มผสม จนกระทั่งถึงระยะจุม 25 มม. เรียกว่าระยะเวลาการก่อตัวขึ้นต้น

7. การหาระยะเวลาการก่อตัวขึ้นปลายนี้จะเปลี่ยนมาใช้เข็มวัดแคตทา การปล่อยเข็ม 1 ลงบนผิวหน้าแล้วเกิดรอยที่ปรากฏบนผิวบุนลอบนี้เท่านั้น รวมเวลาดังแต่เริ่ม ผสมจนถึงเวลานี้ก็คือ ระยะการก่อตัวขึ้นปลาย

8. นำค่าเวลากับระยะจมนทั้งหมด มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์

9. รายงานผลการทดสอบ



ภาพประกอบ 11 แสดงชุดทดสอบไวแคต

4.5 การทดสอบการไหลสั้นของเ็น็อบนลอบ

การทดสอบโดยใช้วิธีะการไหล เป็นการทดสอบหาความขึ้นเหลว และดูการแยกตัวของส่วนผสม โดยวัดค่าการกระจายของบุนลอบที่ได้จากการใช้วิธีะการไหลมาตรฐาน ซึ่งถูกยก ขึ้นลง ภายในระยะเวลากำหนด

อุปกรณ์การทดลอง

1. ไรเตอร์ไหลเป็นรูปจานแผ่นเรียบ ทำด้วยโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. มีเครื่องหมุนซึ่งสามารถยกไรเตอร์ไหลให้ขึ้นและปล่อยให้ตกลงได้เป็นระยะ 13 มม.
2. แบบรูปกรวยตัดตอนบนมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17 มม. ตอนล่างมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25 มม. และส่วนสูง 12.5 มม.
3. เหล็กกระทิงเป็นแท่งเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 60 มม. ปลายกลมมน

วิธีการทดสอบ

วางแบบรูปกรวยตัดให้ตั้งบนกลางจานของไรเตอร์ไหลโดยเข้าปลายตัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า ตั้งอยู่ด้านบนบรรจุปูนฉาบที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ ลงในกรวยให้สูงประมาณครึ่งกรวย แล้วกระทิงให้ทั่วกรวย 25 ครั้งหลังจากนั้นก็เติมคอนกรีตให้เต็มและกระทิงแบบเดียวกันอีก 25 ครั้ง บาดหน้าคอนกรีตให้เรียบแล้วค่อย ๆ ยกกรวยออกคอนกรีตจะยุบตัวลงเล็กน้อย ต่อจากนั้นก็ใช้เครื่องหมุนซึ่งจะยกไรเตอร์ไหลให้ขึ้น และปล่อยให้ตกลงเป็นระยะ 13 มม. โดยจะต้องยกขึ้น-ลงเป็นจำนวน 15 ครั้ง ภายในเวลา 15 วินาที ทำให้ปูนฉาบสดแผ่กระจายออกไปรอบด้าน วัดค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางของปูนฉาบที่กระจายออกไปนี้ ค่าการไหล หรือการกระจายตัวของปูนฉาบคิดเป็นร้อยละ คำนวณได้จาก

$$\text{Flow (\%)} = \frac{D - D_0}{D_0} \times 100$$

ในเมื่อ D เป็นค่า "เฉลี่ย" ของเส้นผ่าศูนย์กลางของปูนฉาบที่กระจายออก, ซม.

D_0 เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเดิมของปูนฉาบที่ฐานมีค่าเท่ากับ 25 ซม.

ค่าที่อยู่ควรอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 เปอร์เซ็นต์

การทำ "ขึ้น-ลง" นี้ มีผลต่อการแยกตัวของส่วนผสม กล่าวคือ ถ้าปูนฉาบนั้นไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน วัสดุผสมก้อนใหญ่จะแยกตัวออกจากปูนฉาบ โดยกระจายไปอยู่ริมของของไรเตอร์ไหล แต่ถ้าปูนฉาบเหลวเลอะมาก นี้ปูนจะไหลออกจากวัสดุผสมหยวนแทน

4. รายงานผลการทดสอบ

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปูนฉาบ เป็นส่วนผสมของซีเมนต์ ทรายละเอียด ปูนขาว และน้ำ มีหน้าที่เคลือบวัสดุ แกนผนังเมื่อไม่ต้องการห้ามองเห็น แต่ปัญหาที่พบคือ มีรอยแตกร้าวที่ผนังอาคารหลังจากปูนฉาบแห้งแล้วระยะเวลาหนึ่ง แนวทางแก้ไขต้องหาอัตราส่วนผสมของปูนฉาบที่เหมาะสมและปราศจากสิ่งปลอมปน

แนวทางการศึกษางานวิจัย อนุชิต กิจสวัสดิ์ (2529 : 2-3) พบว่า ปูนบอชโรชลานา ที่ได้จากการผสมระหว่างเถ้าแกลบบดละเอียดกับปูนขาวในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี ส่วนกรมวิทยาศาสตร์บริการ (2527 : 7) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยได้ทำการทดลองนำปูนซีเมนต์บอชโรชลานามาผลิตอิฐบล็อกอิฐมอญ โดยใช้ปูนขาวผสมกับเถ้าแกลบในอัตราส่วน 2 : 3 รวมกันเป็นส่วนผสม 1 ส่วนของน้ำหนักมวล ผสมกับทราย 3 ส่วนของน้ำหนักมวล และน้ำประมาณ 0.7 ส่วนของน้ำหนักปูนขาว และเถ้าแกลบคลุกเคล้าให้ดี และอัดลงแบบทิ้งไว้ให้แห้งถอดแบบทิ้งทิ้งไว้ 1 เดือน สามารถนำไปใช้งานได้ดี ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับราคาที่เกิดจากปูนซีเมนต์ตราเสือ คุณสมบัติของอิฐที่ได้จะมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงรับแรงอัดได้สูง แต่มีข้อเสียมากด้านการยึดหดของอิฐ

วัชร ทองเจริญ และคนอื่น ๆ (2529 : 479) ได้ศึกษาคุณสมบัติบางประการของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บอชโรชลานา ที่เกิดจากการผสมของเถ้าแกลบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราส่วน 30 : 70 ทำเป็นปูนซีเมนต์มอร์ต้า พบว่า หากทิ้งไว้ 28 วัน จะรับแรงอัดได้ถึง 267.6 กก./ตร.ซม. และถ้าผสมในอัตราส่วน 40 : 60 จะรับแรงอัดได้เร็วขึ้น โดยสามารถรับแรงอัดได้ถึง 237.4 กก./ตร.ซม. ภายใน 7 วัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527 : 6-7) ได้ค้นพบว่า ปูนบอชโรชลานามีใช้มานานในยุโรป แต่ไม่แพร่หลาย เพราะมีจุดอ่อนในด้านการใช้งาน ซึ่งต้องมีระยะเวลา 7-28 วัน เมื่อผสมเป็นปูนซีเมนต์ในงานก่อสร้างต้องทิ้งไว้ให้เกิดสภาพเกลือซึลิกเกตและแคลเซียม จึงจะสามารถรับแรงอัดหรือรับน้ำหนักได้ดี ต่างจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ผลิตจากหินปูน มีส่วนผสมของเกลือซึลิกเกตและแคลเซียมที่เหมาะสม สามารถทำทั้งงานคอนกรีตรับแรงอัดได้

ทันทีที่ส่วนผสมแห้ง ปูนปอชโรซานาที่มีคุณภาพดีได้จากการใช้เถ้าแกลบชนิดเทาขาว ซึ่งเผาที่อุณหภูมิไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส บดละเอียดเท่ากับปูนซีเมนต์ และนำมาผสมกับปูนขาว

งานวิจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการลดต้นทุนในการผลิต โดยการนำเถ้าแกลบมาผสมปูนซีเมนต์ เพื่อลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในการผลิตแผ่นใยไม้-ซีเมนต์ เช่น งานวิจัยปูนซีเมนต์เถ้าแกลบของ ปริณญา จินดาประเสริฐ (2529 : 81) เถ้าแกลบมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 90 การเผาเถ้าแกลบที่อุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่าง 600-800 องศาเซลเซียส จะได้เถ้าแกลบเทาขาว ซึ่งง่ายต่อการบดให้ละเอียด เถ้าแกลบที่ได้จากการเผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงสีจะมีสีดำ ซึ่งเถ้าแกลบทั้งสองชนิดสามารถนำมาใช้ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาได้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เถ้าแกลบแทนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ได้ถึง 50-60 เปอร์เซ็นต์ โดยที่กำลังรับแรงอัดเท่ากับส่วนผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

วิวัฒน์ คลังวิจิตร (บทคัดย่อ) การทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการทำวัสดุแผ่นทดแทนไม้ จากวัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าแกลบ ปูนขาว และใยมะพร้าวหรือใยผักตบชวา โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าแกลบ ปูนขาว เป็นตัวยึดประสาน ส่วนใยมะพร้าวหรือใยผักตบชวาเป็นวัสดุเสริมกำลังทำให้มีความเหนียว สามารถรับแรงได้มากขึ้นและมีน้ำหนักเบา คุณสมบัติทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ ความหนาแน่น ความชื้น การพองตัวเมื่อแช่น้ำ ความต้านทานแรงดึงและมอดูลัสยืดหยุ่น ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า สัดส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าแกลบ ปูนขาว และใยมะพร้าวหรือใยผักตบชวา พบว่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการทำวัสดุแผ่นทดแทนไม้ คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 15.84 เถ้าแกลบร้อยละ 50.07 ปูนขาวร้อยละ 28.37 ใยมะพร้าวร้อยละ 5.72 เพราะเป็นส่วนผสมที่มีคุณสมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด โดยมีความหนาแน่นสูงกว่าเกณฑ์ มอดูลัสยืดหยุ่นต่ำกว่าเกณฑ์ ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าสูงกว่าเกณฑ์ ส่วนสัดส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าแกลบ ปูนขาว และใยผักตบชวา ไม่มีคุณสมบัติทางกายภาพเพียงพอที่จะใช้งานคือ ความหนาแน่นต่ำกว่าเกณฑ์ ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ การพองตัวเมื่อแช่น้ำอยู่ในเกณฑ์ ความต้านทานแรงดึงอยู่ในเกณฑ์ แต่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใยมะพร้าวเป็นส่วนผสม มอดูลัสยืดหยุ่น

ต่ำกว่าเกณฑ์ ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าอยู่ในเกณฑ์ แต่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใย
มะพร้าวเป็นส่วนผสม

สรุปผลงานวิจัย ผู้วิจัยสนใจจะหาแนวทางพัฒนาปูนฉาบ โดยทดลองหาอัตราส่วนผสม
ของปูนฉาบที่เหมาะสม ราคาถูก และมีคุณสมบัติทางกายภาพ โดยใช้เถ้าแกลบ และปูนขาว
ทดแทนส่วนผสมของปูนซีเมนต์ จากการศึกษางานวิจัยของ อนุชิต กิตส์วัสดิ์ ที่ผสมเถ้าแกลบ
ลงในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ วัชรระ ทองเจริญ ทดสอบการรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ
ปูนขาว ปริณญา จินดาประเสริฐ ศึกษาหาทางลดด้านการผลิตแผ่นใยไม้และซีเมนต์ และวิวัฒน์
คลังวิจิตร ศึกษาการลดต้นทุนการผลิตวัสดุแผ่นทดแทนไม้ โดยใช้เถ้าแกลบ ปูนขาว ผสมกับ
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และนำมาทดสอบหาแรงดึงผิว ความต้านทานแรงดัด การดูดซึมน้ำ ได้ผลดี
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษา

การดำเนินการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำ
ปูนฉาบจากวัสดุผสมระหว่าง เถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา ทรายละเอียดและสังกะสี
ซัลเฟต การทดลองครั้งนี้ได้กำหนดรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้คือ

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. วัสดุผสมที่ใช้ในการทดลอง
3. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
4. ลำดับขั้นตอนการทดลอง
5. การเปรียบเทียบและสรุปผลการทดลอง
6. การวิเคราะห์และอภิปรายผล
7. สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ ปูนฉาบที่ได้จากส่วนผสมของเถ้าแกลบ
ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา ทรายละเอียด และสังกะสีซัลเฟต ทั้งนี้ในการหาอัตราส่วนผสมนี้
ปูนซีเมนต์ซิลิกาต้องไม่เกินร้อยละ 40 ปูนขาวต้องไม่เกินร้อยละ 20

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ ปูนฉาบที่เกิดจากการผสมโดยหาอัตรา
ส่วนผสมจากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ แต่ละจุดประกอบด้วย
วัสดุผสม 3 ชนิด คือ เถ้าแกลบ ปูนขาวและปูนซีเมนต์ซิลิกา ตามลำดับ วัสดุแต่ละตัวจะมีค่า
แปรเปลี่ยนไปตามจุดของอัตราส่วนผสมในแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า และเมื่อนำค่าของวัสดุ
แต่ละชนิดในจุดนั้น ๆ มารวมกันจะมีค่าเท่ากับ 100 จะได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 8 กลุ่ม
ตัวอย่างหรือ 8 สูตรการทดลองดังแสดงไว้ในภาพประกอบ 1 และตาราง 7

ตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างอัตราส่วนผสมของเถ้ากลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา แต่ละจุดที่หาได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า จะนำไปรวมกับทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟตซึ่งมีค่าคงที่

ส่วนผสมที่	เถ้ากลบ	ปูนขาว	ปูนซีเมนต์ซิลิกา	ทรายละเอียดร้อยละ	สังกะสีซัลเฟตร้อยละ
1	80	10	10	61	0.3
2	70	20	10	61	0.3
3	70	10	20	61	0.3
4	60	20	20	61	0.3
5	60	10	30	61	0.3
6	50	20	30	61	0.3
7	50	10	40	61	0.3
8	40	20	40	61	0.3

หมายเหตุ - เถ้ากลบ ปูนขาว และปูนซีเมนต์ซิลิกาค่าที่ 100 จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 15 ของส่วนผสมทั้งหมด
 - ส่วนผสมของเถ้ากลบ ปูนขาว และปูนซีเมนต์ซิลิกาจุดที่ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 และ 14 จะเป็นส่วนผสมที่ 1 ถึง 8 ตามลำดับ

ตัวอย่าง

สูตรที่ 1 ส่วนผสมที่ 1 $(80+10+10)+61+0.3$

นำมาใช้ $(12+1.5+1.5)+61+0.3+21(\text{น้ำ})+2.7$ (อากาศระหว่างผสม)

2. วัสดุผสมที่ใช้ในการทดลอง

วัสดุผสมที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย

- 2.1 ไม้แกลบ ใช้ไม้แกลบที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียสนำมาบดละเอียดและผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช
- 2.2 ปูนขาว ใช้ปูนขาวที่ได้จากการเผาหินปูนแบบปูนสุก มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดบรรจุถุงละ 5.5 กิโลกรัม
- 2.3 ปูนซีเมนต์ชนิดซิก้าในการทดลองครั้งนี้ใช้ปูนซีเมนต์ตราเสือของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม
- 2.4 ทรายละเอียดเป็นทรายน้ำจืดที่มีความละเอียดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช
- 2.5 สังกะสีซัลเฟต เป็นสารประกอบที่มีจำหน่ายตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป
- 2.6 น้ำ ใช้น้ำประปาที่มีใช้ตามบ้านทั่วไป

3. อุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย

- 3.1 เตาอบรักษาอุณหภูมิ 100-110 องศาเซลเซียส
- 3.2 เครื่องชั่ง อ่านได้ละเอียด 0.1 กรัม
- 3.3 หม้อบดหรือโม่ร่งบด
- 3.4 แ่งกระทุ้ง
- 3.5 ตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช
- 3.6 ถู่มืออย่าง
- 3.7 นาฬิกาจับเวลา
- 3.8 เกรียงเหล็กแบน

3.9 กระจกตวงน้ำขนาด 500-1,000 มิลลิลิตร

3.10 เวอร์เนียร์ ขนาดวัดระยะได้ 8-10 นิ้ว

3.11 แบบพิมพ์สำหรับทำขึ้นทดสอบ

เครื่องทดสอบที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้ คือ

3.12 เครื่องทดสอบกำลังอัด

3.13 เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง

3.14 เครื่องทดสอบระยะการก่อตัว

3.15 เครื่องทดสอบการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบ

4. ลำดับขั้นในการทดลอง

การทดลองครั้งนี้จะเตรียมสูตรส่วนผสมในการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ได้แก่ สูตรปูนฉาบทั่วไปมีส่วนผสมดังนี้ คือ ปูนซีเมนต์ร้อยละ 15 น้ำร้อยละ 21 อากาศร้อยละ 3 ทรายละเอียดร้อยละ 61 และชุดที่ 2 ได้แก่ เถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีลิกา ร้อยละ 15 ทรายละเอียดร้อยละ 61 สังกะสีซัลเฟตร้อยละ 0.3 และน้ำร้อยละ 21

ขึ้นทดลองชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นี้ จะถูกบ่มไว้ในระยะเวลาที่ต่างกัน คือ 3, 7 และ 28 วัน จากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่นของปูนฉาบ ในห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุคอนกรีต ของกรมชลประทาน ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี

การทดลองมีลำดับขั้นดังต่อไปนี้

4.1 เตรียมวัสดุผสม ได้แก่

4.1.1 เถ้าแกลบ เพาที่อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียส บดละเอียด

และผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช

- 4.1.2 บุนขาว ใต้จากการเผาหินปูนแบบบุนสุก มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช
- 4.1.3 บุนซีเมนต์ซิลิกา ใช้บุนซีเมนต์ตราเสือของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
- 4.1.4 ทรายละเอียด ใช้ทรายน้ำจืดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช
- 4.1.5 สังกะสีซัลเฟต เป็นสารประกอบที่มีจำหน่ายตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป
- 4.1.6 น้ำ ใช้น้ำประปา
- 4.2 ปฏิบัติการทดลองสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้
 - 4.2.1 ทดสอบกำลังอัด
 - 4.2.2 ทดสอบความต้านทานแรงดึง
 - 4.2.3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ
 - 4.2.4 ทดสอบระยะเวลาการก่อตัว
 - 4.2.5 ทดสอบการไหลลื่นของปูนฉาบ
- 4.3 สรุปผลการทดสอบ

5. การเปรียบเทียบและสรุปผลการทดลอง

นำผลจากการทดสอบชิ้นทดลองของอัตราส่วนผสมสูตรปูนฉาบอัตราส่วนเดิม และสูตรปูนฉาบทดลอง จำนวน 8 สูตร มาเปรียบเทียบอัตราส่วนต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะเวลาการก่อตัวและการไหลลื่น

ผลสรุปที่ได้จากการทดสอบ ที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีมาตรฐาน โดยจะแสดงผล ดังนี้

ตาราง 8 เปรียบเทียบและสรุปผลคุณสมบัติทางกายภาพของปูนฉาบ ที่ทำจากสูตรอัตราส่วน
เดิมกับสูตรที่ทดลอง 8 สูตร

สูตรที่	กำลังอัด (กก./ตร.ซม)	ความต้านทานแรงดึง (กก./ตร.ซม.)	การดูดซึมน้ำ (ร้อยละ)	ระยะการก่อตัว (มม./นาที)	การไหลลื่น (ร้อยละ)
สูตรอัตราส่วนผสมเดิม	x	x	x	x	x
1	x	x	x	x	x
2
3
4	x	x	x	x	x
5
6
7
8	x	x	x	x	x

6. การวิเคราะห์และอภิปรายผล

7. สถานที่และระยะเวลาที่ทำการทดลอง

สถานที่ทำการทดลอง ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้เตรียมวัสดุผสม เถ้าแกลบและ
ทำพิมพ์สำหรับขึ้นทดสอบที่ ภาควิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
คลองหก อําเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของปูนฉาบที่ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้

เริ่มจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจากเถ้าแกลบ ปูนขาว
ปูนซีเมนต์ซีลิกา ทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟต

ในการวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งขั้นตอนออกได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์หากำลังอัดของปูนฉาบในการบ่ม 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน
2. การวิเคราะห์หาความต้านทานแรงดึงในการบ่ม 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน
3. การวิเคราะห์หาการดูดซึมน้ำของปูนฉาบ
4. การวิเคราะห์หาระยะการก่อตัวของปูนฉาบ
5. การวิเคราะห์หาการไหลลื่นของปูนฉาบ

การวิเคราะห์หากำลังอัดของปูนฉาบจากการบ่ม 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน โดยใช้
จันทดสอบจำนวน 3 ชิ้น เพื่อจะหาสูตรที่มีอัตราส่วนผสมที่สามารถรับกำลังอัดได้มากที่สุด ตาม
มาตรฐานการทดสอบปูนซีเมนต์มอด้า ASTM C-230

ตาราง 9 ผลการทดสอบกำลังอัดของปูนฉาบ

สูตรที่	กำลังอัด (กก./ตร.ซม.)		
	3 วัน	7 วัน	28 วัน
สูตรอัตราส่วนผสมเดิม	-	41.15-47.95	54.90-61.70
1	-	0.75- 8.75	1.30- 9.30
2	-	1.76- 5.64	1.76- 5.64
3	-	11.30-18.50	11.37-18.57
4	-	11.10-18.30	10.86-18.06
5	-	27.30-34.70	31.10-38.50
6	-	21.70-28.70	23.28-30.28
7	-	34.73-41.67	37.03-43.97
8	-	23.02-29.98	25.03-31.99

หมายเหตุ สูตรอัตราส่วนผสมเดิม หมายถึง สูตรที่ช่างปูนใช้เป็นประจำในงานฉาบทั่ว ๆ ไป มีอัตราส่วน 1 : 3 คือ ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 3 ส่วน

สรุปการทดสอบกำลังอัดของปูนฉาบ จากชิ้นทดสอบจำนวน 3 ชิ้น พบว่า ผลการทดสอบ ชิ้นทดสอบที่บ่ม 3 วัน ไม่สามารถหากลังอัดได้ เนื่องจากมีสารเหนียวในปูนฉาบมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มอย่างน้อย 7 วันถึง 28 วัน ซึ่งการทดสอบสูตรที่ 7 สามารถรับแรงอัดได้ระหว่าง 37.03-43.97 กก./ตร.ซม. สูตรที่ 8 สามารถรับแรงอัดได้ระหว่าง 25.03-31.99 กก./ตร.ซม. สูตรที่ 6 สามารถรับแรงอัดได้ระหว่าง 23.28-30.28 กก./ตร.ซม.

สูตรปูนฉาบอัตราส่วนผสมเดิม จากการทดลองขึ้นทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าได้ค่าแรงอัดอยู่ระหว่าง 54.90-61.70 ในการบ่ม 28 วัน จากการเปรียบเทียบปูนฉาบที่ผสมด้วยสูตรอัตราส่วนผสมเดิมกับสูตรที่ใช้ทดสอบ พบว่า สูตรที่ 7 เป็นอันดับหนึ่ง สูตรที่ 8 เป็นอันดับสอง สูตรที่ 6 เป็นอันดับสามที่สามารถนำไปพัฒนาต่อจนได้ค่าเท่ากับสูตรอัตราส่วนผสมเดิมของปูนฉาบได้

การวิเคราะห์หาความต้านทานแรงดึง ในการบ่ม 3 วัน 7 วัน 28 วัน โดยใช้ขึ้นทดสอบจำนวน 3 ชิ้น เพื่อจะหาสารที่มีอัตราส่วนผสมที่สามารถรับความต้านทานแรงดึงได้สูงสุดตามมาตรฐานการทดสอบปูนซีเมนต์มอด้า ของ ASTM C-230

ตาราง 10 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงของปูนฉาบ

สูตรที่	ความต้านทานแรงดึง (กก./ตร.ซม.)		
	3 วัน	7 วัน	28 วัน
สูตรอัตราส่วนผสมเดิม	-	97.75-104.55	109.60-116.40
1	-	1.21- 6.79	1.21- 6.79
2	-	1.19- 8.59	1.59- 8.99
3	-	26.96- 34.16	31.61- 38.81
4	-	2.24- 4.96	15.30- 22.50
5	-	43.70- 51.10	44.40- 51.80
6	-	53.80- 60.80	55.09- 62.09
7	-	83.53- 90.47	86.93- 93.87
8	-	67.42- 74.38	78.82- 85.78

สรุปการทดสอบความต้านทานแรงดึง จากชิ้นทดสอบจำนวน 3 ชิ้น พบว่าการทดสอบชิ้นทดสอบที่บ่ม 3 วันไม่สามารถหาความต้านทานแรงดึงได้เนื่องจากมีสารเหนียวในปูนฉาบมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มอย่างน้อย 7 วันถึง 28 วัน จากการทดสอบสูตรที่ 7 สามารถรับและดึงได้ระหว่าง 86.93-93.87 กก./ตร.ซม. สูตรที่ 8 สามารถรับแรงดึงได้ระหว่าง 78.82-85.78 กก./ตร.ซม. สูตรที่ 6 สามารถรับแรงดึงได้ระหว่าง 55.09-62.09 กก./ตร.ซม. สูตรปูนฉาบอัตราส่วนผสมเดิมจากการทดลองชิ้นทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ได้ค่าแรงดึงอยู่ระหว่าง 54.90-61.70 กก./ตร.ซม. ในการบ่ม 28 วัน จากการเปรียบเทียบปูนฉาบที่ผสมด้วยสูตรอัตราส่วนผสมเดิมกับสูตรที่ใช้ทดสอบพบว่าสูตรที่ 7 เป็นอันดับหนึ่ง สูตรที่ 8 เป็นอันดับสอง และสูตรที่ 6 เป็นอันดับสาม ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อจนได้ค่าเท่ากับสูตรอัตราส่วนผสมเดิมของปูนฉาบได้

การวิเคราะห์หากการดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว การไหลลื่น โดยใช้ชิ้นทดสอบจำนวน 3 ชิ้น เพื่อจะหาสูตรที่มีอัตราส่วนผสมที่ดีตามมาตรฐาน ASTM C-230

ตาราง 11 ผลการทดสอบ การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อดำ การไหลลื่น

สูตรที่	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ	ระยะการก่อดำ มม./นาที	การไหลลื่น ร้อยละ
สูตรอัตราส่วนผสมเดิม	10.24-16.24	26.30-30.30/45	105.00-108.00
1	18.00-26.00	34.00-40.00/45	98.00-106.00
2	16.30-23.70	31.80-39.20/45	105.30-112.70
3	15.37-22.57	29.40-36.60/45	100.40-107.60
4	16.39-23.39	30.50-37.50/45	112.50-119.50
5	13.90-21.10	28.40-35.60/45	108.70-115.90
6	13.84-20.84	28.00-35.00/45	110.50-117.50
7	11.45-18.25	26.40-33.60/45	104.60-111.40
8	12.52-19.48	27.60-34.48/45	112.52-119.48

สรุปการทดสอบการดูดซึมน้ำ จากชั้นทดสอบจำนวน 3 ชั้นพบว่า ระยะการก่อดำและการไหลลื่นของปูนฉาบ จากการทดสอบพบว่า สูตรปูนฉาบอัตราส่วนผสมเดิมมีค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 10.24-16.24 ระยะการก่อดำ 26.30-30.30/45 (มม./นาที) และการไหลลื่นร้อยละ 105.00-108.00 สูตรที่ทดสอบได้ค่าใกล้เคียงสูตรปูนฉาบอัตราส่วนผสมเดิมมีสามอันดับ อันดับที่สูงที่สุดคือ สูตรที่ 7 การดูดซึมน้ำร้อยละ 11.45-18.25 ระยะการก่อดำ 26.40-33.60/45 (มม./นาที) และการไหลลื่นร้อยละ 104.60-111.40 อันดับที่สองสูตรที่ 8 การดูดซึมน้ำร้อยละ 12.52-19.48 ระยะการก่อดำ 27.60-34.48/45 (มม./นาที) และการไหลลื่นร้อยละ 112.52-119.48

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจากเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ซิลิกา ทรายละเอียด และสังกะสีซิลิเกต มีการดำเนินงานดังนี้

ความมุ่งหมายของการศึกษา

เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจากวัสดุเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ซิลิกา ทรายละเอียดและสังกะสีซิลิเกต โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึงผิว การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่นของเนื้อปูนฉาบที่อยู่ในเกณฑ์การเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมเดิม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่ ปูนฉาบที่ได้จากส่วนผสมของเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา ทรายละเอียด และสังกะสีซิลิเกต ในอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ซิลิกาต้องไม่เกินร้อยละ 40 และปูนขาวต้องไม่เกินร้อยละ 20

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ปูนฉาบที่เกิดจากการผสมที่หาได้อัตราจากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าและสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ แต่ละจุดประกอบด้วยวัสดุผสม 3 ชนิด คือ เถ้าแกลบ ปูนขาวและปูนซีเมนต์ซิลิกา วัสดุแต่ละตัวจะมีค่าแปรเปลี่ยนไปตามจุดของอัตราส่วนผสมในแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า และเมื่อนำค่าของวัสดุแต่ละชนิดในจุดนั้น ๆ

มารวมกันจะมีค่าเท่ากับ 100 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 8 กลุ่มตัวอย่าง หรือ 8 สูตร
การทดลอง ดังแสดงไว้ในภาพประกอบตาราง 12

ตาราง 12 กลุ่มตัวอย่างอัตราส่วนผสมของเถ้ากลบ บูนขาว บูนซีเมนต์ซิลิกา แต่ละจุดที่หา
ได้จากแผนภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า จะนำไปรวมกับทรายละเอียดและสังกะสีซัลเฟตซึ่งมีค่า
คงที่

ส่วนผสมที่	เถ้ากลบ	บูนขาว	บูนซีเมนต์ซิลิกา	ทรายละเอียดร้อยละ	สังกะสีซัลเฟตร้อยละ
1	80	10	10	61	0.3
2	70	20	10	61	0.3
3	70	10	20	61	0.3
4	60	20	20	61	0.3
5	60	10	30	61	0.3
6	50	20	30	61	0.3
7	50	10	40	61	0.3
8	40	20	40	61	0.3

- หมายเหตุ - เถ้ากลบ บูนขาว และบูนซีเมนต์ซิลิกาค่าที่ได้ 100 จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 18
ของส่วนผสมทั้งหมด
- ส่วนผสมของเถ้ากลบ บูนขาว และบูนซีเมนต์ซิลิกาจุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
และ 14 จะเป็นส่วนผสมที่ 1 ถึง 8 ตามลำดับ

ลำดับขั้นตอนการทดลอง

การทดลองครั้งนี้จะเตรียมสูตรส่วนผสมในการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ได้แก่ สูตรปูนฉาบทั่วไปมีส่วนผสมดังนี้ คือ ปูนซีเมนต์ร้อยละ 15 น้ำร้อยละ 21 อากาศร้อยละ 3 และทรายละเอียดร้อยละ 61 ชุดที่ 2 มี ใ้แก่ลอบ ปูนขาว ปูนซิลิกา ร้อยละ 15 ทรายละเอียดร้อยละ 61 สังกะสีซัลเฟตร้อยละ 0.3 และน้ำร้อยละ 21

ขั้นตอนทดลองชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นี้ จะถูกบ่มไว้ในระยะเวลาที่ต่างกันคือ 3, 7 และ 28 วัน ต่อจากนั้นจึงนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่นของปูนฉาบ ในห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุคอนกรีต กรมชลประทาน ถนนติวานนท์

การทดลองมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เตรียมวัสดุผสม ได้แก่

1.1 ใ้แก่ลอบ เพาที่อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียส บดละเอียดและผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช

1.2 ปูนขาว ใ้จากการเผาหินปูนแบบปูนสุก มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช

1.3 ปูนซีเมนต์ซิลิกา ใ้ปูนซีเมนต์ตราเสือของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย

1.4 ทรายละเอียด ใ้ทรายน้ำจืดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช

1.5 สังกะสีซัลเฟต เป็นสารประกอบที่มีจำหน่ายตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป

1.6 น้ำ ใ้ใ้ประปา

2. ปฏิบัติการทดลองทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้

2.1 ทดสอบกำลังอัด

2.2 ทดสอบความต้านทานแรงดึง

2.3 ทดสอบการดูดซึมน้ำ

2.4 ทดสอบระยะการก่อตัว

2.5 ทดสอบการไหลลื่นของปูนฉาบ

3. สรุปผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

นำสูตรปูนฉาบที่ใช้ในการทดลองมาผสมกับทรายตามอัตราส่วนที่กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างในตาราง 12 เพื่อหาอัตราส่วนของสูตรที่ดี สำหรับนำมาพัฒนาเป็นปูนฉาบ โดยการเปรียบเทียบกับสูตรอัตราส่วนผสมเดิมที่ใช้ในงานทั่วไป ในการทดสอบหาอัตราส่วนที่ดี ใช้การทดสอบหาค่ากำลังอัดความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่น ตามมาตรฐานการทดสอบของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ตามมาตรฐาน ASTM C-230 เป็นตัวบ่งชี้

สรุปผลการวิจัย

การทดสอบกำลังอัดของปูนฉาบ ผลการทดสอบพบว่าสูตรที่ 7 เป็นสูตรที่ดีอันดับหนึ่ง สูตรที่ 8 และสูตรที่ 6 รองลงมา จากการทดสอบตัวอย่างขึ้นทดสอบไว้ 7 วันและ 28 วัน ซึ่งนำมาหาค่ากำลังอัด จากการทดสอบปูนฉาบสูตรที่ 7 ให้กำลังอัดดีระหว่าง 34.73-41.67 กก./ตร.ซม. และ 37.03-43.97 กก./ตร.ซม. เพราะมีอัตราส่วนผสมที่ดีคือ เถ้าแกลบ 50 ปูนขาว 10 ปูนซีเมนต์ชิลิกา 40

การทดสอบความต้านทานแรงดึง ผลการทดสอบพบว่าสูตรที่ 7 เป็นสูตรที่ดีอันดับหนึ่ง สูตรที่ 8 และสูตรที่ 6 รองลงมา โดยการทดสอบต้องบ่มขึ้นทดสอบไว้ 7 วันกับ 28 วัน และนำมาหาความต้านทานแรงดึง จากการทดสอบปูนฉาบสูตรที่ 7 มีความต้านทานแรงดึงสูงระหว่าง 83.53-90.47 กก./ตร.ซม. และ 86.93-93.87 กก./ตร.ซม. เพราะสารเถ้าที่ผสมลงไปในปูนฉาบมีอัตราส่วนที่ดีกว่าสูตรอื่น

การทดสอบหาการดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว การไหลสั่น ผลการทดสอบพบว่าสูตรที่ 7 เป็นสูตรที่ดีอันดับหนึ่ง สูตรที่ 8 และสูตรที่ 6 รองลงมา

จากการทดสอบสูตรที่ 7 มีค่าการดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 11.45-18.25 ระยะการก่อตัวอยู่ระหว่าง 26.40-33.60/45 (มม./นาที) และการไหลสั่นอยู่ระหว่างร้อยละ 104.60-111.40 ซึ่งได้นำมาเปรียบเทียบกับสูตรอัตราส่วนผสมเดิมที่บ่ม 7 และ 28 วัน จากการทดสอบพบว่า มีค่าการรับกำลังอัดอยู่ระหว่าง 41.15-47.95 และ 54.90-61.70 กก./ตร.ซม. ส่วนความต้านทานแรงดึงมีค่าอยู่ระหว่าง 97.75-104.55 และ 109.60-116.40 กก./ตร.ซม. ดูดซึมน้ำร้อยละ 10.24-16.24 ระยะการก่อตัว 26.30-30.30/45 (มม./นาที) และการไหลสั่นร้อยละ 105.00-108.00

การอภิปรายผล

การทดสอบหาค่ากำลังอัดของปูนฉาบ ความต้านทานแรงดึง ระยะการก่อตัว การดูดซึมน้ำ และการไหลสั่น ขึ้นทดสอบที่บ่ม 3 วัน ไม่สามารถนำมาทดสอบได้เพราะสารเชื่อมพวกซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนตสูงกว่าอัตราส่วนผสมที่ใช้ปูนซีเมนต์ตราเสือในงานปูนฉาบซึ่งปูนที่มีสารเชื่อมผสมอยู่จะต้องใช้เวลาในการบ่มเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันในเนื้อปูนค่อย ๆ ก่อตัว และเพิ่มกำลังอัดส่วนแรงดึงนั้น กรมวิทยาศาสตร์ (2523 : 35) ได้ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเถ้าแกลบกับปูนขาว และทรายกับปูนขาว พบว่าซิลิกาในทรายกับแคลเซียมคาร์บอเนตในปูนขาวมีสารเชื่อมมาก และไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันอีกทั้งมีความพรุนตัวสูง ส่วนเถ้าแกลบกับปูนขาวเมื่อรวมตัวกันเป็นปูนซีเมนต์กลายเป็นเถ้าแคลเซียมซิลิเกต (2 CaO SiO_2) ซึ่งให้กำลังอัดและแรงดึงมากกว่า

การทดสอบขึ้นทดสอบที่บ่มถึง 7 และ 28 วัน สามารถนำมาทดสอบหาค่ากำลังอัด ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลสั่นนั้นมีการก่อตัวดี สามารถทดสอบได้ตามเกณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ (2523 : 35)

กำลังอัด อัตราส่วนผสมเดิม ใช้ปูนฉาบในอัตราส่วน 1 : 3 คือ ปูนซีเมนต์
 ทรายละเอียด 1 ส่วน และทรายละเอียด 3 ส่วน สำหรับปูนฉาบสูตรที่ 7 ของงานทดลองประกอบด้วย
 ทรายละเอียด 50 ปูนขาว 10 และปูนซีเมนต์จิลิกา 40 คิดเป็น 1 ส่วน ผสมกับทรายละเอียด
 3 ส่วน สังกะสีซัลเฟต 0.3 จากการทดสอบซีเมนต์มอร์ตา ASTM Designation C-230
 พบว่า อัตราส่วนผสมเดิมนั้นขึ้นทดสอบที่บ่ม 7 วันสามารถรับกำลังอัดได้ 41.15-47.95
 กก./ตร.ซม. และขึ้นทดสอบที่บ่ม 28 วันรับกำลังอัดได้ 54.90-61.70 กก./ตร.ซม. สูตร
 ที่ 7 ที่ใช้ในการทดลองพบว่า 7 วัน สามารถรับกำลังอัดได้ 34.73-41.67 กก./ตร.ซม.
 และ 28 วันสามารถรับกำลังอัดได้ 37.03-43.47 กก./ตร.ซม. ผลการทดลองรับกำลังอัด
 สูตรที่ 7 ปรากฏว่ามีกำลังอัดต่ำกว่าอัตราส่วนผสมเดิมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ โดย
 กำลังอัดสูตรที่ 7 บ่ม 7 วันต่ำกว่าสูตรอัตราส่วนผสมเดิมอยู่ร้อยละ 19.98 และขึ้นทดสอบที่บ่ม
 28 วันกำลังอัดต่ำกว่าสูตรอัตราส่วนผสมเดิมน้อยละ 27.12 นอกจากนี้ผลการทดลองพบว่า
 การบ่มนานวันด้วยการควบคุมความชื้นตามมาตรฐาน ASTM ซึ่งถ้าอัตราส่วนผสมมีความพรุนตัว
 เหมือนสูตรที่ 7 กำลังรับแรงอัดอาจลดลงได้เหมือนกับการบ่ม 28 วัน และถ้าซีเมนต์ที่ใช้ทำงาน
 ปูนฉาบขาด สารเคมีบางตัวที่เป็นองค์ประกอบดังตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของ
 ปูนฉาบอัตราส่วนผสมเดิม กับปูนฉาบสูตรที่ 7 (หน้าที่ 111) ในเรื่องการรับแรงแล้วเช่น ถ้า
 อลูมินาต่ำ แคลเซียมคาร์บอเนตต่ำ เพอร์ริออกไซด์ต่ำ ก็จะส่งผลต่อการรับแรงอัดและความ
 ด้านทานแรงดึง

ความต้านทานแรงดึง อัตราส่วนผสมเดิมมีความต้านทานแรงดึง บ่ม 7 วัน ได้
 97.75-104.55 กก./ตร.ซม. และบ่ม 28 วันมีความต้านทานแรงดึงได้ 109.60-116.40
 กก./ตร.ซม. สูตรที่ 7 ที่ใช้ทดลองพบว่า บ่ม 7 วันมีความต้านทานแรงดึง 83.53-90.47
 กก./ตร.ซม. และบ่ม 28 วันมีความต้านทานแรงดึง 86.93-93.87 กก./ตร.ซม. การ
 ทดลองพบว่า ความต้านทานแรงดึงสูตรที่ 7 ใช้ในการทดลองมีความต้านทานแรงดึงต่ำกว่า
 อัตราส่วนผสมเดิมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ โดยความต้านทานแรงดึงสูตรที่ 7 บ่ม 7

วันต่ำกว่าสูตรอัตราส่วนผสมเดิมร้อยละ 94.58 บ่ม 28 วัน ความต้านทานแรงดึงต่ำกว่าสูตรอัตราส่วนผสมเดิมอยู่ร้อยละ 109.26

การดูดซึมน้ำ อัตราส่วนผสมเดิมมีการดูดซึมน้ำร้อยละ 10.24-16.24 สูตรที่ 7 ที่ใช้ในการทดลอง มีการดูดซึมน้ำได้ร้อยละ 11.45-18.25 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดูดซึมน้ำของสูตรที่ 7 มีความแตกต่างกับอัตราส่วนผสมเดิม คิดเป็นร้อยละ 2.96 ซึ่งให้เห็นว่าการดูดซึมน้ำสูงกว่าอัตราส่วนผสมเดิม เนื่องจากสูตรที่ 7 มีความพรุนตัวสูง เพราะว่ามีโซเดียมคาร์บอเนต และแมกนีเซียมคลอไรด์ ซัลเฟตสูง

ระยะเวลาถอดตัว อัตราส่วนผสมเดิมมีระยะเวลาถอดตัว 26.30-30.30/45 (มม./นาที่) สูตรที่ 7 ที่ใช้ในการทดลองมีระยะเวลาถอดตัว 26.40-33.60 การทดลองบ่งชี้ว่าระยะเวลาถอดตัวจะเท่ากับอัตราส่วนผสมเดิมในช่วงระยะเวลาถอดตัวค่าต่ำสุด

การไหลลื่น ตามอัตราส่วนผสมเดิม มีการไหลลื่นร้อยละ 105.00-108.00 และสูตรที่ 7 ที่ใช้ในการทดลองพบว่า มีการไหลลื่นร้อยละ 104.60-111.40 จากผลการทดลองพบว่า การไหลลื่นได้เท่ากับอัตราส่วนผสมเดิม ในช่วงระยะเวลาการไหลลื่นค่าต่ำสุด

ข้อเสนอแนะ

1. การพัฒนาคุณภาพปูนฉาบเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการที่เป็นการเพิ่มเติมจากกระบวนการวิจัย อาจหาได้โดย

1.1 ควรเพิ่มสารแคลเซียมลงใบโดยเพิ่มปูนขาว เพื่อให้เกิดความแข็งแรงกำลังอัดจะสูงขึ้น

1.2 ควรเพิ่มสารเพอร์ริกออกไซด์ โดยเพิ่มวัสดุผสมอื่น เช่น ดินลูกรังบดละเอียด เพื่อให้เกิดความแข็งแรง มีกำลังอัดสูง แรงดึงสูง

1.3 อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมจากการวิจัยครั้งนี้ เหมาะที่จะนำไปใช้ในท้องถิ่น
ที่มีวัสดุอยู่ เพื่อเป็นการประหยัด

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ทดลองเพิ่มสารแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อดูการไหลสั่น การรับแรงอัด
การหดตัว

2.2 ทดลองใช้วัสดุอื่นนอกเหนือจากซีเมนต์แล้ว เพื่อหาค่าอัตราส่วนที่เหมาะสมใน
การทำปูนฉาบ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- "การทําซีเมนต์จากเถ้าแกลบ," ใน รายงานกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เล่ม 38.
หน้า 32-35. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2523.
- จันทร์ธา ชัยมงคล. อนินทรีย์เคมี ทฤษฎี-โครงสร้าง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,
2523.
- ปริญญา จินดาประเสริฐ. "ปูนซีเมนต์เถ้าแกลบ," วารสารวิชาการที่อยู่อาศัย. 3(1) :
81-91; กันยายน 2529.
- ประณต กุลประสูตร. เทคนิคงานปูน-คอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536.
- นิพัทธ์ เจียมประเสริฐ. งานพระราชทานเพลิงศพนายนิพัทธ์ เจียมประเสริฐ.
กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2524.
- พงศ์พันธ์ วรสุนทรโรสด. วัสดุก่อสร้าง. กรุงเทพฯ : เอช-เอนการพิมพ์, 2535.
- นิภาพ สุนทรสมัย. วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง. กรุงเทพฯ : เอช-เอนการพิมพ์, 2530.
- วัชระ ทองเจริญ และคนอื่น ๆ. "การผลิตและการทดสอบคุณสมบัติบางประการของซีเมนต์
เถ้าแกลบ," วารสารสงขลานครินทร์. 8(4) : 2529.
- วินิต ช่อวิเชียร. การคอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ห้างฯ บ.สัมพันธ์
พาณิชย์, 2529.
- วิวัฒน์ คลังวิจิตร. ผลงานวิจัยเรื่อง การทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการทําวัสดุแผ่น
ทดแทนไม้จากวัสดุ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าแกลบ ปูนขาว และใยมะพร้าวหรือใย
ผักตบชวา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2525.
- วิทยาศาสตร์, กรม. รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : กระทรวง
วิทยาศาสตร์, 2517.
- ส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรม. การเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,
2518.

- สุพิชา วัฒน. "คุณภาพและสิ่งทาลายคุณภาพของปูนฉาบ," วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 4(1) : 41-45; มกราคม-เมษายน 2532.
- สุรศักดิ์ โกลิพันธ์. น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย์, 2531.
- อนุชิต กิจสวัสดิ์. วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน ครั้งที่ 411. กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2529.
- อรุณ ชัยเสรี. การวิจัยของอาคารสาเหตุและการแก้ไข. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิสวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2534.
- อุดมวิทย์ กาญจนวงศ์. ปฏิบัติงานคอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ต ซินดิเคท, 2537.
- American Society For Testing And Materials, 1992 Annual Book of ASTM Standards., ASTM Publication, phila., Pa 1992.
- Van Oss, J.F. Materials and Technology. 2nd ed. Amsterdam : De Bussy Ellerman Harms M.V., 1971.

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ตอน ก.

กองวิจัยและทดลอง
กรมชลประทาน



ว.ท. 3-07
ม.ค. 2551)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของบุหมีเหน็ด

งานทดลองกองกักและวัสดุก่อสร้าง วันที่ _____
 ไร่กับงานที่ โครงการซ่อมแซมระบบเดิม ผู้ทดสอบ ว.ท. ดินหะโรต
 โครงการ พัฒนาระบบน้ำประปา ผู้ตรวจสอบ ว.ท. 2

		การทดสอบทางฟิสิกส์
1. ความหนาแน่นมวลแห้ง		ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
อายุ 7 วัน (กก./ม. ³)	97.75 - 104.55	
อายุ 28 วัน (กก./ม. ³)	109.60 - 116.40	
2. การยุบตัว		ไม่มากกว่า
(ร้อยละ)	10.24 - 16.24	
3. ระยะเวลาการก่อตัว		
3.1 ทดสอบแบบกิลโมร์		ไม่น้อยกว่า
การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)	-	
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)	-	ไม่มากกว่า
3.2 ทดสอบแบบไวเนคค		ไม่น้อยกว่า
การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)	36.30 - 30.30/45	
4. การบวมตัวของมวล		ไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ)	105.00 - 108.00	
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ต้า 2 นิ้ว		ไม่น้อยกว่า
อายุ 1 วัน (กก./ซม. ²)	-	
อายุ 3 วัน (กก./ซม. ²)	-	
อายุ 7 วัน (กก./ซม. ²)	41.15 - 44.95	
อายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	54.90 - 61.40	

กองวิจัยและทดลอง
กรมชลประทาน



ว.ท. 3-07
(มี.ล.255)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนต์

งานทดลองคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง วันที่ _____
ลำดับงานที่ 1 ผู้ทดสอบ กฤษดา ศิริประทีป
โครงการ ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของปูนซีเมนต์ ผู้ตรวจสอบ กฤษดา ศิริประทีป

		การทดสอบทางเคมี ปูนซีเมนต์
1. ความต้านทานแรงดึง		ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
อายุ 7 วัน (กก./ซม. ²)	1.21 - 6.49	
อายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	1.21 - 6.49	
2. การดูดซึมน้ำ (ร้อยละ)	18.00 - 26.00	ไม่มากกว่า
3. ระยะเวลาการก่อตัว		ไม่น้อยกว่า
3.1 ทดสอบแบบกิลโมร์		
การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)	—	ไม่มากกว่า
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)	—	ไม่มากกว่า
3.2 ทดสอบแบบไวแนกค		ไม่น้อยกว่า
การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)	34.00 - 40.00/45	
4. การไหลคืนของปูนฉาบ (ร้อยละ)	98.00 - 106.00	ไม่น้อยกว่า
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ตาร์ 2 นิ้ว		ไม่น้อยกว่า
อายุ 1 วัน (กก./ซม. ²)	—	
อายุ 3 วัน (กก./ซม. ²)	—	
อายุ 7 วัน (กก./ซม. ²)	0.45 - 8.45	
อายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	1.30 - 9.30	

กองวิจัยและทดลอง
กรมชลประทาน



จ.ท. 3-07
(มี.ค.2531)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนต์

งานทดลองคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง วันที่ _____
ลำดับงานที่ ชุด 2 ผู้ทดสอบ กษัตริย์ สอนศิริ
โครงการ ทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ ผู้ตรวจสอบ กษัตริย์ สอนศิริ

		การทดสอบทางเคมี อื่นๆ
1. ความหนาแน่นจริง		ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)	<u>1.19 - 8.69</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)	<u>1.69 - 8.99</u>	
2. ปรากฏการณ์		ไม่มากกว่า
(ร้อยละ)	<u>16.30 - 23.40</u>	
3. ระยะเวลาการก่อตัว		ไม่น้อยกว่า
3.1 ทดสอบแบบกิลโมร์		
การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)	-	ไม่มากกว่า
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)	-	ไม่น้อยกว่า
3.2 ทดสอบแบบไวแนค		ไม่น้อยกว่า
การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)	<u>31.80 - 39.20/45</u>	
4. การไหลของร่องปูนฉาบ		ไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ)	<u>105.30 - 112.40</u>	
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ค่า 2 นิ้ว		ไม่น้อยกว่า
อายุ 1 วัน (กก./ชม. ²)	-	
อายุ 3 วัน (กก./ชม. ²)	-	
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)	<u>1.46 - 5.64</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)	<u>1.46 - 5.64</u>	

กองวิจัยและทดลอง
กรมชลประทาน



ว.ท. 3-07
(มี.ค. 2531)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนต์

งานทดลองคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง วันที่ _____
 ลำดับงานที่ 954 ผู้ทดสอบ ว.ช. ศิวะโรจน์
 โครงการ ก.ค. ของกรมชลประทาน/โครงการ ผู้ตรวจสอบ ว.ช. ธีร

		การทดสอบมาตรฐาน วิธี-อบ
1. ความหนาแน่นแรงดึง		ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)	<u>2.24 - 4.96</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)	<u>15.20 - 22.50</u>	
2. การดูดน้ำ (ร้อยละ)	<u>16.39 - 23.39</u>	ไม่มากกว่า
3. ระยะเวลาการก่อตัว		
3.1 ทดสอบแบบกิลโมร์		ไม่น้อยกว่า
การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)	—	
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)	—	ไม่มากกว่า
3.2 ทดสอบแบบไวแลค		ไม่น้อยกว่า
การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)	<u>30.50 - 34.50/45</u>	
4. การไหลลื่นของยูนิแอบ (ร้อยละ)	<u>112.50 - 119.50</u>	ไม่น้อยกว่า
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ลา 2 นิ้ว		ไม่น้อยกว่า
อายุ 1 วัน (กก./ชม. ²)	—	
อายุ 3 วัน (กก./ชม. ²)	—	
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)	<u>41.10 - 18.30</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)	<u>10.86 - 19.06</u>	

กองวิจัยและทดลอง

กรมชลประทาน



ว.ท. 3-07

(มี.ค. 2551)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนต์

งานทดลองคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

วันที่

ลำดับงานที่ ๕๕๕

ผู้ทดสอบ

วชิร คุ้มศรี

โครงการ ทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

ผู้ตรวจสอบ

วชิร คุ้มศรี

		การทดสอบทางฟิสิกส์	ผู้ตรวจ
1. ระยะเวลาทางแรงดึง			ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
อายุ 7 วัน	(กก./ชม. ²)	43.40 - 51.10	
อายุ 28 วัน	(กก./ชม. ²)	44.40 - 51.80	
2. การยุบตัว			ไม่มากกว่า
(ร้อยละ)		13.90 - 21.10	
3. ระยะเวลาการก่อตัว			ไม่น้อยกว่า
3.1 ทดสอบแบบกลไก			
การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)		-	ไม่น้อยกว่า
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)		-	ไม่มากกว่า
3.2 ทดสอบแบบไวแนก			ไม่น้อยกว่า
การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)		28.40 - 35.60/45	
4. การไหลของปูนฉาบ			ไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ)		108.40 - 115.90	
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ธา 2 นิ้ว			ไม่น้อยกว่า
อายุ 1 วัน (กก./ชม. ²)		-	
อายุ 3 วัน (กก./ชม. ²)		-	
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)		24.30 - 24.40	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)		31.10 - 38.50	

กองวิจัยและเทคโนโลยี
กรมชลประทาน



ว.พ. 3-07
(มี.ล.2531)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนต์

งานทดลองคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง วันที่ _____
 ลำดับงานที่ 6 ผู้ทดสอบ กษัตริย์ สอนะพัชร
 โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำยม/ยม/นคย ผู้ตรวจสอบ

		การทดสอบทางเคมี ผู้วิจัย
1. ความหนาแน่นของ อายุ 7 วัน (กก./ชม. ³) อายุ 28 วัน (กก./ชม. ³)	58.80 - 60.80 55.09 - 62.09	ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
2. ความชื้น (ร้อยละ)	13.84 - 20.84	ไม่มากกว่า
3. ระยะเวลาการก่อตัว		
3.1 ทดสอบแบบกิลโมร์ การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)	-	ไม่น้อยกว่า
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)	-	ไม่มากกว่า
3.2 ทดสอบแบบไวแนก การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)	28.00 - 35.00/45	ไม่น้อยกว่า
4. การไหลของปูน (ร้อยละ)	110.50 - 114.50	ไม่น้อยกว่า
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ต้า 2 นิ้ว		
อายุ 1 วัน (กก./ชม. ²)	-	ไม่น้อยกว่า
อายุ 3 วัน (กก./ชม. ²)	-	
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)	21.40 - 28.40	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)	28.28 - 30.28	

กองวิจัยและทดลอง
กรมชลประทาน



ว.ท. 3-07
(มี.ก.2551)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนต์

งานทดลองคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง วันที่ _____
ลำดับงานที่ _____ ผู้ทดสอบ ว.ธ.ม. ศิวะ หิมา
โครงการ ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของปูนซีเมนต์ ผู้ตรวจสอบ [Signature]

		การทดสอบทางคุณสมบัติ อื่นๆ
1. ความหนาแน่นรวมแห้ง		ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)	<u>88.53 - 90.47</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)	<u>86.93 - 93.87</u>	
2. การดูดน้ำ		ไม่มากกว่า
(ร้อยละ)	<u>11.45 - 18.25</u>	
3. ระยะเวลาการก่อตัว		ไม่น้อยกว่า
3.1 ทดสอบแบบกิลโมร์		
การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)	—	ไม่มากกว่า
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)	—	
3.2 ทดสอบแบบไวแนค		ไม่น้อยกว่า
การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)	<u>26.40 - 33.60/45</u>	
4. การไหลลื่นของปูนฉาบ		ไม่น้อยกว่า
(ร้อยละ)	<u>104.60 - 111.40</u>	
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มุมเวลา 2 นิ้ว		ไม่น้อยกว่า
อายุ 1 วัน (กก./ชม. ²)	—	
อายุ 3 วัน (กก./ชม. ²)	—	
อายุ 7 วัน (กก./ชม. ²)	<u>34.73 - 41.67</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ชม. ²)	<u>37.03 - 43.97</u>	

กองวิจัยและทดลอง
กรมชลประทาน



ว.พ. 3-07
(มี.ล. 2531)


คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนต์

งานทดลองคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง วันที่ _____
ลำดับงานที่ 3.57 ผู้ทดสอบ วิวัฒน์ ศิริสุข/สจ
โครงการ ทดลองวัดความแข็งแรง/ค.ม. ผู้ตรวจสอบ [Signature]


		การทดสอบทางสมบัติ อื่นๆ
1. ความต้านทานแรงดึง		ค่าเฉลี่ย - ไม่น้อยกว่า
อายุ 7 วัน (กก./ซม. ²)	<u>64.42 - 44.38</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	<u>48.82 - 85.48</u>	
2. การยุบตัว (ร้อยละ)	<u>12.52 - 19.48</u>	ไม่มากกว่า
3. ระยะเวลาการก่อตัว		
3.1 ทดสอบแบบกิลโมร์		ไม่น้อยกว่า
การก่อตัวระยะต้น (ชั่วโมง : นาที)	—	
การก่อตัวระยะปลาย (ชั่วโมง : นาที)	—	ไม่มากกว่า
3.2 ทดสอบแบบไวเนค		ไม่น้อยกว่า
การเริ่มก่อตัว (ชั่วโมง : นาที)	<u>24.60 - 34.48/45</u>	
4. การไหลอิสระของปูนฉาบ (ร้อยละ)	<u>112.52 - 119.48</u>	ไม่น้อยกว่า
5. แรงอัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ตา 2 นิ้ว		ไม่น้อยกว่า
อายุ 1 วัน (กก./ซม. ²)	—	
อายุ 3 วัน (กก./ซม. ²)	—	
อายุ 7 วัน (กก./ซม. ²)	<u>23.02 - 29.98</u>	
อายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	<u>25.08 - 31.99</u>	

ภาคผนวก


ตอน ข.



ภาพประกอบ 12 การวิเคราะห์หาค่ากำลังอัดของบุงนลานสูตรที่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน




กก./ตร.ชม.




ภาพประกอบ 13 การวิเคราะห์หาความต้านทานแรงดึงของบุงนฉาบสูตรที่ใช้ทดสอบ
เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน


- 7 วัน
- 28 วัน



ภาพประกอบ 14 การวิเคราะห์หาการดูดซึมน้ำของปูนฉาบสูตรที่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน




ภาพประกอบ 15 การวิเคราะห์หาระยะการก่อดัวของบูนลานสูตรที่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน




ภาพประกอบ 16 การวิเคราะห์หาการไหลลื่นของปูนฉาบที่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบกับ
สูตรมาตรฐาน

ภาคผนวก

ตอน ค.




ภาพประกอบ 19 การชั่งวัสดุที่ใช้งานปูนฉาบ




ภาพประกอบ 20 การใส่วัสดุผสมลงในอ่างผสมวัสดุ




ภาพประกอบ 21 การเทวัสดุลงอย่างผสมเพื่อทำปูนฉาบ




ภาพประกอบ 22 ชั้นเทลงแรงอัด และชั้นเทลงความต้านทานแรงดึง ขณะที่อยู่แบบ




ภาพประกอบ 23 การทดสอบระยะ
การก่อตัวด้วยเครื่องมือ iveau แคต




ภาพประกอบ 24 การอัดวัสดุบนฉาบที่ใช้ทดสอบระยะการก่อตัวลงในแบบทดสอบ



ภาพประกอบ 25 การใส่ปูนฉาบอัดลงในแบบพิมพ์ เพื่อตรวจดูการก่อตัวและรอยแตกร้าว




ภาพประกอบ 26 การฉาบปูนฉาบลงในแบบพิมพ์เพื่อดูการไหลตัว การก่อตัว และพื้นผิว
หลังการฉาบว่ามีการแตกร้าวหรือไม่




ภาพประกอบ 27 การทดสอบระยะ
การก่อตัวหลังจากทิ้งไว้หลัง 45
นาที ด้วยเครื่องมือไวแคต




ภาพประกอบ 28 การอัดบุนจวบลงในแบบพิมพ์เพื่อหาการไหลลื่น



ภาพประกอบ 29 การถอดแบบพิมพ์เพื่อเตรียมทดสอบการไหลลื่นของปูนฉาบ




ภาพประกอบ 30 การทดสอบการไหลลื่นของปูนฉาบด้วยวิธีทดสอบการไหล




ภาพประกอบ 31 ชิ้นทดสอบที่จะนำมาทดสอบหากำลังอัดของปูนฉาบที่นำมาทดลอง




ภาพประกอบ 32 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ในเครื่องทดสอบกำลังอัด ของงาน
ทดสอบวัสดุคอนกรีต ที่กรมชลประทาน
ถนนติวานนท์




ภาพประกอบ 33 สภาพชิ้นทดสอบที่รับกำลังอัดได้ก่อนถูกทำลาย



ภาพประกอบ 34 การอ่านสเกลการวัดค่ากำลังอัดจากการทดสอบชิ้นทดลอง



ภาพประกอบ 35 การเตรียมชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดึงกับเครื่องทดสอบแรงดึงที่
งานทดสอบวัสดุคอนกรีต ที่กรมชลประทาน ถนนติวานนท์



ภาพประกอบ 36 การทดสอบหาความต้านทานแรงดึงในขณะที่ชิ้นทดสอบอยู่ในเครื่องทดสอบ
แรงดึง

ตาราง 13 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของปูนฉาบอัตราส่วนผสมเต็ม กับปูนฉาบสูตรที่ 7

องค์ประกอบทางเคมี	ส่วนผสมร้อยละ	
	ปูนฉาบ อัตราส่วนผสมเต็ม	ปูนฉาบ สูตรที่ 7
ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	72.45	71.94
อลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	1.52	1.15
เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	0.92	0.70
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	20.72	19.24
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	1.06	0.87
ซัลเฟต (SO ₄)	1.06	0.98
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (Ignition loss)	1.83	3.85
กากที่ไม่ละลายในต่าง (Insoluble residue)	0.03	0.03
แคลเซียมออกไซด์อิสระ (free CaO)	0.40	0.30
โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	0.14	0.34
โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	0.08	0.09
ผลรวมสารประกอบระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ กับไฮดรอกไซด์คาร์บอน (Total Alkalites CO ₂ +HCO ₃)	0.19	0.20
สังกะสีออกไซด์ (ZnO)	-	0.10
ผลรวม	100.04	99.79

ภาคผนวก

ตอน ง.

ที่ ทม 1007/4.๖๐5



บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110

16 ตุลาคม 2537

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมโยธา

บัณฑิตวิทยาลัย ขอรับรองว่า นางสาวนิตา ลินนะโรต เป็นนิสิตระดับปริญญาโท
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นิสิตผู้มีความประสงค์จะมาติดต่อขอความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า เพื่อทำปริญญานิพนธ์
เรื่อง การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจากเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา
ทรายละเอียด และสังกะสีซัลเฟต

ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของ

อ. ทัศนิตชี รัชชจินดา

ประธาน

ผศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร

กรรมการ

สิ่งที่นิสิตฯ ขอความอนุเคราะห์ คือ ขอใช้เครื่องบดวัตถุคืบ เครื่องมือทดสอบหาค่ากำลังอัด
ความต้านทานแรงดึง การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่นของซีเมนต์มอร์ตาร์ ในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2537 เพื่อเป็นข้อมูลในการทำปริญญานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกรุณาให้ความร่วมมือในครั้งนี้ และขอขอบคุณในความ
ช่วยเหลืออนุเคราะห์ใด ๆ ที่ท่านจะโปรดฯ ให้แก่นิสิตผู้นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ศิริยภา หุศลสุวรรณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. 2584-119



ที่ ทม 1007/2537

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110

๒๒ ตุลาคม 2537

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน หัวหน้าฝ่ายทดสอบคอนกรีตและ วัสดุก่อสร้าง

บัณฑิตวิทยาลัย ขอรับรองว่า นางสาวนิตา จินนะโรต เป็นนิสิตระดับปริญญาโท
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นิสิตผู้มีความประสงค์จะมาติดต่อขอความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า เพื่อทำปริญญาโท
เรื่อง การทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำปูนฉาบจากเถ้าแกลบ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ซิลิกา
ทรายละเอียดและสังกะสีซิป เหนือ

ทั้งนี้ฐานความควบคุมดูแลของ

อ. เทัญสิทธิ์ โพธิจินดา

ประธาน

ผศ.ดร. วิชัย แกวนเพชร

กรรมการ

สิ่งที่นิสิตขอความอนุเคราะห์ คือ ขอใช้เครื่องทดสอบหาค่าด้านกำลังอัด ความต้านทานแรงดึง
การดูดซึมน้ำ ระยะการก่อตัว และการไหลลื่นของซีเมนต์มอร์ตาร์ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
2537 เพื่อเป็นข้อมูลในการทำปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกรุณาให้ความร่วมมือในครั้งนี้ และขอขอบคุณในความ
ช่วยเหลืออนุเคราะห์ต่าง ๆ ที่ท่านจะโปรดปรานแก่นิสิตผู้นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ศิริภา พูลสุวรรณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. 2584119

ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ นางสาววนิดา จินณะโสต

เกิดวันที่ 8 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2501

สถานที่เกิด อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 171/598 ป.2103 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์ 1 ระดับ 5

สถานที่ทำงานปัจจุบัน แผนกเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรม

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2520 มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบำรุง)

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2525 ค.บ. (เครื่องปั้นดินเผา)

จากวิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2538 กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กรุงเทพมหานคร