

การพัฒนา เทคนิคและวิธีการของพีชคณิตเชิงเส้น เพื่อใช้  
ในการกำหนดอายุของวัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิด

ปริญญาโท

ของ

สุคนธ์ มากสินทร์

- 1 ก.พ. 2526

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ตลุมพית 23 พระโขนง กรุงเทพฯ 11 โทร. 3921575, 3915058

เสนอต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดำเนินการ

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

กันยายน 2524

ลิขสิทธิ์ เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และคณะกรรมการสอบ ได้พิจารณาปริญญาบัตร  
ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้

•

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสอบ

ดร. วิมล วัฒนศิริ

ประธาน

ดร. วิมล วัฒนศิริ

ประธาน

ดร. วิมล วัฒนศิริ

กรรมการ

ดร. วิมล วัฒนศิริ

กรรมการ

ดร. วิมล วัฒนศิริ

กรรมการ

## ประกาศคุณูปการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือ และการแนะนำอย่างดียิ่งจาก อาจารย์  
มานิตย์ ช้อนสุ่ย อาจารย์ สິนตารมย์ ชวเจริญพันธ์ และผู้ช่วยค้ำค้ำตราจารย์ ส้มเกียรติ กรีทอง  
ผู้วิสัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณ คุณจารุณี เขียงเห็น คุณสิรินาฏ ม่วงน้อยเจริญ คุณเยาว์สัทสน์ การพานิช  
คุณสรวิศ แซ่ลิ้น และ คุณวิไลวรรณ เป่าวนโอริน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ผู้วิสัยขอขอบพระคุณ อาจารย์แชนนทแก้ว และขอโน้มรำลึกถึงพระคุณของ  
บิดา มารดา และพี่ ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของผู้วิสัยมาโดยตลอด

สุคนธ์ มากสินทร์

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ .....	1
ภูมิหลัง .....	1
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า .....	4
ความสำคัญของ การศึกษาค้นคว้า .....	4
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า .....	4
นิยามศัพท์เฉพาะ .....	5
2 ประวัติ ทฤษฎี และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย .....	7
ประวัติ .....	7
ทฤษฎี .....	8
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย .....	17
3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า .....	26
ตัวอย่าง .....	26
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง .....	26
ขั้นตอนในการวิจัย .....	26
วิธีดำเนินการทดลอง .....	27
4 ผลการวิจัย .....	30
5 บทย่อ สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ .....	39
บทย่อ .....	39
สรุปผลการวิจัย .....	40

บทที่	หน้า
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวิจัย .....	41
อภิปรายผลของการวิจัย .....	41
ข้อเสนอแนะ .....	42
บรรณานุกรม .....	43

บัญชีตาราง

ตาราง	หน้า
1 แสดงชนิดของแร่และหินที่สามารถกำหนดอายุได้โดยวิธีการนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี .....	3
2 ชนิดของ โบราณวัตถุและอายุที่กำหนดโดยเทคนิคการนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี (Fission Track Technique) .....	8
3 แสดงการกำหนดอายุโดยวิธีชั้นแทรกคตตึงกับโปตัสเซียม-อาร์กอน เตตตึงของไฟลซ์เซอร์และไพรซี .....	18
4 แสดงการกำหนดอายุโดยเทคนิควิธีชั้นแทรกคของ วิตทานา เบและยูซูกิ .....	19
5 แสดงการกำหนดอายุโดยเทคนิควิธีชั้นแทรกคของตัวรานีและคนอื่น ๆ .....	21
6 แสดงการกำหนดอายุโดย เทคนิควิธีชั้นแทรกคของนิปีฐรา .....	23
7 แสดงการกำหนดอายุโดย เทคนิควิธีชั้นแทรกคของปิก เกษีและโบนาคองนา .....	24
8 แสดงสถานะต่าง ๆ ของการกัดผิว .....	28
9 แสดง เวลาที่ใช้ในการกัดผิวตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุในกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ .....	30
10 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุก่อนอบรังสี .....	31
11 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุหลังอบรังสี .....	32
12 แสดง เวลาที่ใช้ในการกัดผิวตัวอย่างแก้วในกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ .....	33
13 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วก่อนอบรังสี .....	34
14 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วหลังอบรังสี .....	35
15 แสดงอายุของตัวอย่างแก้วที่กำหนดโดยวิธีชั้นแทรกคเตตตึง .....	36
16 สรุปผลการวิจัย .....	40

บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1 แสดงการเกิดรอยโดยใช้แบบ ION EPLOSION SPIKE .....	11
2 ลักษณะของผิวแก้วหลังจากฝนด้วยผงขัด .....	37
3 ลักษณะของผิวแก้วหลังอบจนรอยลบ .....	37
4 ลักษณะของรอยในแก้วมาตรฐานหลังอบรังสีกัมมันตภาพรังสี 48% HF 20 วินาที ....	38
5 ลักษณะของรอยในแก้วตัวอย่างหลังอบรังสีกัมมันตภาพรังสี 48% HF 30 วินาที .....	38

ภูมิหลัง

ตามโครงการขุดค้นซากโบราณในภาคต่าง ๆ ของกรมศิลปากรและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยโบราณ และเพื่อค้นหาแหล่งประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้มีการสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง และจากการศึกษาร่องรอยของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ขุดพบที่บ้านนาดี อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ทำให้นักโบราณคดีทราบว่า คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รู้จักทำสำริดขึ้นใช้เป็นเวลา 6,000 ปีมาแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ศรีศักร วัลลิโภดม 2521 : 57) นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผาประเภทหม้อลายเขียนสีต่าง ๆ ที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และเมื่อนำมาหาอายุโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ (Thermoluminescence) พบว่าหม้อเหล่านี้มีอายุ 6,000 - 9,000 ปี นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบกระดูกในสมัยโบราณ ซึ่ง ช่ยกกริต ศิริอุปถัมภ์ ได้นำมากำหนดอายุโดยวิธีคาร์บอน-14 พบว่ามีอายุประมาณ  $3,020 \pm 157$  ปีก่อนพุทธศักราช (ช่ยกกริต ศิริอุปถัมภ์ 2519 : 1 - 60) วัตถุโบราณที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ขุดพบที่บ้านเชียง คือ วัตถุที่ทำด้วยแก้ว เช่น ลูกปัด ซึ่งยังเป็นปัญหาว่าแก้วเหล่านี้มาจากไหน ทำขึ้นเองที่บ้านเชียงหรือไม่ เป็นสิ่งที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้

จะเห็นว่า เมื่อนักโบราณคดีขุดพบซากโบราณชนิดต่าง ๆ ขึ้นมาได้ สิ่งที่นักโบราณคดีต้องการทราบคือ อายุของซากโบราณ ซึ่งวิธีที่ทำอยู่ทั่วไป คือ การกำหนดอายุโดยอาศัยรูปแบบของศิลปะที่ปรากฏอยู่กับซากโบราณ เช่น พวกลายเขียนสีต่าง ๆ ดูได้จากลักษณะลวดลาย ซึ่งเป็นที่นิยมกันในแต่ละสมัย เครื่องเคลือบที่มีสีเขียวอมฟ้า สีขาว รูปร่างเป็นแจกัน ผอบ สังข์ และหม้อบลาลีมักสร้างขึ้นในสมัยลุ่มโซทัย และมีอายุตั้งแต่ พ.ศ. 15 - 19 (ศรีศักร วัลลิโภดม 2518 : 34 - 38) ส่วนโบราณวัตถุที่ไม่ปรากฏลวดลาย ลักษณะเด่นชัดพอจะกำหนดอายุโดยหลักฐาน

ทางด้านประวัติศาสตร์ได้ยาก สำหรับการใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิธีทางนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ผลค่อนข้างแน่นอนและเที่ยงตรง (เทวัญ เกษมศิริ 2521 : 16) ในการกำหนดอายุนั้น ในประเทศไทยทำน้อยมาก ที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือ การกำหนดอายุโดยวิธีคาร์บอน-14 ซึ่งจะใช้ได้กับวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น โครงกระดูก และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากไม้เท่านั้น (ดารากานต์ ขำฉวีโรตลันต์ 2512 : 24) นอกจากนี้การกำหนดอายุโดยวิธีนี้ จะเชื่อถือได้เมื่อซากโบราณมีอายุไม่เกิน 30,000 ปี ถ้าอายุมากกว่านี้พบว่าความเที่ยงตรงจะลดลง (Macdougall. 1976 : 118)

วิธีการกำหนดอายุที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งคือ การกำหนดอายุโดยนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสีที่ปรากฏอยู่บนวัตถุโบราณ (fission track) เป็นวิธีที่ใช้ในการกำหนดอายุของซากโบราณได้อย่างกว้างขวาง เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องแก้ว โครงกระดูก หิน แร่ ชนิดต่าง ๆ โดยดูจากรอย (track) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกตัวโดยตนเอง (spontaneous fission) ของยูเรเนียม ซึ่งโดยปกติยูเรเนียมจะอยู่ในรูปของสารไม่บริสุทธิ์ (impurities) ในแร่ หิน และแก้ว โดยเฉพาะแก้วในสมัยโบราณ ทั้งแก้วที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และแก้วที่มนุษย์ทำขึ้นมักจะมียูเรเนียมอยู่ (Fleischer and Price. 1964a : 842) ถึงแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำมาศึกษาได้ ไฟลช์เฮอร์ และ ไพร์ช ได้รวบรวมแร่หินชนิดต่าง ๆ ที่สามารถกำหนดอายุโดยการนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี ไว้ดังตาราง 1 (Fleischer and Price. 1974 : 19)

ตาราง 1 แสดงชนิดของแร่และหินที่สามารถกำหนดอายุได้โดยวิธีการนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี

ผลึกแร่	หิน	แร่ อสังฐาน
Allanite	Adamellite	Amber
Anthophyllite	Andesite	Glasses
Apatite	Ash	Archaeological
Bastnasite	Basalt	Basaltic
Calcite	Calcitic	Impact
Epidote	Carbonatite	Man-made
Garnet	Clay	Obsidian
Hornblende	Diatremes	Shards
Micas	Diorite	
Monazite	Gabbro	
Quartz	Gneiss	
Sphene	Granite	
Stibiotantalite	Iron Ore.	
Tanzanite	Kimberlite	
Topaz	Manganese crust	
Zircon	Syenite	
	Tuff	

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีแหล่ง โบราณคดีอีกหลายแห่งที่ได้ทำการขุดข่าก วัตถุโบราณขึ้นมา แต่มีผู้สนใจในการกำหนดอายุน้อยมาก แม้แต่กอง โบราณคดีเองก็ยังคงส่งตัวอย่างบางชนิดไปกำหนด อายุที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเสีย เวลา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

ดังนั้น ถ้าหากได้ทำการศึกษา วิธีการกำหนดอายุ โดยการนับรอยที่เกิดขึ้น แล้วนำเอา เทคนิค ที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพตัวอย่าง แต่ละชนิด มาใช้กับ วัตถุโบราณที่ขุดพบในประเทศไทย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก และลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางด้านอายุของ วัตถุโบราณ ลงไปได้มาก

#### ความมุ่งหมาย ของการศึกษาครั้งนี้ว่า

1. ศึกษาวิธีการ และเทคนิคการนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสาร กัมมันตรังสี เพื่อ นำไปใช้ในการกำหนดอายุตัวอย่าง วัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิด
2. นำเอาเทคนิคที่ได้ศึกษามาประยุกต์ ใช้กับ วัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิด

#### ความสำคัญของการศึกษาครั้งนี้ว่า

1. ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการขยายขนาดของรอย การอ่านรอย และ การนับรอย ในตัวอย่างแก้ว
2. เป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาการกำหนดอายุทางด้านธรณีโรครองสร้าง
3. เป็นแนวทางที่จะนำไปใช้กำหนดอายุของ วัตถุโบราณชนิดอื่น ๆ ในทาง โบราณคดี
4. ลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา โบราณคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ว่า

ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดขอบเขตออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. จะกำหนด เฉพาะอายุของ วัตถุ โบราณประเภทแก้วจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เท่านั้น
2. จะศึกษา เฉพาะการพัฒนา เทคนิคในการเพิ่มขนาดของรอย การอ่านรอย และการ นับรอย ในตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุ โดยแน่นอนแล้ว

### นิยามศัพท์เฉพาะ

รอย (track) คือ ช่องว่างที่เกิดจากชิ้นส่วนที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี ซึ่งจะเรียกทับศัพท์ว่า ฟิชชันแฟกเมนต์ (Fission fragment) ซึ่งเข้าชนของแข็งที่เป็นเป้า ในเป้าที่เป็นผลึกจะมองเห็นเป็นเส้นตรงเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และจะมองเห็นเป็นรูปกรวย เมื่อนำไปกัดผิวในสารเคมีที่เหมาะสมแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรือ กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ส่วนในกรณีที่เป็นแก้ว สามารถมองเห็นช่องว่าง (เป็นรูปกรวย) ได้ เมื่อนำไปกัดผิวในสารเคมีที่เหมาะสมแล้วเท่านั้น และรอยเหล่านี้จะลบหายไปเมื่อของแข็งที่เป็นเป้าได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิหนึ่ง เรียกว่า แทรคฟาดดิ้ง (Track fading)

การกัดผิว (etching) คือ การนำตัวอย่างที่ฝนจนผิวหน้าเรียบและบางพอที่จะมองเห็นรอยได้ ไปแช่ในสารเคมีเพื่อขยายขนาดของรอยให้สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมี เวลาที่ใช้ในการแช่และอุณหภูมิ

ฟิชชันแฟกเมนต์ คือ อนุภาคซึ่งมีประจุบวกที่แตกจากการแตกตัวของยูเรเนียมโดยปฏิกิริยาฟิชชัน โดยยูเรเนียมแตกตัวหนึ่งครั้งจะให้สองอนุภาค (มีน้อยมากที่เกิด 3 อนุภาค) ที่มีมวลใกล้เคียงกันมาก ทั้งสองอนุภาคต่างก็มีประจุบวกจะวิ่งออกจากกันด้วยความเร็วสูง และจะรับอิเล็กตรอน จากอะตอมที่วิ่งเข้าชนเป็นอะตอมที่มีสภาพเป็นกลางอยู่ในช่องแข็ง ตัวอย่างของฟิชชันแฟกเมนต์ คือ สังกะสี (Zinc) กาดโกลินียม (Gadolinium) และธาตุที่มีเลขอะตอม (Atomic number) ตั้งแต่ 30 - 74

การนับรอย (counting) คือ การหาความหนาแน่นของรอยโดยการนับจำนวนรอยต่อ 1 ตารางเซนติเมตร โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มี eye piece เป็นตาราง และมีกำลังขยาย  $\times 10X$  objective ที่มีกำลังขยาย  $\times 45x$

การพัฒนาเทคนิค คือ การหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มองเห็นรอยได้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย การเลือกความเข้มข้นของสารเคมี การกำหนดเวลาในการแช่ตัวอย่าง และการกำหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการกัดผิว รวมทั้ง การอ่านและการนับรอยได้อย่างถูกต้อง

MeV มาจาก มิลเลียนอิเล็กตรอนโวลต์ (Million Electron Volt) เป็นหน่วยของพลังงานที่ใช้ทางด้านนิวเคลียร์ แทนหน่วยของพลังงานปกติ ซึ่งมีหน่วยเป็นเออร์ก (ดาเนียล-เชนติเมตร) มีหน่วยที่เล็กที่สุดเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ (Electron Volt : eV) คือ 1 eV หมายถึง พลังงานที่ใช้ในการทำให้อิเล็กตรอน 1 ตัว วิ่งผ่านสนามไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 1 โวลต์

เทอร์มอลนิวตรอนครอสเซกชัน (Thermal neutron cross section) คือ ความสามารถที่ธาตุจะรับเอานิวตรอนชนิดช้าหรือพลังงานต่ำเข้ามาทำปฏิกิริยากับนิวเคลียสของมัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์

ไอโซโทปคอปันแดนซ์ (Isotopic abundance) คือ ไอโซโทปของธาตุที่บ่งอยู่กับไอโซโทปตัวอื่น ๆ ของธาตุนั้นที่มีอยู่ในธรรมชาติ

ฟิชชันแทรคเดตติ้ง (Fission Track Dating) คือ การกำหนดอายุโดยการนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี

รอยที่เกิดโดยธรรมชาติ (spontaneous track) คือ รอยที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสีโดยธรรมชาติ

รอยที่เกิดจากการอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน (induced track) คือ รอยที่เกิดจากการนำตัวอย่างไปอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน

นิวตรอนฟลักซ์ (Neutron flux) คือ จำนวนนิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที ( $\text{neutron cm}^{-2} \text{sec}^{-1}$ )

รอยฟิชชัน (fission track) คือ รอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี

ปฏิกิริยาฟิชชัน (fission reaction) คือ ปฏิกิริยาที่เกิดจากการแตกตัว

ประวัติ ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ประวัติ

รอยฟิชชัน พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 โดย ซิลค์ และ บาร์น (Silk and Barn) ชาวอังกฤษ โดยการทดลองให้อนุภาคที่ได้จากการแตกตัวโดยปฏิกิริยาฟิชชันของธาตุกัมมันตรังสี ที่รังเข้าชนผลึกของไมกา (Mica) พบว่า ความเร็วของอนุภาคจะลดลง จนในที่สุดหยุดนิ่ง และจะทิ้งรอยเป็นทางยาวประมาณ 0.01 มิลลิเมตร ใต้ทรงบริเวณที่มันเข้าชน เรียกขานนี้ว่า รอยฟิชชัน (Macdougall, 1976 : 114) หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็สามารถแสดงให้เห็นว่า อีออนหนักที่มีพลังงานสูง (energetic heavy ions) ทุกชนิดสามารถทำให้เกิดรอยในของแข็งที่รังเข้าชนได้

หลังจากนั้น ฟลอยด์ เชอร์ ไพรซ์ และ วอคเกอร์ (Fleischer, Price and Walker) พบว่า ยูเรเนียมในสีกาฟิมเบอร์ลูทรี ซึ่งฝังตัวอยู่ในแร่หินชนิดต่าง ๆ สามารถทำให้เกิดรอยได้ และยังพบว่ารอยเหล่านี้สามารถทำให้เพิ่มขนาดขึ้นได้ประมาณ 100 เท่า เมื่อนำไปกัดผิวในสารเคมีที่เหมาะสม และจะมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่มีกำลังขยาย 500 - 1,000 เท่า ถ้านำเอาจำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวโดยตนเองซึ่งจะเป็นสัดส่วนกับปริมาณธาตุที่สลายตัวไป มาสัมพันธ์กับปริมาณธาตุที่ยังเหลืออยู่ ก็จะทราบได้ว่าธาตุนั้นได้สลายตัวไปแล้วเป็นเวลานานเท่าใด จากครึ่งอายุของธาตุ (half life) และค่าคงที่ของการสลายตัว (decay constant) เวลาที่ใช้ในการสลายตัวจะบอกถึงอายุของหิน แร่ หรือของแข็งที่ธาตุนั้น ๆ ฝังตัวอยู่ ดังตัวอย่างในตาราง 2

ตาราง 2 ช่วงอายุของ โบราณวัตถุและอายุที่กำหนดโดยเทคนิคการนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของ  
สารกัมมันตรังสี (Fission Track Technique)

อายุ, ปี (ประมาณ)	วัสดุ	ส่วนที่ใช้กำหนดอายุ
100	Glassware, New England	High Uranium glass
500	Pottery, Japan	Uranium-rich glaze
1,000	Arrowhead, Japan	Obsidian from dwelling destroyed by fire
1,000 - 2,000	Pottery, Japan	Zircons in fired Sand
4,000	Knife, Kenya	Obsidian heated in hearth
5,000	Spearhead, Japan	Obsidian from dwelling destroyed by fire
400,000	Site of early man, Valsequilla, Mexico	Zircon from volcanic ash and pumice
2,000,000	Bed I, Olduvai Gorge, Tanzania	Volcanic pumice
10,000 - 10,000,000	Archaeological Obsidian	Obsidian dated to establish trade routes

#### ทฤษฎี

#### การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานของนิวเคลียสตั้งต้น (parents nucleus) มากกว่าพลังงานของผลผลิตที่ได้จากการแตกตัวอนุภาคที่ถูกส่งออก จะออกมาด้วย

ความเร็วจำนวนหนึ่ง ซึ่งดูคล้ายกับว่าเป็นความเร็วต่ำ ๆ แต่จะมีพลังงานจลน์เกิดขึ้นในอนุภาคนี้ เนื่องจาก การสลายตัวของนิวเคลียสเกิดขึ้นโดยปราศจากการรบกวนจากภายนอก พลังงานจลน์นี้จะต้องมาจากพลังงานของนิวเคลียสเอง การสลายตัวแบบนี้เรียกว่าการสลายตัวด้วยตนเอง (spontaneous decay) (เล่มเกียรติ กรีกอง 2523 : 15 - 16)


การสลายตัวด้วยตนเองมีหลายวิธี เช่น การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา (Alpha decay) การสลายตัวให้อนุภาคเบต้า (Beta decay) การสลายตัวด้วยตนเองที่น่าสนใจวิธีหนึ่งคือ การแตกตัวโดยปฏิกิริยาฟิชชัน โดยปกติแล้วปฏิกิริยาฟิชชันจะเกิดขึ้นโดยการบอมบาร์ด (bombard) อะตอมด้วยอนุภาคที่มีพลังงานต่าง ๆ กัน เช่น นิวตรอน โปรตอน ดิวเทรียม รั้งซีแกมมา รั้งซีเอ็กซ์ ที่มีพลังงานพอเหมาะ ปฏิกิริยาฟิชชันจะเกิดได้ดีกับอะตอมของธาตุที่มีเลขอะตอมใกล้เคียง 100 เช่น ยูเรเนียม-235 พลูโตเนียม-239 แต่อาจเกิดได้กับอะตอมของธาตุเบา เช่น บิสมัท ทองตะกั่ว และพวกธาตุหายาก (rare earth) บางธาตุได้เมื่อยังด้วยอนุภาคที่มีพลังงานสูงขนาด 50 - 420 MeV นิวเคลียสของธาตุพวกนี้จะแตกออกเป็นสองส่วน เรียกว่า Binary fission (มีน้อยมากจะเกิดแบบ Ternary fission) เป็นผลให้ได้อนุภาคที่มีประจุ (charged particle) สองอนุภาควิ่งออกจากกัน ในกรณีของธาตุที่หนักมาก ๆ การแตกตัวอาจเกิดขึ้นได้เอง เรียกว่า การแตกตัวโดยตนเอง

กระบวนการแตกตัวโดยตนเอง พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1940 โดย เพทรีซาค (Petrzhak) และ ฟลิวอฟ (Flerov) เขาพบว่า  ${}_{92}\text{U}^{238}$  สามารถแตกตัวโดยตนเองได้ (Friedlander, Kennedy and Miller, 1964 : 235) ปกตินิวคลีออนจะรวมกันอยู่ภายในนิวเคลียสด้วยแรงนิวเคลียร์ (Nuclear force) แรงนี้จะพยายามทำให้นิวเคลียสเป็นรูปทรงกลม ซึ่งเป็นการขัดแย้งตัวที่เสถียรที่สุดของธาตุนั้น และมีสิ่งกีดขวางของคูลอมบ์ (Coulomb Barrier) ก็ไม่ให้อนุภาคที่อยู่ภายในนิวเคลียสออกมาข้างนอก และอนุภาคจากข้างนอกเข้าไปในนิวเคลียสได้ แต่ในกรณีของธาตุนั้นหนักมาก ๆ (โปรตอนมาก) แรงคูลอมบ์ (Coulomb force) ซึ่งเป็นแรงที่ทำให้ นิวเคลียสไม่อยู่ตัว อันเกิดจากแรงผลักระหว่างโปรตอน จะมีค่ามากพอที่จะเอาชนะสิ่งกีดขวางของคูลอมบ์ได้ ทำให้นิวเคลียสไม่สามารถคงตัวอยู่ได้ จึงแตกออกเป็นสองส่วน แต่ละส่วนเป็นอนุภาคที่มีประจุเรียกว่า ฟิชชันแฟรกเมนต์ ซึ่งจะวิ่งออกจากกันด้วยความเร็วสูง

### การเกิดรอยฟิชชัน (Fission Track Formation)

ฟลีย์เชอร์ ไพรซ์ และ วอล์คเกอร์ (Fleischer, Price and Walker) ได้ อธิบายการเกิดรอยเนื่องมาจากปฏิกิริยาฟิชชัน โดยใช้แบบ (model) Ion-Explosion-Spike ว่า เมื่อฟิชชันแฟรกเมนต์ที่มีประจุแรงมาก วิ่งด้วยความเร็วสูง เข้าสู่ของแข็งที่เป็นเป่า อะตอม ของเป่าบริเวณที่ถูกชนจะถูกอ็อกไนซ์ (ionize) ได้โดย ฟิชชันแฟรกเมนต์ถ่ายเทพลังงานให้กับ อิเล็กตรอนของอะตอมของเป่า ทำให้อะตอมของเป่าเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอน และเกิดอนุภาค ที่มีประจุบวกขึ้น อนุภาคเหล่านี้จะถูกสกัดให้มีการเรียงตัวกันใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุล จึงทำให้เกิดช่องว่างขึ้นที่บริเวณนั้น (Macdougall, 1976 : 114) ส่วนในกรณีที่เป่าเป็นตัวนำ จะไม่ปรากฏช่องว่างขึ้นเนื่องจาก อนุภาคที่มีประจุบวกจะถูกอิเล็กตรอนอิสระ (free electron) ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาทำให้เกิดความสมดุลเสียก่อนที่จะมีการจัดเรียงตัวกันใหม่ ช่องว่างที่เกิดขึ้น ในของแข็งที่เป็นเป่า เรียกว่า รอยฟิชชัน

รอยฟิชชันที่ปรากฏอยู่ในของแข็งที่เป็นแก้วทั่ว ๆ ไป เป็นรอยที่เกิดจากฟิชชันแฟรกเมนต์ โดยการแตกตัวโดยตนเองของยูเรเนียม-238 เป็นส่วนใหญ่ โอกาสที่จะเกิดจากยูเรเนียม-235 และ ธอเรียม-232 รวมกันแล้วน้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ของรอยที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด (Macdougall, 1976 : 115) ส่วนโอกาสที่จะเกิดจากอนุภาคแอลฟา (Alpha particle) น้อยมาก เพราะการสลายตัวโดยให้อนุภาคแอลฟาของยูเรเนียม-238 เกิดขึ้นเพียง 1 ใน 2 ล้าน ของการแตกตัวโดยปฏิกิริยาฟิชชัน (Macdougall, 1976 : 116) และพลังงานของอนุภาค แอลฟา อยู่ระหว่าง 1.5 MeV ( $Ce^{142}$ ) ถึง 11.7 MeV ( $Po^{212m}$ ) (Friedlander, Kennedy and Miller, 1964 : 49) ซึ่งน้อยกว่าพลังงานวิกฤต (critical energy) ของแก้ว ส่วนพลังงานของฟิชชันแฟรกเมนต์ของยูเรเนียม ประมาณ 67 MeV (สำหรับอนุภาคที่มี มวลมาก) และ 98 MeV (สำหรับอนุภาคที่มีมวลน้อย) (Kleeman, 1975 : 17) ซึ่ง มากกว่าพลังงานวิกฤตของแก้ว (ประมาณ 15 MeV) ในการเกิดรอยได้นั้น อัตราการสูญเสียพลังงาน ของอนุภาคจะต้องมากกว่าพลังงานวิกฤตของแก้ว



ภาพประกอบ 1 แสดงการเกิดรอยโดยไอแบบ ION-EXPLOSION SPIKE

### การกำหนดอายุโดยรอยฟิชชัน (Fission Track Dating)

ในการกำหนดอายุของ โบราณวัตถุประเภทที่เป็นแก้ว โดยทั่วไปทั้งแก้วธรรมชาติและแก้วที่มนุษย์ทำขึ้น ทำได้โดยการ คำนวณจากความสัมพันธ์ของจำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวโดยตนเองของยูเรเนียม-238 กับจำนวนรอยที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิชชันของยูเรเนียม-235 เมื่อนำไปอบรังสี (irradiate) ด้วยเทอร์มอลนิวตรอน โดยจำนวนรอยที่เกิดขึ้นทั้งสองวิธีนี้ จะสัมพันธ์กับ ปริมาณของยูเรเนียมและ เวลาที่ใช้ในการแตกตัวจนสามารถทำให้มีจำนวนรอยมากพอที่จะนำมาคำนวณได้ ตัวอย่างที่จะนำมากำหนดอายุโดยวิธีนี้ จะต้องมีส่วนประกอบอย่าง คือ

1. มีปริมาณยูเรเนียมอยู่มากพอสมควร
2. มีจำนวนรอยละล่อมอยู่มากพอที่จะพบได้ในพื้นที่ไม่มากนัก
3. คาดว่าจะมีอายุมากพอที่จะคำนวณได้ เมื่อเทียบกับปริมาณยูเรเนียมที่มีอยู่

แก้วที่มนุษย์ทำขึ้นมียูเรเนียม 10,000 ส่วนในล้านส่วน สามารถคำนวณอายุได้หลังจาก 30 ปีขึ้นไป ส่วนแก้วที่มีปริมาณยูเรเนียมน้อยลง เวลาที่ใช้ในการละล่อมรอยให้มามากพอที่จะพบได้ในพื้นที่หนึ่ง ๆ จะมากขึ้น โดยจำนวนรอยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของยูเรเนียมและ เวลา ทั้งนี้ในการคำนวณหาอายุจะต้องมีข้อตกลง 4 อย่างคือ

1. ถือว่าอัตราการแตกตัวของยูเรเนียมคงที่
2. การเกิดรอยในเนื้อแก้วเกิดขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์คือ ทุกครั้งที่มีการฟิชชันแฟกเมนต์เข้าชนจะต้องมีรอยเกิดขึ้น
3. จำนวนรอยที่เกิดขึ้นแล้วยังคงปรากฏอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์
4. ความเข้มข้นของยูเรเนียมในทุกตัวอย่างคงที่

สูตรที่ใช้ในการคำนวณเพื่อกำหนดอายุโดยรอยฟิชชัน มีหลายสูตรซึ่งจำแนกออกได้ดังนี้

1. สูตรของคลีแมน (Kleeman. 1975 : 19)

$$T = \frac{1}{\lambda_D} \cdot \ln \left( \frac{P_S}{P_i} \cdot \frac{n\sigma I \lambda_D}{\lambda_F} + 1 \right)$$

- $T$  = เวลาที่ใช้ในการละลายมรอม (อายุ)  
 $\lambda_D$  = ค่าคงที่ของการสลายตัวของยูเรเนียม  
 $\lambda_F$  = ค่าคงที่ของการแตกตัวโดยปฏิกิริยาฟิชชันของยูเรเนียม  
 $P_S$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวโดยตนเองของยูเรเนียมต่อตาราง เซนติเมตร  
 $P_i$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวของยูเรเนียมหลังอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอนต่อตาราง เซนติเมตร  
 $n$  = จำนวนนิวตรอนฟลักซ์ต่อตาราง เซนติเมตร  
 $\sigma$  = เทอร์มอลนิวตรอนครอสเซกชันสำหรับปฏิกิริยาฟิชชันของยูเรเนียม-235  
 $I$  = ไอโซโทป อปัมแทมพ์ ของยูเรเนียม-235

2. สูตรของไฟลช์เชอร์ และ ไพรซ์ (Fleischer and Price. 1964b: 332)

$$A = 4.78 \times 10^{-12} (P_S/P_i)(N_F/M)$$

$A$  = เวลาที่รอยเริ่มสะสมมา (อายุ)

$P_S$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวโดยตนเองของยูเรเนียมต่อตาราง เซนติเมตร

$P_i$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวของยูเรเนียมหลังอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอนต่อตาราง เซนติเมตร

$N_F$  = จำนวนอะตอมของยูเรเนียมต่อหน่วยปริมาตร

$M$  = มวลของสารมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

3. สูตรของนิชิมูระ (Nishimura. 1971 : 242)

$$T = 6.12 \times 10^{-8} \varnothing \frac{P_S}{P_i}$$

$T$  = อายุของโบราณวัตถุ

$\varnothing$  = เทอร์มอลนิวตรอนฟลักซ์ต่อตาราง เซนติเมตร

$P_S$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวโดยตนเองของยูเรเนียมต่อตาราง เซนติเมตร

$P_i$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวของยูเรเนียมหลังอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน  
ต่อตาราง เซนติเมตร

4. สูตรของ วัดทานาเบ และ ซูซูกิ (Watanabe and Suzuki. 1969 : 1057)

$$T = 6.12 \times 10^{-8} \varnothing \left( \frac{P_S}{P_i} \right)$$

เหมือนสูตรของ นิชิมูรา เนื่องจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณเพื่อกำหนดอายุของ วัตถุโบราณ โดยวิธีนับรอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสีมีหลายสูตร ซึ่งแต่ละสูตรเมื่อคำนวณอายุแล้ว จะสอดคล้องกับอายุที่กำหนดโดยวิธีอื่น ๆ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงได้เลือกใช้สูตรที่ง่ายและไม่ยุ่งยากในการคำนวณนัก คือ

$$T = 6.12 \times 10^{-8} \varnothing \left( \frac{P_S}{P_i} \right)$$

$T$  = อายุของ วัตถุโบราณ

$\varnothing$  = เทอร์มอลนิวตรอนฟลักซ์ต่อตาราง เซนติ เมตร

$P_S$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวโดยตนเองของยูเรเนียมต่อตาราง เซนติ เมตร

$P_i$  = จำนวนรอยที่เกิดจากการแตกตัวของยูเรเนียมหลังอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน  
ต่อตาราง เซนติ เมตร

อายุที่คำนวณได้เป็นอายุตั้งแต่เริ่มมีการสะสมรอย เป็นต้นมา เพราะในการทำแก้ว เป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่ผ่านการให้ความร้อนสูง ๆ จำนวนรอยที่มีอยู่เดิมจะสลายหมด และจะเริ่มมีการสะสมรอยใหม่หลังจากวัตถุนั้นเย็นลง แล้ว

## แก้ว (Glass)

แก้วเป็นของผสมที่ได้จากสารอนินทรีย์ เกิดจากการหลอมทราย (Silica :  $\text{SiO}_2$ ) เข้ากับสารอนินทรีย์ตัวอื่น ๆ ที่อุณหภูมิสูงและเมื่อเย็นลงจะได้ของแข็งที่ไม่เป็นผลึก (Amorphous) มีลักษณะโปร่งใสและโปร่งแสง เนื่องจากทรายมีจุดหลอมเหลวสูงกว่า 1,700 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการหลอมแก้วเพื่อทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ จึงต้องใช้โซดาแอช (Sodium Carbonate :  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) ลงไปด้วย เพื่อให้อุณหภูมิในการหลอมแก้วลดลง โซดาแอชที่เติมลงไปนี้เรียกว่า ฟลักซ์ (Flux)

เมื่อนำส่วนผสมของทรายและโซดาแอชมาให้ความร้อน คาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) จะระเหยออกไปแล้วโซเดียมออกไซด์ ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) จะรวมกับทราย เกิดเป็นสารประกอบซิลิเกต (Silicate) ดังสมการ



แก้วพวกที่เป็นโซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate :  $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$ ) นี้สามารถละลายน้ำได้ จึงต้องใช้ปูนขาว (Lime :  $\text{CaO}$ ) ลงไปด้วย เพื่อไม่ให้แก้วพวกนี้ละลายน้ำได้ โดยปูนขาวจะทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดเสถียรภาพ (Stabilizing Agent) ทำให้โครงสร้างของโซเดียมเกาะกันแน่น การใส่ปูนขาวมักใส่ในรูปของหินปูน (Limestone :  $\text{CaCO}_3$ )

## แก้วธรรมชาติ (Natural Glass)

แก้วธรรมชาติ คือ แก้วที่ปฏิรูปตัวเองขึ้นมาโดยปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด พัดผ่านลงบนพื้นทราย แก้วธรรมชาติมี 4 ชนิด คือ

1. ออบซิเดียน (Obsidian) หรือแก้วภูเขาไฟ (Volcanic Glass) เกิดจากการหลอมเหลวของหินแกรนิต (Granite) ในขณะที่เกิดภูเขาไฟระเบิด แล้วค่อย ๆ เย็นตัวลงโดยไม่มี การตกผลึก

2. พูมิส (Pumice) เป็นแก้วที่พบในบริเวณที่ภูเขาไฟระเบิด มีความหนาแน่นต่ำ

เนื่องจากมีฟองอากาศอยู่มาก

3. ฟัลเกอร์ไรต์ (Fulgerites) เป็นหลอดแก้วบาง ๆ ที่เกิดจากการหลอมเหลวของทราย เมื่อเกิดฟ้าผ่าลงบนพื้นทราย

4. เทกไทท์ (Tektites) เป็นแก้วธรรมชาติที่ใช้ในการทำลูกบิด พบอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงออสเตรเลีย จากการศึกษาส่วนประกอบพบว่า แก้วพวกนี้มีองค์ประกอบเหมือนแก้วที่พบบนดวงจันทร์

### แก้วที่มนุษย์ทำขึ้น (Man-Made Glass)

ไม่มีผู้ใดทราบว่ามนุษย์คนแรกที่ทำแก้วได้คือใคร มาจากไหน และค้นพบเมื่อใด แต่มีเรื่องเล่ากันมาว่า กลาสีเรือชาวโพนีเซียกลุ่มหนึ่งเป็นผู้พบวิธีทำแก้วโดยบังเอิญ เมื่อเขาพบว่า วัสดุที่เขาใช้รองภาชนะในขณะที่หุงต้มนั้น เมื่อเย็นลงกลายเป็นวัสดุโปร่งใส นอกจากนั้นก็ยังมีผู้เชื่อว่า บางท่านได้กล่าวว่า ชาวอียิปต์และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้ทำแก้วขึ้นมาใช้เป็นเครื่องชุดเกลา ก่อนหินเป็นเวลาประมาณ 14,000 ปีมาแล้ว และได้มีหลักฐานบันทึกไว้ว่า ได้มีการทดลองทำแก้วขึ้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ เป็นครั้งแรกเมื่อ 9,000 ปีมาแล้ว (วินัย ประภานนท์ ม.ร. ชาติเตอร์แมน และ เล่นาะ ณะโยติ 2518 : 3)

ในการตรวจสอบเครื่องแก้วโบราณ เพื่อหาส่วนประกอบต่าง ๆ ทำให้นักโบราณคดีสามารถคาดคะเนถึงยุคสมัย และแหล่งประดิษฐ์เครื่องแก้วได้ ซึ่งส่วนประกอบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ปริมาณของแมกนีเซียมและโปตัสเซียม ดังนั้น เครื่องแก้วโบราณจึงแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ

1. พวกที่มีปริมาณของ แมกนีเซียมและโปตัสเซียมสูง
2. พวกที่มีปริมาณของ แมกนีเซียมและโปตัสเซียมต่ำ
3. พวกที่มีตะกั่วมาก

สำหรับส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการทำแก้วตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยปัจจุบัน คือ ทราย โซดาแอช และหินปูน แต่ปัจจุบันมักใส่ออกไซด์ของโลหะตัวอื่น ๆ ลงไปด้วยเพื่อให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามต้องการ

## เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### ในต่างประเทศ

ไพร์ซี และ วอล์คเกอร์ (Price and Walker, 1963 : 4847 - 4862) ได้ศึกษารอยที่เกิดจากอนุภาคที่มีประจุรัง เข้าชนผลึกของแร่ไมกา พบว่า เมื่อนำตัวอย่างที่มีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร และมีผิวหน้าเรียบไปกัดผิวใน 15%HF ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่าง ๆ กัน หลังจากนั้นนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายไม่มากนักจะสังเกตเห็นรอยเป็นรูปกรวย มีความยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร และมีความกว้างเท่ากันตลอด กระจายอยู่ทั่วไปตามผิวหน้าของผลึก และมีความหนาแน่นต่าง ๆ กันตั้งแต่  $10^3/\text{cm}^2 - 5 \times 10^4/\text{cm}^2$  จากการศึกษาระยะเวลาคัดเว้ารอยเหล่านี้ถูกสะสมมานานประมาณ  $10^6$  ปี และเมื่อนำความหนาแน่นของรอยมาคำนวณหาอายุจากอัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของรอยที่เกิดโดยธรรมชาติ ( $P_g$ ) กับรอยที่เกิดจากการอบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน ( $P_i$ ) ต่อหน่วยพื้นที่ พบว่าอายุที่กำหนดได้สอดคล้องกับอายุที่ได้จากการกำหนดโดยอาศัยหลักฐานทางธรณีวิทยา

ต่อมา ฟุสซีเออร์ และ ไพร์ซี (Fleischer and Price, 1964 : 331 - 339) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการกำหนดอายุโดยวิธีฟิชชันแทรคเดทติ้ง กับวิธีโปตัสเซียม-อาร์กอน เดทติ้ง ของ Tektite จากแหล่งต่าง ๆ และได้ทำการกำหนดอายุของ Libyan Glass ด้วยวิธี ฟิชชันแทรคเดทติ้ง โดยนำตัวอย่างไปฝังใน กาวอีพอกซี (epoxy resin) แล้วนำมาฝนผิวหน้าให้เรียบ นำไปกัดผิวใน 48%HF เป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นับรอยที่เกิดโดยธรรมชาติ ( $P_g$ ) แล้วนำตัวอย่างนี้ไปอบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน นับรอยที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิชชันโดยการกระทำของเทอร์มอลนิวตรอน ( $P_i$ ) จากนั้นนำไปคำนวณโดยใช้สูตรของ ฟุสซีเออร์ และ ไพร์ซี คือ  $A = 4.78 \times 10^{-12} (P_g/P_i) (N_F/M)$  เมื่อ  $N_F$  คือ จำนวนอะตอมใน 1 หน่วยปริมาตร และ M คือ มวลเป็นกรัม พบว่าอายุที่กำหนดโดยวิธี ฟิชชันแทรค สอดคล้องกับอายุที่กำหนดโดยวิธีโปตัสเซียม-อาร์กอน และหาอายุของ Libyan Glass ได้ 34 ล้านปี

ตาราง 3 แสดงการกำหนดอายุโดยฟิซชันแทรคเดกตติงกับโปสต์ลีย์-อาร์กอน เดกตติงของ  
ไฟลซ์เชอร์ และ ไพรซ์

ชนิดของตัวอย่าง	แหล่งของตัวอย่าง	อายุโดยฟิซชันแทรค (ล้านปี)	อายุโดยโปสต์ลีย์- อาร์กอน (ตัวอย่างเดียวกัน)
Tektite	ฟิลิปปินส์	0.78	0.60 - 0.69*
Tektite	ฟิลิปปินส์	0.78	0.68 - 0.76 <sup>+</sup>
Tektite	ออสเตรเลีย	<0.03	0.44 - 0.80 <sup>†</sup>
Tektite	ไทย	0.79	-
Tektite	โบราเรีย	12.2	8.4 - 8.9*
Tektite	โบฮีเมีย	15.3	14.5 - 15 <sup>+</sup>
Tektite	เท็กซัส	35.4	29.4*
Tektite	เท็กซัส	35.3	34 - 35 <sup>+</sup>
Tektite	เท็กซัส	32.7	29.0 <sup>†</sup>
Libyan Glass	อัฟริกา	33.8	-

\*เจนท์เนอร์ และ ซาร์ริงเจอร์ (Gentner and Zähringer 1960)

<sup>+</sup>ซาร์ริงเจอร์ (Zähringer 1963)

<sup>†</sup>เรโนลด์ส (Reynolds 1960)

ไฟลซ์เชอร์ และคนอื่น ๆ (Fleischer and others. 1965 : 1138) ได้ทำการ  
กำหนดอายุของ Mesolithic knife ด้วยวิธีฟิซชันแทรคเดกตติง โดยใช้ตัวอย่าง 0.1 กรัม ผง  
ในการฮอปอกซ์ แล้วฝนผิวหน้าให้เรียบ นำไปกัดผิวใน 48%HF เป็นเวลา 15 วินาทีที่อุณหภูมิห้อง  
แล้วนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อนับรอย พบว่ามี 17 รอยต่อ 5.6 ตารางเซนติเมตร  
ก่อนอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน และมี 64,000 รอยต่อ 1 ตารางเซนติเมตร หลังอาบรังสี

เทอร์มอลนิวตรอน เมื่อนำมาคำนวณอายุได้  $3,700 \pm 900$  ปี นอกจากนี้ โพลซ์เชอร์ และคนอื่น ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่าการกำหนดอายุโดยวิธีฟิชชันแทรกเดตติ้งนี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดอายุของวัตถุต่าง ๆ ทางโบราณคดีได้ เช่น พวกแก้วที่มนุษย์ทำขึ้น ซึ่งจะกำหนดอายุได้ตั้งแต่ 20 ปีถึงมากกว่า 2,000 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของยูเรเนียม-238 ในวัตถุดิบ และพวกแก้วธรรมชาติที่มีผู้นำมาให้ความร้อนจนหลอมแล้วทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น มีด

ต่อมา วัดทานาเบ และ ซูซูกิ (Watanabe and Suzuki, 1969 : 1057 - 1058) แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้กำหนดอายุของวัตถุโบราณที่เป็นแก้วของญี่ปุ่นด้วยเทคนิคฟิชชันแทรก โดยใช้ตัวอย่าง 0.2 กรัม ผังในภาวฮิปอกซี ฝนผิวหน้าให้เรียบ นำไปกัดผิวใน 48%HF เป็นเวลา 15 - 25 วินาทีที่อุณหภูมิห้อง นำมานับรอยด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ รอยที่เกิดโดยธรรมชาติ ( $P_S$ ) แล้วนำตัวอย่างไปอบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน นำมานับรอยได้ รอยที่เกิดจากการอบรังสี ( $P_I$ ) แล้วนำมาคำนวณโดยใช้สูตร

$$T = 6.12 \times 10^{-8} \varnothing \left( \frac{P_S}{P_I} \right)$$

$\varnothing$  = เทอร์มอลนิวตรอนฟลักซ์

ได้ผลดังตาราง 4

ตาราง 4 แสดงการกำหนดอายุโดยเทคนิคฟิชชันแทรกของวัตถุโบราณ และ ซูซูกิ

ตัวอย่าง	เวลาที่ใช้ในการกัดผิว (วินาที)	นิวตรอนฟลักซ์ ( $\times 10^{15}$ )	$P_I \times 10^5$ จำนวน/ตารางเซนติเมตร	$P_S$ จำนวน/ตารางเซนติเมตร	อายุ (ปี)	อุณหภูมิที่ทำใหรรอยหายไป อัตราค่าเซลล์เซียส
Tosamoro	15	1.8	1.00	4.62	$5080 \pm 400$	350-400
Onnemoto	15	0.3	0.16	0.92	$1060 \pm 160$	350-400
Seto	25	1.8	0.75	0.33	$520 \pm 110$	170-230

ดัวร์รานี และ คนอื่น ๆ (Durrani and others. 1971 : 242 - 245) แห่ง มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา ได้กำหนดอายุของแก๊วภูเขาไฟด้วยเทคนิคฟิชชันแทรค โดยนำตัวอย่างไปฝังในกาวยัปกซี ฝนจึงน้ำให้เรียบแล้วนำไปกัดผิวใน 40%HF ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ นับรอยที่เกิดโดยธรรมชาติแล้วนำตัวอย่างไปอบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน นับรอยที่เกิดจากการอบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน แล้วนำมาคำนวณโดยใช้สูตร

$$A = \left( \frac{P}{P_i} \right) 5.01 \times 10^{-8} F$$

$$F = \text{เทอร์มอลนิวตรอนฟลักซ์}$$

ได้ผลดังตาราง 5

ตาราง 5 แสดงการกำหนดอายุโดยเทคนิคฟอสฟอรัส-32 ของตัวรานี และคนอื่น ๆ

ตัวอย่าง	อายุ (ล้านปี)
Hungarian	
Borsod (60)	$3.86 \pm 0.24$
Borsod (22)	$3.37 \pm 0.27$
Central Anatolian	
Bor (100)	$2.29 \pm 0.32$
Acigol (269)	$1.95 \pm 0.33$
Acigol (156)	$8.14 \pm 0.59$
Aegean	
Giali (390)	$2.01 \pm 0.26$
Giali (218)	$8.04 \pm 0.65$
Melos, Adhamas (120)	$8.95 \pm 0.94$
Melos, Adhamas (25)	$8.54 \pm 0.73$
Melos, Dhemenegaki (119)	$8.35 \pm 0.72$
Melos, Dhemenegaki (116)	$2.36 \pm 0.53$
Franchthi cave (S. Greece)	
Sample 6936 (H.1, A 117)	$8.48 \pm 0.55$
Sample 7077 (H.1, A 123)	$8.82 \pm 0.57$
Sample 7066 (H.1, A 99)	$9.33 \pm 0.60$

นิชิมูรา (Nishimura. 1971 : 242 - 243) แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการกำหนดอายุของ วัตถุโบราณต่าง ๆ ด้วยเทคนิคฟิสิกส์นิวเคลียร์ โดยศึกษาตัวอย่างสามพวก คือ กากแร่ (slags) แร่ที่เผาแล้ว (pottery) และแก้ว (glass) โดยฝังตัวอย่างในภาชนะ อีปอกซี บนแผ่นแก้วสไลด์ แล้วขัดผิวหน้าให้เรียบ นำไปกัดผิวใน 46%HF 2-40 วินาที ที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำมาบดบroy โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ใต้อรอยที่เกิดโดยธรรมชาติ ( $P_s$ ) หลังจากนั้นนำไปอบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน แล้วนำมาบดบroyจากการอบรังสีเทอร์มอลนิวตรอน ( $P_i$ ) แล้วนำมาคำนวณอายุโดยใช้สูตร

$$T = 6.12 \times 10^{-8} \theta \left( \frac{P_s}{P_i} \right)$$

$\theta$  = เทอร์มอลนิวตรอนฟลักซ์

ได้ผลดังตาราง 6

ตาราง 6 แสดงการกำหนดอายุโดยเทคนิคฟิชชันแทรกของ ดิซิบูรา

ตัวอย่าง	แหล่งตัวอย่าง	$P_S$ จำนวน/ตาราง เซนติเมตร	$P_I$ จำนวน/ตาราง เซนติเมตร	เทอร์มอล นิวตรอน ฟลักซ์	อายุโดยฟิชชัน แทรก (ปี)
Zircon (baked earth)	Ise, Hata, Mie Pref.	$4.7 \times 10^3$	$5.7 \times 10^7$	$0.46 \times 10^{15}$	2300
Zircon (baked earth)	Hirakata, Osaka Pref.	$2.0 \times 10^3$	$2.5 \times 10^7$	$0.46 \times 10^{15}$	2200
Zircon (baked earth)	Hisai, Mie Pref.	$1.0 \times 10^4$	$1.8 \times 10^8$	$0.44 \times 10^{15}$	1500
Glass ball	Hirono, Uji, Kyoto Pref.	$6.3 \times 10^2$	$4.8 \times 10^5$	$2.31 \times 10^{15}$	1480
"Tatara"	Ichinomiya, Okayama City	$3.1 \times 10^2$	$4.1 \times 10^7$	$2.8 \times 10^{15}$	1330
Zircon (baked earth)	Iwasaki, Nisshin, Aichi Pref.	$3.6 \times 10^4$	$7.5 \times 10^8$	$0.44 \times 10^{15}$	1300
Zircon (baked earth)	Sakai City	$2.7 \times 10^3$	$6.3 \times 10^7$	$0.46 \times 10^{15}$	1220
Zircon (tile)	Nagaoka, Kyoto Pref.	$8.3 \times 10^3$	$2.0 \times 10^8$	$0.50 \times 10^{15}$	1220
Zircon (pottery)	Nagaoka, Kyoto Pref.	$7.0 \times 10^3$	$1.9 \times 10^8$	$0.50 \times 10^{15}$	1150
"Tatara"	Habutenno, Wake, Okayama Pref.	$2.2 \times 10^2$	$1.7 \times 10^7$	$1.47 \times 10^{15}$	1150
Zircon (opening of folge)	Arai, Fukaya, Shiraishi City	$6.8 \times 10^3$	$1.6 \times 10^8$	$0.50 \times 10^{15}$	1150
"Tatara"	Michikunihara, Fukaya, Shiraishi City	$2.2 \times 10^2$	$3.3 \times 10^7$	$2.81 \times 10^{15}$	1110
"Tatara"	Habutenno, Wake, Okayama Pref.	$1.5 \times 10^2$	$2.4 \times 10^7$	$2.81 \times 10^{15}$	1110
Zircon (baked earth)	Fuso, Aichi Pref.	$2.3 \times 10^4$	$8.8 \times 10^8$	$0.44 \times 10^{15}$	700
Glaze on bowl	Isumi, Toki City	$4.5 \times 10$	$1.11 \times 10^5$	$1.9 \times 10^{15}$	400

นอกจากนี้ บิคเกซี และ โบนาตอนนา (Bigazzi and Bonadonna. 1973 : 322 - 323) ได้กำหนดอายุของวัตถุโบราณชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคฟิชชันแทรค ได้ผลดังตาราง 7

ตาราง 7 แสดงการกำหนดอายุโดยเทคนิคฟิชชันแทรคบาง บิคเกซี และ โบนาตอนนา

ตัวอย่าง	$P_s$ จำนวน/ตาราง เซนติเมตร	เทอร์มอลนิวตรอน ฟลักซ์	$P_i$ จำนวน/ตาราง เซนติเมตร	อายุ (ปี)
Monte Aquilone	-			
(Manfredonia) 1	37	$0.80 \times 10^{15}$	166,000	11000 ± 2900
3	29	$0.80 \times 10^{15}$	168,000	8000 ± 3500
4	30	$0.80 \times 10^{15}$	118,000	12500 ± 5000
Catignano				
(Chieti) CH 1-1	30	$0.80 \times 10^{15}$	152,000	10000 ± 3000
CH 1-2	-	$0.80 \times 10^{15}$	155,000	-
F 1-2	31	$0.80 \times 10^{15}$	138,000	11000 ± 2700
Fossa Cesia FR 2	23	$0.80 \times 10^{15}$	123,000	9700 ± 3000
(Pescara) F 261	30	$0.80 \times 10^{15}$	125,000	11900 ± 2200
F 2-2	36	$0.80 \times 10^{15}$	150,000	11800 ± 3400
Lipari Scavo 1	29	$0.67 \times 10^{15}$	106,000	10500 ± 2800
(Filicudi) 1	31	$0.67 \times 10^{15}$	128,000	10100 ± 2500
3	32	$0.67 \times 10^{15}$	119,000	11200 ± 3000

### ในประเทศไทย

สำหรับการกำหนดอายุโดยฟิสิกส์แตรคเดคตติ้ง ในประเทศไทยนั้น ยังไม่พบว่ามีผู้ใดได้ศึกษามาก่อน แต่ได้มีผู้ศึกษาฟิสิกส์แตรคในการวิเคราะห์ปริมาณธาตุต่าง ๆ

จรัญ พรหมสุวรรณ์ (จรัญ พรหมสุวรรณ์ 2517 : 57) ได้ศึกษาการนำหลักการเกิดรอยบนแผ่นแก้วมาใช้ประโยชน์ในการตรวจหาปริมาณธอเรียม โดยใช้ผงตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง โรยบนแผ่นแก้วสไลด์ แล้วนำมาอบรังสีนิวตรอนความเร็วสูง (fast neutron) จากต้นกำเนิดนิวตรอนอะเมอริเซียม-เบอริเลียมฟลักซ์  $10^6$  นิวตรอนต่อวินาทีที่ใช้ระยะไกลเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นนำมากัดผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก แล้วนับรอยที่เกิดขึ้นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ หาปริมาณธอเรียมได้โดยเปรียบเทียบกับจำนวนรอยของมงสารมาตรฐาน และเปรียบเทียบปริมาณของธอเรียมที่หาได้กับจากที่หาได้โดยวิธีอื่น ผลของการวิเคราะห์ปรากฏว่าให้ความเที่ยงตรงพอใช้

### บทที่ 3

#### วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

##### ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ใช้แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

1. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสัณฐานของรอย การอ่านรอย และการนั้บรอย โดยใช้ตัวอย่างที่ทราบอายุแล้วจากต่างประเทศ
2. ตัวอย่างที่ใช้ในการกำหนดอายุ เป็นแก้วตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จำนวนสามตัวอย่าง

##### เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1. กล้องจุลทรรศน์ ขนาด eye piece  $\times 10x$  objective  $\times 45x$
2. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อการวิจัย

##### ขั้นตอนในการวิจัย

แบ่งออกเป็นสองตอน คือ

ตอนที่ 1 ศึกษาตัวอย่างประเภทที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้

1. นำตัวอย่างแก้วมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดกว้าง ยาว พอประมาณ
2. นำตัวอย่างแต่ละชิ้นมาทำการศึกษาหาวิธีเพื่อให้สามารถมองเห็นรอยได้ชัดเจนที่สุด

ซึ่งประกอบด้วย

- 2.1 ความหนาของตัวอย่าง
- 2.2 เวลาที่ใช้ในการที่ครอย

แล้วนั้บรอย

3. นำตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิสูงพอที่จะทำให้รอยลบได้หมด
4. นำตัวอย่างที่อบแล้วไปอาบรังสี และนับรอยอีกครั้งหนึ่ง
5. คำนวณหาอายุของตัวอย่าง
6. เปรียบเทียบอายุที่คำนวณได้กับอายุที่ทราบแล้ว
7. สรุปผล

ตอนที่ 2 ศึกษาตัวอย่างประเภทที่สอง โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. ดำเนินการทดลองตามขั้นตอนของตอนที่ 1 ข้อ 1 - 5
2. หาข้อมูลเกี่ยวกับอายุของตัวอย่าง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับอายุที่คำนวณได้
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

#### วิธีดำเนินการทดลอง

การเตรียมตัวอย่าง

1. นำตัวอย่างทั้งสองชนิดมาทำความสะอาด แล้วตัดตัวอย่างออกเป็นชิ้น ๆ
2. ผ่นด้านหนึ่งของตัวอย่างให้เรียบ โดยใช้มีดขัดชนิดหยาบและละเอียด
3. ผ่นด้านหนึ่งของแผ่นสไลด์ให้เป็นผิว เพื่อให้มีความผดผกกับตัวอย่างได้ดี
4. นำด้านที่เรียบของตัวอย่างติดกับแผ่นสไลด์ด้านที่เป็นผิว โดยใช้กาวที่มีความแข็งและใส
5. ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ให้กาวแห้งสนิท แล้วผ่นผิวอีกด้านหนึ่งให้เรียบและบาง โดย

ใช้มีดขัดชนิดหยาบและละเอียด

6. นำตัวอย่างมาทำการกัดผิว

การกัดผิว เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้สามารถมองเห็นรอยได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เพราะการกัดผิวเป็นการ เพิ่มขนาดของ รอยให้ใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีระหว่าง สารที่ใช้ในการกัดผิวกับแก้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนี้ คือ

- 6.1 ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการกัดผิว
- 6.2 เวลาที่ใช้ในการกัดผิว
- 6.3 อุณหภูมิ

สารเคมีที่ใช้ในการกัดผิวของแก้ว คือ กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid : HF) ซึ่งมีความเข้มข้นมากที่สุด 48 เปอร์เซ็นต์ ในการวิจัยครั้งนี้จะ เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตั้งแต่ 20 - 48 เปอร์เซ็นต์ กับจะใช้เวลาต่าง ๆ กัน ดังตาราง 8 ส่วนอุณหภูมิซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ รอยมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงใช้อุณหภูมิตั้งที่ 23 องศาเซลเซียส

ตาราง 8 แสดงสถานะต่าง ๆ ของการกัดผิว

ความเข้มข้นกรด (เปอร์เซ็นต์)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ระยะเวลาที่ใช้ในการกัดผิว (วินาที)
48	23	10 - 90 ช่วงละ 5 วินาที
30	23	30 - 140 ช่วงละ 10 วินาที
20	23	60 - 240 ช่วงละ 15 วินาที

หลังจากกัดผิวแล้วนำมาล้างด้วยน้ำที่กำสจไหล 2 - 4 นาที ปลอ่ยให้แห้งแล้วนำมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อหาตัวอย่างที่มีขนาดของรอยที่มองเห็นได้ชัดเจนและង่าย

เมื่อได้เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับตัวอย่างแต่ละชนิดแล้วนำมาทดลองกับตัวอย่างตัวอย่างละ 10 ครั้ง

#### 7. การนับรอย

นำตัวอย่างที่ทำกรกัดผิวเรียบร้อยแล้ว มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มี eye piece เป็นตาราง กำสจขยาย  $\times 10x$  objective  $\times 45x$  โดยใช้แสงจากดวงไฟ 6 โวลต์ และมีฟิลเตอร์สีเขียวเป็นตัวตัดแสง พิจารณานับรอยที่มองเห็นเป็นรูปกรวยเล็ก ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันทุกตัวอย่าง

#### 8. การอาบรังสี

นำตัวอย่างที่นับรอยแล้วไปอบที่อุณหภูมิสูงและเป็นเวลานานพอที่ทำให้รอยลบหมด จากนั้นนำตัวอย่างเข้าอาบรังสีพร้อมกับชิ้นทองแดงที่ทราบน้ำหนัก เพื่อให้ปรากฏรอยใหม่ในตัวอย่างและคำนวณอัตราอนุพัทธ์จากแผ่นทองแดง

## 9. การคำนวณอายุ

คำนวณหาอายุตัวอย่างจากสูตร

$$T = 6.12 \times 10^{-8} \phi \frac{P_s}{P_i}$$

คำนวณหานิวตรอนฟลักซ์จากสูตร

$$A = N\psi\sigma(1 - e^{-\lambda t})$$

N = จำนวนอะตอม

 $\psi$  = นิวตรอนฟลักซ์ $\sigma$  = นิวตรอนครอสเซชัน $\lambda$  = ค่าคงที่ของการสลายตัว

t = ระยะเวลาในการอาบรังสี

สูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

## 1. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

เมื่อ S = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x = จำนวนรอยที่นับในแต่ละครั้ง

 $\bar{x}$  = จำนวนรอยเฉลี่ยในการนับ 10 ครั้ง

N = จำนวนครั้งที่นับ

$$2. \text{ การหาร } (A \pm a) \div (B \pm b) = (A/B) \pm (A/B) \sqrt{a^2/A^2 + b^2/B^2}$$

$$\text{การคูณ } (A \pm a) \times (B \pm b) = (AB) \pm (AB) \sqrt{a^2/A^2 + b^2/B^2}$$

เมื่อ A, B = จำนวนนับ

a, b = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็นสองตอน คือ ผลการวิจัยเพื่อกำหนดอายุของตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุแล้ว และผลการวิจัยเพื่อกำหนดอายุของตัวอย่างวัตถุโบราณที่เป็นแก้วจากกองโบราณคดี คือ ลูกปัด จำนวนสามตัวอย่าง ได้แก่ ลูกปัดเม็ดใหญ่จากบ้านเชียง ลูกปัดเม็ดเล็กจากบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และลูกปัดเม็ดเล็กจากอำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการวิจัยเป็นดังนี้

1. ผลการวิจัยเพื่อกำหนดอายุของตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุแล้ว

1.1 การหาเงื่อนไขที่ใช้ในการกัณผิวเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นรอยได้ชัดเจนด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง 9

ตาราง 9 แสดงเวลาที่ใช้ในการกัณผิวในกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

ตัวอย่าง	ความเข้มข้นของกรด (เปอร์เซ็นต์)	เวลา (วินาที)
แก้วที่ทราบอายุแล้ว 1.	48	15 - 20
2.	30	30 - 35
3.	20	50 - 55

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จึงใช้กรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้น 48 เปอร์เซ็นต์สำหรับกัณผิว เพราะใช้เวลาในการกัณน้อยที่สุด

1.2 การนับจำนวนรอยในตัวอย่างก่อนนำไปอบรังสี ตามเงื่อนไขข้อ 1.1 จำนวน 10 ตารางเซนติเมตร โดยเคลื่อนไปตามจุดต่าง ๆ 10 ครั้ง ได้ผลดังตาราง 10

ตาราง 10 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุก่อนอาบรังสี

นับรอยครั้งที่	จำนวนรอยใน 10 ตาราง เซ็นติเมตร	จำนวนรอย/ตาราง เซ็นติเมตร
1	2	0.2
2	3	0.3
3	2	0.2
4	4	0.4
5	3	0.3
6	4	0.4
7	2	0.2
8	2	0.2
9	3	0.3
10	2	0.2

1.3 นำตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อลบรอยที่มีอยู่เดิมให้หมดก่อนนำไปอาบรังสี

1.4 นำตัวอย่างไปอาบรังสีใน Lazy Susan ของเครื่องปฏิกรณ์ประมาณ ซึ่งมี นิวตรอนฟลักซ์  $1.64 \times 10^{13}$  ต่อตาราง เซ็นติเมตรต่อวินาที เป็นเวลา 10 นาที แล้วทิ้งไว้ใน กระปุกตะกั่ว 1 อาทิตย์ จึงนำมาทำการกัดผิวตามเงื่อนไขเดิม และนับรอยได้ผลดังตาราง 11

ตาราง 11 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุหลังอาบรังสี

นับรอยครั้งที่	จำนวนรอยใน 10 ตาราง เซนติเมตร	จำนวนรอย / ตาราง เซนติเมตร
1	34	3.4
2	37	3.7
3	40	4.0
4	34	3.4
5	45	4.5
6	31	3.1
7	35	3.5
8	40	4.0
9	40	4.0
10	38	3.8

1.5 ค่ามวลอายุได้  $71,000 \pm 19,880$  ปี

1.6 เปรียบเทียบกับอายุที่กำหนดแล้ว คือ  $57,000 \pm 8,000$  ปี

2. ผลการวิจัยเพื่อคำนวณอายุของตัวอย่างวัตถุโบราณที่เป็นแก้วสามตัวอย่าง ได้ผลดังนี้

2.1 การหาเงื่อนไขที่ใช้ในการก่ตผิวเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นรอยได้ชัดเจนที่สุด

ในกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง 12

ตาราง 12 แสดงเวลาที่ใช้ในการก่ตผิวตัวอย่างแก้วในกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

ตัวอย่าง	ความเข้มข้นของกรด (เปอร์เซ็นต์)	เวลา (วินาที)
ลูกบิดเม็ดใหญ่ 1	48	20 - 30
จากบ้านเชียง 2	30	40 - 50
3	20	70 - 80
ลูกบิดเม็ดเล็ก 1	48	20 - 30
จากบ้านเชียง 2	30	40 - 50
3	20	70 - 80
ลูกบิดเม็ดเล็ก 1	48	20 - 30
จากสุพรรณบุรี 2	30	70 - 80
3	20	70 - 80

จากตาราง 12 เวลาที่ใช้ในการก่ตผิวตัวอย่างทั้งสามตัวอย่างเท่ากัน ในแต่ละตัวอย่าง เลือกใช้กรดไฮโดรฟลูออริก ที่มีความเข้มข้น 48 เปอร์เซ็นต์เป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการก่ตผิวต่อไป เพราะใช้เวลาน้อยที่สุด

2.2 การนับจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วนำไปอบรังสี ตามเงื่อนไขข้อ 2.1 จำนวน 10 ตารางเซนติเมตร โดยเคลื่อนไปตามจุดต่าง ๆ 10 ครั้ง ได้ผลดังตาราง 13

ตาราง 13 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วก่อนอบรังสี

นับรอยครั้งที่	จำนวนรอยใน 10 ตารางเซนติเมตร			จำนวนรอย/ตารางเซนติเมตร		
	ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2	ตัวอย่าง 3	ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2	ตัวอย่าง 3
1	14	4	19	1.4	0.4	1.9
2	11	3	21	1.1	0.3	2.1
3	8	11	14	0.8	1.1	1.4
4	7	7	10	0.7	0.7	1.0
5	9	10	17	0.9	1.0	1.7
6	8	8	16	0.8	0.8	1.6
7	6	6	19	0.6	0.6	1.9
8	9	5	14	0.9	0.5	1.4
9	7	7	17	0.7	0.7	1.7
10	10	8	13	1.0	0.8	1.3

2.3 นำตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อไม่ปรากฏรอยเหลืออยู่ จึงนำไปอบรังสีใน Lazy Susan ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซึ่งมี นิวตรอนฟลักซ์  $1.64 \times 10^{13}$  ต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที แล้วทิ้งไว้ในกระบุงตะกั่ว 1 อาทิตย์ จึงนำมาทำการสกัดรอยตามเงื่อนไขเดิม และนับรอยได้ผลดังตาราง 14


ตาราง 14 แสดงจำนวนรอยในตัวอย่างแก้วหลังอบรังสี

นับรอยครั้งที่	จำนวนรอยใน 10 ตารางเซนติเมตร			จำนวนรอย/ตารางเซนติเมตร		
	ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2	ตัวอย่าง 3	ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2	ตัวอย่าง 3
1	281	75	62	28.1	7.5	6.2
2	281	51	67	28.1	5.1	6.7
3	240	64	49	24.0	6.4	4.9
4	218	76	52	21.8	7.6	5.2
5	240	70	59	24.0	7.0	5.9
6	270	72	64	27.0	7.2	6.4
7	268	67	55	26.8	6.7	5.5
8	275	64	62	27.5	6.4	6.2
9	265	70	59	26.5	7.0	5.9
10	250	57	60	25.0	5.7	6.0


## .2.4 คำนวณอายุได้ผลดังตาราง 15

ตาราง 15 แสดงอายุของตัวอย่างแก้วที่กำหนดโดยวิธีฟิชเชอร์-คอร์ทริง


ตัวอย่าง	อายุ (ปี)
ลูกปัดเม็ดใหญ่จากบ้านเชียง 1	34,000 ± 4,200
ลูกปัดเม็ดเล็กจากบ้านเชียง 2	100,000 ± 35,900
ลูกปัดเม็ดเล็กจากคูทอง 3	270,000 ± 12,900




ภาพประกอบ 2 ลักษณะของผิวแก้วหลังจากฝนด้วยผงขัด



ภาพประกอบ 3 ลักษณะของผิวแก้วหลังอบจนรอยลบ



ภาพประกอบ 4 ลักษณะของรอยในแก้วมาตรฐานหลังอาบรังสีแกมมาใน 48% HF 20 วินาที



ภาพประกอบ 5 ลักษณะของรอยในแก้วตัวอย่างหลังอาบรังสีแกมมาใน 48% HF 30 วินาที

บทย่อ สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอนะ

บทย่อ

ความมุ่งหมายในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. ศึกษาวิธีการและเทคนิคการนํารอยที่เกิดจากการแตกตัวของสารกัมมันตรังสี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดอายุตัวอย่างวัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิด
2. นำเอาเทคนิคที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับวัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีสองประเภท คือ

1. ตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุแล้วจากประเทศออสเตรเลีย
2. ตัวอย่างลูกปัดที่เป็นแก้ว จำนวนสามตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กล้องจุลทรรศน์ ขนาด eye piece  $\times 10x$  และ objective  $\times 45x$  สำหรับนํารอย และเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เพื่อการวิจัยของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำหรับนำตัวอย่างเข้าไปอบรังสี

วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นสองตอน คือ

- ตอนที่ 1 ศึกษาตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุแล้วจากประเทศออสเตรเลีย ตามขั้นตอน ดังนี้

1. นำตัวอย่างแก้วมาฝนให้ผิวด้านหนึ่ง เรียบติดกับแผ่นสไลด์ด้านที่เป็นผ้าโดยใช้  
การขัดฟ็อกซ์ ทั้งไว้จนการแห้งสนิท
2. ฝนอีกด้านหนึ่งของตัวอย่างให้เรียบและบางพอที่จะมองเห็นรอยได้
3. นำตัวอย่างไปกัดผิวในกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นและเวลาต่าง ๆ เพื่อ  
หารอยที่ชัดเด่นที่สุดแล้วนับ
4. นำตัวอย่างไปอบจนกระทั่งไม่มีรอยปรากฏอยู่อีก
5. นำตัวอย่างเข้าอบรังสีเป็นเวลา 10 นาที แล้วทิ้งไว้ในกระปุกตะกั่ว 1 อาทิตย์
6. นำตัวอย่างมากัดผิวในกรดไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้นและเวลาเดิมและ  
นับรอย
7. คำนวณหากอายุตัวอย่าง เปรียบเทียบกับอายุจริง

ตอนที่ 2 ศึกษาตัวอย่างแก้วรูปตัดสามตัวอย่าง โดยดำเนินการตามขั้นตอน 1 - 6  
เหมือนตอนที่ 1 แล้วคำนวณอายุ

### สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดัง ตาราง 16

ตาราง 16 สรุปผลการวิจัย

ตัวอย่าง	เวลาที่ใช้ในการ การกัดผิว (วินาที)	ความเข้มข้น ของกรด (เปอร์เซ็นต์)	ผิวตรงฟลักซ์	จำนวนรอย / ตาราง เซนติเมตร ก่อนอบรังสี	จำนวนรอย / ตาราง เซนติเมตร หลังอบรังสี	อายุ (ปี)	อุณหภูมิที่ทำให้ รอยลบ
แก้วที่ทราบอายุ	15 - 20	48	$1.64 \times 10^{13}$	$0.26 \pm .10$	$3.80 \pm .38$	$71,000 \pm 19,880$	$\sim 700$
ลูกปัดเม็ดใหญ่จากบ้านเชียง	20 - 30	48	$1.64 \times 10^{13}$	$0.89 \pm .23$	$25.88 \pm 2.09$	$34,000 \pm 4,200$	$\sim 700$
ลูกปัดเม็ดเล็กจากบ้านเชียง	20 - 30	48	$1.64 \times 10^{13}$	$0.69 \pm .24$	$6.66 \pm .78$	$100,000 \pm 35,900$	$\sim 700$
ลูกปัดเม็ดเล็กจากคูหาอง	20 - 30	48	$1.64 \times 10^{13}$	$1.6 \pm .32$	$5.89 \pm .54$	$270,000 \pm 12,900$	$\sim 700$

### ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวิจัย

1. ความผิดพลาดที่เกิดจากการับรอก่อนและหลังอาบรังสี เนื่องจากการสังเกตรอยไม่ชัดเจน
2. ความผิดพลาดที่เกิดจากการกระจายของรอยในตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ

### อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า

1. การวิจัยเพื่อหาเงื่อนไขในการกัดผิวเพื่อทำให้สังเกตรอยได้ชัดเจนที่สุด พบว่า ในการกัดผิวที่ความเข้มข้นต่าง ๆ สามารถทำให้สังเกตรอยได้ชัดเจนเท่า ๆ กัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและความสะดวกในการทดลอง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กรดไฮโดรฟลูออริกที่มีความเข้มข้น 48 เปอร์เซ็นต์

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสังเกตรอยที่สำคัญ คือ ความหนาของตัวอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีและลักษณะของแก้วตัวอย่าง ไม่สามารถจำกัดแน่นอนได้ว่าตัวอย่างจะต้องมีความหนาเท่าไร แต่จะสังเกตได้จากลักษณะของรอย ซึ่งจะมีขอบตาดำหนามากมองเห็นแสงเพียงเล็กน้อย

อีกปัจจัยหนึ่งคือการตัดสินใจว่ารอยที่มองเห็นเป็นรอยฟิชชันหรือไม่ เนื่องจากในเนื้อแก้วมีรอยต่าง ๆ ปรากฏอยู่มาก ดังนั้น ในการตัดสินใจว่ารอยนั้น คือ รอยฟิชชัน ทำได้โดยการสังเกตแสงที่ลอดผ่านขึ้นมาทางช่องเล็ก ๆ อาจจะเป็นทางยาว หรือเป็นวงกลม ๆ ก็ได้ และลักษณะของรอยฟิชชันจะต้องมีขอบดำ ๆ ให้เห็นด้วย ในการศึกษาลักษณะของรอย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากรอยในตัวตัวอย่างแก้วมาตรฐาน NBS หมายเลข 961 และ 964

การลบรอยในแก้วตัวอย่างทำได้โดยนำแก้วตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิสูง ซึ่งตัวอย่างทั้งสองนี้จะได้ทำการวิจัย พบว่าอุณหภูมิที่ทำให้รอยลบอยู่ระหว่าง 700 - 750 องศาเซลเซียส ดังนั้น การเลือกใช้แก้วสำหรับติดแก้วตัวอย่างกับสไลด์ จะต้องเป็นแก้วที่แข็งมากเพราะทนต่อแรงฝนได้ จะต้องไล่เพื่อให้แสงผ่านได้ และจะต้องไม่ไหม้ไฟเมื่อนำไปอบที่อุณหภูมิสูง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แก้วฟิวซ์

## 2. การกำหนดอายุตัวอย่าง

การกำหนดอายุตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุแล้วได้  $71,000 \pm 19,880$  ปี เปรียบเทียบกับอายุที่ทราบแล้ว คือ  $57,000 \pm 8,000$  ปี มีความผิดพลาด 24.56 เปอร์เซ็นต์

การกำหนดอายุตัวอย่างแก้วลูกบิดทั้งสามตัวอย่าง เป็นดังนี้

ตัวอย่างแก้วลูกบิดเม็ดใหญ่จากบ้านเชียง  $34,000 \pm 4,200$  ปี

ตัวอย่างแก้วลูกบิดเม็ดเล็กจากบ้านเชียง  $100,000 \pm 35,900$  ปี

ตัวอย่างแก้วลูกบิดเม็ดเล็กจากคูทอง  $270,000 \pm 12,900$  ปี

อายุที่กำหนดโดยเทคนิคฟอสฟอรัสแทรกมีค่าผิดพลาดสูงมาก คือ 28 - 35 เปอร์เซ็นต์ สำหรับตัวอย่างแก้วที่ทราบอายุและตัวอย่างลูกบิดเม็ดเล็กจากบ้านเชียง ทั้งนี้เพราะการระเหยของรอยไม่สม่ำเสมอ ส่วนลูกบิดเม็ดใหญ่จากบ้านเชียงมีค่าผิดพลาด 12 เปอร์เซ็นต์ และลูกบิดเม็ดเล็กจากคูทอง 4.7 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าการกำหนดอายุโดยวิธีนี้จะมีค่าผิดพลาดสูง แต่ก็เป็นที่นิยมทำกันมากในต่างประเทศ

จากการศึกษาประวัติคำศัพท์ของบ้านเชียง ของกรมศิลปากร โดยกำหนดอายุจากเครื่องปั้นดินเผา พบว่ามีอายุประมาณ 6,000 - 9,000 ปี แต่สำหรับลูกบิดยังไม่ได้มีการกำหนดอายุ และยังไม่ทราบว่า แก้วที่ใช้ทำลูกบิดนั้นประดิษฐ์ขึ้นเองที่บ้านเชียงหรือไม่ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า อายุที่กำหนดได้ แตกต่างจากอายุของเครื่องปั้นดินเผามาก แสดงว่าแก้วที่ใช้ทำลูกบิดอาจไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยเดียวกับเครื่องปั้นดินเผา มนุษย์บ้านเชียงอาจนำแก้วที่เกิดขึ้นนานแล้ว มาทำลูกบิด หรือมนุษย์บ้านเชียงอาจมีการติดต่อกับแหล่งอื่น ๆ

### ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

1. ควรนำตัวอย่างลูกบิดจากบ้านเชียงและจากแหล่งต่าง ๆ มาทำการกำหนดอายุโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับอายุที่กำหนดแล้ว
2. ควรนำวิธีการกำหนดอายุโดยวิธีฟอสฟอรัสแทรกไปใช้ในการกำหนดอายุวัตถุโบราณชนิดอื่น ๆ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- จรรย์ พรหมสุวรรณ การวิเคราะห์ปริมาณของธอเริ่มต้นด้วยรอบของฟิชชันแฟรกเมนต์ วิทยานิพนธ์  
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517, 57 หน้า อัดสำเนา
- ชัชวกริต ศิริอุบลวัฒน์ การหาอายุโบราณวัตถุบางชิ้นจากบ้านเชียง โดยวิธีคาร์บอน-14 วิทยานิพนธ์  
วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519, 60 หน้า อัดสำเนา
- ดารากานต์ ชำนิโรคนานต์ "การทำนายอายุของวัตถุโบราณด้วยสารกัมมันตรังสี" วิทยาคำลัตรี  
1 : 21 - 24 มกราคม 2512
- เทวัญ เกษมศิริ "แก้วยุคไหน" ชัยพฤกษ์วิทยาคำลัตรี 9 : 11 - 16 มีนาคม 2521
- วันชัย ประสานนท์ ม.ร. อีดิทเซอร์แมน และ เสนาะ ธนะโชติ "ประวัติความเป็นมา  
ของแก้ว" ครูช่างศิลปกรรม 3 : 2 - 13 มกราคม 2518
- คล้ายณี ทรรพพันธ์ "เครื่องใช้ประยุกต์" วิทยาคำลัตรี 11 : 935 พฤศจิกายน 2511
- ศรีศักร วัลลิโภดม "เครื่องสังคโลก" เมืองโบราณ 1 : 34 - 36 กรกฎาคม 2518
- \_\_\_\_\_ "แหล่งโบราณคดีที่อุกถิมในหนองคายและอุดรธานี" เมืองโบราณ 4 : 28  
กรกฎาคม 2519
- \_\_\_\_\_ "ความก้าวหน้าในการค้นคว้า เรื่องก่อนประวัติศาสตร์ใหม่เมืองไทย" เมืองโบราณ  
4 : 55 - 60 กรกฎาคม - กันยายน 2521
- สมเกียรติ กริทอง เคมีนิวเคลียร์และเคมีนิวเคลียร์ประยุกต์ คณะวิทยาคำลัตรี มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2523, 276 หน้า
- Bigazzi, Giulio and Francescopaolo Bonadonna. "Fission Track Dating  
of the Obsidian of Lipari Island (Italy)," Nature. 242 : 322 - 323,  
March, 1972.
- Durrani, S.A. and others. "Obsidian Source Identification by Fission  
Track Analysis," Nature. 233 : 243 - 245, September, 1971.
- Fleischer, R.L. "Advances in Fission Track Dating," General Electric.  
74CRD281 : 1 - 26, November, 1974.

- Fleischer, R.L. "Fission Tracks and Archaeology," General Electric.  
76CRD015 : 1 - 6, February, 1976.
- Fleischer, R.L. and P.B. Price. "Charged Particle Tracks in Glass,"  
Journal of Applied Physics. 9 : 2903 - 2904, September, 1963.
- \_\_\_\_\_. "Uranium Contents of Ancient Man-Made Glass," Science.  
144 : 841 - 842, May, 1964a.
- \_\_\_\_\_. "Glass Dating by Fission Fragment Tracks," Journal of  
Geophysical Research. 69 : 331 - 339, January, 1964b.
- Fleischer, R.L. and others. "Fission Track Dating of Mesolithic Knife,"  
Nature. 205 : 1138, March, 1965.
- Fleischer, R.L., P.B. Price and R.M. Walker. "Tracks of Charged  
Particles in Solids," Science. 149 : 383 - 393, July, 1965.
- Friedlander, J.W. Kennedy and J.M. Miller. Nuclear and Radiochemistry.  
New York, John Wiley and Sons, Inc., 1964. 585 p.
- Goffer, Zvi. Archaeological Chemistry. New York, John Wiley and Sons,  
Inc., 1980. 378 p.
- Kleeman, J.D. "Geological Age Measurements Using Fission Tracks,"  
Atomic Energy. 18(2) : 17 - 22, April, 1975.
- Kolb, Doris and Kenneth E. Kolb. "The Chemistry of Glass," Journal of  
Chemical Education. 56 : 604 - 608, September, 1979.
- Maddougall, J.D. "Fission-Track Dating," Scientific American.  
235(6) : 114 - 122, December, 1976.
- Nishimura, Susumu. "Fission Track Dating of Archaeological Materials  
from Japan," Nature. 230 : 242 - 243, March, 1971.
- Price, P.B. and R.M. Walker. "Fossil Tracks of Charged Particles in  
Mica and the Age of Minerals," Journal of Geophysical Research.  
68 : 4847 - 4862, August, 1963.
- Watanabe, Naotune and Masao Suzuki. "Fission Track Dating of Archaeological  
Glass Materials from Japan," Nature. 222 : 1057 - 1058, June, 1969.

การพัฒนา เทคนิคและวิธีการของจีเอ็มแพนครค.ตต.ตั้ง เพื่อใช้  
ในการกำหนดอายุของ วัตถุโบราณที่เป็นแก้วบางชนิด

บทคัดย่อ

ของ

สุคนธ์ มากสินทร์

เล่นอดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

กันยายน 2524

จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อพหุมา เทคนิคและวิธีการของพืชชั้นแรกเตตตั้ง  
สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดอายุของลูกบัตที่เป็นแก้วจำนวนสามตัวอย่าง คือ ลูกบัตเม็ดใหญ่  
ลูกบัตเม็ดเล็กจากบ้านเชียง และลูกบัตเม็ดเล็กจากอุทอง โดยเน้นหนักเกี่ยวกับการหาเงื่อนไข  
ในการเตรียมตัวอย่างให้สามารถสังเกตเห็นรอยได้ จากผลการทดลองใช้สารละลายกรด  
ไฮโดรฟลูออริกที่ความเข้มข้น 48, 30 และ 20 เปอร์เซ็นต์ กัดผิวในเวลาต่าง ๆ กัน พบว่า  
เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด คือ การกัดผิวในสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้น 48 เปอร์เซ็นต์  
เวลา 20 - 30 วินาที และคำนวณอายุได้ดังนี้

ลูกบัตเม็ดใหญ่จากบ้านเชียงอายุ  $34,000 \pm 4,200$  ปี

ลูกบัตเม็ดเล็กจากบ้านเชียงอายุ  $100,000 \pm 35,900$  ปี

ลูกบัตเม็ดเล็กจากอุทองอายุ  $270,000 \pm 12,900$  ปี

DEVELOPMENT OF TECHNIQUE AND METHOD FOR FISSION TRACK DATING  
OF SOME ARCHAEOLOGICAL GLASS MATERIALS

AN ABSTRACT

BY

SUKHON MAKCHAN

Present in partial fulfillment of the requirements  
for the Master of Education degree  
at Srinakharinwirot University

September 1981

The purpose of this research is to apply the Fission Track Dating Technique to some archaeological glass materials. The ages of three kinds of archaeological glass materials; big and small beads from Banchiang and small beads from U-Thong were determined. Different conditions of etching were studied in order to find the most suitable time, temperature and concentration of Hydrofluoric acid as the etching reagent. By using 48% HF solution for 20 - 30 seconds at 23°C, the three samples were etched. The ages were determined as follows;

1. 34,000 ± 4,200 years for the big beads from Banchiang.
2. 100,000 ± 35,900 years for the small beads from Banchiang.
3. 270,000 ± 12,900 years for the small beads from U-Thong.