

ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเสริมฐานชนิดแข็งต่อวัสดุฐานพื้นเทียมต่างชนิด



เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

กรกฎาคม 2558

ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเสริมฐานชนิดแข็งต่อวัสดุฐานพื้นเทียมต่างชนิด



เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

กรกฎาคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเสริมฐานชนิดแข็งต่อวัสดุฐานพื้นเทียมต่างชนิด



เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
กรกฎาคม 2558

หยาดพิรุณ จิรวรรณกุล. (2558). ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเสริมฐานชนิดแข็งต่อวัสดุฐาน
พื้นเทียม ต่างชนิด. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (ทันตกรรมคลินิก). กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อาจารย์ ทพญ. ดร.
วัลลภัทน์ แสนทวิสุข.

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความแข็งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุเสริมฐานชนิดแข็งกับฐาน
พื้นเทียมชนิดต่างๆ ที่มีการปรับสภาพพื้นผิวทางเคมี

วิธีการดำเนินการวิจัย: เตรียมชิ้นงานวัสดุฐานพื้นเทียม 3 ชนิดๆ ละ 30 ชิ้น คือ 1.ชนิด
บ่มด้วยความร้อน (เวอร์เท็กซ์ราฟิดซิมพลิไฟด์) 2.ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง (ลู
ซิโตน199) และ 3. ชนิดบ่มด้วยตนเอง (ออร์โทเจ็ท) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ± 1 มิลลิเมตร หนา
 15 ± 1 มิลลิเมตร แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 ชิ้น โดยปรับสภาพพื้นผิวทางเคมี 2 วิธี ด้วย 1.การใช้
สารยึดติดของวัสดุเสริมฐานโทคยามารีเบสทูเพียงชนิดเดียว และ 2.สารละลายเมทิลฟอร์เมตและ
เมทิลอะซีเตต ร่วมกับสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานโทคยามารีเบสทู หลังปรับสภาพพื้นผิวใส่วัสดุ
เรซินเสริมฐานโดยมีพื้นที่ยึดติดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร และบ่มตัวเป็นเวลา 5 นาที แล้ว
นำไปแช่น้ำกลั่น 24 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบความแข็งแรงยึดเหนี่ยวด้วยเครื่องทดสอบสากล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และการทดสอบอิทธิพล
หลักของกลุ่มการทดลอง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ผลการศึกษา: ออร์โทเจ็ท ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซี
เตตร่วมกับสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานโทคยามารีเบสทู มีค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวมากที่สุด และ
มากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

บทสรุป ชนิดของฐานพื้นเทียม และวิธีการปรับสภาพพื้นผิวทางเคมีมีผลต่อค่าความ
แข็งแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเสริมฐานชนิดแข็ง

SHEAR BOND STRENGTH OF A HARD-RELINING MATERIAL TO DIFFERENT TYPES
OF DENTURE BASE MATERIALS



AN ABSTRACT
BY
YARDPIROON JIRAWATTANAKUL

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master of Science (Clinical Dentistry) in Dentistry
at Srinakharinwirot University

July 2015

Yardpiroon Jirawattanakul. (2018). *Shear bond strength of a hard-relining material to different types of denture base materials*. Master thesis, M.S. (Dentistry). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee: PHD. Wallapat Santawisuk.

Purpose: This study evaluated shear bond strength of a hard-relining material to different types of denture base materials with chemical surface treatment.

Materials and Methods: Three types of denture base materials were prepared in disk-shaped specimens (20 ± 1 mm in diameter and 15 ± 1 mm. thick.): 1.Heat-cured acrylic resin (Vertex Rapid-Simplified), 2.High impact heat-cured acrylic resin (Lucitone199) and 3.Self-cured acrylic resin (Ortho-Jet) (30 specimens per group). Each denture base was divided into two groups using two surface treatments: 1.The adhesive of Tokoyama rebase II and 2.The solution of methyl formate and methyl acetate and adhesive of Tokoyama rebase II. After surface treatment, the reline resin was applied to the bonding area (5 mm. diameter) and polymerized for 5 minutes. Bonded specimens were immersed in distilled water for 24 hours before testing. Shear bond strength tests were performed using a Universal testing machine. Data were statistically analyzed using two-way ANOVA and Simple main effect test at 0.05 significance level.

Results: Ortho-Jet with surface treated with the solution of methyl formate and methyl acetate and the adhesive of Tokoyama rebase II showed the highest and greater bond strength than other groups ($p<0.05$).

Conclusion: Types of denture base materials and methods of chemical surface treatment have affected the shear bond strength of a hard-relining material.

ปริญญาานิพนธ์

ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเสริมฐานชนิดแข็งต่อวัสดุฐานพื้นเทียมต่างชนิด
ของ
หยาดพิรุณ จิรวัดนกุล

ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒน์กุล)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาานิพนธ์

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

.....ที่ปรึกษาหลัก
(อาจารย์ ทพญ.ดร.วัลลภันท์ แสนทวีสุข)

.....ประธาน
(อาจารย์ ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี)

.....ที่ปรึกษาร่วม
(ผศ. ทพญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ)

.....กรรมการ
(ผศ. ทพญ.ดร.ศศิวิมล เสนาะกรรม)

.....กรรมการ
(ผศ. ทพญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ทพญ.ดร.วัลลภันท์ แสนทวีสุข)

ประกาศคุณูปการ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ทพญ. ดร. วัลลภัทน์ แสนทวีสุข และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุกุมิ เป็นอย่างยิ่งที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำแนะแนวทางในการทำวิจัย อีกทั้งยังมีเมตตา ความเอาใจใส่ ให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าเสมอมา ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำการวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ทพญ.กิตติยา กังคะพิลาศ นิสิตปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2556 ผู้ซึ่งให้คำแนะนำ กำลังใจ และความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ แนะนำเทคนิคการทำวิจัยต่างๆ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่และเครื่องมือต่างๆ นอกจากนั้นยังให้ความรู้ และความช่วยเหลือทางด้านการทำวิจัย สอนวิธีการใช้งานเครื่องทดสอบสากลและเครื่องมืออื่นๆแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่และเครื่องมือในการทำวิจัย

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบปากเปล่าทุกท่าน อันได้แก่ อาจารย์ ทพญ. ดร.จารุมา ศักดิ์ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ศศิวิมล เสนาะภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร. ศิริจันทร์ เจียรพุกุมิ ที่ช่วยตรวจทาน ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ทำให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา นายวัฒนา จิรวัฒนกุล และมารดา นางพัชรี จิรวัฒนกุล ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนการศึกษาของข้าพเจ้าเสมอมา เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำการวิจัยได้สำเร็จลุล่วง


หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ภูมิหลัง.....	1
ความมุ่งหมายของการวิจัย.....	1
ความสำคัญของการวิจัย.....	2
ขอบเขตของการวิจัย.....	2
สมมติฐานในการวิจัย.....	3
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
ฐานพื้เทียม.....	4
ชนิดของฐานพื้เทียมพอลิเมอร์.....	5
การเสริมฐานพื้เทียม.....	8
ชนิดของวัสดุเสริมฐานพื้เทียม.....	8
ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของการยึดติดของฐานพื้เทียม และวัสดุเสริมฐานพื้เทียม.....	10
วัสดุเสริมฐานพื้เทียมโดยตรงชนิดแข็งโทคยูมารีเบสทุ.....	14
การทดสอบความแข็งแรงการยึดติดระหว่างฐานพื้เทียมกับ วัสดุเสริมฐานพื้เทียม.....	14
3 วิธีการดำเนินการวิจัย	19
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย.....	19
วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	23
การทดสอบทางสถิติ.....	27
4 ผลการวิจัย	28

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5 อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ.....	32
อภิปรายผล.....	32
สรุปผลการวิจัย.....	36
ข้อเสนอแนะ.....	36
บรรณานุกรม.....	38
ภาคผนวก.....	45
ประวัติย่อผู้วิจัย.....	51



บัญชีตาราง

ตาราง	หน้า
1 ประเภทฐานพื้นเทียมพอลิเมอร์.....	6
2 องค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ในการศึกษาและบริษัทผู้ผลิต.....	22
3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงยึดเหนี่ยว.....	28
4 ค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของกลุ่มทดลองทั้ง 6 กลุ่ม.....	46
5 ผลการทดสอบลักษณะการกระจายของข้อมูล.....	47
6 ผลการตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวน.....	47
7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง.....	48
8 การทดสอบอิทธิพลหลักของกลุ่มการทดลองเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ชนิดของวัสดุฐานพื้นเทียมในแต่ละวิธีการปรับสภาพพื้นผิวฐานพื้นเทียม.....	49
9 การทดสอบอิทธิพลหลักของกลุ่มการทดลองเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง วิธีการปรับสภาพพื้นผิวฐานพื้นเทียมในแต่ละชนิดของวัสดุฐานพื้นเทียม.....	50

บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1 การทดสอบความทนแรงดึง.....	15
2 การทดสอบความแข็งแรงตัดขวาง.....	16
3 การทดสอบความแข็งแรงยึดเหนี่ยว.....	17
4 วัสดุเสริมฐานโทคุยามารีเบสทู.....	19
5 สารยึดติดของโทคุยามารีเบสทู.....	20
6 สารละลายของเมทิลฟอร์มเมตและเมทิลอะซีเตต ของซียูอะคริลิกบอนด์.....	20
7 แม่แบบซิลิโคน.....	21
8 ชั้นงานฐานฟันเทียม.....	23
9 กระดาษทรายน้ำ.....	23
10 กลุ่มชิ้นตัวอย่างที่นำมาทดสอบ.....	25
11 การยึดติดของวัสดุเสริมฐานบนชั้นงานฐานฟันเทียม.....	26
12 การทดสอบความแข็งแรงยึดเหนี่ยวด้วยเครื่องทดสอบสากล.....	27
13 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงยึดเหนี่ยว.....	29
14 ความล้มเหลวแบบยึดติด.....	30
15 ความล้มเหลวแบบผสม.....	31

บทที่ 1

บทนำ

ภูมิหลัง

หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญคือการสูญเสียฟันธรรมชาติไปก่อนระยะเวลาอันควร ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต จึงควรได้รับการรักษาโดยการใส่ฟันเทียมเพื่อเป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป แต่หลังจากผู้ป่วยใช้ฟันเทียมไประยะเวลาหนึ่ง มักพบว่าฟันเทียมมีลักษณะหลวม เกิดการกดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อใต้ฐานฟันเทียม ผู้ป่วยจะรู้สึกรำคาญและเคี้ยวอาหารไม่สะดวก⁽¹⁾ สาเหตุมาจากการละลายตัวบริเวณสันกระดูกที่รองรับฟันเทียม โดยที่บริเวณสันกระดูกล่างจะเกิดการละลายตัวมากกว่าสันกระดูกบนประมาณ 4 เท่า⁽²⁾ และสันเหงือกว่างจะมีขนาดลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรกถึง 2 ปี⁽³⁾ ดังนั้นหลังจากใส่ฟันเทียมให้ผู้ป่วยไปแล้ว ทันตแพทย์ควรนัดผู้ป่วยกลับมาเพื่อตรวจดูสุขภาพของฟันเทียม และเนื้อเยื่อภายในช่องปากของผู้ป่วยเพื่อทำการแก้ไขเสริมฐานฟันเทียม พื้นฟูความแนบสนิทของฐานฟันเทียมกับสันเหงือกว่าง ให้ฟันเทียมมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น⁽¹⁾

วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำฐานฟันเทียมคือพอลิเมทิลเมทาไครเลต(Polymethyl methacrylate) :PMMA) หรือเรซินอะคริลิก (Acrylic resin) เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาประหยัด นำมาใช้งานได้ง่าย มีคุณสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพดี และมีสีสวยงาม^(4,5) อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อจำกัด โดยเฉพาะเรื่อง ความแข็งแรงแนวตัดขวาง (Transverse strength) และความแข็งแรงทนแรงอัด (Impact strength)⁽⁵⁾ จึงมีการคิดค้นพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ทำฐานฟันเทียมให้ดียิ่งขึ้น⁽⁶⁻⁸⁾

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเสริมฐานฟันเทียม คือ การยึดติดที่ดีของวัสดุเสริมฐานฟันเทียม และฐานฟันเทียม^(3,9) จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมกับฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดต่างๆ ได้แก่ ชนิดบ่มด้วยความร้อน (Heat-cured acrylic) ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง (High impact heat-cured acrylic) และชนิดบ่มด้วยตนเอง (Self-cured acrylic) โดยก่อนการทำการยึดติดกับวัสดุเสริมฐานจะทำการปรับสภาพพื้นผิวของฐานฟันเทียมด้วยการใช้สารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทคุยามาริเบสทู (Tokuyama Rebase II) ร่วมกับสารละลายของเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ของซียูอะคริลิกบอนด์ (CU Acrylic Bond) ที่จากการศึกษาของ Kungkapilas และ Santawisuk ในปี 2014⁽¹⁰⁾ พบว่า

เป็นวิธีการปรับสภาพพื้นผิวที่ให้ความแข็งแรงการยึดติดที่ดีที่สุดสำหรับวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแข็งแรงในการยึดติดระหว่างวัสดุเสริมฐานฟันเทียมกับฐานฟันเทียมชนิดต่างๆ โดยที่มีการปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมก่อนการยึดติด

ความสำคัญของการวิจัย

ปัญหาสำคัญที่พบภายหลังจากการเสริมฐานฟันเทียม คือ ความแข็งแรงในการยึดติดระหว่างวัสดุเสริมฐานกับฐานฟันเทียมที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งในปัจจุบันมีวัสดุที่นำมาใช้ทำฐานฟันเทียมหลากหลายชนิด การพัฒนาวิธีการปรับสภาพพื้นผิวมาใช้กับฐานฟันเทียมชนิดต่างๆ นั้นจะมีประโยชน์มาก เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมกับฐานฟันเทียมชนิดต่างๆ ที่นิยมใช้ในทางทันตกรรม ทำให้ฟันเทียมที่เสริมฐานแล้วมีความคงทนแข็งแรง มีอายุการใช้งานได้นาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

1. เป็นการวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ (Laboratory experimental study)
2. วัสดุฐานฟันเทียมที่ใช้ในการทดลองเป็นวัสดุขายในท้องตลาดและนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนยี่ห้อเวอร์เท็กซ์ราฟิดซิมพลิไฟด์ (Vertex Rapid-Simplified) วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูงยี่ห้อลูซิโทน 199 (Lucitone 199) และวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเองยี่ห้อออร์โธเจท (Ortho-Jet)
3. กระบวนการทดลองจะดำเนินการ โดยผู้ทำการทดลองเพียงคนเดียว และใช้อุปกรณ์เดียวกันตลอดการทดลอง

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ คือ ชนิดของฐานฟันเทียมและวิธีการปรับสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกัน
2. ตัวแปรตาม คือ ค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. Bond strength หมายถึง ความแข็งแรงการยึดติด
2. Shear bond strength หมายถึง ความแข็งแรงยึดเหนี่ยว
3. Surface treatment หมายถึง การปรับสภาพพื้นผิว
4. Denture base หมายถึง ฐานฟันเทียม
5. High impact heat-cured acrylic resin หมายถึง เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน

แบบทนแรงกระแทกสูง

6. Hard direct relined resin หมายถึง วัสดุเสริมฐานฟันเทียมโดยตรงชนิดแข็ง
7. Autopolymerizing denture relined material หมายถึง วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดบ่ม

ด้วยตนเอง

สมมติฐานในการวิจัย

H0: ชนิดของฐานฟันเทียมและวิธีการปรับสภาพพื้นผิว ไม่มีผลต่อความแข็งแรงการยึดติดระหว่างวัสดุเสริมฐานฟันเทียมโดยตรงชนิดแข็งกับฐานฟันเทียม

H1: ชนิดของฐานฟันเทียมและวิธีการปรับสภาพพื้นผิว มีผลต่อความแข็งแรงการยึดติดระหว่างวัสดุเสริมฐานฟันเทียมโดยตรงชนิดแข็งกับฐานฟันเทียม

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เสนอตามหัวข้อต่อไปนี้

1. ฐานพื้เทียม
2. ชนิดของฐานพื้เทียมพอลิเมอร์
3. การเสริมฐานพื้เทียม
4. ชนิดของวัสดุเสริมฐานพื้เทียม
5. ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของการยึดติดของฐานพื้เทียมและวัสดุเสริมฐานพื้เทียม
6. วัสดุเสริมฐานพื้เทียมโดยตรงชนิดแข็งโทคยามารีเบสทู
7. การทดสอบความแข็งแรงการยึดติดระหว่างฐานพื้เทียมกับวัสดุเสริมฐานพื้เทียม

ฐานพื้เทียม

ปัจจุบันได้มีการนำพอลิเมอร์มาใช้ทำวัสดุในทางทันตกรรมหลายชนิด ได้แก่ วัสดุอุดฟัน วัสดุพิมพ์ปาก ฐานพื้เทียม เป็นต้น

พอลิเมอร์เป็นสารประกอบทางเคมี เกิดจากสารประกอบทางเคมีขนาดเล็กๆจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า มอนอเมอร์ รวมตัวกันจนกลายเป็นพอลิเมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ โดยถ้านำมอนอเมอร์ที่ต่างชนิดกันมาผสมกันจะเรียกว่า โคพอลิเมอร์ (Copolymer)^(11,12)

เมื่อแบ่งตามโครงสร้างของพอลิเมอร์จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ พอลิเมอร์ชนิดเส้น (Linear polymers) พอลิเมอร์ชนิดกิ่ง (Branched polymers) และพอลิเมอร์ชนิดเชื่อมไขว้ (Cross-linked polymers) ซึ่งเกิดจากการเชื่อมกันของสายพอลิเมอร์ จนมีลักษณะโครงสร้างสานกันเป็นร่างแห โดยที่สมบัติของพอลิเมอร์ขึ้นกับ

1. ความยาวของสายพอลิเมอร์และน้ำหนักโมกุล สายพอลิเมอร์ที่ยาวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปร่างยาก เนื่องจากจะมีส่วนของสายพอลิเมอร์ไปเกาะกับสายอื่นมาก โดยที่ความยาวของสายพอลิเมอร์และน้ำหนักโมเลกุลที่เพิ่มขึ้น จะทำให้สมบัติอื่นๆ อาทิ ความแข็งแรง และจุดหลอมเหลวจะเพิ่มสูงขึ้น

2. กิ่งของสายพอลิเมอร์และการเชื่อมไขว้ กิ่งของสายพอลิเมอร์ ทำให้มีแขนไปจับโมเลกุลอื่นเพิ่มขึ้น จัดเป็นการเชื่อมแบบชั่วคราว การเกิดการเชื่อมไขว้เป็นการเชื่อมกันของสายพอลิเมอร์

แบบถาวร การเชื่อมไขว้จะทำให้เกิดลักษณะสะพานเชื่อมระหว่างสายพอลิเมอร์ ทำให้มีน้ำหนักโมเลกุลเพิ่มมากขึ้น และโครงสร้างร่างแห 3 มิติของสายพอลิเมอร์ที่มีการเชื่อมไขว้กันจะมีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อตัวทำละลาย^(11,12)

3.การจัดเรียงโมเลกุล วัสดุที่เป็นพอลิเมอร์ส่วนใหญ่จะมีการเรียงตัว 2 แบบ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน คือ การเรียงตัวแบบไม่มีแบบแผน (Amorphous structure) และการเรียงตัวแบบมีแบบแผน (Crystalline structure) โดยที่การเรียงตัวแบบมีแบบแผน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และอุณหภูมิลอมเหลว แต่จะลดความเหนียวและเพิ่มความเปราะของวัสดุ⁽¹²⁾

เรซินอะคริลิก มีสูตรโครงสร้าง คือ $H_2C=CHR$ มีกลุ่มไวนิล และ เป็นอนุพันธ์ของเอทิลีนในทางทันตกรรม มีเรซินอะคริลิก 2 ชนิดที่ได้รับความนิยม เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ที่เป็นอนุพันธ์จากกรดอะคริลิก และกรดเมทาไคริลิก ผ่านปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบรวมตัว

เมทิลเมทาไครเลต ที่อุณหภูมิจึงเป็นของเหลวใส มีความดันไอสูง และเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่ดี

พอลิเมทิลเมทาไครเลต เป็นเรซิน แข็งใส มีความคงรูป ไม่เปลี่ยนสีเมื่อเจอแสงอัลตราไวโอเล็ต และใช้งานได้นาน แต่มีการดูดน้ำผ่านกระบวนการอิมบิชั่น (Imbibition)⁽¹²⁾

มีการนำวัสดุหลายชนิดมาใช้ทำฐานฟันเทียม ได้แก่ วิลคาไนต์ (Vulcanite) ไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (Phenolformaldehyde) พลาสติกไวนิล (Vinyl plastic) และในปี ค.ศ.1937 จึงมีการนำเรซินอะคริลิก หรือ พอลิเมทิลเมทาไครเลตมาใช้ทำฐานฟันเทียม⁽¹³⁾

ชนิดของฐานฟันเทียมพอลิเมอร์

ชนิดของฐานฟันเทียมสามารถแบ่งตามรูปแบบการเกิดพอลิเมอร์ได้เป็น ชนิดบ่มด้วยความร้อน (Heat-cured) ชนิดบ่มด้วยตนเอง (Self-cured) ชนิดบ่มด้วยแสง (Light-cured) และชนิดบ่มด้วยไมโครเวฟ (Microwave-cured)

ตาม International Standard Organization (ISO) หมายเลข 20795-1⁽¹³⁾ ได้แบ่งชนิดของฐานฟันเทียมพอลิเมอร์ ดังตาราง 1

ตาราง 1 จำแนกประเภทฐานฟันเทียมพอลิเมอร์ ตาม International Standard Organization (ISO)
หมายเลข 20795-1⁽¹³⁾

Type	Class	Description
1	1	Heat-processing polymers, powder and liquid
1	2	Heat-processing (plastic cake)
2	1	Autopolymerised polymers, powder and liquid
2	2	Autopolymerised polymers (powder and liquid pour type resin)
3	-	Thermoplastic blank or powder
4	-	Light-activated material
5	-	Microwave-cured material

เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน (Heat-cured acrylic resin)

ตัวอย่างของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดนี้ได้แก่ Vertex Rapid-Simplified, Trevalon C, Meliodent HC, Acron HC เป็นต้น ในส่วนผง (Powder) จะมีเม็ดพอลิเมทิลเมทาไครเลต และมีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (Benzoyl peroxide) เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยา ในส่วนเหลว (Liquid) จะมีมอนอเมอร์หรือ เมทิลเมทาไครเลต และไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) เป็นสารยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ในส่วนเหลวในระหว่างการเก็บ อาจมีการเติมสารเชื่อมโยงไขว้ลงไปในส่วนเหลว คือ ไกลคอลไดเมทาไครเลต (Glycoldimethacrylate) เป็นตัวเชื่อมสายพอลิเมอร์เข้าด้วยกันเกิดเป็นโครงสร้างลักษณะตาข่าย ต้านทานต่อการเปลี่ยนรูป⁽¹²⁾ วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนต้องใช้ความร้อนและความดันเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์โดยสมบูรณ์

วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง (High impact heat-cured acrylic) ตัวอย่างของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดนี้ได้แก่ Lucitone 199, Impracryl เป็นต้น เป็นวัสดุชนิด พอลิเมทิลเมทาไครเลต ชนิดบ่มด้วยความร้อน (Heat-cured PMMA denture base materials) มีการใส่ยาง บิวทาไดอีน-สไตรีน (Butadiene-styrene) ในเมทิลเมทาไครเลต กลายเป็น เมทิลเมทาไครเลต-สไตรีน-บิวทาไดอีน เทอร์พอลิเมอร์ (Methyl methacrylate-styrene-butadiene terpolymer) เทอร์พอลิเมอร์ มีความสามารถในการต้านการแรงกระแทกที่มากกระท่อฟันเทียม ได้ดีกว่าพอลิเมอร์ชนิดอื่น มีความเหนียวสูง (High toughness) ซึ่งมอนอเมอร์ของวัสดุชนิดนี้จะแตกต่างจากมอนอเมอร์ทั่วไป⁽¹⁴⁾

เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเอง (Self-cured acrylic resin)

ตัวอย่างของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดนี้ได้แก่ Ortho-Jet, Duz-all, Meliodent SC เป็นต้น ส่วนประกอบทางเคมีคล้ายกับ เรซินอะคริลิก ชนิดบ่มด้วยความร้อน แต่จะใช้สารเคมีในกลุ่มเทอร์ติเอรีเอมีน (Tertiary amine) ซึ่งจะเติมในส่วนเหลวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาต่างจากเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนที่มีความร้อนเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา โดยที่เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเองจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ทันทีตั้งแต่เริ่มผสม แต่ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ไม่สมบูรณ์เหมือนในเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน และจะมีมอนอเมอร์หลงเหลือมากกว่า ส่งผลต่อการเกิดความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อและความแข็งแรงตัดขวาง (Transverse strength) ที่ลดลง (11,12)

ถึงแม้ว่าวัสดุฐานฟันเทียมที่ทันตแพทย์นิยมใช้ คือ เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน แต่มีการนำเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเองมาเป็นวัสดุฐานฟันเทียม อาทิเช่น การผลิตฟันเทียมในการออกหน่วยทันตกรรม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอันจำกัด สำหรับการผลิตฟันเทียมให้กับผู้ป่วย นอกจากนั้นเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเอง ยังนิยมใช้ทำเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันอีกหลายชนิดด้วย

เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยแสง (Light-cured acrylic resin)

ตัวอย่างของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดนี้ได้แก่ Triad VLC, Palatray เป็นต้น เป็นฐานฟันเทียมที่มีส่วนเมทริกซ์ (Matrix) ประกอบ ด้วย ยูรีเทนไดเมทาไครเลต (Urethane dimethacrylate) ซิลิกาละเอียด (Microfine silica) และ มอนอเมอร์เรซินอะคริลิกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ในส่วนวัสดุอัดแทรกอินทรีย์ (Organic filler) จะมีเม็ดเรซินอะคริลิก (Acrylic resin beads) ฐานฟันเทียมชนิดนี้จะมาในลักษณะอยู่ในซองป้องกันแสง ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์แบบไม่ตั้งใจ ฐานฟันเทียมชนิดนี้มีการหดตัวจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ร้อยละ 3 ต่างจากระบบดั้งเดิมที่มีการหดตัวประมาณร้อยละ 6 แต่ค่ากำลังตัดขวางของฐานฟันเทียมชนิดนี้ต่ำกว่าฐานฟันเทียมระบบดั้งเดิมเล็กน้อย (12,14)

เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยไมโครเวฟ (Microwave-cured acrylic resin)

ตัวอย่างของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดนี้เช่น ACRON MC อะคริลิกชนิดนี้มีสูตรโครงสร้างทางเคมีต่างจากปกติ จะใช้ร่วมกับแบบหล่อที่ไม่ใช่โลหะ ใช้พลังงานไมโครเวฟในการบ่มตัว ฐานฟันเทียมชนิดนี้มีข้อดีคือ ใช้เวลา 3 นาทีในการเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ต่างจากวิธีปกติที่ต้มใน

น้ำอุ่นถึง 9 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์น้อย มีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับอะคริลิกดั้งเดิม และมีความแนบสนิทกับชิ้นหล่อหลัก ดีกว่าวิธีดั้งเดิม⁽¹⁵⁾

การเสริมฐานฟันเทียม

หลังจากผู้ป่วยใช้ฟันเทียมไประยะเวลาหนึ่งพบว่า บริเวณสันกระดูกที่รองรับฟันเทียมมีการละลายตัว อย่างต่อเนื่องและสันเหงือกกว้างจะมีขนาดลดลง ซึ่งเกิดจากการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน^(2,3,9,16,17) โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกถึง 2 ปี หลังจากที่ยถอนฟันไป จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว⁽²⁾ และจะมีขนาดลดลงเรื่อยๆ ตลอดชีวิต ส่งผลทำให้ฟันเทียมมีลักษณะหลวม สูญเสียเสถียรภาพ (Stability) การรองรับ (Support) และการยึดอยู่ (Retention) ของฐานฟันเทียมลดลง^(2,3,9,16) ทำให้เกิดการกดเจ็บที่เนื้อเยื่อบริเวณใต้ฐานฟันเทียมได้ ส่งผลไปถึงการใช้งาน (Function) และความสวยงามของฟันเทียมด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดีนั้น จึงควรมาพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจดูสภาพฟันเทียมและเนื้อเยื่อภายในช่องปาก^(9,16) และทำการแก้ไขฐานฟันเทียม เช่น การเสริมฐานฟันเทียม เพื่อให้ฐานฟันเทียมมีการยึดอยู่ที่ดีและมีความแนบสนิทกับสันเหงือกกว้างของผู้ป่วย^(9,16-19) ฟันเทียมที่จะสามารถนำมาเสริมฐานได้นั้นจะต้องยังคงมีสภาพที่ดี มีความสวยงามที่ผู้ป่วยยอมรับได้ ความสัมพันธ์ในการสบฟันของฟันเทียม (Occlusion relationship) ตำแหน่งการเรียงฟัน และมิติแนวตั้งขณะสบฟัน (Occlusal vertical dimension) ยังคงเหมาะสม ถ้าในกรณีที่ขาดลักษณะดังกล่าวควรพิจารณาทำการเปลี่ยนฐาน (Rebase) หรือทำฟันเทียมชิ้นใหม่แทน⁽³⁾ ซึ่งการเสริมฐานฟันเทียมที่นิยมใช้ในคลินิกคือ การเสริมฐานฟันเทียมด้วยวัสดุเสริมฐานเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเอง (Autopolymerizing relining resin) เนื่องจากไม่ต้องนำฟันเทียมของผู้ป่วยไปผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ^(9,17) และผู้ป่วยสามารถใส่ฟันเทียมและใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน สะดวกรวดเร็ว^(9,16,17,20) และช่วยลดค่าใช้จ่าย⁽⁹⁾

ชนิดของวัสดุเสริมฐานฟันเทียม

วัสดุเสริมฐานฟันเทียมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดนุ่ม (Soft denture liners) นำมาใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหลังจากใส่ฟันเทียมที่มีลักษณะแข็ง เนื้อเยื่อบริเวณส่วนคอดสัมผัสกับฟันเทียม หรือใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณเพดานปาก วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดนุ่มจะช่วยกระจายแรง และดูดซับแรงบดเคี้ยวที่ลงสู่เนื้อเยื่อภายในช่องปาก ผู้ป่วยจะสามารถใส่ฟันเทียมได้สบายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวได้อย่างเหมาะสม⁽²¹⁾ วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิด

นุ่มที่นิยมใช้มีทั้งที่เป็นเรซินอะคริลิก (Plasticized acrylics) และซิลิโคน (Silicone elastomers) และแบ่งตามลักษณะการบ่มตัวได้เป็น 2 แบบ คือ ชนิดบ่มด้วยตนเองและชนิดบ่มด้วยความร้อน⁽²²⁾

2. วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดแข็ง (Hard relin resin) นำมาใช้ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขความแนบสนิทของฐานฟันเทียมกับสันเหงือกกว้าง ที่รองรับฐานฟันเทียมนั้น เนื่องจากสันเหงือกกว้าง มีขนาดเล็กลงจนส่งผลให้ฟันเทียมมีลักษณะหลวม เพื่อเป็นการเพิ่มการยึดอยู่ และเพิ่มเสถียรภาพของฟันเทียมให้ดีขึ้น วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดแข็งสามารถแบ่งตามลักษณะการบ่มตัวได้ เป็น 3 ชนิด คือ ชนิดบ่มด้วยตัวเอง (Autopolymerized, auto-cured) ชนิดบ่มตัวด้วยความร้อน (Heat-polymerized, heat-cured) และชนิดบ่มตัวด้วยแสง (Visible light-polymerized, light-cured)⁽¹⁹⁾

วิธีการเสริมฐานฟันเทียมสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีการเสริมฐานฟันเทียมในห้องปฏิบัติการ (Laboratory relin technique) เป็นวิธีการเสริมฐานฟันเทียมด้วยวัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน ผ่านกระบวนการในห้องปฏิบัติการ⁽³⁾ และวิธีการเสริมฐานฟันเทียมโดยตรงในช่องปาก (Direct relin, chairside relin technique) เป็นวิธีการเสริมฐานฟันเทียมด้วยวัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเอง โดยใส่วัสดุเสริมฐานฟันเทียมที่บริเวณผิวด้านเนื้อเยื่อของฐานฟันเทียม แล้วรอให้วัสดุเกิดการบ่มตนเองภายในช่องปาก^(3,18)

วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดแข็งที่ใช้วิธีเสริมฐานฟันเทียมโดยตรงในช่องปากมีหลายชนิด ได้แก่ วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยแสงในรูปแบบผงและน้ำ (Visible light-polymerized, powder-liquid type) ชนิดบ่มด้วยแสงในรูปแบบสารป้าย (Visible light-polymerized, paste type) และชนิดบ่มด้วยตนเองในรูปแบบผงและน้ำ (Autopolymerized, powder-liquid type)⁽²⁰⁾ ซึ่งได้รับความนิยม⁽¹⁸⁾ ถึงแม้จะยังมีข้อจำกัดในเรื่องของกลิ่น^(9,20) การใช้งานในช่องปาก การคงตำแหน่งเดิมของฟันเทียมและการสบฟันในขณะที่ทำการเสริมฐานฟันเทียม ความหนาและความยาวของขอบฟันเทียม การเกิดรูพรุน⁽³⁾ การเปลี่ยนสี^(3,18) การที่เนื้อเยื่อภายในช่องปากอาจเกิดความระคายเคืองจากความร้อน ที่เกิดขึ้นในช่วงการบ่มตัว ที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 79 องศาเซลเซียส^(9,20) และจากมอนอเมอร์ที่ละลายออกมาจากวัสดุเสริมฐานฟันเทียม^(9,17, 18,20,23,24)

วิธีการเสริมฐานฟันเทียมที่ทันตแพทย์นิยมใช้นั้นคือ วิธีการเสริมฐานฟันเทียมโดยตรงในช่องปากเนื่องจากสามารถแก้ไขความแนบสนิทของสันเหงือกกว้างกับฐานฟันเทียมได้ทันที ลอกเลียนรายละเอียดได้โดยตรงจากภายในช่องปาก⁽¹⁶⁾ รูปร่างของฟันเทียมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงมิติ⁽²⁰⁾ ไม่ต้องนำฟันเทียมของผู้ป่วยไปเสริมฐานในห้องปฏิบัติการ^(9,17)

ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของการยึดติดของฐานพื้นเทียมและวัสดุเสริมฐานพื้นเทียม

ปัญหาที่พบบ่อยหลังการเสริมฐานพื้นเทียม คือ การยึดติดของพื้นเทียมกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมได้ไม่ดีเพียงพอ^(3,9,25) ทำให้มีน้ำลายซึมเข้าไปบริเวณรอยต่อ เป็นแหล่งสะสมของคราบอาหาร จุลินทรีย์ หินน้ำลาย^(9,17,18,23,26) ทำให้วัสดุเสริมฐานพื้นเทียมมีการแยกชั้น และหลุดลอกออกจากฐานพื้นเทียม ส่งผลต่อความแข็งแรงของฐานพื้นเทียม ทำให้เกิดการแตกหักในขณะใช้งานได้^(3,23,27) คุณสมบัติการยึดติดระหว่างฐานพื้นเทียมกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียม^(19,28) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษา และยังคงมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง^(17,18) เพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

การยึดติดของพื้นเทียมกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียม เกิดขึ้นจากมอนอเมอร์ของวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมแทรกซึมผ่านไปในฐานพื้นเทียม แล้วสร้างเป็นโครงข่ายพอลิเมอร์เชื่อมโยงกัน (Interwoven polymerized network, IPN)⁽²⁶⁾ โดยที่ความแข็งแรงการยึดติดของฐานพื้นเทียมกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ชนิดของฐานพื้นเทียม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะ (Thermal cycling) และ การปรับสภาพพื้นผิวของฐานพื้นเทียม (Surface treatment)^(23,26) เป็นต้น

ชนิดของฐานพื้นเทียม

วัสดุที่ทันตแพทย์นิยมใช้ทำฐานพื้นเทียมคือ พอลิเมทิลเมทาไครเลต เนื่องจากมีสมบัติเชิงกลและกายภาพดี หาได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง ใช้งานสะดวกและมีสีทันสวยงาม⁽⁴⁾ ความสามารถของสารปรับสภาพพื้นผิวทางเคมีในการแทรกซึมผ่านฐานพื้นเทียมขึ้นกับสายพอลิเมอร์ที่มีการเชื่อมโยงไขว้โยงข้ามกัน (Cross-linked of the polymers chain)^(4,29,30) และน้ำหนักโมเลกุลของเม็ดพอลิเมอร์ (Polymer beads)⁽²⁹⁾ สายพอลิเมอร์ที่มีการเชื่อมโยงไขว้โยงข้ามกัน สามารถถูกทำลายได้เฉพาะในสารเคมีบางชนิด ได้แก่ คลอโรฟอร์ม (Chloroform) หรืออะซีโตน (Acetone)⁽³⁰⁾ ส่งผลต่อการที่มอนอเมอร์ของวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมจะแทรกซึมผ่านฐานพื้นเทียม สร้างเป็นโครงข่ายพอลิเมอร์ได้ ทำให้การยึดติดของฐานพื้นเทียมกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมมีความแข็งแรงลดน้อยลง^(29,31,32-34)

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะ

โดยปกติฟันเทียมต้องอยู่ภายในช่องปากที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่รับประทาน เพื่อเป็นการจำลองสภาพในช่องปาก จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะขึ้น เป็นการทดสอบวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ในทางทันตกรรม^(26,35-38) น้ำที่ถูกลดอุณหภูมิเข้าไปในฐานฟันเทียมอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกลที่ลดลงของฐานฟันเทียม ในขณะที่เดียวกันความร้อนที่เกิดจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจไปมีผลต่อการสร้างสายพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น ทำให้คุณสมบัติเชิงกลของฐานฟันเทียมดีขึ้นได้⁽³⁵⁾ Minami และคณะ⁽²⁶⁾ ยังพบว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะ มีผลต่อความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียม นอกจากนี้ความเค้นดัดขวางแบบเป็นวัฏจักร (Cyclic flexural stress) และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ขณะใช้งาน (Thermal stress during function) ก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียมด้วยเช่นกัน^(23,26)

การปรับสภาพพื้นผิวของฐานฟันเทียม

การปรับสภาพพื้นผิวของฐานฟันเทียมช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียมให้ดียิ่งขึ้น^(3,9,16) โดยแบ่งเป็น

1. การปรับสภาพพื้นผิวทางกล (Mechanical surface treatment)^(4,26,29,30,39-42) มีการเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติด โดยการเพิ่มพื้นผิวที่ฐานฟันเทียมในการยึดเกาะด้วยกระบวนการทางกล เริ่มจากการกรอพื้นผิวของฐานฟันเทียมด้วยหัวกรอ^(4,26,29) ก่อนที่จะทำการปรับสภาพผิวฐานฟันเทียมด้วยสารเคมี เพื่อเป็นการทำความสะอาด ปรับแต่งฐานฟันเทียม เพิ่มพื้นที่ผิวในการยึดเกาะ และเพิ่มแรงดึงดูดแวนเดอร์วาลส์ (Van der waals force attraction)⁽²⁹⁾ แต่การใช้หัวกรออาจทำให้เกิดเศษสกปรกและร่องต่างๆ ตามรอยของหัวกรอ ทำให้การไหลแผ่ของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมและแรงดึงดูดแวนเดอร์วาลส์ลดลงได้ มีศึกษาพบว่า การใช้กระดาษซิลิกอนคาร์ไบด์ (Silicon carbide paper) และการเป่าด้วยอนุภาคอลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide particle) ที่ผิวฐานฟันเทียมจะเพิ่มความสามารถในการยึดติด^(4,26,30,43) เป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียม

2. การปรับสภาพพื้นผิวทางเคมี (Chemical surface treatment)^(4,26,29,30,34,39-42) การทาสารเคมีที่ผิวของฐานฟันเทียมก่อนการเสริมฐานฟันเทียม เป็นการเพิ่มความสามารถของมอนอเมอร์ของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมในการแทรกซึมเข้าสู่ผิวของฐานฟันเทียม⁽²⁶⁾ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการยึดติดของวัสดุซ่อมแซมฐานฟันเทียม (Repair material) กับฐานฟันเทียม

สารเคมีที่ทาบริเวณพื้นผิวของฐานฟันเทียมจะแทรกผ่านทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็ก⁽⁴⁾ เปลี่ยนแปลงรูปร่างพื้นผิวของฐานฟันเทียม^(26,29,30) เพิ่มโครงสร้างการยึดติดทางกล (Mechanical interlocking structure)⁽⁴⁴⁾ และคุณสมบัติทางเคมีของฐานฟันเทียม^(26,29,30) การยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียม จึงมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น^(29,30) โดยขึ้นกับชนิดและระยะเวลาในการทาสารเคมี⁽⁴⁴⁾ เมื่อทาสารเคมีลงบนพื้นผิวของฐานฟันเทียมจะทำให้เกิดชั้นการบวมของพอลิเมอร์ (swollen layer)^(23,45) เมื่อพื้นผิวฐานฟันเทียมเกิดการบวม สารเคมีจะสามารถแทรกผ่านเข้าไปในพื้นผิวฐานฟันเทียมเกิดการสร้างสายพอลิเมอร์เป็นร่างแห ดังนั้นความลึกในการแทรกผ่านของสารเคมี และชั้นการบวมของพอลิเมอร์ จึงมีความสำคัญต่อความแข็งแรงในการยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียม^(23,45)

สารเคมีที่นำมาใช้ทาบริเวณพื้นผิวของฐานฟันเทียมก่อนการเสริมฐานด้วยวัสดุเสริมฐานฟันเทียม ได้แก่

- เมทิลเมทาไครเลตมอนอเมอร์ (Methyl methacrylate monomers, MMA)^(4,9,23,26,30,39,40,43,44) และ ไอโซบิวทิลเมทาไครเลตมอนอเมอร์ (Isobutyl methacrylate, IBMA) ที่พบในมอนอเมอร์ของฐานฟันเทียม และมอนอเมอร์ของวัสดุเสริมฐานฟันเทียม⁽⁹⁾ มีความสามารถในการละลายฐานฟันเทียมได้น้อย แต่สามารถแทรกผ่านผิวของฐานฟันเทียมสร้างสายพอลิเมอร์ได้^(26,30) ระยะเวลาในการทาเมทิลเมทาไครเลตมอนอเมอร์ที่มีประสิทธิภาพคือ 180 วินาที^(39,44) ในปี 2004 Sarac และคณะ⁽⁴⁴⁾ พบว่ามอนอเมอร์ทำให้เพิ่มความแข็งแรงการยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดปมด้วยตนเอง
- เมทิลีนคลอไรด์^(4,26,44,46) ช่วยเพิ่มความแข็งแรงการยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียม แต่พบว่าเมทิลีนคลอไรด์อาจเป็นสารก่อมะเร็ง ส่วนเมทิลเมทาไครเลตทำให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ได้⁽⁴⁷⁾
- สารละลายเมทิลฟอร์มเมตและเมทิลอะซิเตต (Methyl formate-methyl acetate solutions)⁽⁴⁸⁾ จากการศึกษาของ Thunyakitpisal และคณะในปี 2011⁽⁴⁸⁾ ปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมด้วยสารละลายของเมทิลฟอร์มเมตและเมทิลอะซิเตต เป็นเวลา 15 วินาที พบพื้นผิวของฐานฟันเทียมเป็นรูพรุน มีลักษณะเป็นรวงผึ้งสามมิติ (3D Honeycomb appearance) ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการยึดติด เกิดการแทรกผ่านของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมมากขึ้น ค่าความแข็งแรงดัดขวางสูง มีประสิทธิภาพมากกว่าการปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมด้วยเมทิลเมทาไครเลต และการใช้สารยึดติดชนิดรีเบสทู (Rebase II adhesive) ที่ทำให้เกิดเพียงลักษณะหลุมตื้น ๆ เท่านั้น

- คลอโรฟอร์ม เป็นตัวทำละลายพื้นผิวฐานฟันเทียมที่ดี ทำให้วัสดุเสริมฐานฟันเทียมไหลผ่านผิวของฐานฟันเทียมได้ดีกว่ามอโนเมอร์ แต่เนื่องจากคลอโรฟอร์มเป็นสารก่อมะเร็ง จึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง⁽³⁰⁾

- อะซีโตน ทำให้พื้นผิวฐานฟันเทียมเกิดเป็นหลุมตื้น แต่จากการศึกษาในปี 2001 เรื่องความแข็งแรงดัดขวางของ Rached และคณะ⁽³⁰⁾ พบว่าค่าความแข็งแรงดัดขวางจากการปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมโดยการแช่ในอะซีโตน และมอโนเมอร์ไม่แตกต่างกัน และทั้งสองกลุ่มให้ค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ปรับสภาพพื้นผิว ระยะเวลาในการใช้คลอโรฟอร์มและอะซีโตน ทาปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมคือ 5 วินาที^(4,9,29) เป็นการทำความสะอาดผิวฟันเทียมก่อนการยึดติด ปัจจุบันมีการใช้อะซีโตน และเอทิลอะซิเตต (Ethyl acetate) ที่ปลอดภัยกว่ามาใช้แทนเมทิลีนคลอไรด์ แต่พบว่ามีฤทธิ์ยึดติดน้อยกว่า⁽⁴⁹⁾ Assmussen และPeutzfeldt⁽⁴⁶⁾ พบว่าเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซิเตตมีความแข็งแรงในการยึดติดของฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียม ใกล้เคียงกับเมทิลีนคลอไรด์ และมีความแข็งแรงการยึดติดสูงกว่าเอทิลอะซิเตต

- สารยึดติด (Bonding agent) เป็นสารที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ก่อนยึดติดกับวัสดุเสริมฐาน มีส่วนประกอบแตกต่างกันตามแต่ละบริษัท โดยจะทำให้พื้นผิวฐานฟันเทียมมีชั้นที่เกิดการบวมของพอลิเมอร์^(23,26) ทำให้มอโนเมอร์ของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมสามารถแทรกผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย^(18,23) สารยึดติดสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่มีมอโนเมอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (Monomer-based) ได้แก่ เมทิลเมทาไครเลตมอโนเมอร์ และไฮดรอกซีเอทิลเมทาไครเลต (2-hydroxyethyl methacrylate, 2-HEMA)^(23,26) จัดเป็นสารยึดติดที่ดี มีน้ำหนักโมเลกุลน้อย สามารถแทรกตัวผ่านพื้นผิวของฐานฟันเทียมได้ลึกและมีการยึดติดที่ดี⁽²³⁾

2. กลุ่มที่มีตัวทำละลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (Solvent-based) ได้แก่ ไดคลอโรมีเทนอะซีโตน และคลอโรฟอร์ม^(23,26) โดยตัวทำละลายจะละลายพื้นผิวของฐานฟันเทียมทำให้พื้นผิวฐานฟันเทียมมีชั้นที่เกิดการบวมของพอลิเมอร์ มอโนเมอร์ของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมจะสามารถแทรกผ่านได้^(3,50,51) ไดคลอโรมีเทน คือ โทคุโซรีเบสเอด (Tokuso rebase aid) สามารถพบในสารยึดติดของโทคุโซรีเบส (Tokuso rebase) ระยะเวลาในการทา คือ 5 วินาที ทำให้พื้นผิวของฐานฟันเทียมเกิดรูพรุนลักษณะคล้ายฟองน้ำ (Sponge-like denture surface) วัสดุเสริมฐานฟันเทียมจะสามารถแทรกตัวผ่านได้ดียิ่งขึ้น^(16,52)

3. กลุ่มที่มีมอโนเมอร์และพอลิเมอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน มีเมทิลเมทาไครเลตมอโนเมอร์ และพอลิเมอร์ ที่พื้นผิวของฐานฟันเทียมจะมีชั้นของพอลิเมอร์เคลือบ ซึ่งพอลิเมอร์มีโมเลกุล

ขนาดใหญ่ทำให้การแทรกตัวผ่านพื้นผิวของฐานฟันเทียมทำได้ยาก ทำให้วัสดุเสริมฐานฟันเทียมมีการยึดติดที่ต่ำลง⁽²³⁾

วัสดุเสริมฐานฟันเทียมโดยตรงชนิดแข็งโทคุยามารีเบสทู

วัสดุเสริมฐานฟันเทียมในปัจจุบันมีมอนอเมอร์เป็นส่วนประกอบ สามารถแทรกตัวผ่านพื้นผิวฐานฟันเทียม แต่เนื่องจากมอนอเมอร์มีโมเลกุลขนาดใหญ่ทำให้แทรกตัวผ่านได้ช้า และปริมาณน้อย^(23,26) แต่สามารถทำให้พื้นผิวของฐานฟันเทียมเกิดลักษณะบวมขึ้นได้ ยังแนะนำให้ใช้สารยึดติดร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความสามารถของมอนอเมอร์ ถ้าระยะเวลาในการผสมวัสดุนานเกินไปจนเริ่มแข็งตัว วัสดุเสริมฐานฟันเทียมจะไหลแผ่บนพื้นผิวของฐานฟันเทียมลดลง⁽³⁾

วัสดุเสริมฐานฟันเทียมโทคุยามารีเบสทู สามารถใช้เสริมฐานฟันเทียมได้โดยตรงในช่องปากในคลินิก และใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นวัสดุที่มีกลิ่นน้อย เกิดความร้อนขณะบ่มตัวไม่มาก ชัด แต่ง่าย มีความเหมาะสม สามารถไหลแผ่ได้ดี และมีค่าความแข็งแรงเชิงกลสูง (High mechanical strength) วัสดุเสริมฐานฟันเทียมโทคุยามารีเบสทูมี 2 ชนิด คือ ชนิดบ่มตัวเร็ว (Fast set) ใช้เวลาในการบ่มตัว 4 นาที 30 วินาที และชนิดบ่มตัวปกติ (Regular set) ใช้เวลาในการบ่มตัว 8 นาทีภายในช่องปาก หลังจากบ่มตัวในช่องปากให้ฐานฟันเทียมที่ได้รับการเสริมฐานแล้วแช่ในสารละลายโทคุยามา เรซินฮาร์ดเดนเนอร์ทู (Tokuyama resin hardener II solution) เป็นเวลา 3 นาที ทำให้วัสดุเสริมฐานฟันเทียมเกิดการบ่มตัวอย่างสมบูรณ์ และใช้หัวกรอตัดแต่งให้เหมาะสม วัสดุเสริมฐานฟันเทียมโทคุยามารีเบสทูหนึ่งชุดประกอบด้วย ส่วนผง ส่วนเหลว สารยึดติดและผงโทคุยามา เรซินฮาร์ดเดนเนอร์ทู⁽⁵³⁾

สารยึดติดประกอบด้วย เอทิลอะซีเตต (Ethyl acetate) และอะซีโตน โดยทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ทำสารยึดติดปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมเป็นเวลา 20 วินาที⁽⁵³⁾ เนื่องจากวัสดุเสริมฐานฟันเทียมของโทคุยามารีเบสทูมี 1,9-โนนานิไดออล ไตเมทาไครเลต (1,9-Nonanediol dimethacrylate) ทำให้สายพอลิเมอร์เกิดการเชื่อมไขว้กันและกัน⁽⁵⁴⁾ จึงทำให้วัสดุเสริมฐานฟันเทียมของโทคุยามารีเบสทูมีความแข็งแรง มีค่าความแข็งแรงดัดขวางสูง และมีการดูดน้ำต่ำ^(16,18)

การทดสอบความแข็งแรงการยึดติดระหว่างฐานพื้นเทียบกับวัสดุเสริมฐานพื้น เทียม

สามารถทำการทดสอบได้หลายวิธี เช่น การทดสอบความทนแรงดึง⁽²³⁾ (Tensile bond strength test) การทดสอบความแข็งแรงตัดขวาง (Transverse bond strength test)^(16,55) และการทดสอบความแข็งแรงยึดเหนี่ยว (Shear bond strength test)^(4,26) เป็นต้น

1. การทดสอบความทนแรงดึง

เป็นวิธีที่นิยมมาก ชิ้นตัวอย่างจะถูกเตรียมเป็นลักษณะรูปแท่งหรือทรงกระบอก (Bar-shape หรือ rod-shape) ทำการยึดติดที่ปลายข้างหนึ่งกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมก่อนนำไปทดสอบ ผลการทดสอบสามารถแปลค่าได้ง่ายและนำไปเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอื่นได้ โดยมีสูตรคำนวณหา ค่าความทนแรงดึงดังนี้⁽²³⁾

$$S = F/D$$

- S คือ ค่าความทนแรงดึง หน่วยเป็น เมกะพาสคาล (MPa)
F คือ แรงดึง หน่วยเป็น นิวตัน (N)
D คือ ขนาดของพื้นที่ผิว หน่วยเป็น ตารางมิลลิเมตร (mm²)



ภาพประกอบ 1 แสดงการทดสอบด้วยแรงดึง


2. การทดสอบความแข็งแรงตัดขวาง

สามารถทดสอบหาค่าความแข็งแรงตัดขวางตาม International standards organization specification ที่ 1567 ของการทดสอบฐานพื้นเทียมชนิดพอลิเมอร์⁽⁵⁶⁾ ชิ้นตัวอย่างจะถูกเตรียมเป็นลักษณะรูปแท่ง ทดสอบโดยใส่แรงอัด (Compressive load) ลงตรงกลางความยาวของวัสดุ ในขณะที่ทำการทดลองจะเกิดการโค้งงอ จากการใส่แรง 3 จุด (3-point bending mode) การทดสอบชนิดนี้มีข้อจำกัดในการแปลผลเนื่องจากความเค้น (Stress) ที่เกิดบริเวณรอยต่อของ

ฐานพื้นเทียบกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมเป็นผลมาจากหลายปัจจัย มีค่าไม่คงที่และไม่สามารถเปรียบเทียบวัสดุอื่นได้โดยมีสูตรคำนวณหาค่าความแข็งแรงดัดขวางดังนี้

$$\sigma = 3FI/2bh^2$$

- σ คือ ค่าความแข็งแรงดัดโค้งตามขวางหน่วยเป็น เมกะพาสคาล (MPa)
- F คือ ค่าแรงที่สูงที่สุด หน่วยเป็น นิวตัน (N)
- I คือ ความยาวระหว่างจุดที่รองรับแท่งตัวอย่างหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)
- b คือ ความกว้างของชิ้นตัวอย่างหน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm)
- h คือ ความสูงของชิ้นตัวอย่างหน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm)



ภาพประกอบ 2 แสดงการทดสอบด้วยแรงดัดขวาง

3. การทดสอบความแข็งแรงยึดเหนี่ยว

สามารถทดสอบหาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวตาม International standards organization specification ที่ 11405⁽⁵⁷⁾ ทดสอบโดยจะใส่แรงที่รอยต่อระหว่างสองวัสดุ⁽⁴⁾ ผลการทดสอบจะบอกถึงความสามารถในการยึดติดกันได้ดีกว่าการทดสอบด้วยแรงดึง เพราะการแตกหักจะเกิดที่บริเวณรอยต่อมากกว่า โดยมีสูตรคำนวณหาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวดังนี้


$$\tau = F/A$$

- τ คือ ค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว หน่วยเป็น เมกะพาสคาล (MPa)

F คือ แรงเฉือน หน่วยเป็น นิวตัน (N)

A คือ ขนาดของพื้นที่ผิว หน่วยเป็น ตารางมิลลิเมตร (mm^2) โดยพื้นที่

วงกลมสามารถคำนวณได้จากสูตร $D = \pi r^2$



ภาพประกอบ 3 แสดงการทดสอบด้วยแรงเฉือน

ภายหลังการทดสอบการยึดติดด้วยแรงชนิดต่างๆ จะพบลักษณะการแตกหักของวัสดุหรือความล้มเหลว 3 แบบ คือ ความล้มเหลวแบบยึดติด (Adhesive failure) เป็นการเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของวัสดุ 2 ชนิดเนื่องจากการยึดติดกันไม่เพียงพอ, ความล้มเหลวแบบเชื่อมแน่น (Cohesive failure) เป็นการเสียหายภายในเนื้อวัสดุ เนื่องจากการยึดติดระหว่างสองวัสดุมีค่าสูงกว่าภายในของเนื้อวัสดุเอง ซึ่งอาจเป็นเนื้อวัสดุฐานพื้นเทียมหรือเนื้อวัสดุเสริมฐานพื้นเทียม และ ความล้มเหลวแบบผสม (Mixed failure) เป็นการผสมกันของการเสียหายแบบยึดติด และแบบเชื่อมแน่น^(17,39)

จากหลายการศึกษาที่ผ่านมาสรุปได้ว่า การปรับสภาพพื้นผิวของฐานพื้นเทียมควรทำการปรับสภาพพื้นผิวทางกล ก่อนจะทำการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี⁽²⁶⁾ การใช้เมทิลฟอร์เมต เมทิลอะซีเตตและสาร ละลายของเมทิลฟอร์เมต และเมทิลอะซีเตต เพื่อปรับสภาพพื้นผิวของฐานพื้นเทียม จะให้ความแข็งแรงการยึดติดสูงกว่าการใช้เมทิลเมทาโครเลตมอนอเมอร์ และการใช้สารยึดติดของโทคุยามาริเบสซู⁽⁴⁸⁾ การใช้เมทิลเมทาโครเลตมอนอเมอร์ ปรับสภาพพื้นผิวของฐานพื้นเทียมให้การยึดติดที่สูงกว่าการใช้อะซีโตน^(9,44) คลอโรฟอร์ม⁽⁹⁾ เมทิลีนคลอไรด์ การเป่าด้วยอนุภาคอลูมิเนียมออกไซด์ร่วมกับการใช้สารยึดติด และการใช้สารยึดติดเพียงอย่างเดียว⁽⁴⁴⁾ การใช้สารยึดติดที่มีไตรโคลโรมีเทนเป็นส่วนประกอบ ปรับสภาพพื้นผิวฐานพื้นเทียมจะให้การยึดติดของฐานพื้นเทียมกับวัสดุเสริมฐานพื้นเทียมที่ดี⁽⁵²⁾ การใช้สารยึดติดมีความจำเป็นในการปรับสภาพพื้นผิวฐานพื้นเทียมก่อนทำการเสริมฐานด้วยโทคุยามาริเบสซู และจากการศึกษาของ Kungkapilas และ

Santawisuk ในปี 2014⁽¹⁰⁾ พบว่าการใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับสารยึดติดให้ความแข็งแรงการยึดติดดีที่สุดสำหรับวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน

โดยยังไม่มี การทดลองเปรียบเทียบความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมกับวัสดุฐานฟันเทียมชนิดอื่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุเสริมฐานฟันเทียมยี่ห้อโทคยามาริเบสทู กับวัสดุฐานฟันเทียมที่มีขายในท้องตลาด และนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน ยี่ห้อเวอร์เท็กซ์ราฟิดซิมพลิไฟด์ (Vertex Rapid-Simplified) วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง ยี่ห้อลูซิโทน 199 (Lucitone 199) และวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเอง ยี่ห้อออร์โธเจ็ต (Ortho-Jet) ที่นำมาปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับการใช้สารยึดติด เปรียบเทียบกับการใช้สารยึดติดเพียงอย่างเดียว

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย มีดังนี้

1. วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนยี่ห้อเวอร์เท็กซ์ราฟิดซิมพลิไฟด์ (Vertex Rapid-Simplified, Vertex Dental B.V., Netherlands.)
2. วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูงยี่ห้อลูซิโตน 199 (Lucitone 199, Dentsply Company, USA.)
3. วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเองยี่ห้อออโรเจ็ท (Ortho-Jet, Lang Dental, USA.)
1. วัสดุเรซินเสริมฐานชนิดบ่มด้วยตนเอง โทคุยามารีเบสทู (Tokuyama Rebase II, Tokuyama Dental Corporation, Japan)



ภาพประกอบ 4 วัสดุเสริมฐานโทคุยามารีเบสทู

2. สารยึดติดของโทคุยามารีเบสทู (Tokuyama Rebase II Adhesive, Tokuyama Dental Corporation, Japan)



ภาพประกอบ 5 สารยึดติดของโทคุยามารี่เบสทู

3. สารละลายของเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ซียูอะคริลิกบอนด์ (CU Acrylic Bond, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)



ภาพประกอบ 6 สารละลายของเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ของซียูอะคริลิกบอนด์

4. แม่แบบซิลิโคน (Silicone mold) โดยทำจากซิลิโคน อีลิทเอชดีพลัส (Elite HD+, Zhermack SpA, Badia Polesine, Italy)



ภาพประกอบ 7 แม่แบบซิลิโคน

8. ท่อพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร
9. กระดาษทรายน้ำความละเอียด 400, 600, 800 (DCC; TOA Paint Co., Thailand)
10. เครื่องทดสอบสากล (Universal testing machine; Shimadzu, EZ-S, Japan)
11. กล้องสเตอริโอไมโครสโคป (Stereomicroscope; Kyowa Optical Co.,Ltd, Tokyo, Japan)
12. เครื่องอัลตราโซนิก (Crest Ultrasonics Corp., Cortland, New York)
13. แผ่นพอลิเอทิลีน (Polyethylene film)

ตาราง 2 แสดงองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ในการศึกษาและบริษัทผู้ผลิต

วัสดุ	ส่วนประกอบ	บริษัทผู้ผลิต
วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบดด้วยความร้อนยี่ห้อเวอร์เท็กซ์ราปิดซิมพลิไฟด์ (Vertex Rapid-Simplified)	ส่วนผง : Polymethyl methacrylate ส่วนน้ำ : Methyl methacrylate	Vertex Dental B.V., Netherlands
Lot No.XT363P03		
วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบดด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูงยี่ห้อลูซิโตน (Lucitone 199)	ส่วนผง : Polymethyl methacrylate ส่วนน้ำ : Methyl methacrylate (80-100%) : Ethylene dimethacrylate (1-20%)	Dentsply Company,USA
Lot No.140826		
วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบดด้วยตนเองยี่ห้อออโรเจท (Ortho-Jet)	ส่วนผง : Polymer (< 90%) : Diethyl phthalate (< 20%) ส่วนน้ำ : Methyl methacrylate (> 95%) : N,N-Dimethyl-p-Toluidine (< 2%)	Lang Dental ,USA
Lot No.1380-14AI		
วัสดุเสริมฐาน โทคุยามารีเบสทู (Tokuyama Rebase II)	ส่วนผง : Polyethyl methacrylate ส่วนน้ำ : 2-(Acetoacetoxy) ethylmethacrylate, 1,9-Nonanediol dimethacrylate	Tokuyama Dental Corporation, Japan
Lot No.025E63		
สารยึดติดของโทคุยามารีเบสทู (Tokuyama Rebase II Adhesive)	Ethyl acetate, acetone	Tokuyama Dental Corporation, Japan
Lot No.XT363P03		
สารละลายเมทิลฟอร์มเมตและเมทิลอะซิเตต (CU Acrylic Bond)	Methyl formate ร้อยละ 25 Methyl acetate ร้อยละ 75	คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Lot No.2015		

วิธีการดำเนินงานวิจัย

1.เตรียมชิ้นงานวัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน, ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง และชนิดบ่มด้วยตนเอง ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต โดยใช้ท่อพีวีซีเตรียมชิ้นงานเป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ± 1 มิลลิเมตร สูง 15 ± 1 มิลลิเมตร เป็นจำนวนทั้งหมด 90 ชิ้น นำมาขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายน้ำความละเอียด 400, 600 และ 800 ล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องอัลตราโซนิก เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำชิ้นงานมาแช่ในภาชนะที่บรรจุน้ำกลั่น นำไปเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 37 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง



ภาพประกอบ 8 ชิ้นงานฐานพื้นเทียม



ภาพประกอบ 9 กระดาษทรายน้ำ ความละเอียด 400, 600, 800

2. นำชิ้นงานฐานพื้นเทียมแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ชิ้น ดังรูปภาพที่ 10 นำเทปกาวที่มีรูวงกลมตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร นำมายึดติดบนพื้นผิวของชิ้นงานเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขต พื้นที่ที่จะทำการยึดติดกับวัสดุเสริมฐาน นำชิ้นงานฐานพื้นเทียมไปปรับสภาพพื้นผิวตามระยะเวลาที่กำหนดของสารแต่ละกลุ่ม เป่าลมเป็นเวลา 5 วินาที แล้วนำแม่แบบซิลิโคนที่มีความหนา 2 มิลลิเมตร และมีรูวงกลมตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับรูของเทปกาว นำไปวางทับและยึดติดกันด้วยกระดาษเทปกาวสองหน้า โดยในแต่ละกลุ่มจะมีชนิดวัสดุฐานพื้นเทียมและการปรับสภาพพื้นผิวของฐานพื้นเทียมที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 วัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนยี่ห้อเวอร์เท็กซ์ราฟิดซิมพลิไฟด์ (Vertex Rapid-Simplified) ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการทาสารยึดติดของโทคุยามาริเบสทูปเป็นระยะเวลา 20 วินาที (VA)


กลุ่มที่ 2 วัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนยี่ห้อเวอร์เท็กซ์ราฟิดซิมพลิไฟด์ (Vertex Rapid-Simplified) ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการทาสารละลายของเมทิลฟอร์มเมตและเมทิลอะซีเตต ของซียูอะคริลิกบอนด์ เป็นระยะเวลา 15 วินาทีแล้วจึงทาสารยึดติดของโทคุยามาริเบสทูปเป็นระยะเวลา 20 วินาที (VC)

กลุ่มที่ 3 วัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มตัวด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูงยี่ห้อลูซิโตน (Lucitone 199) ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการทาสารยึดติดของโทคุยามาริเบสทูปเป็นระยะเวลา 20 วินาที (LA)

กลุ่มที่ 4 วัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มตัวด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูงยี่ห้อลูซิโตน (Lucitone 199) ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการทาสารละลายของเมทิลฟอร์มเมตและเมทิลอะซีเตต ของซียูอะคริลิกบอนด์ เป็นระยะเวลา 15 วินาทีแล้วจึงทาสารยึดติดของโทคุยามาริเบสทูปเป็นระยะเวลา 20 วินาที (LC)

กลุ่มที่ 5 วัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยตนเองยี่ห้อออร์โธเจ็ท (Ortho-Jet) ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการทาสารยึดติดของโทคุยามาริเบสทูปเป็นระยะเวลา 20 วินาที (OA)

กลุ่มที่ 6 วัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยตนเองยี่ห้อออร์โธเจ็ท (Ortho-Jet) ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการทาสารละลายของเมทิลฟอร์มเมตและเมทิลอะซีเตต ของซียูอะคริลิกบอนด์ เป็นระยะเวลา 15 วินาทีแล้วจึงทาสารยึดติดของโทคุยามาริเบสทูปเป็นระยะเวลา 20 วินาที (OC)



ภาพประกอบ 10 แสดงกลุ่มชั้นตัวอย่างที่นำมาทดสอบ

VA=Heat-cured acrylic (Vertex) + Adhesive Tokuyama Rebase II

VC=Heat-cured acrylic (Vertex) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II


LA=High-impact heat-cured acrylic (Lucitone 199) + Adhesive Tokuyama Rebase II

LC=High-impact heat-cured acrylic (Lucitone 199) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II

OA=Self-cured acrylic (Ortho-Jet) + Adhesive Tokuyama Rebase II

OC=Self-cured acrylic (Ortho-Jet) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II


3. ผสมวัสดุเสริมฐานโทคุดามารีเบสทู อัตราส่วนผง 2 กรัมต่อส่วนน้ำ 1 มิลลิลิตร ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ใส่ลงไปในรูของแม่แบบซิลิโคนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร สูง 2 มิลลิเมตร เพื่อทำการยึดติดกับบริเวณที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวฐานพิมพ์เรียบร้อยแล้ว นำแผ่นพอลิ-เอทิลีน ปิดด้านบนแม่แบบซิลิโคนและวางทับด้วยตุ้มเหล็กน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ให้วัสดุบ่มตัวที่อุณหภูมิ 37 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 นาที แล้วนำชิ้นงานไปแช่ในสารละลายของโทคุดามารีซินฮาร์ดเดนเนอร์ทู อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 นาที เพื่อให้วัสดุเสริมฐานมีการบ่มตัวสมบูรณ์ นำชิ้นงานแช่ในน้ำกลั่นและเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 37 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบ



ภาพประกอบ 11 แสดงการยึดติดของวัสดุเสริมฐานบนชิ้นงานฐานพิมพ์

4. นำชิ้นงานตัวอย่างมาทดสอบหาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว ด้วยเครื่องทดสอบสากลตามมาตรฐานการทดสอบของ ASTM หมายเลข D 4501⁽⁵⁸⁾ โดยการใส่แรงเฉือนตรงบริเวณรอยต่อและขนานกับบริเวณพื้นผิวที่มีการยึดติดกันของสองวัสดุ ด้วยความเร็วหัวกด (Crosshead speed) 1.26 มิลลิเมตรต่อนาที ในห้องทดสอบที่มีอุณหภูมิ 23 ± 1 องศาเซลเซียส

5. บันทึกค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว (เมกะปาสกาล, MPa) และลักษณะการเสียหายในการยึดติด ได้แก่ แบบยึดติด แบบเชื่อมแน่น หรือแบบผสม โดยการใช้กล้องสเตอริโอไมโครสโคปส่องดูบริเวณพื้นผิวและรายงานข้อมูลที่ได้เป็นคำร้อยละของการเสียหายในแต่ละรูปแบบ



ภาพประกอบ 12 การทดสอบความแข็งแรงยึดเหนี่ยวด้วยเครื่องทดสอบสากล

การทดสอบทางสถิติ

ทำการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ผลความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของแต่ละกลุ่ม โดยการทดสอบลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลด้วยการทดสอบ Shapiro-Wilk ตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variances) ของข้อมูลด้วยการทดสอบ Levene Static จากนั้นทำการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบอิทธิพลหลักของกลุ่มการทดลอง (Simple Main Effect analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 17⁽⁵⁹⁾

บทที่ 4


ผลการวิจัย

ความแข็งแรงยึดเหนี่ยว

จากการทดลองหาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของชิ้นงานฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน, ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง และชนิดบ่มด้วยตนเอง ที่ยึดติดกับวัสดุเสริมฐานฟันเทียมโทคยามารีเบสทู ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับการใช้สารยึดติด เปรียบเทียบกับการใช้สารยึดติดเพียงอย่างเดียว พบว่ามีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงยึดเหนี่ยว ดังแสดงในตาราง 3 และภาพประกอบ 13

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแข็งแรงยึดเหนี่ยว (ตัวอักษร a,b,c ที่ต่างกัน แสดงถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.05$)

วัสดุฐานฟันเทียม	ความแข็งแรงยึดเหนี่ยว (MPa)	
	(Mean±SD)	
	การปรับสภาพพื้นผิว Adhesive	การปรับสภาพพื้นผิว Cu+Adhesive
Vertex	3.71±0.65 ^a	4.76±0.54 ^b
Lucitone199	4.85±0.94 ^b	4.32±0.67 ^b
Ortho-Jet	4.81±0.82 ^b	11.33±1.59 ^c



ภาพประกอบ 13 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงยึดเหนี่ยว

VA=Heat-cured acrylic (Vertex) + Adhesive Tokuyama Rebase II

VC=Heat-cured acrylic (Vertex) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II

LA=High-impact heat-cured acrylic (Lucitone 199) + Adhesive Tokuyama Rebase II

LC=High-impact heat-cured acrylic (Lucitone 199) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II

OA=Self-cured acrylic (Ortho-Jet) + Adhesive Tokuyama Rebase II

OC=Self-cured acrylic (Ortho-Jet) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II


(ตัวอักษร a,b,c ที่ต่างกันแสดงถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.05$)

จากผลการศึกษาดังภาพประกอบ 13 พบว่าวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเองที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการทาสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตตร่วมกับการใช้สารยึดติด (OC) ให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยวสูงที่สุด และมีค่าสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน (VC), และชนิดบ่มด้วยตนเอง (OC) ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับการใช้สารยึดติด มีผลเพิ่มของความแข็งแรงยึดเหนี่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารยึดติดเพียง

อย่างเดี่ยว (VA&OA) แต่ในกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง (LA&LC) ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างวิธีการปรับสภาพผิว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$)

การปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารยัดติดเพียงอย่างเดียว ในวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง (LA) และชนิดบ่มด้วยตนเอง (OA) พบว่าให้ค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$) ในขณะที่การปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับการใช้สารยัดติด วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน (VC) และชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง (LC) ให้ค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p>0.05$)


ความล้มเหลวในการยึดติดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ แบบยึดติด (Adhesive failure) แบบเชื่อมแน่น (Cohesive failure) และแบบผสม (Mixed failure)^(17,39) เมื่อศึกษาลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้น บริเวณที่มีการยึดติดระหว่างฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐาน พบว่าในกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตตร่วมกับการใช้สารยัดติด และที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารยัดติดเพียงอย่างเดียว (VA,VC,LA,LC) และวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเอง ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารยัดติดเพียงอย่างเดียว (OA) ชิ้นงานมีชนิดความล้มเหลวเป็นแบบยึดติดทั้งหมด (ร้อยละ 100) คือมีการแตกที่รอยต่อระหว่างฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐาน ดังแสดงในภาพประกอบ 14



ภาพประกอบ 14 ความล้มเหลวแบบยึดติด

และมีเพียงกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเอง ที่มีการปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับการใช้สารยัดติด (OC) ที่พบว่าชิ้นงานมีชนิดความล้มเหลว

เป็นแบบผสม (ร้อยละ 33) ซึ่งเป็นการผสมกันของความล้มเหลวแบบยึดติดและแบบเชื่อมแน่น คือ การแตกที่รอยต่อระหว่างฐานพื้นที่ยึดกับวัสดุเสริมฐาน ผสมกับการแตกภายในเนื้อวัสดุ ดังแสดงใน ภาพประกอบ 15



ภาพประกอบ 15 ความล้มเหลวแบบผสม

บทที่ 5

อภิปรายผล สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

อภิปรายผล

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเสริมฐานพื้นเทียม คือ การยึดติดที่ดีของวัสดุเสริมฐานพื้นเทียม กับฐานพื้นเทียม^(3,9) จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุเสริมฐานพื้นเทียม กับฐานพื้นเทียมเรซินอะคริลิกชนิดต่างๆ ที่ทันตแพทย์นิยมใช้ ได้แก่ ชนิดบ่มด้วยความร้อน ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง และชนิดบ่มด้วยตนเอง สำหรับการศึกษาครั้งนี้เลือกที่จะใช้การทดสอบแรงยึดเหนี่ยว เนื่องจากเป็นวิธีที่บอกถึงความสามารถในการยึดติดกันที่รอยต่อระหว่างสองวัสดุ⁽⁴⁾ เพราะการแตกหักส่วนใหญ่จะเกิดที่บริเวณรอยต่อมากกว่า โดยก่อนการทำการยึดติดกับวัสดุเสริมฐาน จะทำการปรับสภาพพื้นผิวของฐานพื้นเทียม 2 วิธี ด้วยการใช้สารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทคุยามาริเบสซูเพียงอย่างเดียว และการใช้สารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทคุยามาริเบสซู ร่วมกับสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตตของซียูอะคริลิกบอนด์ ที่มีการศึกษาพบว่าให้ค่าความแข็งแรงยึดติดสูงกว่าวิธีการปรับสภาพพื้นผิวอื่น⁽¹⁰⁾ ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงการยึดติดระหว่างวัสดุ 2 ชนิด⁽¹⁸⁾ ได้แก่ ชนิดของฐานพื้นเทียม ชนิดของวัสดุเสริมฐาน การปรับสภาพพื้นผิวของฐานพื้นเทียมทั้งทางกลและทางเคมี ปริมาณความอึดตัวของน้ำในฐานพื้นเทียมเมื่อแช่ในน้ำ และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าวัสดุฐานพื้นเทียมแต่ละชนิด จะให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกัน ในการทดลองนี้ใช้วัสดุฐานพื้นเทียม 3 ชนิด คือ 1.ชนิดบ่มด้วยความร้อนยี่ห้อ เวอร์เท็กซ์ราฟิดซิมพลิไฟด์ เป็นวัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน มีส่วนประกอบหลักเป็นเมทิลเมทาไครเลต 2.ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง ยี่ห้อลูซิโตน199 เป็นวัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง เป็นวัสดุชนิดพอลิเมทิลเมทาไครเลต ชนิดบ่มด้วยความร้อนที่มีการใส่ยาง บิวทาไดอิน-สไตรีน (Butadiene-styrene) ในเมทิลเมทาไครเลต กลายเป็น เมทิลเมทาไครเลต-สไตรีน-บิวทาไดอิน เทอร์พอลิเมอร์ (Methyl methacrylate-styrene-butadiene terpolymer) เทอร์พอลิเมอร์ มีความสามารถในการต้านการแรงกระแทกที่มากกระทำต่อพื้นเทียม ได้ดีกว่าพอลิเมอร์ชนิดอื่น มีความเหนียวสูง (High toughness)⁽¹⁴⁾ วัสดุฐานพื้นเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อนจะมีการเติมสารเชื่อมโยงไขว้ลงไปในส่วนเหลว เป็นตัวเชื่อมสายพอลิเมอร์เข้าด้วยกัน (Crosslinker) เกิดเป็นโครงสร้างลักษณะตาข่าย ต้านทานต่อการเปลี่ยนรูป⁽¹²⁾ ส่งผลต่อการแทรกผ่านของสารปรับสภาพพื้นผิว และ

มอนอเมอร์ของวัสดุเสริมฐาน เกิดขึ้นได้ยากกว่าในฐานฟันเทียมที่ไม่มีการเชื่อมโยงข้ามของสายพอลิเมอร์^(4,29,30,31) โดยพอลิเมอร์ชนิดเชื่อมโยงข้ามจะละลายเฉพาะในตัวทำละลายบางชนิด เช่น คลอโรฟอร์ม หรือ อะซีโตน⁽³⁰⁾ ซึ่งในสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานโทคุยามาริเบสทู มีองค์ประกอบคือ อะซีโตนและอะซีเตต และ3.ชนิดบ่มด้วยตนเอง ยีห้อออร์โธเจิท เป็นวัสดุฐานฟันเทียมที่มีส่วนประกอบทางเคมีคล้ายกับชนิดบ่มด้วยความร้อน แต่จะใช้สารเคมีในกลุ่มเทอร์ติเออรีเอมีน (tertiary amine) ซึ่งจะเติมในส่วนเหลวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเองจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ทันทีตั้งแต่เริ่มผสม แต่ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ไม่สมบูรณ์เหมือนในเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน และจะมีมอนอเมอร์หลงเหลือมากกว่าซึ่งจะทำให้ทำหน้าที่เป็นสารทำให้พอลิเมอร์นุ่ม (Plasticizer) ซึ่งน่าจะส่งผลทำให้สามารถเกิดการยึดติดที่ดีกับวัสดุเรซินเสริมฐาน^(11,12) จากการทดลองพบว่า มีผลที่สอดคล้องกัน โดยค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยวในกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเองที่ปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับสารยึดติดของวัสดุเสริมฐาน มีค่าสูงกว่าวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน และชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) อย่างไรก็ตามวัสดุฐานฟันเทียมที่ทันตแพทย์นิยมใช้ คือ เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน เนื่องจากเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนนี้มีปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ที่สมบูรณ์ ในขณะที่เรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเองจะมีปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ไม่สมบูรณ์ และมีมอนอเมอร์หลงเหลือมากกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ และความแข็งแรงดัดขวาง (Transverse strength) ที่ลดลง^(11,12) แต่ก็มี การนำเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยตนเองมาใช้เป็นวัสดุฐานฟันเทียม อาทิเช่น การผลิตฟันเทียมในการออกหน่วยทันตกรรม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอันจำกัดสำหรับการผลิตฟันเทียมให้กับผู้ป่วย หรือในกรณีทำเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันหลายชนิด เช่น เครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟัน (Retainer) , เครื่องมือที่ช่วยยกฟัน (Bite plate ,bite plane) เป็นต้น

วัสดุเสริมฐานในปัจจุบัน มีส่วนประกอบเป็นมอนอเมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ มีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้และผู้ป่วยน้อยกว่า และมีสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพดีกว่าชนิดดั้งเดิม แต่ขนาดโมเลกุลที่ใหญ่ทำให้ความสามารถในการแทรกผ่าน เกิดการบวมที่พื้นผิวของฐานฟันเทียมได้ช้าและน้อย^(23,26) จึงต้องมีการใช้สารยึดติดปรับสภาพพื้นผิวก่อน เพื่อช่วยให้เกิดชั้นการบวมของพอลิเมอร์ (Swollen layer)^(23,26) วัสดุเสริมฐานฟันเทียมของโทคุยามาริเบสทูมี 1,9-โนนานิไดโอดอล ไดเมทาไครเลต (1,9-Nonanediol dimethacrylate) ทำให้สายพอลิเมอร์เกิดการเชื่อมไขว้กันและกัน⁽⁵⁴⁾ จึงทำให้วัสดุเสริมฐานฟันเทียมของโทคุยามาริเบสทูมีความแข็งแรง มีค่าความแข็งแรงดัดขวางสูง และมีการดูดน้ำต่ำ^(16,18) เนื่องจากวัสดุเสริมฐานโทคุยามาริเบสทู มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นพอลิ

เอทิล เมทาไครเลต แตกต่างจากฐานฟันเทียมที่เป็นพอลิเมทิล เมทาไครเลต จึงต้องทำการปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมด้วยสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานก่อน เพื่อให้มีความแข็งแรงการยึดติดที่ดี โดยที่อะซีโตน และอะซีเตตในสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานโทคุยามาริเบสทู ทำให้เกิดการละลายตัวของเรซิน อะคริลิกที่พื้นผิวให้อ่อนตัวลง⁽³⁹⁾ ทำให้วัสดุเสริมฐานโทคุยามาริเบสทูสามารถแทรกเข้าไปยึดติดได้ดีขึ้น ร่วมกับการใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ที่ได้มีการศึกษาพบว่าสามารถทำละลายพอลิเมทิลเมทาไครเลตได้⁽²⁶⁾

การปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมทางกลในการทดลอง ได้กำหนดให้ทำการขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายน้ำด้วยรูปแบบและระยะเวลาการขัดพื้นผิวที่เหมือนกันทุกชิ้น ก่อนนำมาทำการทดสอบ ส่วนการปรับสภาพพื้นผิวทางเคมีได้เลือกใช้ 2 วิธี คือใช้สารยึดติดของวัสดุเสริมฐานเพียงอย่างเดียว และการใช้สารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับสารยึดติดของวัสดุเสริมฐาน โดยเมื่อพิจารณาการปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมด้วยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับสารยึดติดของวัสดุเสริมฐาน พบว่ามีผลเพิ่มความแข็งแรงการยึดติดในกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน และชนิดบ่มด้วยตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้สารยึดติดเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kungkapilas และ Santawisuk ในปี 2014⁽¹⁰⁾ พบว่าเป็นวิธีการปรับสภาพพื้นผิวที่ให้ความแข็งแรงการยึดติดดีที่สุดสำหรับวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Thunyakitpisal และคณะในปี 2011⁽⁴⁸⁾ พบว่าสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซีเตตช่วยเพิ่มค่าความทนแรงดัดขวางวัสดุฐานฟันเทียม โดยนำมาทดลองและใช้ร่วมกันกับสารยึดติดที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ แต่ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้สารยึดติดเพียงอย่างเดียว

Mutluay และคณะ⁽²³⁾ พบว่าปริมาณน้ำในฐานฟันเทียมมีผลต่อความแข็งแรงในการยึดติด ในขณะที่ Minami และคณะ⁽²⁶⁾ พบว่าปริมาณการอิมมิดัวของน้ำในฐานฟันเทียมมีผลต่อการยึดติดน้อยที่สุด อะซีโตนที่เป็นส่วนประกอบในสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานโทคุยามาริเบสทู เป็นตัวทำละลาย สามารถแทรกผ่านพื้นผิวฐานฟันเทียม เข้าไปแทนที่น้ำที่แทรกตัวระหว่างสายพอลิเมอร์ ทำให้สามารถแทรกเข้าพื้นผิวฐานฟันเทียมได้ลึกขึ้น ซึ่งในการศึกษานี้มีการนำชิ้นงานไปแช่น้ำกลั่นก่อนการทดสอบหาความแข็งแรงยึดเหนี่ยวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง น้ำที่แทรกเข้าไปที่พื้นผิวฐานฟันเทียม น่าจะมีผลต่อความแข็งแรงการยึดติด

นอกจากนี้ Minami และคณะ⁽²⁶⁾ ยังพบว่าปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขณะใช้งานในช่องปากมีผลให้ความแข็งแรงการยึดติดระหว่างวัสดุลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในงานวิจัยนี้ไม่ได้ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะ (Thermocycler) ทั้งก่อนและหลังการยึดติดกับวัสดุเสริมฐาน เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบเฉพาะผลจากการปรับสภาพพื้นผิวทางเคมีที่มีผลต่อความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุเสริมฐาน ต่อฐานฟันเทียมแต่ละชนิดเท่านั้น ซึ่งในหลายการศึกษาไม่ได้ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบร้อนเย็นเป็นจังหวะเช่นกัน (1,4,18,23,31) แรงกักในขณะที่ทำการเสริมฐานภายในช่องปากเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มีผลต่อการยึดติดของวัสดุเสริมฐาน เนื่องจากแรงกักจะทำให้วัสดุเกิดการไหลแผ่และเกิดความแนบสนิทกับวัสดุฐานฟันเทียมได้ดีกว่าการใส่วัสดุเสริมฐานที่พื้นผิวฐานฟันเทียมโดยไม่มีแรงกัก ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสองวัสดุและการไหลแผ่ของวัสดุเสริมฐานไม่ทั่วถึง⁽²⁶⁾ ในการศึกษาที่ใช้ลูกตุ้มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม วางบนแม่แบบซิลิโคน เพื่อทดแทนแรงกักในช่องปาก ทำให้วัสดุเสริมฐานไหลแผ่และแนบสนิทกับพื้นผิวฐานฟันเทียม ในขณะที่รอให้วัสดุเสริมฐานเกิดพอลิเมอร์

ในทางคลินิกจะพบสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวฐานฟันเทียม เช่น น้ำลาย เศษอาหาร และเศษวัสดุจากการกรอแต่งพื้นผิวฐานฟันเทียมของทันตแพทย์ สิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวฐานฟันเทียมเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการยึดติดของวัสดุเสริมฐาน⁽²⁶⁾ โดยในการทดลองได้ทำการปรับพื้นผิวฐานฟันเทียมให้เรียบ และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออก โดยการใช้กระดาษทรายน้ำ และล้างอีกครั้งด้วยเครื่องอัลตราโซนิค

การทดสอบความแข็งแรงการยึดติดระหว่างฐานฟันเทียมกับวัสดุเสริมฐานมีหลายวิธี ได้แก่ การทดสอบด้วยแรงดัดขวาง^(16,55) การทดสอบด้วยแรงดึง⁽²³⁾ และการทดสอบด้วยแรงยึดเหนี่ยว^(4,26) การทดสอบด้วยแรงดัดขวางจะทำการเตรียมชิ้นตัวอย่างเป็นทรงแท่ง ยึดติดกับวัสดุเสริมฐานบริเวณตรงกลาง แล้วนำชิ้นตัวอย่างวางบนแท่นที่รองรับบริเวณปลายของชิ้นตัวอย่างทั้งสอง ทำการทดสอบโดยใส่แรงลงบริเวณตรงกลางของชิ้นตัวอย่าง วิธีการนี้มีข้อจำกัดคือ การกระจายตัวของแรงที่ใช้ในการทดสอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ตำแหน่งของแรงที่ใส่ลงไปที่ยึดตัวอย่าง ความหนาของชิ้นตัวอย่าง ความยาวของชิ้นตัวอย่างที่อยู่ระหว่างแท่นรองรับที่ปลายทั้งสอง และมอดูลัสของสภาพยืดหยุ่นของฐานฟันเทียม กับวัสดุเสริมฐานซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นค่าที่ได้จากการทดสอบ อาจมีค่าไม่คงที่ และไม่สามารถนำค่าไปเปรียบเทียบกับวัสดุตัวอื่นได้ การทดสอบด้วยแรงดึง จะทำการเตรียมชิ้นตัวอย่างเป็นทรงแท่งหรือทรงกระบอก ทำการยึดติดกับวัสดุอีกชนิดที่บริเวณปลายด้านหนึ่งของชิ้นตัวอย่าง ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงถึงความแข็งแรงในการยึดติดระหว่างวัสดุ และสามารถเปรียบเทียบด้วยวัสดุอื่นได้ การทดสอบด้วยแรงยึดเหนี่ยว เป็นการใส่แรงบริเวณที่มีการยึดติดระหว่างสองวัสดุ ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงถึงความแข็งแรงการยึดติดระหว่างวัสดุได้ดีเช่นกัน การเลือกวิธีทดสอบผู้วิจัยสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม ในงานวิจัยนี้เลือกใช้การ

ทดสอบด้วยแรงยึดเหนี่ยว เนื่องจากสามารถถึงความแข็งแรงการยึดติดระหว่างสองวัสดุได้ดีกว่าและเป็นแรงที่มีความคล้ายคลึงกับสภาพภายในช่องปากมากกว่าการทดสอบด้วยแรงดึง^(4,60)

ถึงแม้ว่าการทดสอบหาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว มีการเตรียมชิ้นตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยาก การจัดตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องมือทดสอบสากลมีผลต่อการทดสอบน้อย แต่การคำนวณหาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว มีความสัมพันธ์กับระยะโมเมนต์ (Moment arm) และรูปร่างของพื้นที่ผิวที่ทำการยึดติด เมื่อตำแหน่งหัวกดใส่แรงเหวี่ยงห่างจากบริเวณรอยต่อของวัสดุ จะเกิดแรงดึงซึ่งเหนี่ยวนำโดยโมเมนต์ดัด (Bending moment) เป็นแรงร่วมกระทำในขณะที่ทำการทดสอบ ซึ่งทำให้ค่าคลาดเคลื่อนได้ ในการทดลองนี้จึงได้ใช้ความระมัดระวังในการจัดตำแหน่ง โดยให้หัวกดอยู่ชิดกับระนาบพื้นผิวชิ้นงานบริเวณรอยต่อมากที่สุด เพื่อให้ผลการทดลองเป็นผลจากการใส่แรงเหวี่ยงเท่านั้น โดยค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้ ที่มีการปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียมด้วยสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทควยามารีเบสทู ร่วมกับสารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตต พบว่าให้ค่าความแข็งแรงยึดติด สูงกว่าการใช้สารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทควยามารีเบสทูเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับผลการศึกษานของ Osathananda และ Wiwatwarrapan ในปี 2014⁽⁶¹⁾ ที่ศึกษาถึงผลของสารที่ใช้ปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียม ที่มีต่อความแข็งแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง เรซินเสริมฐานแบบแข็งชนิดบ่มด้วยตนเอง และฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน พบว่ากลุ่มที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตตที่อัตราส่วนต่าง ๆ กัน มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยว คือ 6.07 ถึง 8.47 เมกะปาสคาล มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทควยามารีเบสทู ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยว คือ 5.86 ถึง 8.30 เมกะปาสคาล เช่นเดียวกับผลการศึกษานของ Kungkapilas และ Santawisik ในปี 2014⁽¹⁰⁾ ที่พบว่ากลุ่มที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทควยามารีเบสทู มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยว คือ 4.9 ถึง 7.36 เมกะปาสคาล ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารยึดติดของวัสดุเสริมฐานของโทควยามารีเบสทูเพียงอย่างเดียว ที่มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยว คือ 3.84 ถึง 5.6 เมกะปาสคาล

ลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่บริเวณที่มีการยึดติดระหว่างฐานฟันเทียมกับวัสดุเรซินเสริมฐาน พบว่าในกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบทนแรงกระแทกสูง ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตตร่วมกับการใช้สารยึดติด และที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารยึดติดเพียงอย่างเดียว และกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเอง ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารยึดติดเพียงอย่างเดียว ชิ้นงานมีชนิดความล้มเหลวเป็นแบบยึดติดทั้งหมด (ร้อยละ 100) เนื่องมาจากความแข็งแรงภายในเนื้อวัสดุทั้งสองชนิด

มีค่ามากกว่าความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุฐานฟันเทียมและวัสดุเสริมฐาน และมีเพียงกลุ่มวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเอง ที่มีการปรับสภาพพื้นผิวด้วยการใช้สารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับการใช้สารยึดติด ที่พบว่าชิ้นงานมีชนิดความล้มเหลวเป็นแบบผสม (ร้อยละ 33) ซึ่งเป็นการผสมกันของการเสียหายแบบยึดติดและแบบเชื่อมแน่น เนื่องจากบางบริเวณการยึดติดระหว่างสองวัสดุมีค่าสูงกว่าภายในของเนื้อวัสดุเอง^(17,39) ซึ่งอาจเป็นเนื้อวัสดุฐานฟันเทียมหรือเนื้อวัสดุเสริมฐานฟันเทียม ลักษณะความล้มเหลวแบบผสมนี้ สัมพันธ์กับค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของกลุ่มที่มีค่าสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ที่มีลักษณะความล้มเหลวแบบยึดติด (ร้อยละ 100)

สรุปผลการวิจัย

ชนิดของฐานฟันเทียม และวิธีการปรับสภาพพื้นผิวทางเคมี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเสริมฐานชนิดแข็งต่อวัสดุฐานฟันเทียม และพบว่าวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตนเอง ที่มีการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารละลายเมทิลฟออร์เมตและเมทิลอะซีเตต ร่วมกับการใช้สารยึดติดของวัสดุเสริมฐานโทคุยามาริเบสทู มีค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัด เป็นการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ ไม่ได้จำลองสภาวะจริงในช่องปาก ที่จะมีสภาพความอึดตัวของน้ำของฐานฟันเทียมและสภาพฟันเทียมภายหลังจากการใช้งาน แนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต อาจศึกษาถึงความแข็งแรงในการยึดติดภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขณะใช้งานในช่องปากโดยใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบร่อนเย็นเป็นจังหวะ ทั้งก่อนและหลังการยึดติดกับวัสดุเสริมฐาน การศึกษาในวัสดุฐานฟันเทียม และวัสดุเสริมฐานชนิดอื่นๆ รวมถึงวิธีการปรับสภาพพื้นผิวทางเคมี นอกเหนือจากที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกต่อไป

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

1. Takahashi Y, Kawaguchi M, Chai J. Flexural strength at the proportional limit of a denture base material relined with four different denture reline materials. *Int J Prosthodont* 1997; 10(6): 508-12.
2. Tallgren A. The continuing reduction of the residual alveolar ridges in complete denture wearers: a mixed-longitudinal study covering 25 years. 1972. *J Prosthet Dent* 2003; 89(5): 427-35.
3. Atwood DA. Bone loss of edentulous alveolar ridges. *J Periodontol* 1979; 50: 11-21.
4. Sarac YS, Sarac D, Kulunk T, Kulunk S. The effect of chemical surface treatments of different denture base resins on the shear bond strength of denture repair. *J Prosthet Dent* 2005; 94: 259-66.
5. Jagger DC, Jagger RG, Allen SM, Harrison A. An investigation into the transverse and impact strength of "high strength" denture base acrylic resins. *J Oral Rehabil* 2002; 29(3): 263-67.
6. Vallittu PK, Lassila VP, Lappalainen R. Transverse strength and fatigue of denture acrylic-glass fiber composite. *Dent Mater* 1994; 10(2): 116-21.
7. Kanie T, Arikawa H, Fuji K, Ban S. Deformation and flexural properties of denture base polymer reinforced with glass fiber sheet. *Dent Mater* 2005; 24(3): 297-303.
8. Nakamura M, Takahashi H, Hayakawa I. Reinforcement of denture base resin with short-rod glass fiber. *Dent Mater* 2007; 26(5): 733-38.
9. Leles CR, Machado AL, Vergani CE, Giampaolo ET, Pavarina AC. Bonding strength between a hard chairside reline resin and a denture base material as influence by surface treatment. *J Oral Rehabil* 2001; 28(12): 1153-57.
10. Kungkapilas K, Santawisuk W. Effect of surface treatment on bond strength of a denture base and a hard direct reline resin. *CM Dent J* 2014; 35(1): 51-61.
11. Powers JM, Sakaguchi RL. *Craig's Restorative dental materials*. 12th ed. St. Louis: Mosby, 2006.

12. Anusavice KJ. Philips' Science of dental materials. 11th ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2003.
13. ISO. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland. 1. August. ISO 20795-1: 2008: Dentistry - Base polymers - Part 1: Denture base polymers, 2008.
14. O'Brien WJ. Dental materials and their selection. 3rd ed. Canada: Quintessence, 2002.
15. Takamata T, Setcos JC, Philips RW, Boone ME. Adaptation of acrylic resin dentures as influenced by the activation mode of polymerization. J Am Dent Assoc 1989; 119(2): 271-6.
16. Reis JM, Vergani CE, Pavarina AC, Giampaolo ET, Machado AL. Effect of relining, water storage and cyclic loading on the flexural strength of a denture base acrylic resin. J Dent 2006; 34(7): 420-6.
17. Cucci AL, Vergani CE, Giampaolo ET, Afonso MC. Water sorption, solubility and bond strength of two autopolymerizing acrylic resins and one heat-polymerizing acrylic resin. J Prosthet Dent 1998; 80(4): 434-8.
18. Hayakawa I, Akiba N, Keh E, Kasuga Y. Physical properties of a new denture lining material containing a fluoroalkyl methacrylate polymer. J Prosthet Dent 2006; 96(1):53-8.
19. Aydin AK, Terzioglu H, Akinay AE, Ulubayram K, Hasirci N. Bond strength and failure analysis of lining materials to denture resin. Dent Mater 1999; 15(3): 211-8.
20. Murata H, Seo RS, Hamada T, Polyzois GL, Frangou MJ. Dynamic mechanical properties of hard, direct denture relining resins. J Prosthet dent 2007; 98(4): 319-26.
21. Murata H, Taguchi N, Hamada T, Kawamura M, McCabe JF. Dynamic viscoelasticity of soft liners and Masticatory function. J Dent Res 2002; 81(2): 123-8.
22. Powers JM, Wataha JC. Dental materials: Properties and manipulation 9th ed. St.Louis: Mosby, 2008
23. Mutluay MM, Ruyter IE. Evaluation of adhesion of chairside hard relining materials to denture base polymers. J Prosthet Dent 2005; 94(5): 445-52.

24. Wrangsjö K, Swartling C, Meding B. Occupational dermatitis in dental personnel: contact dermatitis with special reference to (meth)acrylates in 174 patients. *Contact Dermatitis* 2001; 45(3): 158-63.
25. Mese A, Guzel KG. Effect of storage duration on the hardness and tensile bond strength of silicone-and acrylic resin-based resilient denture liners to a processed denture base acrylic resin. *J Prosthet Dent* 2008; 99(2): 153-9.
26. Minami H, Suzuki S, Minesaki Y, Kurashige H, Tanaka T. In vitro evaluation of the influence of repairing condition of denture base resin on the bonding of autopolymerizing resins. *J Prosthet Dent* 2004; 91(2): 164-70.
27. Bettencourt AF, Neves CB, de Almeida MS, Pinheiro LM, Oliveira SAE, Lopes LP, et al. Biodegradation of acrylic based resins: A review. *Dent Mater* 2010; 26(5): e171-80.
28. Wright PS. Characterization of the adhesion of soft lining materials to poly(methyl methacrylate). *J Dent Res* 1982; 61(8): 1002-5.
29. Shen C, Colaizzi FA, Birns B. Strength of denture repairs as influenced by surface treatment. *J Prosthet Dent* 1984; 52(6): 844-8.
30. Rached RN, Del-Bel Cury AA. Heat-cured acrylic resin repaired with microwave-cured one: bond strength and surface texture. *J Oral Rehabil* 2001; 28(4): 370-5.
31. Takahashi Y, Chai J, Kawaguchi M. Strength of relined denture base polymers subjected to longterm water immersion. *Int J Prosthodont* 2000; 13(3): 205-8.
32. Takahashi Y, Chai J, Kawaguchi M. Equilibrium strengths of denture polymers subjected to long-term water immersion. *Int J Prosthodont* 1999; 12(4): 348-52.
33. Takahashi Y, Chai J, Takahashi T, Habu T. Bond strength of denture teeth to denture base resins. *Int J Prosthodont* 2000; 13(1): 59-65.
34. Chai J, Takahashi Y, Takahashi T, Habu T. Bonding durability of conventional resinous denture teeth and highly cross-linked denture teeth to a pour type denture base resin. *Int J Prosthodont* 2000; 13(2): 112-6.

35. Silva Cde S, Machado AL, Chaves Cde A, Pavarina AC, Vergini CE. Effect of thermal cycling on denture base and autopolymerizing relines resins. *J Appl Oral Sci* 2013; 21(3): 219-24.
36. Giampaolo ET, Jorge JH, Machado AL, Pavarina AC, Vergini CE. Effect of thermal cycling on microleakage between hard chairside relines and denture base acrylic resin. *Gerodontology* 2011; 28(2): 121–6.
37. Schneider RL, Curtis ER, Clancy JM. Tensile bond strength of acrylic resin denture teeth to a microwave- or heat-processed denture base. *J Prosthet Dent* 2002; 88(2): 145-50.
38. Archadian N, Kawano F, Ohguri T, Ichikawa T, Matsumoto N. Flexural strength of rebased denture polymers. *J Oral Rehabil* 2000; 27: 690–6.
39. Vallittu PK, Lassila VP, Lappalainen R. Wetting the repair surface with methyl methacrylate affects the transverse strength of repaired heat-polymerized resin. *J Prosthet Dent* 1994; 72(6): 639-43.
40. Curtis DA, Eggleston TL, Marshall SJ, Watanabe LG. Shear bond strength of visible-light-cured resin relative to heat-cured resin. *Dent Mater* 1989; 5(5): 314-8.
41. Jacobsen NL, Mitchell DL, Johnson DL, Holt RA. Lased and sandblasted denture base surface preparations affecting resilient liner bonding. *J Prosthet Dent* 1997; 78(2): 153-8.
42. Barpal D, Curtis DA, Finzen F, Perry J, Gansky SA. Failure load of acrylic resin denture teeth bonded to high impact acrylic resins. *J Prosthet Dent* 1998; 80(6): 666-71.
43. Sarac YS, Basoglu T, Ceylan GK, Sarac D, Yapici O. Effect of denture base surface pretreatment on microleakage of a silicone-based resilient liner. *J Prosthet Dent* 2004; 92(3): 283-7.
44. Sarac D, Sarac YS, Basoglu T, Yapici O, Yuzbasioglu E. The evaluation of microleakage and bond strength of a silicone-based resilient liner following denture base surface pretreatment. *J Prosthet Dent* 2006; 95(2): 143-51.
45. Vallittu PK, Ruyter IE, Nat R. The swelling phenomenon of acrylic resin polymer teeth at the interface with denture base polymers. *J Prosthet Dent* 1997; 78(2): 194-9.

46. Asmussen E, Peutzfeldt A. Substitutes for methylene chloride as softening agent. *Eur J Oral Sci* 2000; 108(4): 335-40.
47. NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Dichloromethane (Methylene Chloride) (CAS No 75-09-2) in F344/N rats and B6C3F1 mice (inhalation studies). *Natl Toxicol Program Tech Rep Ser* 1986; 306: 1-208.
48. Thunyakitpisal N, Thunyakitpisal P, Wiwatwarapan C. The effect of chemical surface treatments on the flexural strength of repaired acrylic denture base resin. *J Prosthodont* 2011; 20(3): 195-9.
49. Shimisu H, Kakigi M, Fujii J, Tsue F, Takahashi Y. Effect of surface preparation using ethyl acetate on the shear bond strength of repair resin to denture base resin. *J Prosthodont* 2008; 17(6): 451-5.
50. Mutluay MM, Ruyter IE. Evaluation of bond strength of soft lining materials to denture base polymers. *Dent Mater* 2007; 23(11): 1373-81.
51. McCabe JF, Carrick TE, Kamohara H. Adhesive bond strength and compliance for denture soft lining materials. *Biomaterials* 2002; 23(5): 1347-52.
52. Mutsumura H, Tanoue N, Kawasaki K, Atsuta M. Clinical evaluation of a chemically cured hard denture relining material. *J Oral Rehabil* 2001; 28(7): 640-4.
53. Tokuyama-dental.com (homepage on the Internet). Tokyo: Tokuyama Dental Corporation, Inc.; (cited 2013 July 25). Available from: http://www.tokuyama-dental.com/denture_relines/rebase2.html
54. Machado AL, Giampaolo ET, Vergani CE, Souza JF, Jorge JH. Changes in roughness of denture base and relining materials by chemical disinfection or microwave irradiation: surface roughness of denture base and relining materials. *J Appl Oral Sci* 2011; 19(5): 521-8.
55. Economou PN, Fischer TE, Lemons J, Castleberry DJ. Bond strength of biomaterial acrylic resin combinations. *J Prosthet Dent* 1980; 44(6): 604-7.
56. International organization for standardization. Specification 1567: denture base polymers. 2nd ed. Switzerland: ISO, 1988.

57. International Organization for Standardization. ISO 11405:2003. Dental materials - testing of adhesion to tooth structure. Available at: www.iso.ch/iso/en/prods-services/ISOstore/store.html. Accessed: June 16, 2012.
58. American Society for Testing and Materials. ASTM D4501: Standards test method for shear strength of adhesive bonds between rigid substrates by the block-shear method. ASTM International. West Conshohocken, PA; 2001.
59. SPSS Inc. Released 2008. SPSS Statistics for windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.
60. Takahashi Y, Chai J. Shear bond strength of denture reline polymers to denture base polymers. *Int J Prosthodont* 2001; 14: 271-5.
61. Osathananda R, Wiwatwarrapan C. Surface treatment with methyl formate-methyl acetate increased the shear bond strength between reline resins and denture base resin. *Gerodontology* 2014; doi: 10.1111/ger.12120.

ภาคผนวก

ตาราง 4 แสดงค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของกลุ่มทดลองทั้ง 6 กลุ่ม ในหน่วยเมกะปาสคาล

ชั้นที่	กลุ่ม VA	กลุ่ม VC	กลุ่ม LA	กลุ่ม LC	กลุ่ม OA	กลุ่ม OC
1	2.984	4.348	4.421	5.306	4.580	14.435
2	3.976	4.179	5.974	4.445	4.599	12.632
3	4.679	5.177	5.367	4.453	5.770	9.710
4	4.651	4.349	5.767	3.775	4.167	10.884
5	3.809	4.330	4.280	3.970	5.326	10.870
6	4.162	4.817	5.675	3.451	5.346	13.386
7	3.823	5.729	4.240	4.194	3.822	9.440
8	3.186	5.148	3.782	3.859	4.461	9.865
9	4.600	5.031	5.773	3.694	3.831	12.912
10	3.178	4.622	3.531	4.023	6.131	13.454
11	2.889	5.865	5.238	4.093	4.581	10.232
12	3.298	4.119	4.262	5.218	6.416	10.945
13	2.812	4.449	6.444	5.857	3.869	10.643
14	3.373	4.670	3.711	3.912	4.421	10.068
15	4.185	4.528	4.282	4.486	4.760	10.450
mean	3.707	4.757	4.850	4.316	4.805	11.328
SD	0.654	0.535	0.938	0.6710	0.822	1.593

VA=Heat-cured acrylic (Vertex) + Adhesive Tokuyama Rebase II

VC=Heat-cured acrylic (Vertex) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II

LA=High-impact heat-cured acrylic (Lucitone 199) + Adhesive Tokuyama Rebase II

LC=High-impact heat-cured acrylic (Lucitone 199) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II

OA=Self-cured acrylic (Ortho-Jet) + Adhesive Tokuyama Rebase II

OC=Self-cured acrylic (Ortho-Jet) + CU-acrylic bond + Adhesive Tokuyama Rebase II

ตาราง 5 แสดงผลการทดสอบลักษณะการกระจายของข้อมูล

Tests of Normality

การปรับสภาพพื้นผิว		วัสดุพื้นฐานเทียบ	Shapiro-Wilk		
			Statistic	df	Sig
Adhesive	ค่าความแข็งแรง	Vertex	0.920	15	0.195
	ยึดเหนี่ยว	Lucitone	0.916	15	0.170
		Orthojet	0.915	15	0.161
Cu-Adhesive	ค่าความแข็งแรง	Vertex	0.904	15	0.110
	ยึดเหนี่ยว	Lucitone	0.905	15	0.112
		Orthojet	0.883	15	0.053

ตาราง 6 แสดงผลการตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวน

Levene's Test of Equality of Error Variances

Shear bond strength

Levene	dF1	dF2	Sig
8.536	5	84	0.000

ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Type III Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Corrected Model	599.873	5	119.975	137.801	.000
Intercept	2846.918	1	2846.918	3.270E3	.000
Denture	270.215	2	135.108	155.183	.000
Surface treatment	123.231	1	123.231	141.542	.000
Denture*	206.426	2	103.213	118.550	.000
Surface treatment					
Error	73.133	84	0.871		
Total	3519.924	90			
Corrected Total	673.007	89			

ตาราง 8 แสดงการทดสอบอิทธิพลหลักของกลุ่มการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดของวัสดุฐานฟันเทียม ในแต่ละวิธีการปรับสภาพฟันผิวฐานฟันเทียม ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

การปรับสภาพฟันผิว	วัสดุพื้นฐานเทียม	Std. Error	Sig*	95% Confidence Interval for Difference		
				Lower Bound	Upper Bound	
				Adhesive	Vertex	Lucitone
		Orthojet	0.341	0.002	-1.776	-0.421
	Lucitone	Vertex	0.341	0.001	0.465	1.820
		Orthojet	0.341	0.897	-0.633	0.722
	Orthojet	Vertex	0.341	0.002	0.421	1.776
		Lucitone	0.341	0.897	-0.722	0.633
Cu-Adhesive	Vertex	Lucitone	0.341	0.181	-0.218	1.137
		Orthojet	0.341	0.000	-7.248	-5.893
	Lucitone	Vertex	0.341	0.181	-1.137	0.218
		Orthojet	0.341	0.000	-7.708	-6.353
	Orthojet	Vertex	0.341	0.000	5.893	7.248
		Lucitone	0.341	0.000	6.353	7.708

ตาราง 9 แสดงการทดสอบอิทธิพลหลักของกลุ่มการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับสภาพพื้นผิวฐานฟันเทียม ในแต่ละชนิดของวัสดุฐานฟันเทียม ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

วัสดุพื้นฐานเทียม	การปรับสภาพพื้นผิว		Std. Error	Sig*	95% Confidence Interval for Difference	
					Lower Bound	Upper Bound
Vertex	Adhesive	Cu-Adhesive	0.341	0.003	-1.728	-0.373
	Cu-Adhesive	Adhesive	0.341	0.003	0.373	1.728
Lucitone	Adhesive	Cu-Adhesive	0.341	0.109	-0.125	1.230
	Cu-Adhesive	Adhesive	0.341	0.109	-1.230	0.125
Orthojet	Adhesive	Cu-Adhesive	0.341	0.000	-7.200	-5.845
	Cu-Adhesive	Adhesive	0.341	0.000	5.845	7.200

ประวัติย่อผู้วิจัย

ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ ชื่อสกุล	ทพญ. หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล
วัน เดือน ปีเกิด	8 ตุลาคม 2527
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	304/213 ถนน ประชาชื่น เขต หลักสี่ แขวง ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210
ตำแหน่งปัจจุบัน	ทันตแพทย์เอกชน
สถานที่ทำงาน	โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2547	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2557	ประกาศนียบัตร สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) คณะทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2558	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) คณะทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

