

รายงานวิจัยเรื่อง

การศึกษาเปรียบเทียบการสึกกร่อนของโลหะและลักษณะพื้นผิว  
ของแบร็กเก็ตจัดฟันที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วย  
วิธีการพ่นทรายกับแบร็กเก็ตจัดฟันใหม่

โดย

อ. ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมบดขี้ฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และ

รศ. ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพงศ์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย หุณอรรถนฤภาส วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ อนุญาตาเลขที่ 065/2545

617.643  
น148ก  
ร.3

## รายงานวิจัย

เรื่อง

การศึกษาเปรียบเทียบการสึกกร่อนของโลหะและลักษณะพื้นผิวของ  
แบรacketจัดฟันที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการพ่นทราย  
กับแบรacketจัดฟันใหม่

(Comparisons of metal ion release and surface characteristic  
between new and recycled orthodontic metal brackets by  
sandblast technique)

โดย

อ.ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และ

รศ. ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ทูมอดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สัญญาเลขที่ 065/2545

ชื่อเรื่อง

การศึกษาเปรียบเทียบการสึกกร่อนของโลหะและลักษณะหินผิว ของแบรคเก็ตจัดฟันที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการพันทรายกับแบรคเก็ตจัดฟันใหม่

ผู้วิจัย

1. อ.ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม

วุฒิการศึกษา Master of Science in Dentistry, Certificate in Orthodontics

ตำแหน่ง อาจารย์

สถานที่ทำงาน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ 114 ซอย 23, ถ. สุขุมวิท, เขตคลองตัน กทม.10110

โทร. (02) 664-1000 ต่อ 5081

โทรสาร (02) 260-1457

E-mail [nonglako@swu.ac.th](mailto:nonglako@swu.ac.th)

แหล่งเงินทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สัญญาเลขที่ 065/2545

2. รศ. ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์โพลีเมอร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร. (02) 218-8903

**Title**                    **Comparisons of metal ion release and surface characteristic between new and recycled orthodontic metal brackets by sandblast technique**

**Principal Investigator**

**1. Dr. Nonglak Sombuntham**

Education            Master of Science in Dentistry, Certificate in Orthodontics  
Position              Instructor  
Address               Department of Pedodontics and Preventive Dentistry  
                             Srinakarinwirot University  
Telephone            (02) 664-1000 ext 5081  
Facsimile            (02) 260-1457  
E-mail                [nonglako@swu.ac.th](mailto:nonglako@swu.ac.th)  
Grant                  Supported by Srinakharinwirot Research Grant No. 065/2545

**Co-Investigator**

**2. Associate Professor Chairat Wiwatwarrapan**

Education            Master of Science (Polymer Science)  
                             Chulalongkom University  
Position              Associate Professor  
Address               Department of Prosthodontics  
                             Faculty of Dentistry, Chulalongkom University  
                             Henri Dunant Road, Patumwan District, Bangkok  
Telephone            (02) 218-8903

## ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการสึกกร่อนของโลหะและลักษณะพื้นผิว ของแบรคเก็ตจัดฟันที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการพ่นทรายกับแบรคเก็ตจัดฟันใหม่

### บทคัดย่อ

การนำแบรคเก็ตจัดฟันโลหะมาใช้ใหม่อาจทำได้โดยการพ่นทราย งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการพ่นทรายต่อการสึกกร่อนของนิเกิลและโครเมียมไอออน และวิเคราะห์พื้นผิวของฐานของแบรคเก็ตจัดฟันโลหะที่นำกลับมาใช้ใหม่เมื่อเทียบกับแบรคเก็ตใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นแบรคเก็ตจัดฟันโลหะสำหรับฟันกรามน้อย ที่มีลักษณะฐานแบบ Ormesh® base รุ่น Minidiamond ผลิตภัณฑ์บริษัทOrmco Corpotion ที่มีขนาดร่องกว้าง 0.018 และ 0.022 นิ้ว กลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มควบคุมเป็นแบรคเก็ตใหม่จำนวน 42 อัน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยแบรคเก็ตใหม่ 42 อัน ซึ่งนำมาติดบนฟันกรามน้อยที่ถูกถอน แล้วทำให้หลุดออกด้วยเครื่อง Lloyd® universal testing machine และทำความสะอาดด้วยเครื่องพ่นทราย รุ่น Macro Cab ผลิตภัณฑ์บริษัท Danville Engineering, Inc. โดยใช้ผงอลูมิเนียมออกไซด์ขนาด 50 ไมครอน กลุ่มที่ 3 เป็นแบรคเก็ตจำนวน 41 อัน ที่หลุดจากการปฏิบัติงานในคลินิก และนำมาพ่นทรายด้วยวิธีเดียวกัน จากนั้นสุ่มแบรคเก็ตจากแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 36 อัน มาแช่ในขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำกลั่น 15 มล. โดยใส่แบรคเก็ตจากกลุ่มเดียวกันขวดละ 6 อัน นำกลุ่มตัวอย่างเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 วัน เก็บตัวอย่างสารละลายปริมาณ 8 มล. จากแต่ละขวดที่เวลา 0, 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน, และ 180 วัน ในการเก็บตัวอย่างแต่ละครั้ง มีการเติมน้ำกลั่นกลับคืนในปริมาณเท่าเดิม การวิเคราะห์ปริมาณ นิเกิลและโครเมียมไอออนทำโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer รุ่น PLASMA-1000 ผลิตภัณฑ์ บริษัท Perkin Elmer ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุและลักษณะพื้นผิวฐานของแบรคเก็ตที่เหลือจากแต่ละกลุ่มด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope ซึ่งมี Energy Dispersive X-ray spectrometer (EDXs) จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Kuskal Wallis Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการศึกษาพบว่าปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมา ณ เวลาต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่ ( $p \leq 0.001$ ) โดยกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยปริมาณนิเกิลไอออนที่เวลา 24 ชม., 30 วัน, 90 วัน, และ 180 วัน มากกว่ากลุ่มอื่น (5.36, 19.53, 23.94, และ 39.45 ไมโครกรัม/ลิตร ตามลำดับ) แบรคเก็ตในกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยปริมาณนิเกิลไอออน ณ เวลาต่างๆกันน้อยที่สุด (0.75, 4.01, 4.88, และ 5.27 ไมโครกรัม/ลิตร ตามลำดับ) ส่วนปริมาณโครเมียมไอออนจากแบรคเก็ตทุกกลุ่ม มีค่าน้อยจนไม่สามารถวัดได้ ( $< 0.008$  ไมโครกรัม/ลิตร) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุที่พื้นผิวฐานแบรคเก็ตพบว่า ปริมาณนิเกิลและเหล็กที่ฐานแบรคเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับแบรคเก็ตใหม่ ส่วนปริมาณโครเมียมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับแบรคเก็ตใหม่ ( $p \leq 0.05$ ) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณนิเกิลไอออนเฉลี่ยที่ปล่อยออกมาในระยะเวลา 180 วันจากแบรคเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ ไม่เกินปริมาณสะสมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

## **Title Comparison of metal ion release and surface analysis between recycled brackets by sandblasting and new brackets**

### **Abstract**

Sandblasting was recently introduced to recycle used orthodontic metal brackets. The study investigated Nickel and Chromium ion released from recycled brackets by sandblasting and elemental analysis of surface of bracket base. All samples were 0.018" and 0.022" slot orthodontic metal brackets for premolars (Ormesh® base, Minidiamond,Ormco Corp.). Group1 were 42 new brackets as control. Group 2 were 42 new brackets bonded to extracted human premolars and debonded by Lloyd® universal testing machine. The bracket base was cleaned by sandblaster (Macro Cab, Danville Engineering, Inc.) using 50 µm Aluminium Oxide. Group 3 comprised of 41 bonded-failure brackets collected from dental clinics and recycled by sandblasting with the same method. 36 brackets of each group were immersed in plastic bottles containing 15 ml. distilled water and made into six replicates. The samples were kept in an incubator at 37°C. over a period of 180 days. 8 ml. solution was drawn from each bottle to evaluate for Nickel and Chromium ion released at the time 0 hr., 24 hrs., 30, 90 and 180 days. The same amount of distilled water was replaced back into the bottles each time of sample collection. Nickel and Chromium ion release were analyzed by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer (PLASMA-1000, Perkin Elmer Inc.). Elemental analysis at base of the rest of brackets was carried out by Scanning Electron Microscope with an Energy Dispersive X-ray spectrometer (EDXs). Kruskal Wallis test indicated highly significant difference of Nickel ion released among the three groups over the period of 180 days ( $p \leq 0.001$ ). Nickel ion released from group 2 was greater than the other groups ( mean = 5.36, 19.53, 23.94, and 39.45 µg/L respectively) Nickel ion released from group 3 was the least (mean = 0.75, 4.01, 4.88 and 5.27 µg/L respectively). Nickel released from each group increased over a period of time. The release of Chromium ion was less than the minimum value that the instrument could detect (mean < 0.008 µg/L) From elemental analysis, there was no significant difference in metal composition of the new and recycled brackets except Chromium ( $p \leq 0.05$ ). The cumulative amounts of Nickel ion release averaged over the period of 180 days did not exceed the normal daily intake.

## บทนำ

อุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น ได้แก่ ตัวยึดลวดจัดฟัน หรือเรียกว่า แบริกเก็ต (bracket) ในปัจจุบันแบริกเก็ตทุกชนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเครื่องมือที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ทำให้มีราคาค่อนข้างสูง ทันตแพทย์จัดฟันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างระมัดระวังและคุ้มค่า อย่างไรก็ตามในการติดแบริกเก็ตเหล่านี้บนผิวฟันของผู้ป่วยด้วยวัสดุยึดติด (adhesive material) ต้องอาศัยความชำนาญและวิธีการที่ถูกต้องอย่างมาก ดังนั้นจึงพบว่าทันตแพทย์จัดฟันส่วนใหญ่มีประสบการณ์ของการที่แบริกเก็ตเหล่านี้หลุดในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันมาแล้ว แนวคิดในการนำแบริกเก็ตที่หลุดหรือใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ จึงมีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกรอบสำคัญในการพิจารณาสองประการ คือ ประการแรก แบริกเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ต้องมีคุณสมบัติคงเดิมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน กล่าวคือ สามารถยึดติดกับฟันได้ดี, สามารถรับแรงจากลวดจัดฟัน และนำฟันให้เคลื่อนไปตามลวดได้ดั้งเดิม ประการที่สองคือต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่คงทน และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลังจากนำกลับมาใช้ใหม่ ได้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อนำแบริกเก็ตที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ในหลายวิธี โดยหลักการที่สำคัญคือ การทำความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณฐานของแบริกเก็ตซึ่งมักทำเป็นตะแกรงเพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวฟัน วิธีทำความสะอาดฐานแบริกเก็ต ได้แก่ การให้ความร้อนเพื่อเผาไหม้วัสดุยึดติดซึ่งเป็นสารที่มีองค์ประกอบของเรซิน<sup>(๑, ๒, ๓)</sup> นอกจากนี้อีกวิธีการหนึ่งคือ การใช้สารเคมีเป็นตัวทำลายวัสดุยึดติดที่เหลือค้างบนฐานแบริกเก็ต<sup>(๑, ๒, ๓)</sup> แต่วิธีนี้จำเป็นต้องใช้สารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม งานวิจัยของ Buchman<sup>(๓)</sup> แสดงให้เห็นว่าการให้ความร้อนโดยการเผาด้วยตะเกียงบุนเสน เป็นวิธีการที่ทันตแพทย์จัดฟันสามารถทำความสะอาดแบริกเก็ตโลหะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในสถานบริการเองได้ โดยฐานแบริกเก็ตที่นำมาทำความสะอาดเพื่อใช้ใหม่ไม่ได้ทำให้ความสามารถในการยึดติดของวัสดุยึดติดกับผิวฟันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อจำกัดของวิธีนี้คือทำให้คุณสมบัติทางกายภาพอื่นของแบริกเก็ตเปลี่ยนแปลงไปและการไม่สามารถขจัดออกไซด์ที่เกิดจากการเผา ทำให้แบริกเก็ตโลหะมีสีดำคล้ำไม่สวยงาม มีงานวิจัยรายงานถึงความสามารถในการยึดติดของวัสดุยึดติดระหว่างฐานของแบริกเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีดังกล่าวกับผิวฟันมีค่าลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับแบริกเก็ตใหม่<sup>(๓, ๔)</sup> แต่ค่าความแข็งแรงยึดระหว่างวัสดุยึดติดกับผิวฟันยังเพียงพอในการใช้งานในคลินิกสำหรับงานทันตกรรมจัดฟัน ทำให้ในปัจจุบันมีการรับบริการทำความสะอาดแบริกเก็ตเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์ทั้งสองวิธี โดยค่าใช้จ่ายในการนำกลับมาใช้ใหม่มีราคาถูกกว่า การซื้อแบริกเก็ตใหม่หลายเท่า

เทคนิคการเป่าพ่นทรายเป็นเทคนิคที่ทำเพื่อเตรียมพื้นที่ผิวให้มีความขรุขระระดับจุลภาค (micro-roughness) สำหรับการช่วยในการยึดเกาะของวัสดุยึดติดในงานทันตกรรมหลายสาขา เช่นทันตกรรม

ประดิษฐ์ ปัจจุบันทันตแพทย์เริ่มมีแนวคิดที่จะประยุกต์เอาเครื่องฟันทรายมาใช้ในการทำความสะอาดฐานแบร็กเก็ตที่ใช้แล้วในงานทันตกรรมจัดฟัน เนื่องจากเครื่องแปฟันทรายสามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางในงานทันตกรรม และมีทั้งชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และ ชนิดที่ใช้ในคลินิกบริการ (Hand microblast) เทคนิควิธีการฟันทรายจึงได้รับความสนใจมากขึ้น Newman และคณะ<sup>(๔)</sup> ได้ทดลองนำแบร็กเก็ตมาใช้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีต่างๆ และรายงานว่าการฟันทรายด้วย ผงอลูมิเนียมออกไซด์ขนาด 90 ไมครอน ทำให้มีค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว (Shear bond strength) เพิ่มขึ้น โดย Newman และคณะ ให้เหตุผลว่า การฟันทรายนอกจากจะช่วยกำจัดวัสดุยึดติดที่หลงเหลือค้างแล้ว ยังช่วยทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน และออกไซด์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความขรุขระและพื้นที่ผิวของฐานแบร็กเก็ตอีกด้วย ในขณะที่ Willems, Carels และ Varbeke<sup>(๖)</sup> ได้ทดลองทำความสะอาดด้วยวิธีฟันทรายที่ฐานของแบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ชนิดต่างๆ และพบว่าผลการฟันทรายที่ฐานแบร็กเก็ตชนิดตะแกรง (Ormesh®) ไม่มีผลต่อค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว นอกจากนี้มีงานวิจัยซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการยึดติดกับผิวฟันระหว่างฐานชนิดต่างๆ ของแบร็กเก็ตใหม่และแบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่หลังการทำความสะอาดด้วยวิธีฟันทราย โดยดูจากค่าความแข็งแรงลอกและแรงยึดเหนี่ยว (peel and shear bond strength)<sup>(๖)</sup> พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่มีปรากฏในวารสารวิชาการในระยะที่ผ่านมาเป็นการทดลองนำแบร็กเก็ตที่ทำให้หลุดในห้องปฏิบัติการมาใช้ใหม่ จีรภรณ์ สมพรประสิทธิ์และคณะ<sup>(๗)</sup> จึงเก็บตัวอย่างแบร็กเก็ตที่หลุดระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในคลินิกต่างๆ นำมาใช้ใหม่โดยวิธีฟันทราย และศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของแบร็กเก็ตที่ทำให้หลุดในห้องปฏิบัติการที่นำมาฟันทรายและกลุ่มแบร็กเก็ตใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระหว่างค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของทั้งสามกลุ่ม ( $14.24 \pm 5.76$ ,  $14.09 \pm 4.73$ ,  $15.51 \pm 3.91$  เมกกะปาสคาล ตามลำดับ) และค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของทั้งสามกลุ่มอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในการใช้งานทางคลินิกในงานทันตกรรมจัดฟัน ( $7.1 \pm 4.4$  เมกกะปาสคาล)<sup>(๘)</sup> การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการฟันทรายสามารถทำความสะอาดวัสดุยึดติดที่ตกค้างบนฐานแบร็กเก็ตได้ และเมื่อนำแบร็กเก็ตนั้นมาใช้งานใหม่ ก็มีความสามารถในการยึดติดกับวัสดุยึดติดและผิวฟันเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในคลินิก อย่างไรก็ตาม การฟันทรายน่าจะมีผลต่อการสึกกร่อนของแบร็กเก็ต นอกจากนี้มีรายงานว่าโลหะที่สึกกร่อนในรูปไอออนอิสระจากแบร็กเก็ตใหม่ที่ใช้ในงานทางทันตกรรมจัดฟัน และทำให้ผู้ป่วยมักเกิดอาการแพ้ คือ โลหะนิกเกิล<sup>(๕)</sup> Huang, Yen และ Kao<sup>(๑๐)</sup> จึงศึกษาการสึกกร่อนของไอออนของนิกเกิล, โครเมียม, เหล็ก และ แมงกานีส ของแบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีให้ความร้อน จากการวิเคราะห์ด้วย Atomic absorption spectrophotometer พบว่า แบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ มีการปล่อยไอออนของนิกเกิล, เหล็ก และ แมงกานีส มากกว่าแบร็กเก็ตใหม่ และพบว่าปริมาณการปล่อยไอออนแปรตามเวลาที่ผ่านไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการศึกษาการสึกกร่อนของแบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการฟันทราย

การสึกกร่อนของแบร็กเก็ตโลหะใหม่ที่ใช้ในช่องปาก มีหลายตำแหน่ง มีรายงานว่า การสึกกร่อนที่มักพบในงานทันตกรรมจัดฟันคือ Crevice corrosion<sup>(๑๑)</sup> ซึ่งมักพบที่บริเวณฐานแบร็กเก็ตซึ่งสัมผัสกับวัสดุยึดติดที่เป็นกลุ่มเรซินหรือพลาสติก อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยของ Huang และคณะ<sup>(๑๐)</sup> เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการ และทดสอบการกร่อนของโลหะของแบร็กเก็ตทั้งชิ้น โดยการแช่ในสารละลายน้ำลายเทียม Park และ Shearer<sup>(๑๒)</sup> ได้ทดสอบการสึกกร่อนของนิเกิล และ โครเมียม โดยใช้อุปกรณ์เลียนแบบเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่นในช่องปาก (Simulated orthodontic appliances) ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนครอบฟัน (Bands), แบร็กเก็ตที่ปิดฐานด้วยวัสดุยึดติด และ ลวดจัดฟัน ทำการทดลองแช่ในสารละลายน้ำเกลือ พบว่า ปริมาณการปล่อยโลหะนิเกิล และ โครเมียม ต่อวัน ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปริมาณที่ได้จากสารอาหารเฉลี่ยที่รับประทานต่อวัน (average dietary intake) มาก

ผลจากการพ่นทรายทำให้เกิดคำถามที่ว่า แบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่จะมีการสึกกร่อนจนขาดคุณสมบัติทางกายภาพในเรื่องของความแข็งแรงทนทานหรือไม่, การปล่อยไอออนอิสระของโลหะของแบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่เหล่านี้อยู่ในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่, นอกจากนี้ลักษณะพื้นผิวของฐานแบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระดับจุลกายวิภาค การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสึกกร่อนของโลหะ โดยวัดปริมาณการปล่อยไอออนของนิเกิล และ โครเมียม และ ศึกษาลักษณะพื้นผิวของฐานแบร็กเก็ต ที่มีผลต่อการยึดเกาะ (retention) ของวัสดุยึดติด โดยการตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราด ระหว่างแบร็กเก็ตจัดฟันโลหะที่หลุดในห้องปฏิบัติการและแบร็กเก็ตที่หลุดระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในคลินิก ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการพ่นทราย เปรียบเทียบกับแบร็กเก็ตจัดฟันโลหะใหม่



## วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยแบร็กเก็ตจัดฟันโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม(stainless steel) ผลิตภัณฑ์ Ormesh® base รุ่น Minidiamond (บริษัท Ormco Corporation, California, USA) ตามระบบ AISI (American Iron and Steel Institute) เป็นชนิด PH-14 ใช้สำหรับฟันกรามน้อยบนและล่าง มีขนาดร่องกว้าง 0.018 นิ้ว และ 0.022 นิ้ว ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) เป็นแบร็กเก็ตจัดฟันโลหะใหม่สำหรับฟันกรามน้อยขนาดร่องกว้าง 0.018 นิ้ว และ 0.022 นิ้ว จำนวน 42 อัน กลุ่มทดลอง แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 2 คือ แบร็กเก็ตใหม่สำหรับฟันกรามน้อยจำนวน 42 อัน ที่จำลองสถานการณ์การหลุดของแบร็กเก็ตในทางคลินิก โดยการนำแบร็กเก็ตใหม่มาทาวัสดุยึดติดและติดบนผิวฟันที่อยู่ในบล็อกรุ่นนั้นทำให้หลุดในห้องปฏิบัติการโดยใช้ Universal Testing Machine (Lloyd Machine®) และนำไปทำความสะอาดที่ฐานแบร็กเก็ตโดยการพ่นทรายกลุ่มที่ 3 คือ แบร็กเก็ตที่หลุดระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันของทันตแพทย์จัดฟัน จำนวน 41 อัน แบร็ก

เกิดเหล่านี้เก็บรวบรวมจากคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคลินิกเอกชน โดยเป็นแบรคเก็ตที่หลุดเนื่องจากความล้มเหลวของการยึดติด (Bond Failure) ในการใช้งานในคลินิก และมีวัสดุยึดติดเหลือค้างไม่น้อยกว่า ½ ของพื้นที่ฐานแบรคเก็ต และนำไปทำความสะอาดฐานแบรคเก็ตโดยการพ่นทราย กลุ่มที่ 4 คือ แบรคเก็ตสำหรับฟันกรามน้อยจำนวน 28 อัน ที่ได้จากการทดลองของจิรภรณ์ สมพรประสิทธิ์และคณะ<sup>(๑)</sup> ซึ่งเป็นแบรคเก็ตที่หลุดในห้องปฏิบัติการโดยใช้ Lloyd® Universal Testing Machine แล้วนำกลับมาใช้ใหม่โดยการพ่นทราย จากนั้นนำไปศึกษาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว (Shear Bond Strength) ระหว่างแบรคเก็ตกับผิวฟัน ในการศึกษาจะนำแบรคเก็ตกลุ่มนี้มาปิดพื้นที่บริเวณฐานแบรคเก็ตด้วยวัสดุยึดติด และทดสอบการกร่อนของแบรคเก็ตโลหะในพื้นที่ผิวที่เหลือ กลุ่มที่ 5 คือ แบรคเก็ตสำหรับฟันกรามน้อยจำนวน 28 อัน ที่ได้จากการทดลองของจิรภรณ์ สมพรประสิทธิ์และคณะ<sup>(๑)</sup> ซึ่งเป็นแบรคเก็ตที่หลุดระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันของทันตแพทย์จัดฟัน แล้วนำกลับมาใช้ใหม่โดยการพ่นทราย จากนั้นนำไปศึกษาค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยว (Shear Bond Strength) ระหว่างแบรคเก็ตกับผิวฟัน ในการศึกษาจะนำแบรคเก็ตกลุ่มนี้มาปิดพื้นที่บริเวณฐานแบรคเก็ตด้วยวัสดุยึดติด และทดสอบการกร่อนของแบรคเก็ตโลหะในพื้นที่ผิวที่เหลือ


#### ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเตรียมแบรคเก็ตที่หลุดในห้องปฏิบัติการทำโดย การนำฟันกรามน้อยที่ถูกถอนจำนวน 42 ซี่ และเก็บในน้ำเกลือ (Normal Saline) มาลงบล็อกฟันแล้วแช่น้ำเกลือเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นติดแบรคเก็ตบนฟันกรามน้อยด้วยวัสดุยึดติด รุ่น Rely-a-bond® ผลิตภัณฑ์บริษัท Reliance Orthodontic Product Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมผิวฟันด้วยเทคนิคตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ในการติดแบรคเก็ตใช้แรงกดขนาด 2 ออนซ์ ซึ่งวัดได้จากเครื่องมือวัดแรง (Force gauge) ผลิตภัณฑ์บริษัท ETM Corporation, Monrovia, ประเทศแคนาดา โดยขบวนการติดแบรคเก็ตทำโดยทันตแพทย์จัดฟันคนเดียวกัน นำบล็อกฟันแช่น้ำที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปทำให้แบรคเก็ตหลุดจากฟัน ในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่อง Universal Testing Machine (Lloyd® model LR10 K, Lloyd, England) (รูปที่ 1) โดยใช้หัวกดที่มีความเร็ว 0.5 มิลลิเมตร / นาที ตามวิธีมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ



รูปที่ 1 แสดงเครื่อง Lloyd® Universal Testing Machine (model LR10 K, Lloyd, England) ในการวัดค่าแรงยึดเหนี่ยว และการทำให้แบร็กเก็ตหลุดออกจากพื้น

การเตรียมทำความสะอาดฐานแบร็กเก็ตที่ใช้แล้วด้วยการพ่นทราย กระทำโดยพ่นทรายที่ฐานแบร็กเก็ตในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ด้วยเครื่องพ่นทราย Macro Cab ผลิตภัณฑ์บริษัท Danville Engineering, Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 2) ที่มีแรงดัน 5-7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ด้วยผงอลูมิเนียมออกไซด์ ขนาด 50 ไมครอน เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นสังเกตด้วยตาเปล่า ถ้ายังเห็นวัสดุยึดติดหลงเหลืออยู่บนผิวฐานแบร็กเก็ต ให้ทำการพ่นทรายต่ออีก ครั้งละ 5 วินาที จนกว่าจะเห็นว่าฐานแบร็กเก็ตสะอาดปราศจากวัสดุยึดติดเหลือค้าง บันทึกเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำความสะอาดแบร็กเก็ต หน่วยเป็นวินาที จากนั้นนำแบร็กเก็ตโลหะไปทำความสะอาดด้วยเครื่องต้นสะเทือนความถี่สูงเป็นเวลา 10 วินาที แล้วเป่าลมให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง



รูปที่ 2 เครื่องพ่นทราย Macro Cab ผลิตภัณฑ์บริษัท Danville Engineering, Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา

การปิดพื้นผิวฐานของแบรคเก็ตในกลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5 ทำโดยใช้วัสดุยึดติด รุ่น Rely-a-bond® ผลิตภัณฑ์บริษัท Reliance Orthodontic Product Inc., ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามวิธีของ วัฒนะ มธุรสชัยและอนันต์ หล่อทองคำ<sup>(๑๑)</sup> โดยทาววัสดุยึดติดที่ฐานแบรคเก็ตจนเต็ม แล้วกดแบรคเก็ตลงบนกระดาษตะกั่ว ด้วยแรง 2 ออนซ์ ซึ่งวัดได้จากเครื่องมือวัดแรง ที่ใช้ในกลุ่ม 2 กำจัดส่วนเกินของวัสดุยึดติดที่ขอบแบรคเก็ต

การวัดปริมาณของนิเกิลและโครเมียมไอออน ทำโดยเตรียมน้ำกลั่น ผลิตภัณฑ์บริษัท Thai victory ลงในภาชนะปิดฝาทำด้วยพลาสติก ปริมาณ 15 มิลลิลิตร จำนวน 18 ขวด ใส่แบรคเก็ตจากแต่ละกลุ่มโดยการสุ่มในภาชนะที่เตรียมไว้ จำนวนขวดละ 6 อัน พันฝาขวดพลาสติกด้วยพาราฟิน (paraffin) ให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการระเหย นำภาชนะไปใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แล้วทำการเก็บตัวอย่างสารละลายที่มีแบรคเก็ตแช่อยู่ จำนวนขวดละ 8 มิลลิลิตร ณ เวลา 0 ชั่วโมง และหลังจากการควบคุมอุณหภูมิ ณ เวลา 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน เพื่อนำไปวัดหาความเข้มข้นของปริมาณของนิเกิล และโครเมียมไอออน หน่วยเป็น ไมโครกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer, Model PLASMA-1000 ผลิตภัณฑ์บริษัท Perkin Elmer ที่ศูนย์วิจัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำการกราฟมาตรฐาน (Standard Curve) ของน้ำกลั่น และของแต่ละธาตุ ก่อนการทดสอบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทุกช่วงเวลาเก็บตัวอย่างศึกษา หลังจากเก็บตัวอย่างศึกษา ณ เวลา 0 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง, 30 วัน และ 90 วัน เติมน้ำกลั่นจำนวน 8 มิลลิลิตร จนสารละลายมีปริมาณเท่าเดิมสำหรับการเก็บตัวอย่างในครั้งถัดไป

การวิเคราะห์พื้นผิวแบรคเก็ตทำด้วย Scanning Electron Microscope รุ่น JSM-5410LV. ผลิตภัณฑ์บริษัท JEOL Ltd., Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น ของหน่วยวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสุ่มตัวอย่างแบรคเก็ตจากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนกลุ่มละ 6 อัน กลุ่มที่ 3 จำนวน 5 อัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวที่กำลังขยาย 20kv x 35 และ 20kv x 200 พร้อมทั้งแสดงลักษณะพื้นผิวจากภาพถ่ายของแบรคเก็ตที่บริเวณ ฐานด้านตะแกรง (Mesh Surface) และวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุโดย Dispersive X-ray Analyzer (EDXs)

#### การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ ทำการเปลี่ยนหน่วยจาก ppm เป็น ไมโครกรัม/ลิตร ( $\mu\text{g/L}$ ) และคำนวณหาปริมาณสะสมของไอออนนิเกิลและโครเมียมที่ปล่อยออกมาจากแบรคเก็ตจัดฟันโลหะโดยใช้สูตร<sup>(๑๔)</sup>

$$A_{\text{adj}}(m) = A(m) + 8/15 * \sum_{n=0}^{n=m-1} A(n)$$

เมื่อ Aadj (m) คือ Adjusted amount of leached element at month m

A (m) คือ Analyzed amount of leached element at month m

ทำการทดสอบการกระจายของข้อมูล (Sample Distribution) และ ความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ของทุกกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการพ่นทรายเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานแบร็กเก็ต ระหว่างกลุ่มที่ 2 และ 3 โดยใช้ Mann Whitney U test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณความเข้มข้นของไอออนของนิเกิลและโครเมียมระหว่างกลุ่มทดลอง คือ แบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยการพ่นทราย (กลุ่มที่ 2, 3, 4, และ 5) และกลุ่มควบคุม คือ แบร็กเก็ตใหม่ ณ เวลาต่าง ๆ กัน ด้วยสถิติ Kruskal Wallis โดยทดสอบความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

### ผลการทดลอง

จากการทดสอบการปล่อยไอออนของนิเกิลและโครเมียมในน้ำกลั่นด้วยเครื่อง ICP ของแบร็กเก็ตจัดฟันโลหะใหม่ (กลุ่มที่ 1) , และแบร็กเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการพ่นทราย ซึ่งประกอบด้วยเป็นแบร็กเก็ตที่หลุดในห้องปฏิบัติการ (กลุ่มที่ 2), แบร็กเก็ตที่หลุดขณะทำงานในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน (กลุ่มที่ 3), แบร็กเก็ตที่หลุดในห้องปฏิบัติการและนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการพ่นทราย ที่ปิดพื้นที่บริเวณฐานด้วยวัสดุยึดติด (กลุ่มที่ 4) และ แบร็กเก็ตที่หลุดขณะทำงานในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ที่ปิดพื้นที่บริเวณฐานด้วยวัสดุยึดติด (กลุ่มที่ 5) ผลการทดลองสามารถแสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของเวลาที่ใช้ในการพ่นทรายดังตารางที่ 1 และ ค่าสถิติเชิงพรรณนาของปริมาณนิเกิลไอออนที่เวลาต่างๆ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของเวลาที่ใช้ในการพ่นทราย

| ตัวแปร                             | กลุ่ม   | n  | Mean    | SD      | SE     | 95% Confidence Interval |         |
|------------------------------------|---------|----|---------|---------|--------|-------------------------|---------|
|                                    |         |    |         |         |        | Lower                   | Upper   |
| เวลาที่ใช้ในการพ่นทราย<br>(วินาที) | กลุ่ม 2 | 36 | 37.1667 | 4.3194  | 0.7199 | 35.7052                 | 38.6281 |
|                                    | กลุ่ม 3 | 36 | 68.5000 | 21.9148 | 3.6525 | 61.0851                 | 75.9149 |

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของปริมาณนิเกิลไอออนที่เวลา 0, 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน

| กลุ่ม   | n  |            | ปริมาณ Ni<br>ที่ 0 ชั่วโมง<br>(µg/L) | ปริมาณ Ni<br>ที่ 24 ชั่วโมง<br>(µg/L) | ปริมาณ Ni<br>ที่ 30 วัน<br>(µg/L) | ปริมาณ Ni<br>ที่ 90 วัน<br>(µg/L) | ปริมาณ Ni<br>ที่ 180 วัน<br>(µg/L) |
|---------|----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| กลุ่ม 1 | 36 | Mean       | 0.000                                | 4.750                                 | 11.1167                           | 19.2778                           | 37.7111                            |
|         |    | SD         | 0.000                                | 2.7650                                | 8.6436                            | 12.5770                           | 29.0461                            |
|         |    | SE         | 0.000                                | 0.4608                                | 1.4406                            | 2.0962                            | 4.8410                             |
|         |    | 95% CI (L) | 0.000                                | 3.8145                                | 8.1921                            | 15.0223                           | 27.8833                            |
|         |    | 95% CI (u) | 0.000                                | 5.6855                                | 14.0413                           | 23.5332                           | 47.5389                            |
| กลุ่ม 2 | 36 | Mean       | 0.000                                | 5.3611                                | 19.5259                           | 23.9426                           | 39.4463                            |
|         |    | SD         | 0.000                                | 1.8294                                | 9.9722                            | 10.2021                           | 18.6695                            |
|         |    | SE         | 0.000                                | 0.3049                                | 1.6620                            | 1.7003                            | 3.1116                             |
|         |    | 95% CI (L) | 0.000                                | 4.7421                                | 16.1518                           | 20.4907                           | 33.1294                            |
|         |    | 95% CI (u) | 0.000                                | 5.9801                                | 22.9000                           | 27.3945                           | 45.7631                            |
| กลุ่ม 3 | 36 | Mean       | 0.000                                | 0.7500                                | 4.0111                            | 4.8815                            | 5.2722                             |
|         |    | SD         | 0.000                                | 0.7792                                | 1.4682                            | 1.6542                            | 2.2837                             |
|         |    | SE         | 0.000                                | 0.1299                                | 0.2447                            | 0.2757                            | 0.3806                             |
|         |    | 95% CI (L) | 0.000                                | 0.4864                                | 3.5144                            | 4.3218                            | 4.4995                             |
|         |    | 95% CI (u) | 0.000                                | 1.0136                                | 4.5079                            | 5.4412                            | 6.0449                             |
| กลุ่ม 4 | 24 | Mean       | 0.000                                | 8.2083                                | 23.2528                           | 30.8611                           | 35.3250                            |
|         |    | SD         | 0.000                                | 1.0860                                | 4.4930                            | 6.9262                            | 7.3068                             |
|         |    | SE         | 0.000                                | 0.2217                                | 0.9171                            | 1.4138                            | 1.4915                             |
|         |    | 95% CI (L) | 0.000                                | 7.7498                                | 21.3555                           | 27.9364                           | 32.2396                            |
|         |    | 95% CI (u) | 0.000                                | 8.6669                                | 25.1500                           | 33.7858                           | 38.4104                            |
| กลุ่ม 5 | 24 | Mean       | 0.000                                | 20.2500                               | 55.2167                           | 94.2806                           | 93.2111                            |
|         |    | SD         | 0.000                                | 8.3627                                | 14.9232                           | 13.7792                           | 23.9917                            |
|         |    | SE         | 0.000                                | 1.7070                                | 3.0462                            | 2.8127                            | 4.8973                             |
|         |    | 95% CI (L) | 0.000                                | 16.7187                               | 48.9151                           | 88.4621                           | 83.0803                            |
|         |    | 95% CI (u) | 0.000                                | 23.7813                               | 61.5182                           | 100.0990                          | 103.3419                           |

ผลการทดสอบการกระจาย (Normal Distribution) ของข้อมูลทุกกลุ่ม ด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov และ Shapiro-Wilk test พบว่าข้อมูลไม่เป็นการกระจายแบบปกติ ( $p \leq 0.001$  และ  $0.01$  ตามลำดับ)

จากการทดสอบความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ของข้อมูลทุกกลุ่มด้วยสถิติ Levene Test พบว่ามีความแตกต่างของความแปรปรวนของปริมาณนิเกิลไอออน ที่เวลา 90 วัน และเวลาที่ใช้ในการพันทราย สำหรับกลุ่มทดลองที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญ ( $p \leq 0.001$ , และ  $0.05$  ตามลำดับ) จากผลการทดสอบดังกล่าวทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินั้นพารามตริก ดังต่อไปนี้

### การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการพันทราย

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ของเวลาที่ใช้ในการพันทรายระหว่างกลุ่มที่ 2 (แบรคเก็ตใหม่ที่สุดในห้องปฏิบัติการและผ่านการพันทราย) และ กลุ่มที่ 3 (แบรคเก็ตที่หลุดในคลินิกและผ่านการพันทราย) ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test พบว่า เวลาที่ใช้ในการพันทรายของกลุ่มที่ 3 มากกว่า กลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญ ( $p \leq 0.001$ ) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเวลาในการพันทราย

| กลุ่ม | จำนวน | Mean  | SD    | Z*     | P     |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2     | 36    | 37.17 | 4.32  | -5.298 | 0.000 |
| 3     | 36    | 68.50 | 21.91 |        |       |

\*ทดสอบด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test

### การทดสอบปริมาณของนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมา ณ เวลาต่างๆ

ปริมาณนิเกิลไอออนเฉลี่ยที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อเวลา 0 ชั่วโมง มีค่าน้อยกว่าที่เครื่อง ICP จะสามารถวัดได้ (น้อยกว่า  $0.008$  ppm) จึงสรุปว่ามีปริมาณการปลดปล่อยไอออนเป็น  $0 \mu\text{g/L}$  ในทุกกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมามากที่สุด คือ กลุ่มที่ 2 (Mean =  $5.3611 \mu\text{g/L}$ ) รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 (แบรคเก็ตใหม่) (Mean =  $4.7500 \mu\text{g/L}$ ) และกลุ่มที่มีปริมาณนิเกิลไอออนที่ถูกปล่อยออกมาปริมาณน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 (Mean =  $0.4864 \mu\text{g/L}$ ) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของนิเกิลไอออนด้วยสถิติ Kruskal Wallis Test พบว่ามีปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมา แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่ ( $p \leq 0.001$ ) โดยกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยนิเกิลไอออนมากกว่ากลุ่มที่ 1 และ 3 ดังตารางที่ 4 สำหรับกลุ่มที่ 4 และ 5 เป็นแบรคเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่

โดยการพันทรายและมีวัสดุยึดปิดที่ฐานแบรกกี้ต มีการปล่อยนิเกิลไอออนออกมามากกว่า 3 กลุ่มแรก ((Mean = 8.2083, 20.2500  $\mu\text{g/L}$  ตามลำดับ)


ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกจากแบรกกี้ต ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เวลา 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน

| group      |   | N  | Mean<br>Ranks | Chi-<br>square* | df | Asymp.sig. |
|------------|---|----|---------------|-----------------|----|------------|
| Ni 24 Hr.  | 1 | 36 | 70.00         | 121.252         | 4  | 0.000      |
|            | 2 | 36 | 84.00         |                 |    |            |
|            | 3 | 36 | 18.50         |                 |    |            |
|            | 4 | 24 | 114.50        |                 |    |            |
|            | 5 | 24 | 137.00        |                 |    |            |
| Ni 30 days | 1 | 36 | 59.00         | 111.196         | 4  | 0.000      |
|            | 2 | 36 | 89.50         |                 |    |            |
|            | 3 | 36 | 28.00         |                 |    |            |
|            | 4 | 24 | 101.00        |                 |    |            |
|            | 5 | 24 | 144.50        |                 |    |            |
| Ni 90 days | 1 | 36 | 69.50         | 114.718         | 4  | 0.000      |
|            | 2 | 36 | 84.50         |                 |    |            |
|            | 3 | 36 | 22.50         |                 |    |            |
|            | 4 | 24 | 101.00        |                 |    |            |
|            | 5 | 24 | 144.50        |                 |    |            |
| Ni180 days | 1 | 36 | 82.50         | 104.190         | 4  | 0.000      |
|            | 2 | 36 | 87.50         |                 |    |            |
|            | 3 | 36 | 20.50         |                 |    |            |
|            | 4 | 24 | 86.00         |                 |    |            |
|            | 5 | 24 | 138.50        |                 |    |            |

\* ทดสอบด้วยสถิติ Kruskal Wallis Test

เมื่อเวลา 30 วัน, 90 วัน, และ 180 วัน ผลการทดลองเป็นไปในทางเดียวกับที่เวลา 24 ชั่วโมง กล่าวคือ ปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมามากที่สุด คือ ในกลุ่มที่ 2 (Mean = 19.5259, 23.9426, และ 39.4463  $\mu\text{g/L}$  ตามลำดับ) รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 (แบรคเกิดใหม่) (Mean = 11.1167, 19.2778, และ 37.711  $\mu\text{g/L}$  ตามลำดับ ) และกลุ่มที่มีปริมาณนิเกิลที่ถูกปล่อยออกมาปริมาณน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 (Mean = 4.0111, 4.8815 และ 5.2722  $\mu\text{g/L}$  ตามลำดับ) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของนิเกิลไอออนด้วยสถิติ Kruskal – Wallis Test พบว่ามีปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมา แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่ ที่เวลา 30 วัน, 90 วัน, และ 180 วัน ( $p < 0.001$  ) โดยกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการปล่อยไอออนของนิเกิลมากกว่ากลุ่มที่ 1 และ 3 สำหรับกลุ่มที่ 4 และ 5 มีการปล่อยนิเกิล ไอออนออกมามากกว่า 3 กลุ่มแรกในทุกช่วงเวลา ดังตารางที่ 4

เมื่อพิจารณาการปล่อยนิเกิล ไอออนของแบรคเกิดในแต่ละกลุ่มเมื่อเวลาผ่านไป พบว่าแบรคเกิดในกลุ่มที่ 3 มีการปล่อยนิเกิล ไอออนในปริมาณน้อยและเกือบจะเป็นเส้นตรงในแนวระนาบ ส่วนกลุ่มที่ 5 มีการปล่อยนิเกิล ไอออนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และเริ่มมีการปล่อยนิเกิล ไอออนในปริมาณคงที่เมื่อเวลาผ่านไป 90 วัน ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 กราฟแสดงปริมาณนิเกิล ไอออนที่ปล่อยจากแบรคเกิด ณ เวลาต่างๆ

## การทดสอบปริมาณของโครเมียมไอออนที่ปล่อยออกมา ณ เวลาต่างๆ

จากการทดลองพบว่า ปริมาณโครเมียมไอออนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มทดลอง มีค่าน้อยกว่าที่เครื่อง ICP จะสามารถวัดได้ ( น้อยกว่า 0.008 ppm ) ทั้งเวลา 0 ชั่วโมง , 24 ชั่วโมง และ 90 วัน จึงทำให้ค่าที่ได้แสดงผล เป็น 0 µg/L

## การวิเคราะห์พื้นผิวแบรคเกิดทำด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราด

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุด้วยอิเล็กตรอนส่องกราด พบว่า แบรคเกิดใหม่มีองค์ประกอบธาตุที่สำคัญ คือ มี นิเกิลประมาณ 10-11% โครเมียม ประมาณ 19-20% และเหล็ก ประมาณ 64-68% ส่วนอื่นๆ ได้แก่ มังกานีส และ ซิลิกา ดังตารางที่ 5

นอกจากนี้พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในปริมาณนิเกิล และ เหล็ก ระหว่างแบรคเกิดใหม่ (กลุ่มที่ 1) กับ แบรคเกิดที่นำกลับมาใช้ใหม่ (กลุ่ม 2, 3, 4, และ 5) โดยกลุ่มทดลองมีปริมาณธาตุนิเกิล และเหล็ก น้อยกว่ากลุ่มแบรคเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์โครเมียม พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่ โดยพบว่า แบรคเกิดใหม่ มีแนวโน้มปริมาณโครเมียมที่มากกว่า แบรคเกิดกลุ่มทดลองทั้งสิ้น ดังตารางที่ 6

การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของฐานแบรคเกิด แสดงให้เห็นว่า แบรคเกิดที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการพ่นทราย จะมีพื้นผิวฐานที่มีลักษณะเป็นรอยพรุน โดยคงลักษณะตะแกรงแต่มีความแบนราบลง เมื่อเปรียบเทียบกับแบรคเกิดใหม่ดังรูปที่ 4, 5, 6, 7, และ 8

เมื่อเปรียบเทียบแบรคเกิดที่นำกลับมาใช้ใหม่และปิดฐานแบรคเกิดด้วยวัสดุยึด คือกลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5 พบว่ามีการปล่อยนิเกิลไอออนในปริมาณมากกว่า กลุ่มที่ 1-3 แม้ว่าจะมีการปิดที่ฐานแบรคเกิดด้วยวัสดุยึดซึ่งทำให้มีพื้นที่ผิวของโลหะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากแบรคเกิดทั้งสองกลุ่มนี้ถูกนำไปใช้ในการทดสอบความแข็งแรงเนื่องในการศึกษาของจิรภรณ์ สมพรประสิทธิ์และคณะ<sup>(๓)</sup> จึงเกิดขบวนการสึกกร่อนมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป แบรคเกิดในกลุ่มที่ 5 มีแนวโน้มสึกกร่อนลดลงในปริมาณคงที่



ตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของปริมาณธาตุนิเกิล โครเมียม เหล็ก และแมงกานีส จากการวิเคราะห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนส่องกราด

|               |            | Ni       | Cr      | Fe       | Mn        |
|---------------|------------|----------|---------|----------|-----------|
| Gr 1<br>(n=6) | Mean       | 11.3067  | 19.7350 | 65.9150  | 1.5150    |
|               | SD         | 0.5440   | 0.1366  | 1.9521   | 1.4944    |
|               | SE         | 0.2221   | 0.3346  | 0.7970   | 0.6101    |
|               | 95% CI (L) | 10.7358  | 19.3839 | 63.8664  | -5.33E-02 |
|               | 95% CI (U) | 11.8775  | 20.0861 | 67.9636  | 3.0833    |
| Gr 2<br>(n=6) | Mean       | 10.7733  | 19.0883 | 56.4067  | 0.8517    |
|               | SD         | 0.6124   | 0.4995  | 22.3820  | 0.5221    |
|               | SE         | 0.2500   | 0.2039  | 9.1374   | 0.2132    |
|               | 95% CI (L) | 10.1306  | 18.5641 | 32.9182  | 0.3037    |
|               | 95% CI (U) | 11.4160  | 19.6125 | 79.8951  | 1.3996    |
| Gr 3<br>(n=5) | Mean       | 7.5940   | 12.9320 | 44.8520  | 0.8560    |
|               | SD         | 4.6449   | 7.9598  | 27.7559  | 0.5778    |
|               | SE         | 2.0773   | 3.5597  | 12.4128  | 0.2584    |
|               | 95% CI (L) | 1.8266   | 3.0487  | 10.3884  | 0.1385    |
|               | 95% CI (U) | 13.3614  | 22.8153 | 79.3156  | 1.5735    |
| Gr 4<br>(n=2) | Mean       | 7.8550   | 18.1350 | 71.3600  | 0.8350    |
|               | SD         | 4.9710   | 2.0860  | 7.6368   | 0.1768    |
|               | SE         | 3.5150   | 1.4750  | 5.4000   | 0.1250    |
|               | 95% CI (L) | -36.8073 | -0.6067 | 2.7465   | -0.7533   |
|               | 95% CI (U) | 52.5173  | 36.8767 | 139.9735 | 2.4233    |
| Gr 5<br>(n=2) | Mean       | 7.9650   | 18.1800 | 70.8100  | 0.8750    |
|               | SD         | 4.9568   | 1.2304  | 6.7882   | 0.6718    |
|               | SE         | 3.5050   | 0.8700  | 4.8000   | 0.4750    |
|               | 95% CI (L) | -36.5702 | 7.1256  | 9.8202   | -5.0416   |
|               | 95% CI (U) | 52.5002  | 29.2344 | 131.7998 | 6.9104    |



ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ นิกเกิล โครเมียม และเหล็กระหว่างกลุ่มแบรคเก็ตใหม่ และกลุ่มแบรคเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่

| group |   | N | Mean Ranks | Chi-square* | df | Asymp.sig. |
|-------|---|---|------------|-------------|----|------------|
| Ni    | 1 | 6 | 15.00      | 4.457       | 4  | 0.348      |
|       | 2 | 6 | 10.42      |             |    |            |
|       | 3 | 5 | 7.30       |             |    |            |
|       | 4 | 2 | 9.50       |             |    |            |
|       | 5 | 2 | 11.50      |             |    |            |
| Cr    | 1 | 6 | 17.67      | 11.581      | 4  | 0.021      |
|       | 2 | 6 | 10.50      |             |    |            |
|       | 3 | 5 | 5.80       |             |    |            |
|       | 4 | 2 | 10.00      |             |    |            |
|       | 5 | 2 | 6.50       |             |    |            |
| Fe    | 1 | 6 | 12.67      | 5.598       | 4  | 0.231      |
|       | 2 | 6 | 10.33      |             |    |            |
|       | 3 | 5 | 6.20       |             |    |            |
|       | 4 | 2 | 15.50      |             |    |            |
|       | 5 | 2 | 15.50      |             |    |            |


\* ทดสอบด้วยสถิติ Kruskal-Wallis Test




**รูปที่ 4** แสดงลักษณะฐานของแมรคเกิดใหม่ (กลุ่มที่ 1) จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราด





**รูปที่ 5** แสดงลักษณะฐานของแมรคเกิดที่หลุดในห้องปฏิบัติการและนำมาพันทราย (กลุ่มที่ 2) จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราด(กำลังขยาย x35 และ x200)



**รูปที่ 6** แสดงลักษณะฐานของแมรคเกิดที่หลุดในคลินิกและนำมาพันทราย (กลุ่มที่ 3) จากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนส่องกราด(กำลังขยาย x35 และ x200)



รูปที่ 7 แสดงลักษณะฐานของแบรคเก็ตที่หลุดในห้องปฏิบัติการ และนำมาพันทราย ก่อนการปิดฐานแบรคเก็ตด้วยวัสดุยึด (กลุ่มที่ 4) จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราด (กำลังขยาย x35 และ x200)



รูปที่ 8 แสดงลักษณะฐานของแบรคเก็ตที่หลุดในคลินิกและนำมาพันทราย ก่อนการปิดที่ฐานด้วยวัสดุยึด (กลุ่มที่ 5) จากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนส่องกราด (กำลังขยาย x35 และ x200)

## อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการพันทรายระหว่างกลุ่มที่ 2 (แบรคเก็ตใหม่ที่หลุดในห้องปฏิบัติการและผ่านการพันทราย) และ กลุ่มที่ 3 (แบรคเก็ตที่หลุดในคลินิกและผ่านการพันทราย) พบว่าเวลาที่ใช้ในการพันทรายของกลุ่มที่ 3 มากกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องจากแบรคเก็ตในกลุ่มที่ 3 เป็นแบรคเก็ตที่หลุดระหว่างการใช้งานจากคลินิกต่างๆ ซึ่งอาจมีปัจจัยความแปรปรวนหลายประการ เช่น จากการที่ทันตแพทย์หลายคนเป็นผู้ใช้ ทำให้แรงในการติด ชนิดของวัสดุยึดติดแตกต่างกัน เป็นผลทำให้ความหนาของ Adhesive ที่ฐานของแบรคเก็ตไม่เท่ากัน นอกจากนี้เวลาที่ใช้งานในช่องปากและสาเหตุที่เกิดความล้มเหลวในการติด (bond failure) ของแบรคเก็ตในกลุ่มนี้ไม่ได้นำมาคำนึงถึงด้วย ปัจจัยเหล่านี้ อาจทำให้ เวลาในการทำความสะอาดแบรคเก็ตในกลุ่มที่ 3 นานกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างไรก็ตามตัวอย่างแบรคเก็ตในกลุ่มที่ 3 จะเป็นกลุ่มเลียนแบบโอกาสจริงในการใช้งาน และมีความสามารถข้ออธิบายถึงกลุ่มประชากร (Generalization) ได้ดีกว่า

การศึกษาโดยคณะผู้วิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมาจากแบรคเก็ตที่ทำความสะอาดบริเวณฐานด้วยวิธีการพันทราย เมื่อทำการวัดด้วยเครื่อง ICP เมื่อเวลา 0 ชั่วโมง มีค่าน้อยกว่าที่เครื่อง ICP จะสามารถวัดได้ (น้อยกว่า  $0.008 \mu\text{g/L}$ ) จึงสรุปว่ามีปริมาณการปลดปล่อยไอออนเป็น  $0 \mu\text{g/L}$

เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน ผลการทดลองเป็นไปในทำนองเดียวกัน คือกลุ่มที่ 2 (แบรคเก็ตใหม่ที่หลุดในห้องปฏิบัติการและผ่านการพันทราย) มีปริมาณนิเกิลไอออนที่ถูกปล่อยออกมามากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 แบรคเก็ตใหม่ ส่วนกลุ่มที่ 3 (แบรคเก็ตที่หลุดในคลินิกและผ่านการพันทราย) มีปริมาณนิเกิลไอออนที่ถูกปล่อยออกมาในปริมาณน้อยที่สุด จากผลดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่า ในกลุ่มที่ 2 เป็นแบรคเก็ตใหม่ที่ผ่านการพันทราย ทำให้เป็นการเปิดผิวหน้าใหม่ คือ ผิวของฐานแบรคเก็ตที่เดิมเป็น ตะแกรง (mesh type) เมื่อผ่านการพันทราย ทำให้ลักษณะตะแกรงน้อยลง แต่จะพบรูพรุน (micro surface roughness) เกิดขึ้นแทน ดังรูปที่ 2 ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการปลดปล่อยนิเกิลไอออนออกมา

ส่วนกลุ่มที่ 3 มีปริมาณนิเกิลไอออนที่ถูกปล่อยออกมาปริมาณน้อยที่สุด อาจเนื่องจาก เป็นแบรคเก็ตมีการปนเปื้อน (contaminate) ในขณะที่ใช้งาน จากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายในช่องปาก ทำให้อาจมีสิ่งเคลือบผิว หรือออกไซด์ฟิล์มบริเวณพื้นผิว ทำให้การปลดปล่อยไอออนออกมาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการในการพันทรายอาจจะมีผลต่อการปลดปล่อยไอออนด้วย กล่าวคือ กลุ่มที่ 3 ใช้เวลาในการพันทรายมากที่สุด การใช้เวลาในการพันทรายที่มากเกินไปนั้นอาจจะทำให้ผิวของโลหะเรียบและทำให้พื้นที่ผิวลดลงแทนที่จะ

เพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 3 ดังนั้นการปล่อยไอออนจึงลดลงด้วย นอกจากนี้ใน ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นแบรคเก็ตใหม่ที่จะใช้ในน้ำกลั่น ก็พบว่ามีปริมาณไอออนออกมามากเช่นกัน

จากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณโครเมียมไอออนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มทดลอง มีค่าน้อยกว่าที่เครื่อง ICP จะสามารถวัดได้ (น้อยกว่า 0.008  $\mu\text{g/L}$ ) ทั้งเวลา 0 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน จึงแสดงผลเป็น 0  $\mu\text{g/L}$  จากการศึกษาของ Park และ Shearer<sup>(๑๒)</sup> พบว่าโครเมียมไอออนที่ถูกปล่อยออกมาจากแบรคเก็ตนั้นจะไปสะสมอยู่ที่ขวด polyethylene ที่เป็นภาชนะบรรจุมากกว่าที่อยู่ในสารละลายถึงประมาณ 2 เท่า ดังนั้นจึงพบโครเมียมไอออนในสารละลายเป็นปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยอิเล็กตรอนส่องกราด พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบของธาตุโครเมียมบนฐานแบรคเก็ต โดยแบรคเก็ตที่ผ่านการพ่นทราย มีเปอร์เซ็นต์ของโครเมียมต่ำกว่าแบรคเก็ตใหม่ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าโครเมียมออกไซด์ (Chromium oxide) ซึ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อนจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ (Oxide film) ที่ผิวแบรคเก็ต ถูกทำลายไปโดยการพ่นทราย ทำให้มีองค์ประกอบโครเมียมต่ำกว่าแบรคเก็ตใหม่

Huang และคณะ<sup>(๑๑)</sup> กล่าวว่า นิเกิลสามารถอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน คือ มีค่าครึ่งชีวิต (half life) มากกว่า 200 วัน โดยปริมาณนิเกิลที่เราพบในน้ำดื่มประมาณ 0.025-0.15 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณนิเกิลที่คนเราสามารถรับประทานเข้าไปโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายนั้น คือ 300-500 ไมโครกรัม/วัน ขณะที่ปริมาณโครเมียม ที่คนเราสามารถรับประทานเข้าไปโดยไม่ทำให้เกิดอันตราย คือ 5-100 ไมโครกรัม/วัน จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าปริมาณนิเกิลและโครเมียมไอออนเฉลี่ย ที่ปล่อยออกมา ณ เวลาต่างๆ ในเวลา 180 วัน มีค่าน้อยกว่าปริมาณที่คนเราได้รับเข้าไปโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายมาก ดังนั้นแบรคเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการพ่นทรายไม่ว่าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือ จากทางคลินิกทันตกรรม มีการปล่อยไอออนของนิเกิลและโครเมียมในระดับที่ยังไม่มีอันตรายต่อร่างกาย เมื่อติดตามผล 180 วัน

## สรุปผล

1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของนิเกิลไอออนด้วยสถิติ Kruskal Wallis Test พบว่ามีปริมาณนิเกิลไอออนที่ปล่อยออกมาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่ ( $p \leq 0.001$ ) ณ เวลา 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน
2. ปริมาณนิเกิลไอออน และ โครเมียมไอออน ที่ปล่อยออกมา ณ เวลา 24 ชั่วโมง, 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน มีน้อยกว่าปริมาณที่คนเราได้รับเข้าไปโดยไม่ทำให้เกิดอันตราย ดังนั้น การนำแบรคเก็ตที่ใช้แล้วทางคลินิก อาจสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้โดยการพ่นทรายเมื่อพิจารณาในด้านปริมาณนิเกิลไอออน แต่มีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่แพ้โลหะนิเกิล

3. จากการวิเคราะห์ห้วงค์ประกอบธาตุด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนส่องกราด พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับธาตุนิเกิล และ เหล็ก ระหว่างแบรคเก็ตใหม่ (กลุ่มที่ 1) กับ แบรคเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ (กลุ่ม 2, 3, 4, และ 5) ในขณะที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับธาตุโครเมียม ระหว่างแบรคเก็ตใหม่ (กลุ่มที่ 1) กับ แบรคเก็ตที่นำกลับมาใช้ใหม่ (กลุ่ม 2, 3, 4, และ 5)

### กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ชราดล เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุณาให้คำแนะนำในการทดสอบทางสถิติ และการเขียนรายงานวิจัยนี้



## เอกสารอ้างอิง

- ๑ Regan D, Noort RV, and Keefee C. The effects of recycling on the tensile bond strength of new and clinically used stainless steel orthodontic bracket: an in vitro study. *Br J Orthod.* 1990; 17: 137-145.
- ๒ Martina R, Laino A, Cacciafesta, and Cantiello P. Recycling effects on ceramic brackets: a dimensional, weight and shear bond strength analysis. *Eu J Orthod.* 1997; 19: 629-637.
- ๓ Buchman DJL. Effect of recycling on metallic direct-bond orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofac Orthop.* 1980, 654-68.
- ๔ กัลยา เลหาพันธ์. การประเมินวิธีทำความสะอาดไคร์บอนด์แบรคเก็ต. วิทยานิพนธ์ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. 2530.
- ๕ Newman GV, Newman RA, Sun BI, Ha JJ, and Ozsoylu SA. Adhesion promoters, their effect on the bond strength of metal brackets. *Am J Orthod Dentofac Orthop.* 1995; 108:237-241.
- ๖ Willems G, Carels CEL, and Varbeke G. In vitro peel/shear bond strength evaluation of orthodontic bracket base design. *J Dent.* 1997; 25: 271-278.
- ๗ จีรภรณ์ สมพรประสิทธิ์, นฤมล จิตปัญโญยศ, พรรณิกา จงวิวัฒน์ถาวร, รุ่งนภา โล้วมั่งคง, และ อภิญญา วาเพชร. การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงเนื้อระหว่างแบรคเก็ตจัดฟันโลหะที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยการทำมาสะอาดด้วยวิธีฟันททรายกับแบรคเก็ตจัดฟันโลหะใหม่. รายงานวิจัย ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร. 2544.
- ๘ Reynolds IR. A review of direct orthodontic bonding. *Br J Orthod.* 1979; 2: 171-178.
- ๙ North American Contact Dermatitis Group. Epidemiology of contact dermatitis. *Arch Dermatol.* 1973; 108:537.
- ๑๐ Huang T-H, Yen C-C and Kao C-T. Comparison of ion release from new and recycled orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofac Orthop* 2001; 120:68-75.
- ๑๑ Matasa GC. Attachment corrosion and its testing. *J Cli Orthod.* 1995;24(1):16-23.
- ๑๒ Park HY, and Shearer TR. In vitro release of nickel and chromium from simulated orthodontic appliances. *Am J Orthod Dentofac Orthop.* 1983; 84: 156-159.
- ๑๓ วัฒนะ มรุรชัย และ อนันต์ หล่อทองคำ การประเมินผลวิธีการทำความสะอาดแบรคเก็ตที่ใช้แล้ว. *ว. ทันต.* 2542; 49: 343-349.
- ๑๔ Soderholm KJM. Filler leachability during water storage of six composite materials. *Scand J Dent Res* 1990;98:82-88.